



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А С С Р

БУМАГА КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 1339—79

Издание официальное

Е

**Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й І С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А
С С Р**

БУМАГА КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ**Технические условия**

Cartographic paper.
Specifications

**ГОСТ
1339—79**

ОКП 54 3180

Дата введения 01.01.81

Настоящий стандарт распространяется на бумагу, предназначенную для печатания морских, топографических, географических и других видов карт и атласов офсетным способом, и устанавливает требования к бумаге, изготавливаемой для нужд народного хозяйства и экспорта.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

1.1. В зависимости от назначения и технических показателей картографическая бумага должна изготавляться следующих марок:

О — для печатания туристических карт и атласов широкого пользования (в том числе с иллюстрациями и учебных);

А — для печатания морских карт, навигационных руководств и пособий;

Б — для печатания топографических карт и фундаментальных атласов длительного пользования;

В — для печатания топографических карт и сегментов глобусов;

Г — для печатания географических карт и учебных атласов.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2. Бумага должна выпускаться в рулонах и листах.

1.3. Размеры листовой бумаги должны соответствовать указанным в табл. 1.

По согласованию с потребителем бумагу марок О, Б, В, и Г изготавливают размерами 930 × 1300 и 1000 × 1400 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.4. Ширина рулона бумаги всех марок должна быть 600, 620, 720, 740, 780, 820, 840, 880, 900, 930, 980, 1000 мм.

По согласованию с потребителем допускается выпуск бумаги шириной рулона 240 и 540 мм.

Издание официальное

★
E

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1979
© ИПК Издательство стандартов, 1997
Переиздание с Изменениями

Таблица 1

| Размеры листов бумаги, мм | | | |
|--|--|--|-------------|
| марки А | | марок О, Б, В и Г любой массой бумаги площадью 1 м ² | |
| массой бумаги площадью 1 м ² | массой бумаги площадью 1 м ² 140 и 160 г | | |
| 680 × 1200; | 680 × 1200; | 600 × 920; | 720 × 1080; |
| 720 × 840; | 800 × 1040; | 620 × 940; | 720 × 1100; |
| 720 × 920; | 920 × 1200 | 620 × 1000; | 820 × 1000; |
| 720 × 940; | | 620 × 1100; | 820 × 1100; |
| 720 × 1100; | | 720 × 750; | 840 × 1080; |
| 800 × 1040; | | 720 × 1000; | 930 × 1200 |
| 840 × 1100; | | 720 × 1020; | |
| 920 × 1200 | | 720 × 1050; | |

1.5. Диаметр рулона должен быть (800±50) или (600±50) мм.

1.6. Предельные отклонения по размерам бумаги не должны превышать ±2 мм, косина листовой бумаги не должна превышать 0,2 %.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Картографическая бумага должна изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.1а. Бумага марок О, В и Г должна изготавляться из беленой целлюлозы.

Бумага марки А должна изготавляться из целлюлозы сульфитной беленой из хвойной древесины марки АК-П по ГОСТ 3914 — не более 70 %, сульфатной беленой из лиственной древесины марки ОБ-1 по ГОСТ 14940 — не менее 10 %, целлюлозы из линта хлопкового по нормативно-технической документации — не менее 20 %.

Бумага марки Б должна изготавляться из целлюлозы сульфитной беленой из хвойной древесины марки АК-П по ГОСТ 3914 — не более 80 %; сульфатной беленой из лиственной древесины марки ОБ-1 по ГОСТ 14940 — не менее 10 %, целлюлозы из линта хлопкового по нормативно-технической документации — не менее 10 %.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

2.2. Показатели качества картографической бумаги должны соответствовать нормам, указанным в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | Норма для марок | | | | | Метод испытания |
|--|-----------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | О | А | Б | В | Г | |
| 1. Масса бумаги площадью 1 м ² , г | 100±3 120±4 | 100±3 120±4 140±5 160±5 | 85,0±3,0 100±3 120±4 | 85,0±3,0 100±3 120±4 | 85,0±3,0 100±3 120±4 | По ГОСТ 13199 |
| 2. Плотность, г/см ³ | 0,85—0,95 | 0,80—0,95 | 0,80—0,95 | 0,85—0,95 | 0,85—0,95 | По ГОСТ 27015 |
| 3. Прочность на излом при многократных перегибах в поперечном направлении, число двойных перегибов, не менее | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | По ГОСТ 13525.2 и п. 4.4 настоящего стандарта |
| 4. Степень проклейки, мм, не менее | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | По ГОСТ 8049 |
| 5. Гладкость, с | 150—250 | 80—170 | 80—170 | 100—200 | 100—200 | По ГОСТ 12795 |

Продолжение табл. 2

| Наименование показателя | Норма для марок | | | | | Метод испытания |
|--|-----------------|---------|---------|---------|---------|---|
| | О | А | Б | В | Г | |
| 6. Линейная деформация, %, не более: | | | | | | |
| после обработки водой | +2,1 | +2,0 | +2,0 | +2,1 | +2,1 | По ГОСТ 12057 и п. 4.5 настоящего стандарта |
| после обработки водой и последующего высушивания | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | |
| 7. Белизна, %, не менее | 89,0 | 87,0 | 87,0 | 85,0 | 87,0 | По ГОСТ 7690 |
| 8. Разница значений белизны по сторонам, %, не более | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 9. Сорность — число соринок на 1 м ² площадью: | | | | | | По ГОСТ 13525.4. |
| св. 0,1 до 0,5 мм ² | | | | | | |
| включ., не более | 80 | 100 | 130 | 130 | 130 | |
| св. 0,5 мм ² | | | | | | |
| 10. Массовая доля золы, % | 14—17 | 5—9 | 5—9 | 5—9 | 5—9 | По ГОСТ 7629 и п. 4.8 настоящего стандарта |
| 11. Влагопрочность в среднем по двум направлениям, %, не менее | 6 | 18 | 18 | 17 | 12 | По ГОСТ 13525.7 и п. 4.6 настоящего стандарта |
| 12. Влажность, % | 6,0±1,0 | 6,0±1,0 | 6,0±1,0 | 6,0±1,0 | 6,0±1,0 | По ГОСТ 13525.19 |
| 13. Стойкость поверхности к вышиванию, м/с, не менее | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | По ГОСТ 24356 и п. 4.10 настоящего стандарта |

П р и м е ч а н и я:

1. По требованию потребителя бумага марки Б должна изготавливаться с гладкостью 140—250 с и плотностью 0,85—0,95 г/см³.

2. Допускается Вишерскому ЦБЗ изготавливать бумагу с нормой белизны для марок В — не менее 83 %, Г — не менее 85 % до 01.01.94.

3. По требованию потребителя бумага марок Б, В и Г должна изготавливаться с нормой сорности не более 100 соринок.

4. Нормы показателей «плотность» и «стойкость поверхности к вышиванию» действуют с 01.07.92.

2.3. Бумага должна хорошо воспринимать печатную краску и не должна пылить при печатании.

2.2, 2.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.4. Просвет бумаги должен быть равномерным и соответствовать просвету образца, согласованного с потребителем.

2.5. Заметная разнооттеночность бумаги в одной партии не допускается. Оттенок бумаги должен соответствовать образцу, согласованному с потребителем.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.6. Намотка бумаги должна быть плотной и равномерной по всей ширине рулона.

2.7. Концы полотна бумаги в местах обрывов должны быть прочно склеены по всей ширине рулона без склеивания смежных слоев. Ширина места склейки должна быть не менее 10 мм, расстояние от кромки до места склейки с каждой стороны не должно быть более 10 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.8. Число склеек в рулоне не должно превышать трех.

2.9. Места склеек должны быть отмечены видимыми с торца рулона цветными сигналами.

2.10. Обрез кромок бумаги должен быть чистым и ровным.

2.11. В листовой бумаге большая сторона должна совпадать с машинным направлением.

2.12. Допускается для бумаги марок А и Б заменять в композиции целлюлозу из линта хлопкового целлюлозой сульфатной беленой из хвойной древесины по ГОСТ 9571, а также сульфитную из хвойной древесины и сульфатную из лиственной древесины другими видами беленой целлюлозы при условии сохранения установленных показателей качества.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.13. В композицию бумаги всех марок для повышения белизны должен вводиться оптический отбеливатель по нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.14. В композицию бумаги марки В для повышения механической прочности и устранения пылимости должны входить гидрофильтные добавки в количестве 0,7—1,0 % к массе волокна.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.15. Для производства бумаги должен применяться каолин марок КН-80 и КН-84 по ГОСТ 19285.

2.16. Бумагу переводят во второй сорт при наличии в рулоне или кипе бумаги не более трех из перечисленных ниже отклонений от нормы:

снижении нижнего или повышении верхнего пределов массы бумаги площадью 1 м² не более чем на 2 %;

увеличении предельных отклонений по плотности не более чем на ±0,02 г/см³;

снижении норм прочности на излом при многократных перегибах не более чем на 20 %;

снижении нижнего или повышении верхнего пределов гладкости не более чем на 10 %;

снижении нижнего или повышении верхнего пределов гладкости не более чем на 10 %;

увеличении норм сорности не более чем на 10 %;

увеличении норм линейной деформации не более чем на 10 %;

снижении нижнего или повышении верхнего пределов массовой доли золы не более чем на 2 % (абс.);

снижении норм стойкости поверхности к выщипыванию не более чем на 10 %;

увеличении числа склеек в рулоне до четырех.

2.17. В бумаге не допускаются складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость.

Малозаметные морщины, пятна, залощенность, разрывы кромки, которые не могут быть обнаружены в процессе изготовления, допускаются в рулонной бумаге, если показатель этих внутрирулонных дефектов, определенный по ГОСТ 13525.5, не превышает 1 %.

2.16, 2.17. (Измененная редакция, Изм. № 2).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Определение партии и объем выборок — по ГОСТ 8047.

3.2. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному показателю по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке.

Результаты повторного испытания распространяются на всю партию.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Метод отбора проб и подготовка образцов для испытания — по ГОСТ 8047.

4.2. Кондиционирование образцов перед испытанием и испытания должны проводиться по ГОСТ 13523 при относительной влажности воздуха (50±2) % и температуре (23±1) °С.

Продолжительность кондиционирования должна быть не менее 5 ч.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.3. Размеры и косину бумаги определяют по ГОСТ 21102.

4.4. Показатель прочности на излом при многократных перегибах определяют на приборе для испытания бумаги толщиной до 0,25 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.5. Показатель линейной деформации определяют в поперечном направлении. Время выдерживания образцов бумаги в дистиллированной воде — 1,5 ч.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.6. Влагопрочность определяют измерением разрушающего усилия. Время выдерживания образцов в дистиллированной воде — 2 ч.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.7. (Исключен, Изм. № 2).

4.8. При определении массовой доли золы температура прокаливания образца должна быть (800±25) °С.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

4.9. Чистоту обреза кромок бумаги, просвет, пыление, плотность намотки по ширине рулона определяют визуально.

4.10. Показатель «стойкость поверхности к выщипыванию» для бумаги марок А и Б определяют на пробопечатном устройстве АС-2 (ИГТ).

4.9, 4.10. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение бумаги — по ГОСТ 1641.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

5.2. При упаковывании бумаги, отгружаемой на хранение, должна использоваться оберточная бумага из сульфатной целлюлозы марки А массой бумаги площадью 1 м² не менее 80 г по ГОСТ 8273.

5.3. Кипы бумаги при транспортировании должны быть размещены в горизонтальном положении.

5.2, 5.3. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством целлюлозно-бумажной промышленности СССР**РАЗРАБОТЧИКИ**

Кураш П.А., Сазанова Ю.В.

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 ноября 1979 г. № 4397**3. Периодичность проверки — 5 лет****4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта | Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|--|--------------|--|--------------|
| ГОСТ 1641—75 | 5.1 | ГОСТ 13523—78 | 4.2 |
| ГОСТ 3914—89 | 2.1а | ГОСТ 13525.2—80 | 2.2 |
| ГОСТ 7629—93 | 2.2 | ГОСТ 13525.4—68 | 2.2 |
| ГОСТ 7690—76 | 2.2 | ГОСТ 13525.5—68 | 2.17 |
| ГОСТ 8047—93 | 3.1, 4.1 | ГОСТ 13525.7—68 | 2.2 |
| ГОСТ 8049—62 | 2.2 | ГОСТ 13525.19—91 | 2.2 |
| ГОСТ 8273—75 | 5.2 | ГОСТ 14940—75 | 2.1а |
| ГОСТ 9571—89 | 2.12 | ГОСТ 19285—73 | 2.15 |
| ГОСТ 12057—81 | 2.2 | ГОСТ 21102—80 | 4.3 |
| ГОСТ 12795—89 | 2.2 | ГОСТ 24356—80 | 2.2 |
| ГОСТ 13199—88 | 2.2 | ГОСТ 27015—86 | 2.2 |

5. Ограничение срока действия снято по Протоколу № 5—94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—12—94)**6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1985 г., июне 1990 г. (ИУС 9—85, 10—90)**

Редактор Т.А. Леонова
 Технический редактор Л.А. Кузнецова
 Корректор В.И. Варенцова
 Компьютерная верстка В.И. Грищенко

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 24.10.97. Подписано в печать 21.11.97. Усл. печ. л. 0,93.
 Уч.-изд. л. 0,67. Тираж 140 экз. С 1129. Зак. 831.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
 Набрано и Издательство на ПЭВМ
 Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник"
 Москва, Лялин пер., 6.
 Пар № 080102