

11031-76

Изд. 1, 2, 3, 4, 5



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**БЕГУНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
ДЛЯ КОЛЕЦ ПРЯДИЛЬНЫХ  
И КРУТИЛЬНЫХ МАШИН**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 11031—76

Издание официальное

Е



Цена 15 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****БЕГУНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОЛЕЦ  
ПРЯДИЛЬНЫХ И КРУТИЛЬНЫХ МАШИН****Технические условия**

Metal travellers for rings of  
spinning and ring-doubling frames.  
Specifications

**ГОСТ**  
**11031—76\***

Взамен  
ГОСТ 11031—68

ОКН 511293

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 3 августа 1976 г. № 1874 срок введения установлен

с 01.07.1978 г.

Постановлением Госстандара от 25.08.82

№ 3363 срок действия продлен

до 01.01.1985 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на металлические бегунки для колец прядильных и крутильных машин, а также на металлические бегунки, предназначенные для экспорта.

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 2266—74 в части, касающейся номеров бегунков.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

**1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ**

1.1. Бегунки должны быть изготовлены следующих типов:

- 1 — для колец с горизонтальным бортиком;
- 2 — для колец с вертикальным бортиком;
- 3 — для конических колец;
- 4 — для гиперболических колец.

1.2. Бегунки типа 1 должны быть изготовлены следующих исполнений:

- 1 — эллиптической формы;
- 2 — эллиптической формы с прямой спинкой;
- 3 — С-образной формы;

**Издание официальное**

**Е**

**Перепечатка воспрещена**

\* Перездание апреля 1982 г. с Изменениями № 1, № 2, утвержденными в апреле 1979 г., августе 1982 г.; Пост № 3362 (ИУС № 6 — 1979 г., ИУС № 12 — 1982 г.).

© Издательство стандартов, 1983

4 и 5 — С-образной формы с отогнутыми ножками.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.3. Бегунки типа 3 должны быть изготовлены следующих исполнений:

1 — с изогнутой спинкой;

2 — с прямой спинкой.

1.4. Выбор бегунков в зависимости от типа кольца следует проводить по обязательному приложению.

1.5. Бегунки должны быть изготовлены следующих сечений: плоское — П, круглое — К, сегментное — С.

Диаметр проволоки для бегунков круглого сечения и ширину бегунков плоского и сегментного сечений устанавливает предприятие-изготовитель в зависимости от массы бегунка.


1.6. Номера бегунков соответствуют массе 1000 шт. бегунков в граммах.

1.7. Основные размеры бегунков типа 1 исполнения 1 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, исполнения 2 — на черт. 2 и в табл. 2, исполнения 3 — на черт. 3 и в табл. 3 и 4, исполнения 4 — на черт. 4 и в табл. 5, исполнения 5 — на черт. 4а и в табл. 5а.

Бегунки номеров, указанных в скобках, следует применять для колец, находящихся в эксплуатации.

### Тип 1

#### Исполнение 1




Черт. 1

Размеры в мм

Таблица 1

Номер	$b_1$ (пред. откл. 0,3 —0,1)	$x_{\text{ложин}}$	Форма сечения
8 (8,5) 9		0,22	
(9,5) 10		0,24	
(10,5) 11,2		0,25	
(12) 12,5 (13)	1,2	0,26	
14 (15)		0,28	
16 (17)		0,30	
18 (19) 20		0,34	P; K
22,4 (24)		0,37	
25 (26) 28		0,40	
(30)		0,42	
31,5 (34) 35,5	1,3	0,44	
(38) 40 (43) 45 (46) (49) 50 (52) 56		0,46	
(60) 63 (65) 71 (75) 80 (85)	1,4	0,50	P

## Исполнение 2



Черт. 2

Размеры в мм

Таблица 2

Номер	$h$ Пред. откл. $\pm 0,2$	$b$	$b_1$ (пред. откл. $+0,3$ $-0,1$ )	$s_{\text{номин.}}$	Форма сечения
Дужка а					
8 (8,5) 9				0,22	
(9,5) 10				0,24	
(10,5) 11,2				0,25	
(12) 12,5 (13)	3,2	4,3	1,1	0,26	
14 (15)				0,28	P; K
16 (17)				0,30	
18 (19) 20				0,34	

## Размеры в мм

## Продолжение табл. 2

Номер	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b<sub>1</sub></i> (пред. откл. +0,3 -0,1)	<i>x<sub>вножки</sub></i>	Форма сечений
	Предел. откл. ±0,2				
22,4 (24)				0,37	
25 (26)				0,40	
28					
(30)				0,42	
31,5					
(34)				0,44	P; K
35,5					
(38)					
40					
(43)					
45					
(46)				0,46	
(49)					
50					
(52)					
56					
(60)					
63					
(65)					
71					
(75)				0,50	
80					
(85)					
90					
(95)					P
100					
112					
(120)					
125					
(130)					
Дужка б					
7,1 (7,5)				0,21	
8	3,2	5,0	1,2	0,22	P; K

## Размеры в мм

## Продолжение табл. 2


Номер	<i>h</i>	<i>b</i>	<i>b<sub>1</sub></i> (пред. откл. +0,3 -0,1)	<i>s<sub>внешн</sub></i>	Форма сечения
	Пред. откл. ±0,2				
(8,5) 9 (9,5)			1,2	0,23	
10				0,24	
(10,5) 11,2				0,25	
(12) 12,5 (13)				0,26	
14				0,27	
(15) 16 (17)				0,28	
18 (19)	3,2	5,0		0,30	
20				0,32	
22,4 (24)				0,34	P; K
25 (26) 28 (30)				0,36	
31,5 (34) 35,5 (38) 40 (43) 45 (46) (49) 50 (52)			1,3	0,38	
56				0,40	
(60) 63 (65) 71 (75)			1,4	0,42	

## Размеры в мм

## Продолжение табл. 2

Номер	$a$	$b$	$b_t$ (пред. откл. $+0,3$ $-0,1$ )	$\delta_{\text{внеш}}$	Форма сечения
	Пред. откл. $\pm 0,2$				
80 (85)				0,44	
90 (95)				0,46	
100					
112					
(120)				0,48	
125			1,4		
(130)					
140					
(150)					
160					
(170)				0,50	
180					
(190)	3,2	5,0			P; K
200					
(210)				0,54	
224					
(240)					
250			1,5		
(260)				0,58	
280					
(300)					
315				0,62	
(340)					
355			1,6		
(380)				0,66	
400					

## Исполнение 3



Черт. 3

Размеры в мм

Таблица 3

Номер	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b<sub>t</sub></i> (пред. откл. +0,3 -0,1)	<i>r</i>	<i>s<sub>вокни</sub></i>	Форма сечения
	Пред. откл. ±0,2					
Дужка <i>a</i>						
8 (8,5) 9					0,22	
(9,5) 10					0,24	
(10,5) 11,2					0,25	
(12) 12,5 (13)	3,2	4,2	1,2		0,26	
14 (15)					0,28	
16 (17)					0,30	
18 (19) 20					0,34	
22,4 (24)					0,37	
25 (26) 28					0,40	
(30) 31,5					0,42	
(34) 35,5	3,3	4,3	1,4		0,44	П; К
(38) 40 (43) 45 (46) (49) 50 (52) 56					0,46	
(60) 63 (65) 71 (75) 80 (85)	3,5	4,5	1,5		0,50	П

## Размеры в мм

## Продолжение табл. 3

Номер	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i> <sub>1</sub> (пред. откл. +0,3 -0,1)	<i>r</i>	<i>z</i> <sub>шомика</sub>	Форма сечения
	Пред. откл. ±0,2					
90 (95)	3,5	4,5	1,5		0,50	
100						P
112						
(120)	3,7	4,8	1,6	0,9	0,54	
125						
(130)						

Дужка *г*

7,1 (7,5)					0,21	
8					0,22	
(8,5)	3,5	4,6				
9 (9,5)					0,23	
10					0,24	
(10,5)					0,25	
11,2						
(12)			1,5			
12,5						
(13)					0,26	
14	3,7	4,8			0,27	
(15)						
16					0,28	
(17)						
18					0,30	
(19)						
20					0,32	
22,4 (24)					0,34	
25						
(26)						
28						
(30)					0,36	
31,5 (34)	3,8	5,0	1,6			
35,5 (38)					0,38	
40 (43)						
45						

П; К

## Размеры в мм

## Продолжение табл. 3

Номер	<i>h</i>	<i>b</i>	<i>b</i> <sub>1</sub> (пред. откл. ±0,2 +0,3 -0,1)	<i>r</i>	<i>x<sub>номм</sub></i>	Форма сечения
	Пред. откл. ±0,2					
(46)						
(49)						
50						
(52)						
56	3,8	5,0	1,6	0,9	0,38	
(60)						
63						
(65)						
71					0,42	
(75)						
80					0,44	
(85)						
90					0,46	
(95)						
100	4,2	5,4	1,7	1,0		
112						
(120)						
125					0,48	
(130)						
140						
(150)						
160						
(170)						
180					0,50	
(190)						
200						
(210)						
224					0,54	
(240)						
250						
(260)						
280	4,3	5,6			0,58	
(300)						
315						
(340)						
355					0,62	
(380)						
400	4,4	5,8	1,8	1,1	0,66	

П; К

## Размеры в мм

## Продолжение табл. 3

Номер	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b<sub>1</sub></i> (пред. откл. +0,3 -0,1)	<i>r</i>	<i>b<sub>внешн</sub></i>	Форма сечения
	Пред. откл. ±0,2					
Дужка $\vartheta$						
7,1 (7,5)					0,22	
8					0,23	
(8,5) 9	3,8	4,9			0,24	
(9,5)					0,25	
10					0,26	
(10,5) 11,2				1,6	0,28	
(12) 12,5					0,30	
(13)					0,32	
14 (15)	4,0	5,1			0,34	
16 (17)					0,36	
18 (19) 20						П; К
22,4 (24)					0,38	
25 (26)				0,8	0,40	
28 (30)					0,42	
31,5 (34)						
35,5 (38)	4,2	5,4	1,7			
40 (43)					0,42	
45 (46)				0,9		
(49)						
50 (52)					0,44	
56						

## Размеры в мм

## Продолжение табл. 3

Номер	<i>h</i>	<i>b</i>	<i>b<sub>1</sub></i> (пред. откл. ±0,3 ±0,1)	<i>r</i>	Экономия	Форма сечения
	Пред. откл. ±0,2					
(60)						
63						
(65)						
71					0,46	
(75)						
80						
(85)						
90						
(95)					0,48	
100						
112					0,52	
(120)	4,3	5,7	1,8	1,0	0,54	П; К
125						
(130)						
140						
(150)						
160					0,56	
(170)						
180					0,58	
(190)						
200					0,60	
(210)					0,62	
224					0,64	
(240)					0,66	
250					0,68	
(260)	4,7	6,1	1,9	1,1	0,75	П
280						
(300)						
315						
(340)						
355						
(380)						
400						
(425)						
450						
(475)	4,9	6,4			0,76	
500						
(525)	5,2	6,7	2,0		0,80	
560						
(575)						

## Размеры в мм

## Продолжение табл. 3

Номер	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b<sub>1</sub></i> (пред. откл. +0,3 -0,1)	<i>r</i>	<i>b<sub>конк</sub></i>	Форма сечения
	Прил. откл. ±0,2					
(600) 630 (650)	5,2	6,7	- 2,0	1,1	0,84	
710 (750)	5,4	7,2			0,86	П
800			2,1	1,2	0,90	
900 1000 1120	5,6	7,5		1,5	1,00	

Таблица 4



## Размеры в мм

Номер	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b<sub>1</sub></i>	<i>r</i>	<i>s<sub>зажим</sub></i>	Форма сечения		
	Пред. откл. ±0,3							
Дужка <i>e</i>								
(60) 63					0,35			
(120) 125					0,50			
180					0,60			
(240) 250					0,75			
(300) 315					0,80			
355					0,90			
(430) 450	7,35	9,8	2,9	1,5	0,95	P; K		
500					1,02			
560					1,08			
630					1,12			
710 (730)					1,16			
800					1,20			
(860)					1,22			
900 (925)					1,24			
1000					1,26			
(1055)					1,28			
1120					1,30			
(1185)					1,31			
1250					1,32			

## Продолжение табл. 4

Номер	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b<sub>1</sub></i> Прел. откл. ±0,5	Размеры в мм		Форма сечения
				<i>r</i>	<i>s<sub>номин</sub></i>	
(1315)				2,9	1,33	
(1380) 1400					1,34	
(1445)					1,35	
1600				3,0	1,37	
(1700)	7,35	9,8		1,5	1,39	P
1800					1,41	
2000					1,43	
(2095)					1,45	
2240					1,47	
(2355)				3,2	1,49	
2500					1,51	
(2615)					1,53	

## Исполнение 4




Черт. 4

Таблица 5

Размеры в мм

Номер	$b_1$ (пред. откл. $\pm 0,2$ )	$s_{\text{номин}}$	Форма сечения
(15)			
16		0,18	
(17)			
18			
(19)	1,4		
20			
22,4		0,20	
(24)			
25			
(26)			
28			
(30)		0,26	
31,5		0,27	
(34)		0,28	
35,5		0,30	
(38)		0,31	
40	1,5	0,33	
(42)		0,32	
45		0,34	
(48)		0,35	
50		0,37	
(53)		0,38	
56		0,40	
(60)		0,39	
63		0,41	
(65)		0,42	
71	1,6	0,45	
(75)		0,47	
80		0,49	
(85)		0,52	
90		0,54	

**Тип 1**  
**Исполнение 5**



Черт. 4а

A-A  
для номеров 31,5-56



для номеров 16-28




Таблица 5а


мм

Номер	<i>h</i>	<i>b</i>	<i>b</i> <sub>1</sub>	<i>δ</i> <sub>номин</sub>	Форма сечения
Пред. откл. ±0,2					
16				0,18	
18					
20				0,20	P
22,4					
25					
28					
31,5	2,6	4	1,5	0,27	C
35,5				0,29	
38				0,31	
40				0,32	
45				0,34	
50				0,37	
53				0,38	
56				0,405	


(Измененная редакция, Иzm. № 2).

1.8. Основные размеры бегунков типа 2 должны соответствовать указанным на черт. 5—12 и в табл. 6—12.

## Тип 2

Для колец высотой  $H=8$  мм

Черт. 5


Для колец высотой  $H=10.5$  мм

Черт. 6

Примечание. Бегунки должны быть изготовлены следующих номеров: (12); 12.5; 14; 16; 18; 20; 22.4; (24); 25; (26); 28; 30; 31.5; 35.5; (38); 40; (41); 45; (48); 50; 56; (60); 63; 71; (78); 80; 90; (96); 100; 112; (114).


Таблица 6  
Размеры в мм

Номер	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i> <sub>1</sub> (пред. откл. $\pm 0,3$ )	<i>s<sub>номин</sub></i>	Форма сечения
	Пред. откл. $\pm 0,4$				
18				0,32	
(19)					
20				0,35	
25				0,38	
(30)					
31,5					
35,5					
40				0,40	
45				0,43	
50				0,48	
60				0,53	
71					
80				0,60	
90	11,2	4,9	3,1	0,62	
100				0,66	
112				0,70	P; K
(120)				0,73	
125				0,75	
(130)				0,78	
140				0,80	
(150)				0,88	
160				0,90	
180				0,96	
200				1,00	
224				1,05	
(240)				1,10	
250				1,15	
(300)				1,20	
315	11,3	5,0	3,2	1,25	
355				1,30	
400					
450					
500					

Для колец высотой  $H = 13,0$  ммТаблица 7  
размеры в мм

Черт. 7

Номер	$h$ (предел. откл. $\pm 0,4$ )	$b$ (предел. откл. $\pm 0,3$ )	$bf$ (предел. откл. $\pm 0,2$ )
20 (30)			
31,5			
40			
50			
(60)			
63			
71			
80			
90	13,7	6,0	3,6
100			
112 (120)			
125 (130)			
140			
(150)			
160			
180			
200			
224			
250			
(300)			
315	13,8	6,1	3,8
355			
400			
450			
500			

Для колец высотой  $H=16,5$  мм

Черт. 8

Размеры в мм

Таблица 8

Номер	$h$ (пред. откл. $\pm 0,4$ )	$b$ (пред. откл. $\pm 0,3$ )	$b_1$ (пред. откл. $\pm 0,2$ )	$t$	$\delta_{\text{мин}}$	Форма сечения
40						
45						
50						
56						
(60)						
63						
(65)						
71	17,4	7,3	3,8	1,8	0,35	
80					0,40	P; K
90					0,45	
100					0,50	
112					0,57	
(120)					0,62	
125						
140						
160					0,65	P; K*

## Продолжение табл. 8

Размеры в мм


Номер	<i>a</i> (пред. откл. ±0,4)	<i>b</i> (пред. откл. ±0,3)	<i>b</i> <sub>1</sub> (пред. откл. ±0,2)	<i>t</i>	<i>s<sub>номин</sub></i>	Форма сечения
(190)					0,75	
200					0,80	
224					0,85	
250					0,90	
(260)					1,00	
(300)					1,05	
315					1,10	
355					1,15	
400					1,25	
450					1,30	
500					1,32	
560						
630						
(650)						
710						
(750)	17,4	7,3	3,8	1,8	1,36	
800						
(850)						
900						
(950)						
1000						
1120						
(1200)						
1250						
(1300)						
1400						
(1500)						
1600						
(1700)						
1800						
2000						
2240						
2500						
(2700)						
3150					1,42	
(3400)	17,5	7,7	4,0	2,0	1,45	
3550						
4000						
(4200)						
4500					1,62	
(4700)						
5000						

## Продолжение табл. 8

Размеры в мм

Номер	<i>a</i> (пред. откл. $\pm 0,4$ )	<i>b</i> (пред. откл. $\pm 0,3$ )	<i>b</i> <sub>1</sub> (пред. откл. $\pm 0,2$ )	<i>t</i>	<i>s</i> <sub>шомкин</sub>	Форма сечения
5600						
6000	17,5	7,7	4,0	2,0	1,62	П


\* Бегунки круглого сечения номеров 160—750 должны быть изготовлены только из стали.

Для колец высотой *H* = 17 ммТаблица 9  
Размеры в мм

Номер	<i>s</i> <sub>шомкин</sub>	Номер	<i>s</i> <sub>шомкин</sub>
140	0,68	(300)	
160	0,74	315	1,00
180	0,76	355	
200	0,80	400	
(210)	0,85	500	1,25
224	0,88	630	
250	0,91	710	1,37
(260)		770	
280	0,95	800	1,25
		900	1,37

Черт. 9


Для колец высотой  $H = 17,4$  мм



Черт. 10

Таблица 10  
Размеры в мм


Номер	<i>h</i> (пред. откл. $\pm 0,5$ )	<i>s<sub>номки</sub></i>	Номер	<i>h</i> (пред. откл. $\pm 0,5$ )	<i>s<sub>номки</sub></i>
160		0,66	1000		
(190)			1120		
200		0,75	(1200)		
224		0,78	(1250)		
250		0,85	(1300)		
(260)			1400		
240			(1500)		
(300)			1600		1,35
315		0,92	(1700)		
355		1,00	1800		
400		1,05	2000		
450		1,10	2240		
500		1,20	2500		
560		1,26	(2700)		
630		1,30	3150		1,42
(650)			3150		
710		1,32	(3400)		
(750)			3550		1,45
800			4000		
(850)			4500		
900		1,35	(4700)		
(950)			5000		
			(5300)		
			5600		
			6000		1,62

Для колец высотой  $H=25,8$  ммТаблица 11  
Размеры в мм

Номер	$s_{\text{номинал}}$
1800	1,60
2000 (2120)	1,63
2240 (2340)	1,65

Черт. 11

Для колец высотой  $H=25,8$  мм



Примечание. Материал — проволока из медно-цинковых сплавов.

Черт. 12

Размеры в мм

Таблица 12


Номер	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b<sub>1</sub></i> (пред. откл. $\pm 0,3$ )	<i>t</i>	<i>s<sub>номин</sub></i>
	Пред. откл. $\pm 0,5$				
600					1,15
710					1,25
800					1,30
900					1,35
1000					1,40
(1200)					
1250					1,50
1400	27,3	9,3	5,3	2,3	1,55
1600					1,60
1800					1,70
2000					
2240					
(2400)					1,75
2500					
(2700)					
2800					1,80
(3000)					
3150					
(3300)					1,90
3550					
4000					
(4300)					
4500					
(4700)					2,00
5000					
(5300)					
5600	27,5	9,7	5,5	2,5	
6000					
6300					
(6500)					2,10
7100					
8000					2,15

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.9. Основные размеры бегунков типа 3 должны соответствовать указанным на черт. 13 и 14.


**Тип 3**

*Исполнение 1*



Черт. 13

*Исполнение 2*



Черт. 14

Примечание к черт. 13 и 14. Бегунки должны быть изготовлены следующих номеров: (25); 28; (30); 31,5; 35,5; (38); 40; 45; (48); 50; (53); 56; (60); 63; 71; (73); (75); 80; (83); (85); 90; (95); 100; 112; (120); 125; (130); 140; (150); 160; (170); 180; 200; 224; (240); 250; (260); 280; (300); 315.

(Измененная редакция, Изм. № 2).



Примеры условных обозначений бегунка типа 1, исполнения 1, стального, плоского сечения, номера 20:

*Бегунок 1—1—20 ГОСТ 11031—76*

То же, типа 1, исполнения 1, стального, круглого сечения, номера 20:

*Бегунок 1—1—К—20 ГОСТ 11031—76*

То же, типа 1, исполнения 2, дужки *a*, стального, плоского сечения, номера 20:

*Бегунок 1—2—*a*—20 ГОСТ 11031—76*

То же, типа 1, исполнения 2, дужки *a*, стального, круглого сечения, номера 20:

*Бегунок 1—2—*a*—К—20 ГОСТ 11031—76*

То же, типа 1, исполнения 4, стального, сегментного сечения, номера 30:

*Бегунок 1—4—С—30 ГОСТ 11031—76*

То же, типа 2 для колец с  $H=16,5$  мм, стального, плоского сечения, номера 100:

*Бегунок 2—16,5—100 ГОСТ 11031—76*

То же, типа 2 для колец с  $H=16,5$  мм, из медно-цинковых сплавов круглого сечения, номера 100:

*Бегунок 2—16,5—Л—К—100 ГОСТ 11031—76*

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Бегунки должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Бегунки, предназначенные для работы в районах с тропическим климатом, кроме того, должны соответствовать требованиям ГОСТ 15151—69.

Коды типов бегунков и контрольного числа (КЧ) приведены в табл. 14а.

Таблица 14а

Наименование типа бегунка	КЧ	Код ОКП
Бегунки типа 1 — для колец с горизонтальным бортиком	00	51 1293 1000
Бегунки типа 2 — для колец с вертикальным бортиком	10	51 1293 4000
Бегунки типа 3 — для конических колец	09	51 1293 7000
Бегунки типа 4 — для гиперболических колец	05	51 1293 8000

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.2. Бегунки должны быть изготовлены из материалов, указанных в табл. 14.

Таблица 14

Обозначения		Высота кольца, мм	Материал
типа	исполнения		
1	1—5	—	Игольная проволока класса А по ГОСТ 5468—60
2	—	8,0; 10,5; 13,0; 16,5; 17,0; 25,8	Стальная холоднокатаная лента из инструментальной и пружинной стали по ГОСТ 2283—79
3	1—2	—	
4	—	—	
2	—	16,5; 17,4; 25,8	Проволока из медно-цинковых сплавов марки Л-68 по ГОСТ 1066—80

2.3. Содержание углерода и твердость стальных бегунков должны соответствовать, указанным в табл. 15.

Таблица 15

Обозначения		номера	Высота кольца, мм	Содержание углерода, %, не менее	Твердость по Роквеллу
типа	исполнения				
1	1	7,1—80	—	1,1	—
	2—4	85—400			
	3, 4	425—2615			
2	—	12—280	8,0; 13,0; 16,5; 17,0	1,0	HRC 50..58
		18—180	10,5		
		1800—2340	25,8		
		200—500	10,5; 13,0		
		300—6000	16,5		
3	1,2	25—315	—	1,1	HRC 44..52
4	—	16—200			
1	5	16—56	—	1,1	HRC 50..56

Примечание. Разброс по твердости в пределах каждой партии не должен быть более четырех единиц. Допускается изготавливать бегунки типа 2 номеров 200—6000 с содержанием углерода 0,7%.

2.2, 2.3. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.4. (Исключен, Изм. № 2).

2.5. Намагниченность бегунков не допускается.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.6. Бегунки должны быть отполированы. Параметр шероховатости рабочей поверхности стальных бегунков должен быть  $R_a \leq 0.32$  мкм по ГОСТ 2789—73.

(Измененная редакция, Изд. № 1).

2.7. На поверхности бегунков не допускаются трещины, заусенцы, раковины, ржавчина.

Допускается с наружной стороны ножек бегунка вмятины от инструмента, на торцах ножек — следы сколов.

2.8. Предельное отклонение массы бегунков должно соответствовать величинам, указанным в табл. 16.

Таблица 16

Обозначения				Высота кольца, мм	Предельное отклонение массы, %
типа	исполнения	ножки	помера		
1	2	1	—	8—85	—
		а	—	8—130	—
		б	7,1—400	—	$\pm 2,5$
		в	8—130	—	
		г	7,1—400	—	
	3	д	7,1—1120	—	$\pm 3,0$
		е	60—1315	—	
		—	1380—2615	—	
		—	15—90	—	
		—	12—114	8,0	
2	—	—	18—31,5	—	$\pm 3,5$
		—	35,5—500	10,5	
		—	20—315	—	
		—	355—500	13,0	
		—	40—1120	—	
		—	1200—6000	16,5	
		—	140—900	—	
		—	160—1800	17,0	
		—	2000—6000	—	
		—	1800—2340	17,4	
3	1; 2	—	600—8000	—	$\pm 4,0$
		—	25—315	—	
		—	16—200	—	
4	—	—	—	—	$\pm 3,5$

\* Для бегунков из медно-цинковых сплавов предельное отклонение массы  $\pm 3,0\%$ .

\*\* Для бегунков из медно-цинковых сплавов.

2.9. По заказу потребителя бегунки для скорости более 30 м/с должны быть изготовлены с никелиевым покрытием.


2.10. Отклонение формы и расположения поверхностей для бегунков типа 1 (исполнения 1, 2 и 3) не должно быть более:

отклонение ножек относительно прямой  $AA$  — касательной к окружностям радиуса  $r$  (черт. 16, угол  $\alpha$ ) —  $12^\circ$ ;


отклонение плоскостей  $A$  относительно плоскости симметрии (черт. 17, угол  $\alpha$ ) —  $15^\circ$ ;

отклонение от симметричности расположения паза и поверхностей  $B$  относительно плоскости симметрии (черт. 18 исполнения 1, 2, 3 и 5) — 0,1 мм.


Вогнутость ножек относительно прямой  $AA$  (черт. 19) не допускается.




Черт. 16



Черт. 17



Черт. 18



Черт. 19


**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

2.11. Для бегунков типа 4 отклонение поверхностей  $A$  и  $B$  (черт. 20, угол  $\alpha$ ) не должно быть более  $3^\circ$ .

2.12. Отклонение среза ножек бегунков типа 4 не должно быть более величин, указанных на черт. 21.

2.13. Отклонение загнутой ножки бегунка типа 4 от горизонтали (черт. 22, угол  $\beta$ ) не должно быть более  $3^\circ$ .

2.14. Отклонение от плоскостности  $\delta$  ножек для бегунков всех типов (черт. 23 и 24) не должна быть более величин, указанных в табл. 17.



Черт. 20



Черт. 21



Черт. 22



Черт. 23



Черт. 24

Размеры в мм

Таблица 17

Обозначения				Высота котыши	$\delta$
типа	исполнение	дужки	номера		
1	1	—	8—85	—	
	2	$a$			0,1
	3	$b$	8—130	—	
	4	—			
	2	$b$	7,1—200	—	0,2
	3	$c$			
	2	$b$	210—400	—	0,4

Продолжение табл. 17

Размеры в мм

Обозначения				Высота кольца	$\delta$
типа	исполнения	дужки	номера		
1	3	<i>е</i>	210—400	—	0,4
		<i>д</i>	7,1—1100		
		<i>е</i>	60—2615		
2	5	—	16—56	—	0,5
		—	12—500		
		—	20—8000		
3	1; 2	—	25—315	—	0,3
		—	16—200		
4	—	—	—	—	0,8

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.15. Упругость бегунков типа 1, исполнений 1—3 и 5, номеров 7,1—80 характеризуется величиной остаточной деформации, которая должна соответствовать, указанной в табл. 18.

Таблица 18

Обозначения			Величина развода ножек, мм	Величина остаточной деформации, %
исполнения	дужки	номера		
1	—	8—38	1,2	8
2	<i>а</i>	—	—	—
1	—	40—80	1,0	12
	<i>а</i>	—	—	—
2	<i>б</i>	7,1—38	1,4	8
		40—80	1,3	12
		—	—	—
3	<i>в</i>	8—38	1,2	8
		40—80	1,0	12
		—	—	—
		—	—	—
3	<i>г</i>	7,1—38	1,4	8
		40—80	1,3	12
		—	—	—
		—	—	—
5	<i>д</i>	7,1—38	1,5	8
		40—80	—	12
5	—	16—56	1,2	8

(Измененная редакция, Изм. № 2).

## 2.16. (Исключен, Изм. № 2).

2.17. Число вылетов бегунков со 100 веретен за первые 2 ч работы (на приработанных кольцах) на скорости, указанной в табл. 22, не должно превышать указанного в табл. 20.

Таблица 20

Обозначения				Число вылетов
типа	исполнения	дужки	номера	
1	1	—	8,0—55	6
	2	а		
		б		
		в		
	3	г	7,1—55	
		д		
	1	—		
	2	а		
		б		
		в	Св. 60	
2	3	г		2
		д		
		е		
	4	—	15—90	
	5	—	16—56	

(Измененная редакция, Изм. № 2).

## 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Для проверки соответствия бегунков требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемочный контроль.

3.2. Приемочному контролю следует подвергать каждую партию бегунков.

За партию принимают число бегунков одного типа исполнения, номера, оформленных одним документом.

При приемочном контроле бегунки следует проверять на соответствие требованиям:

пп. 1.6; 2.7—100 бегунков от партии;

пп. 1.5; 1.7—1.10—20 бегунков от партии;  
пп. 2.6; 2.10—2.14—10 бегунков от партии;  
п. 2.3—5 бегунков от партии.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.3. В случае несоответствия бегунков одному из показателей настоящего стандарта следует проводить повторную проверку удвоенного числа бегунков по полной программе.

Результат повторной проверки является окончательным и распространяется на всю партию.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

#### 4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Массу бегунков (п. 1.6) следует определять их взвешиванием на лабораторных весах марки ВЛК-500 или ВЛКТ-500 по ГОСТ 19491—74.

4.2. Проверка содержания углерода (п. 2.3) — по ГОСТ 22536.1—77.

4.3. Проверка твердости (п. 2.3) — по ГОСТ 9013—59. Допускается проверять твердость бегунков на свидетелях, подвергаемых термической обработке одновременно с бегунками.

4.4. Параметр шероховатости поверхности бегунков (п. 2.6) следует проверять сравнением с образцами шероховатости поверхности по ГОСТ 9378—75.

4.5. Геометрическую форму бегунков (пп. 2.10—2.14) следует проверять калибрами и сравнением с компараторным чертежом при 10<sup>х</sup> на микропроекторе МР-320.

#### 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Бегунки одного типа, исполнения и номера должны быть обернуты в парафинированную бумагу по ГОСТ 9569—79 и уложены в коробки из картона по ГОСТ 7933—75.

5.2. Число бегунков, упакованных в одну коробку, должно соответствовать, указанному в табл. 21.

Таблица 21

Обозначения				Высота колпца, мм	Число бегунков в одной коробке
типа	исполнения	должни	номера		
1	1—5	<i>a</i> — <i>d</i>	7,1—15		5000
			16—100		10000
			112—140		8000
			150—170		7000
			180—240		5000
			250—340		4000
			355—425		3000
			450—650		2000
			710—1120		1500
			60—925		2000
	3	<i>e</i>	1000—1315		1500
			1400—2095		1000
2	—	—	2240—2500		800
			2615		700
			18—260	10,5; 13,0;	5000
			280—400	17,0	3000
			450—900	10,5; 13,0; 17,0	2000
			12—250	8,0; 16,5; 17,4	5000
			260—400	16,5; 17,4	4000
			450—650		3000
			710—1120		2000
			1200—1500		1500
			1600—2000	16,5; 17,4	1000
			2240—2700		800
			3150—3550		500
			4000—6000		400

## Продолжение табл. 21

Обозначения				Высота кольца, мм	Число бегунков в одной коробке
типа	исполнения	дужки	номера		
2	—	—	600—1000	25,8	1500
			1200—2120		1000
			2240—2800		800
			3000—3300		700
			3550—4700		500
			5000—5600		400
			6000—8000		300
3	1; 2	—	25—260	—	5000
			280—315		3000
4	—	—	16—35,5	—	5000
			40—60		10000
			63—85		8000
			90—130		7000
			140—200		5000

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.3. В каждую коробку должен быть вложен ярлык, в котором указывают:

дату выпуска;

условное обозначение бегунка;

номер контролера и штамп ОТК;

порядковый номер паспорта, по которому партия бегунков проходила обработку.

5.4. На коробку следует наклеивать этикетку, содержащую: наименование министерства и главного управления предприятия-изготовителя;

наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение бегунка;

число бегунков в коробке;

дату выпуска.

5.5. Коробки с бегунками одного типа, исполнения и номера следует укладывать в деревянные ящики по ГОСТ 2991—76. Внутреннюю поверхность ящиков следует обкладывать пергамином по ГОСТ 2697—75, битумной бумагой по ГОСТ 515—77 или рубероидом по ГОСТ 10923—76.

Ящики с бегунками, предназначенными для экспорта, — по ГОСТ 24634—81.

Масса брутто — не более 50 кг.

5.6. В каждый ящик должен быть вложен упаковочный лист, в котором следует указывать:

- условное обозначение бегунка;

- число бегунков;
- подпись лица, проводившего упаковывание.

5.7. На упакованный ящик следует прикреплять бирку с указанием грузополучателя, грузоотправителя и их адреса.

5.8. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77.

Маркировка транспортной тары с бегунками, предназначеными для экспорта, — по заказ-наряду внешнеторговых организаций.

5.9. Транспортирование бегунков — по группе С ГОСТ 15150—69 транспортом любого вида в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозок грузов.

5.8, 5.9. (Измененная редакция, Изм. № 2).

5.10. Бегуки следует хранить в вентилируемых помещениях при температуре не ниже 6°C и при относительной влажности воздуха не выше 60%.

## 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие бегунков требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийная наработка стальных бегунков должна соответствовать указанному в табл. 22, из медно-цинковых сплавов в табл. 23 со дня ввода их в эксплуатацию.

Таблица 22

Обозначение бегунка		Высота кольца, мм	Обозначение бегунка		Наименование		Скорость бегука, м/с	Гарантийная наработка, ч
			Тип	Исполнение	положение	процесса		
Тип	Исполнение	—	1	1	1—4	Хлопок	30	110
I	1—3		—	4	4	Стекло-волокно	35	96
	4				4	Кручение	30	12
	1; 2		—	2; 5	Шерсть	Аппаратная система прядения, кручение	—	—
	3				7	Шерсть	20	8
	—		—	—	Гребенчатая система прядения	25	96	—
	—				—	—	—	—

Продолжение табл. 22

Обозначение кольца		Высота кольца, мм	Обозначение кольца		Наименование		Скорость бегунка, Н/с	Гарантийная наработка, ч	
Тип	Исполнение		Тип	Исполнение	волокна	процесса			
1	3	—	1	3; 5	Лен	Прядение	18	6	
				5	Асбест		11	6	
				4	Химическое волокно		22	48	
	5	—	—	Хлопок	Кручение прядение	30	120	120	
					Прядение	35	100		
					Кручение	45	24*		
				Химическое волокно	Аппаратной системы прядения	20	96		
			2	Шерсть	Аппаратная система прядения	20	24		
				Шерсть	Гребенная система прядения	25	96		
2	—	16,5	2	Лен	Кручение	18	16	120	
3	1; 2	—	3	1; 2	Шерсть	Гребенная система прядения	25	96	120
4	—	—	4	—	Шерсть	Кручение	20	72	120

\* Для бегунков с никелевым покрытием

Таблица 23

Тип бегунка	Высота кольца, мм	Обозначение кольца		Наименование		Скорость бегунка, Н/с	Гарантийная наработка, ч
		Тип	Исполнение	волокна	процесса		
2	16,5	2	2	Хлопок	Кручение	20	50
	16,5; 25,8		2; 3	Лен		18	32
	17,4		2	Асбест		14	6
	25,8		3; 4	Химическое волокно		16	18

6.3. Гарантийный срок хранения — 6 мес с момента изготовления.

6.1—6.3. (Измененная редакция, Изд. № 2).

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**Образательное**

**Выбор бегунков в зависимости от типа кольца**

Обозначение бегунка по настоящему стандарту				Высота кольца, мм	Обозначение бегунка по ГОСТ 11031-76		Обозначение кольца по ГОСТ 3698-76		
Тип	Испол- нение	Дужка	Номер чертежа		Исполнение	Дужка	Тип	Исполни- ние	Ширина или высота бортника, мм
1	1	—	1	—	1	1	1	4	2,80
	2	a	2			2		1; 4	3,20
		b				3			3,20
		c				2		1; 2; 4; 7	4,00
	3	d	3			3			6,30
		e			2	4	1; 4	3,20	
	4	—				5			
	5	—	4a			—			
						5		3; 5	8,0
						8,0			10,5
2	—	—	—	—	6	2	1; 5	10,5	
					7	3		—	13,0
					8	4		2; 5	16,5
					9	5		—	17,0
					10	6		—	17,4
					11	7	3; 4	25,8	
					12	8			
					13	1		1; 2	11,0
					14	2			
					15	—		4	10,0

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Изменение № 3 ГОСТ 14031-78 Бегунки металлические для колеса придачных и крутильных маш и Технические условия

Постановление Государственного комитета ССР по стандартам от 13.02.84  
№ 4040 срок введения установлен

с 01.06.85

Вводную часть дополнить абзацем: «Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня соответствуют требованиям высшей категории качества».

Пункт 1.8. Чертеж 12. Примечание. Заменить слова: «из медно-цинковых сплавов» на «латунная».

Пункт 1.10. Примеры условных обозначений Предпоследний абзац. Заменить слова: «из медно-цинковых сплавов» на «из проволоки латунной».

Пункт 2.2. Таблица 14. Графа «Материал». Заменить слова: «из медно-цинковых сплавов марки Л-68» на «латунная».

Пункт 2.3. Таблицу 15 и примечание изложить в новой редакции:

Таблица 15

Обозначение			Высота колпака, мм	Содержание углерода, %, не менее	Гардость по Роквеллу НВС, *
Тип	Исполнение	Номер			
I	1-5	7.1-80	—	1,10	—
	1-5	85-2615		0,90	51 .. 57

Обозначение			Высота кольца, мм	Содержание углерода, %, не менее	Твердость по Роквеллу HRC <sub>5</sub>
Тип	Исполнение	Номер			
2	—	12—280	8,0; 16,5; 17,0	1,00	51 ... 57
		18—180	10,5		
		18—500	18,0		
		200—500	10,5	0,70	45 ... 53
		300—6000	16,5; 17,0		
		1800—2340	25,8		
3	1, 2	25—315	—	1,00	51 ... 57
4	—	16—140	—	0,70	30 ... 40
		160—200	—		

Примечание. Разброс по твердости в пределах каждой партии не должен быть более четырех единиц. Допускается изготавливать бегунки типа I круглого сечения с содержанием углерода не менее 0,7 %.

Пункт 2.8. Таблица 16. Сноска. Заменить слова: «медио-цинковых сплавов» на «проволоки латунной».

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 19491—74 на ГОСТ 24104—80.

Пункт 5.5. Заменить ссылку: ГОСТ 10923—76 на ГОСТ 10923—82

(ИУС № 3 1986 г.)

Зак. 6423/5000

**Изменение № 4 ГОСТ 11031—78 Бегунки металлические для колец прядильных и крутильных машин. Технические условия**

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.08.85 № 2721 срок введения установлен

с 01.01.86

Вводная часть. Последний абзац исключить.

Пункт 1.10. Примеры условных обозначений. Заменить слова: «Бегунок I» на «Бегунок Т 1» (5 раз), «Бегунок 2» на «Бегунок Т 2» (для стального бегунка)

Пункт 6.2. Таблица 22. Графу «Гарантийная наработка, ч» изложить в новой редакции:

Скорость бегунка, м/с	Гарантийная наработка, ч	Скорость бегунка, м/с	Гарантийная наработка, ч
30	130	35	110
35	110	45	24*
30	13		16*
20	9	20	110
25	105	20	28
18	6	25	110
11	7	18	16
22	56	25	110
30	130	20	80

(ИУС № 11 1985 г.)

ВТИС. Зак. № 1604-#6-6000

Изменение № 5 ГОСТ 11031—76 Бегунки металлические для колец прядильных и крутильных машин. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 01.06.89 № 1397

Дата введения 01.01.90

Пункт 1.5. Исключить слова: «проволоки для»;  
чертежи 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 8. Разрез А—А дополнить изображением кругло-  
го сечения:

(Продолжение см. с. 112)



Чертеж 4а. Вид сбоку. Заменить номера: 31,5—56 на 30—90; для круглого сечения дополнять словами: «для номеров 7,1—30».  
Таблицу 5а изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 113)

Размеры в мм

Номер	h	b	b <sub>1</sub>	n <sub>номин</sub>	Форма
					сечения
Пред. откл. ±0,2					
7,1					
8					
9					
10					
11,2					K
12,5					
14					
16				0,170	
17				0,170	
18				0,180	
19				0,190	
20				0,195	
22,4				0,210	
24				0,220	
25				0,230	
26				0,240	
28				0,250	
30	2,6	4	1,5	0,260	
31,5				0,270	
34				0,280	
35,5				0,290	
38				0,310	
40				0,320	
43				0,330	
45				0,340	
46				0,350	
49				0,360	
50				0,370	
53				0,380	
56				0,405	
60				0,400	
63				0,410	
65				0,420	
71				0,450	
75				0,470	
80				0,500	
83				0,520	
90				0,550	

Пункт 2.1. Первый абзац дополнить словами: «По согласованию потребителя и изготовителя допускается изготавливать бегунки, отличающиеся от указанных в пп. 1.7—1.10, по рабочим чертежам, согласованным в установленном порядке».

Пункт 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 5468—60 на ГОСТ 5468—88.

Пункт 2.3. Заменить слова: «Содержание» на «Среднее содержание»; таблицу 15 и примечание изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 114)

Таблица 15

Обозначение			Высота кольца, мм	Среднее содержание углерода, %, не менее	Твердость по Супер-Роквеллу 30 HRN	
типа	исполнения	номера				
1	1—5	7,1—80	—	1,10	68—75	
		85—240		0,90		
		250—2615		0,80		
		12—280	8,0; 16,5;	1,00		
			17,0			
	—	18—180	10,5			
		18—500	13,0			
		200—500	10,5	0,70		
		300—6000	16,5; 17,0			
		1800—2340	25,8			
3	1; 2	25—315	—	1,00	68—75	
4	—	16—140	—	0,70	62—71	
		160—200	—			

Примечание. Допускается изготавливать бегунки типа 1 круглого сечения со средним содержанием углерода не менее 0,7 %.

Пункт 2.6 дополнить абзацем: «Рабочей поверхностью бегунка считается его внутренняя поверхность, соприкасающаяся с нитью».

Пункт 2.7. Второй абзац. Заменить слова: «нояк бегунка» на «бегунка».

Пункт 2.8. Таблицу 16 изложить в новой редакции:

Таблица 16

Обозначение				Высота кольца, мм	Предельное отклонение массы бегунка
типа	исполнения	нужки	номера		
1	2	1	—	8—85	±3 %
		а	—	8—130	
		б	7,1—400	—	
		в	—	8—130	
		г	7,1—400	—	
	3	д	7,1—1120	—	—
		е	60—1315		
		—	1380—2615		
		ж	15—90		
		з	7,1—90		

(Продолжение см. с. 118)

Обозначение				Высота кольца, мм	Предельное отклонение класса бегунка
типа	исполнения	дужки	номера		
2	—	—	12—114	8,0	$\pm 3\%$
			18—31,5	10,5	
			35,5—500		
			20—315	13,0	
			355—500		
			40—1120	16,5	
			1200—6000		
			140—900	17,0	
			160—1800	17,4	
			2000—6000		
3	1; 2	—	1800—2340	25,8	$\pm 3\%$
			600—8000		
4	—	—	25—315	—	
			16—200	—	

Пункт 2.14. Таблица 17. Графа «номера». Заменить значение: 16—66 на 7,1—98.

Пункт 2.15 изложить в новой редакции: «2.15. Прочность бегунков характеризуется максимальной величиной развода ножек (табл. 18), при которой бегунки не должны разорваться в количестве, превышающем 5 % от испытуемых образцов.

Таблица 18

Обозначение				Высота кольца, мм	Максимальная величина развода ножек, мм
типа	исполнения	дужки	номера		
1	1	—	8—10		3,5
	2	а			4,0
	3	б			3,5
2	3	в	7,1—10		4,0
	4	г			4,2

(Продолжение см. с. 116)

Обозначение				Высота кольца, мм	Максимальная величина развода ножек, мм
типа	исполнения	ножки	Номера		
1	1	—			3,3
	2	а			
		б			3,8
		в			3,3
	3	г	10,5—90		3,8
		д			4,0
		е			5,0
	4	—			3,3
	5	—			3,3
	1	—		—	
	2	а			3,5
		б			4,2
		в	85—200		3,5
	3	г			4,2
		д			4,5
		е			5,0
2	4	—			3,5
	5	—			
	2	б			
		г	210—2615	—	
	3	д			
		е			5,0
3	—		12—2000	8,0	6,5
	—			10,5	9,0
	—			13,0	10,5
	—			16,5; 17,0	14,5
	—		2240—6000	16,5	15,0
			1800—2340	25,8	25,0
3		—	25—315	—	9,5

(Продолжение см. с. 117)

Пункт 2.17 исключить.

Пункт 3.1. Заменить слова: «приемочный контроль» на «приемо-сдаточные испытания по ГОСТ 26964-86»;

дополнить абзацем: «Бегунки на контроль должны предъявляться партиями. За партию принимается количество бегунков одного типа, исполнения, номера, оформленных одним документом».

Пункты 3.2, 3.3 изложить в новой редакции: «3.2. Приемо-сдаточные испытания осуществляются методом выборочного контроля на соответствие требованиям пп. 1.6—1.10; 2.3; 2.6; 2.7; 2.10—2.15.

Выборка формируется методом случайного отбора изделий из партии по ГОСТ 18321-73.

Объем выборки: по п. 1.6 — 100 шт. бегунков от партии;

по п. 2.3 — 5 шт. от партии;

по п. 2.7 — 100 шт. от партии.

Объем выборки по пп. 1.7—1.10, 2.6, 2.10—2.15 — в зависимости от объема партии по п. 3.3».

3.3. План контроля изделий в соответствии с ГОСТ 18242-72 — двухступенчатый, специальный S-3, с приемочным уровнем дефектности — 6,5 %.

Объем первой и второй выборок, приемочные и браковочные числа устанавливаются в соответствии с табл. 20а.

Таблица 20а

шт.

Объем партии	Первая выборка			Вторая выборка		
	объем выборки	приемочное число $C_1$	браковочное число $C_2$	объем выборки	приемочное число $C_3$	браковочное число $C_4$
501—1200	8	0	3	8	3	4
1201—3200	8	0	3	8	3	4
3201—10000	13	1	4	13	4	5
10001—35000	13	1	4	13	4	5
35001—150000	20	2	5	20	6	7
и выше						

(Продолжение см. с. 118)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 11031—76)*

Допускается проводить повторные испытания по пунктам требований, которым бегунки не соответствовали.

Пункт 4.1. Исключить слова: «марки ВЛК-500 или ВЛКТ-5000».

Пункты 4.3—4.5 изложить в новой редакции: «4.3. Твердость стальных бегунков (допускается образцов-свидетелей) проверяют измерением по Супер-Роквеллу ГОСТ 22975—78. Допускается измерять микротвердость по ГОСТ 9450—76.

4.4. Параметр шероховатости поверхности бегунков проверяют визуально сравнением с контрольными образцами бегунков-эталонов.

4.5. Геометрическую форму бегунков (пп. 2.10—2.14) контролируют калибрами и сравнением с теоретическим чертежом на измерительном проекторе по МИ 1825—88».

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 24104—80 на ГОСТ 24104—88.

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.6: «4.6. Прочность бегунков (п. 2.15) контролируется на специальном приборе «МР-63».

Пункт 5.4. Исключить слова: «наименование министерства и главного управления предприятия-изготовителя».

Пункт 5.5. Заменить ссылки: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85, ГОСТ 2697—75 на ГОСТ 2697—83.

Пункт 6.1. Заменить слово: «эксплуатации» на «эксплуатации (табл. 22 и 23)».

*(ИУС № 8 1989 г.)*

Редактор *Р. Г. Говердовская*  
Технический редактор *Л. В. Вейнберг*  
Корректор *Э. В. Матяй*

Сдано в наб. 18.12.82 Подп. в печ. 15.03.83 З.0 к. л. 2,80 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 15 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-857, Новомосковский пер., д. 3.  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 350