

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

КАНАТ ТРОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-Р
КОНСТРУКЦИИ 6·7·19 (1+6+6/6)+1 о. с.ГОСТ
3089—80

Сортамент

Three lay rope type ЛК-Р construction
6·7·19 (1+6+6/6)+1 р. с.
DimensionsВзамен
ГОСТ 3089—66


ОКП 12 5100, 12 5200

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. № 1834 дата введения установлена

01.01.82

Проверен в 1991 г. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандarta от 22.11.91 № 1752

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты тройной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-Р с одним органическим сердечником.



2. Канаты подразделяются по признакам
по назначению:

грузовые — Г;

по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;

по виду покрытия поверхности проволок в канате:

из проволоки без покрытия,

из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;

по направлению свивки:

правой,

левой — Л;

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

Издание с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1986 г., ноябре 1992 г. (ИУС 2—87, 2—92).

С. 2 ГОСТ 3089—80

по сочетанию направлений свивки элементов каната:

крестовой;

по способу свивки:

раскручивающиеся;

по точности изготовления:

нормальной,

повышенной — Т;

по степени уравновешенности:

рихтованные — Р,

нерихтованные.

Примеры условных обозначений

Канат диаметром 64,5 мм, грузового назначения, из проволоки без покрытия, марки I, левой крестовой свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1960 Н/мм² (200 кгс/мм²):

Канат 64,5—Г—I—Л—Р—1960 ГОСТ 3089—80

То же, диаметром 17,00 мм, грузового назначения, марки В, оцинкованной по группе Ж, правой крестовой свивки, раскручивающейся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1570 Н/мм² (160 кгс/мм²):

Канат 17—Г—В—Ж—Р—1570 ГОСТ 3089—80

3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.

каната	диаметр, мм				расчетная площадь сечения всех проволок, мм ²	ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг	Маркировочная группа, Н/мм ² (кгс/мм ²)							
	проводники						1370 (140)		1470 (150)		1570 (160)			
	центральной	первого слоя (внутреннего)	второго слоя (наружного)				разрывное усилие, Н, не менее							
			42 проволоки	252 проволоки			суммарное всех проволок в канате	каната в целом	суммарное всех проволок в канате	каната в целом	суммарное всех проволок в канате	каната в целом		
11,5	0,28	0,26	0,20	0,28	39,40	425,5	—	—	—	—	—	—		
12,5	0,30	0,28	0,22	0,30	45,88	495,5	—	—	—	—	—	—		
13,5	0,32	0,30	0,24	0,32	52,84	570,5	—	—	—	—	—	—		
14,5	0,34	0,32	0,26	0,34	60,34	652,0	—	—	—	—	—	—		
16,0	0,38	0,36	0,28	0,38	74,52	805,0	—	—	—	—	—	—		
17,0	0,40	0,38	0,30	0,40	83,35	900,0	—	—	—	—	130500	110500		
19,0	0,45	0,40	0,34	0,45	101,30	1090,0	—	—	—	—	158500	134500		
25,0	0,60	0,55	0,45	0,60	183,06	1975,0	—	—	—	—	287000	243000		
28,0	0,65	0,60	0,50	0,65	218,28	2355,0	—	—	—	—	342000	290000		
30,0	0,70	0,65	0,55	0,70	256,62	2770,0	—	—	—	—	402000	341500		
34,0	0,80	0,75	0,60	0,80	330,37	3565,0	—	—	—	—	518000	440000		
39,0	0,90	0,85	0,70	0,90	427,02	4610,0	58550	49700	62750	53300	669500	568500		
43,0	1,00	0,95	0,75	1,00	520,86	5625,0	71450	60700	76550	65000	816500	694000		
51,0	1,20	1,10	0,90	1,20	732,31	7905,0	100000	85350	107500	91150	1145000	974500		
59,5	1,40	1,30	1,05	1,40	1005,27	10850,0	137500	116500	147500	124500	1575000	1330000		
64,5	1,50	1,40	1,15	1,50	1169,24	12600,0	160000	135500	171500	145500	1830000	1550000		
68,5	1,60	1,50	1,20	1,60	1321,46	14250,0	181000	153500	194000	164500	2070000	1750000		
73,0	1,70	1,60	1,30	1,70	1508,47	16250,0	206500	175000	221500	188000	2365000	2000000		
78,0	1,80	1,70	1,40	1,80	1708,06	18400,0	234000	198500	251000	213000	2675000	2270000		
82,0	1,90	1,80	1,50	1,90	1920,18	20650,0	263000	223000	282000	239500	3010000	2550000		

Продолжение

канат	Диаметр, мм				Расчетная площадь сечения всех проволок, мм^2	Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг	Маркировочная группа, Н/мм ² (кг/мм ²)							
	проводники						1670 (170)		1770 (180)		1860 (190)			
	центральной	первого слоя (внутреннего)	второго слоя (наружного)				Разрывное усилие, Н, не менее							
	42 проволоки	252 проволоки	252 проволоки	252 проволоки			суммарное всех проволок в канате	каната в целом	суммарное всех проволок в канате	каната в целом	суммарное всех проволок в канате	каната в целом		
11,5	0,28	0,26	0,20	0,28	39,40	425,5	—	—	69500	59000	73350	62200		
12,5	0,30	0,28	0,22	0,30	45,88	495,5	—	—	80900	68700	85400	72450		
13,5	0,32	0,30	0,24	0,32	52,84	570,5	—	—	93200	79150	98350	83200		
14,5	0,34	0,32	0,26	0,34	60,34	652,0	—	—	106000	90350	112000	951000		
16,0	0,38	0,36	0,28	0,38	74,52	805,0	—	—	131000	111000	138500	115500		
17,0	0,40	0,38	0,30	0,40	83,35	900,0	138500	117000	147000	124000	155000	129000		
19,0	0,45	0,40	0,34	0,45	101,30	1090,0	168500	143000	178500	154000	188500	157000		
25,0	0,60	0,55	0,45	0,60	183,06	1975,0	304500	258500	322500	266500	340500	278000		
28,0	0,65	0,60	0,50	0,65	218,28	2355,0	363500	308000	385000	318000	406000	332000		
30,0	0,70	0,65	0,55	0,70	256,62	2770,0	427500	362500	452500	373500	477500	391000		
34,0	0,80	0,75	0,60	0,80	330,37	3565,0	550000	467000	582500	481500	615000	503500		
39,0	0,90	0,85	0,70	0,90	427,02	4610,0	711000	604000	753000	622500	795000	651000		
43,0	1,00	0,95	0,75	1,00	520,86	5625,0	867500	736000	918500	761000	969500	795000		
51,0	1,20	1,10	0,90	1,20	732,31	7905,0	1220000	1025000	1290000	1060000	1360000	1110000		
59,5	1,40	1,30	1,05	1,40	1005,27	10850,0	1670000	1415000	1770000	1460000	1870000	1525000		
64,5	1,50	1,40	1,15	1,50	1169,24	12600,0	1945000	1650000	2060000	170000	2175000	1775000		
68,5	1,60	1,50	1,20	1,60	1321,46	14250,0	2200000	1865000	2330000	1920000	2460000	2005000		
73,0	1,70	1,60	1,30	1,70	1508,47	16250,0	2510000	2130000	2660000	2200000	2805000	2295000		
78,0	1,80	1,70	1,40	1,80	1708,06	18400,0	2845000	2415000	3010000	2480000	3180000	2600000		
82,0	1,90	1,80	1,50	1,90	1920,18	20650,0	3195000	2710000	3385000	2790000	3575000	2920000		

Продолжение

канат	Диаметр, мм				Расчетная площадь сечения всех проволок, мм^2	Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг	Маркировочная группа, Н/мм ² (кг/мм ²)							
	проводники						1960 (200)		2060 (210)		2160 (220)			
	центральной	первого слоя (внутреннего)	второго слоя (наружного)				Разрывное усилие, Н, не менее							
	42 проволоки	252 проволоки	252 проволоки	252 проволоки			суммарное всех проволок в канате	каната в целом	суммарное всех проволок в канате	каната в целом	суммарное всех проволок в канате	каната в целом		
11,5	0,28	0,26	0,20	0,28	39,40	425,5	77200	65550	81050	68800	84900	72050		
12,5	0,30	0,28	0,22	0,30	45,88	495,5	89900	76350	94400	80050	98900	83650		
13,5	0,32	0,30	0,24	0,32	52,84	570,5	103500	87800	108500	90900	113500	93950		
14,5	0,34	0,32	0,26	0,34	60,34	652,0	118000	99950	124000	103000	130000	106500		
16,0	0,38	0,36	0,28	0,38	74,52	805,0	146000	120500	153000	125000	160500	129500		
17,0	0,40	0,38	0,30	0,40	83,35	900,0	163000	134500	171500	141000	179500	145500		
19,0	0,45	0,40	0,34	0,45	101,30	1090,0	198500	163500	208000	170500	218000	176500		
25,0	0,60	0,55	0,45	0,60	183,06	1975,0	358500	291000	376500	304500	—	—		
28,0	0,65	0,60	0,50	0,65	218,28	2355,0	346500	349000	363500	—	—	—		

С. 4 ГОСТ 3089-80

Продолжение

канат	диаметр, мм				расчетная площадь сечения всех проволок, мм^2	ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг	Маркировочная группа, Н/мм ² (кгс/мм ²)						
	проводники						1960 (200)		2060 (210)		2160 (220)		
	цент-ральной	первого слоя (внутреннего)	второго слоя (наружного)				разрывное усилие, Н, не менее						
	42 проволоки	252 проволоки	252 проволоки	252 проволоки			суммарное всех проволок в канате	каната в целом	суммарное всех проволок в канате	каната в целом	суммарное всех проволок в канате	каната в целом	
30,0	0,70	0,65	0,55	0,70	256,62	2770,0	502500	408000	—	—	—	—	
34,0	0,80	0,75	0,60	0,80	330,37	3565,0	647500	525500	—	—	—	—	
39,0	0,90	0,85	0,70	0,90	427,02	4610,0	836500	680000	—	—	—	—	
43,0	1,00	0,95	0,75	1,00	520,86	5625,0	1020000	827000	—	—	—	—	
51,0	1,20	1,10	0,90	1,20	732,31	7905,0	1435000	1160000	—	—	—	—	
59,5	1,40	1,30	1,05	1,40	1005,27	10850,0	1970000	1595000	—	—	—	—	
64,5	1,50	1,40	1,15	1,50	1169,24	12600,0	2290000	1855000	—	—	—	—	
68,5	1,60	1,50	1,20	1,60	1321,46	14250,0	2590000	2095000	—	—	—	—	
73,0	1,70	1,60	1,30	1,70	1508,47	16250,0	2955000	2395000	—	—	—	—	
78,0	1,80	1,70	1,40	1,80	1708,06	18400,0	3345000	2710000	—	—	—	—	
82,0	1,90	1,80	1,50	1,90	1920,18	20650,0	3760000	3045000	—	—	—	—	

П р и м е ч а н и е. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготавливают из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки группы Ж и ОЖ диаметрами 64,5—82,0 мм маркировочной группы 1770 Н/мм² (180 кгс/мм²). 34,0—51,0 мм маркировочной группы 1960 Н/мм² (200 кгс/мм²) изготавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготавливают из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.

2, 3. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241—91.