



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й І С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А С С Р

ГЕТИНАКС
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТОВОЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ 2718—74

Издание официальное

Б3 11—96

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
М о с к в а**

Поправка к ГОСТ 2718—74 Гетинакс электротехнический листовой. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Таблица 3, графа «Наименование показателя», пункт 8	8. Пробивное напряжение параллельно слоям, кВ (одноминутное проверочное испытание) в условиях M /90°C трансформаторное масло	8. Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание) в условиях M/90°C/ трансформаторное масло, кВ _{эфф} , не менее

(ИУС № 2 2018 г.)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**ГЕТИНАКС
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТОВОЙ****Технические условия**

Synthetic-resin
bonded paper sheets for
electrotechnical purposes.
Specifications

**ГОСТ
2718-74**

ОКП 34 9111

Дата введения 01.01.76

Настоящий стандарт распространяется на электротехнический листовой гетинакс, применяемый в качестве электроизоляционного материала.

Стандарт устанавливает требования к гетинаксу, изготавляемому для нужд народного хозяйства и экспорта.

Гетинакс должен соответствовать ГОСТ 25500 и требованиям настоящего стандарта.

Требования настоящего стандарта являются обязательными, кроме требований приложения 2, являющихся рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 3—5).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1 Гетинакс должен изготавляться типов 111, 112, 113, 211 по ГОСТ 25500 и сортов высшего, первого и второго.

Тип, марки гетинакса, диапазон толщин, назначение и свойство, длительно допустимая рабочая температура должны соответствовать указанным в табл. 1.

По согласованию изготовителя с потребителем гетинакс марки I толщиной до 2 мм изготавливают светопроницаемым. В этом случае в условное обозначение марки вводят индекс С. (1С).

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1974
©ИПК Издательство стандартов, 1997
Переиздание с Изменениями

C. 2 ГОСТ 2718—74

Гетинакс марок VI, VII и X допускается применять для работы на воздухе при относительной влажности $(93 \pm 2)\%$ и температуре $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 5).

1.2. Гетинакс должен изготавляться листами шириной от 450 до 980 мм и длиной от 700 до 2480 мм. По согласованию с потребителем гетинакс марки I толщиной до 0,5 мм допускается изготавливать в рулонах.

Номинальные размеры листов зависят от габаритных размеров оборудования и оснастки.

Предельное отклонение размеров не должно превышать ± 25 мм.

По соглашению сторон допускается изготовление гетинакса других размеров. Допускается поставлять гетинакс листами с вырезами (для испытаний) с одной стороны листа, при этом листов с вырезами может быть не более:

12 — в одном контейнере;

2 — в одном ящике.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

1.3. Номинальная толщина листов гетинакса и предельные отклонения должны соответствовать указанным в табл. 2.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

Таблица 1

Тип	Марка	Код ОКП	Диапазон толщин, мм	Назначение и свойство	Длительная допустимая рабочая температура, $^\circ\text{C}$
III	I	34 9111 0100	0,2—50,0	Для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности окружающей среды (относительная влажность 45—75 % при температуре 15—35 $^\circ\text{C}$) и в трансформаторном масле при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц	От минус 65 до плюс 120
III	II	34 9111 0300	0,4—50,0	То же, но с расширенными допусками по толщине: коробление не нормируется	То же
III	III	34 9111 0400	5,0—50,0	Для работы в корабельных условиях (относительная влажность до 95 % при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$) при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц	От минус 65 до плюс 120

Продолжение табл. 1

Тип	Марка	Код ОКП	Диапазон толщин, мм	Назначение и свойство	Длительная допустимая рабочая температура, °С
211	V	34 9111 1300	1,0—50,0	Для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности (45—75 % при температуре 15—35 °С) и в трансформаторном масле при напряжении выше 1000 В и частоте тока 50 Гц для толщин 5,0—50,0 мм и при напряжении до 1000 В и частоте тока 10 ⁶ Гц для толщин 1,0—4,5 мм	От минус 65 до плюс 120
113	VI	34 9111 0800	0,4—4,0	Для работы на воздухе в условиях нормальной окружающей среды (относительная влажность 45—75 % при температуре 15—35 °С) при напряжении до 1000 В и частоте тока 10 ⁶ Гц; с повышенной гладкой поверхностью	То же
113	VII	34 9111 1000	0,4—4,0	То же, но с улучшенным тангенсом угла диэлектрических потерь и пониженной стойкостью к кратковременному нагреванию	*
112	X	34 9111 1400	0,2—2,5	Для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности окружающей среды (относительная влажность 45—75 % при температуре 15—35 °С) и в трансформаторном масле при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц, улучшенная (повышенная) штампуемость	*

Номинальная толщина мм	Предел отклонения толщины, мкм									
	111			211			113			112
	I и III	III	II	III	V	V	V1	V2	V3	X
	Внешний сорт	Первый сорт	Первый сорт	Внешний сорт	Первый сорт	Внешний сорт	Первый сорт	Внешний сорт	Первый сорт	Внешний сорт
0,2	±0,03	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,03
0,3	±0,03	±0,06	—	—	—	—	—	—	—	±0,03
0,35	±0,03	—	—	—	—	—	—	—	—	±0,03
0,4	±0,04	—	—	—	—	—	+0,04	+0,04	+0,04	—
0,5	±0,07	±0,1	—	—	—	—	±0,07	+0,07	+0,07	±0,07
0,6	±0,08	±0,11	±0,15	—	—	—	±0,08	±0,11	±0,08	±0,08
0,8	±0,10	—	—	—	—	—	±0,10	±0,10	±0,10	+0,09
1,0	±0,11	±0,13	±0,18	—	±0,11	±0,13	±0,13	+0,13	±0,13	±0,11
1,2	±0,13	—	—	—	±0,13	—	—	±0,13	—	±0,11
1,4	—	±0,15	±0,20	—	—	+0,15	—	—	—	—
1,5	±0,14	—	—	—	±0,14	—	±0,14	±0,14	±0,14	±0,13
1,6	±0,15	±0,19	±0,25	—	±0,15	—	±0,15	±0,15	±0,15	—
1,8	±0,16	—	—	—	±0,16	—	±0,16	±0,16	±0,16	+0,16
1,9	±0,16	—	—	—	±0,16	—	±0,16	±0,16	±0,16	±0,16

Продолжение табл. 2

Номинальная толщина	Тип марки						112 Х
	1 и III	II	III	IV	V	VI	
Внешний сорт	Первый сорт	Первый сорт	Второй сорт	Первый сорт	Внешний сорт	Первый сорт	Внешний сорт
2,0	+0,17	+0,23	+0,30	—	+0,17	+0,23	+0,17
2,2	±0,20	±0,26	—	±0,20	±0,26	±0,20	±0,26
2,5	±0,20	—	—	±0,20	—	±0,20	±0,18
2,8	—	—	+0,35	—	—	—	—
3,0	±0,20	—	—	±0,20	—	±0,20	—
3,5	±0,25	—	—	±0,25	—	±0,25	—
4,0	±0,25	—	—	±0,25	—	±0,25	—
4,5	±0,30	—	—	±0,30	—	—	—
5,0	±0,30	±0,36	±0,50	±0,36	±0,30	±0,36	—
5,5	±0,30	—	—	±0,30	—	—	—
6,0	±0,35	±0,43	+0,60	±0,43	±0,35	+0,43	—
7,0	±0,35	—	—	±0,35	—	—	—
8,0	+0,40	—	±0,50	±0,50	+0,40	±0,50	—
9,0	—	—	—	—	—	—	—

Номинальная толщина, мкм	При отл. по гостяне										
	111			211			113			112	
	I и III	II	III	V	V	V	VII	VII	VII	X	X
Вакуумный сорт	Первый сорт	Первый сорт	Вакуумный сорт	Вакуумный сорт	Первый сорт	Вакуумный сорт	Первый сорт	Вакуумный сорт	Первый сорт	Вакуумный сорт	Вакуумный сорт
10,0	±0,50				±0,50		—	—	—	—	—
11,0	—				—		—	—	—	—	—
12,0	±0,50	±0,65	±0,90	±0,65	±0,50	±0,65	—	—	—	—	—
13,0	—				—		—	—	—	—	—
14,0	+0,60				+0,60		—	—	—	—	—
15,0	±0,60				±0,60		—	—	—	—	—
16,0	±0,60	±1,00	±1,50	±1,00	±0,60	±1,00	—	—	—	—	—
18,0	±0,70				±0,70		—	—	—	—	—
20,0	±1,10			±1,10	±0,70	±1,10	—	—	—	—	—
25,0	±0,80		±2,00		±0,80	±1,10	—	—	—	—	—
30,0		±1,20		±1,20		±1,20	—	—	—	—	—
35,0	±1,30		±2,50	±1,30	±1,00	±1,30	—	—	—	—	—
40,0		±1,50			±1,50	±1,50	—	—	—	—	—
45,0		±2,00		±3,00	±2,00	±2,00	—	—	—	—	—
50,0	±1,20				±1,20	±1,20	—	—	—	—	—

1.4. Условное обозначение должно состоять из марки и сорта гетинакса, его толщины и обозначения настоящего стандарта.

Приимеры условных обозначений:

Гетинакс марки V высшего сорта толщиной 10,0 мм:

Гетинакс V BC-10,0 ГОСТ 2718—74

Гетинакс марки I первого сорта толщиной 12,0 мм:

Гетинакс I 1c-12,0 ГОСТ 2718—74

Гетинакс марки I второго сорта толщиной 6,0 мм:

Гетинакс I 2c-6,0 ГОСТ 2718—74

Коды ОКП для каждой марки и типоразмера гетинакса приведены в приложении 1.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Гетинакс должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.2. Требования к поверхности листов гетинакса — по ГОСТ 25500. Поверхность листов гетинакса должна быть гладкой, без газовых пузырей и посторонних включений. Допускаются отдельные риски, рябизна, вмятины, выпуклости, следы царапин (как отпечатки стальных прокладочных листов) и разнотонность.

Для гетинакса второго сорта дополнительно допускаются белесоватость, вкрапления частиц смолы и инородных включений, шероховатость поверхности.

Чистота поверхности гетинакса марки VI должна быть такой же, как и полированных стальных листов.

Контрольные образцы для высшего и первого сортов утверждаются отдельно. Допускаются включения в виде частиц смолы. Контрольные образцы гетинакса марок VI, VII и X должны быть согласованы между изготовителем и потребителем.

(Измененная редакция, Изм. № 3—5).

2.3. Листы гетинакса всех марок и толщин должны быть обрезаны со всех сторон. Листы толщиной 1 мм и более должны быть обрезаны под прямым углом с отклонениями не более $\pm 3^\circ$, а для второго сорта — не более $\pm 5^\circ$. Не допускаются расслоения и трещины с торцов гетинакса высшего сорта, для первого и второго сорта допускаются сколы.

С. 8 ГОСТ 2718—74

Не допускаются расслоения и трещины с торцов.

Рулонный гетинакс должен быть в необрезанном виде.

П р и м е ч а н и е. По требованию потребителей гетинакс толщиной 30 мм и более должен быть обрезанным с одной стороны.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 5).

2.4. Штампуемость гетинакса — по ГОСТ 25500. При штамповании допускаются небольшие сколы и посветление материала по краям отверстий, не снижающие качества гетинакса.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.5. Гетинакс марки VI толщиной до 0,8 мм включ. должен допускать огибание вокруг оправок без излома и образования трещин на поверхности.

2.6. Гетинакс марки I в светопроницаемом исполнении должен соответствовать контрольному образцу, согласованному с потребителем.

2.7. Гетинакс по физико-механическим и электрическим свойствам должен соответствовать требованиям, указанным в табл. 3 и 4.

Дополнительные показатели качества гетинакса указаны в приложении 2.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

2.8. Требования к механической обработке гетинакса — по ГОСТ 25500.

При распиловке и обрезке гетинакса допускаются поверхностные трещины и сколы по краям листа; при сверлении допускается посветление по краям отверстий, не снижающие качества гетинакса.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 5).

2.9. Водопоглощение гетинакса — по ГОСТ 25500.

2.10. Стрела прогиба гетинакса — по ГОСТ 25500. Для гетинакса марки II стрелу прогиба не нормируют.

2.11. Коробление гетинакса — по ГОСТ 25500. Коробление для гетинакса марки X для толщин 2—2,5 мм должно быть 30 мм, для гетинакса марки II коробление не нормируют.

2.9—2.11. (Введены дополнительно, Изм. № 3).

2.12. При изготовлении гетинакса должны применяться следующие материалы:

— бумага электроизоляционная пропиточная по ГОСТ 3441 и импортная;

— термореактивные электроизоляционные связующие: для марок I, II, III и VI — смола резольного типа; для марки V — диановая эпоксидная смола, отверждаемая смолой резольного типа; марки VII —

Таблица 3

Назначение показателя	Тип, характер						112
	111	211	113	114	115	Х	
I, III	V	VII	VIII	VII	VIII	X	
Васильев сорт	Первый сорт	Васильев сорт	Первый сорт	Васильев сорт	Первый сорт	Васильев сорт	Васильев сорт
1 Плотность, кг/м ³	1300— —1400	1350— —1450	1300— —1400	1280— —1400	1300— —1400	1300— —1400	1350— —1450
2 Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слою, МПа, не менее	135	105	130	105	130	95	130
3 Разрушающее напряжение при растяжении, МПа, не менее	120	80	100	70	100	70	70
4 Удельное объемное электрическое сопротивление после кондиционирования в условиях 24 ч/23 °С/93 %, не менее, Ом·м, для листовой толщиной:	— до 2 мм — до 4 мм	—	—	—	—	—	1 · 10 ⁷ —
5 Сопротивление изоляции после кондиционирования в условиях 24 ч/23 °С/ дистиллированной воды, Мом, не менее	—	—	—	—	5 · 10 ¹	1 · 10 ¹	5 · 10 ¹ 1 · 10 ¹

Назначение показателя	Тип, марка						112 Х Васильевский сорт
	1.1.1 I и II Васильевский сорт	2.1.1 I, II, III Васильевский сорт	V Vасильевский сорт	VI Первый сорт	VII Васильевский сорт	VIII Первый сорт	
6 Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте $1 \cdot 10^6$ Гц после кондиционирования в условиях $24 \pm 2.5^\circ\text{C}/95\%$, не более	—	—	—	0.08	—	0.06	—
7 Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц, после кондиционирования в условиях $96 \pm 10.5^\circ\text{C}/<20\%$, не более	—	—	0.05	—	—	—	—
8 Пробивное напряжение параллельно слоям, к В (экономичное проходочное испытание) в условиях $M/90^\circ\text{C}$ трансформаторное масло	16	12	40	32	20	16	16

Таблица 4

Электрическая прочность перпендикулярно слоям (одноминутное проверочное испытание) в условиях M/90 °С/ трансформаторное масло кВ₁₄₄/мм, не менее

Номи- нальная толщи- на, мм	Тип, марка							
	III			II		I		112
	I и III	I	II и III	V	VI и VII		X	
	Высший сорт	Первый сорт	Первый сорт	Высший сорт	Первый сорт	Высший сорт	Первый сорт	Высший сорт
0,4	7,6	7,6	7,6	—	—	15,7	12,6	7,6
0,5	7,1	7,1	7,1	—	—	14,8	11,8	7,1
0,6	7,0	6,7	6,7	—	—	14,6	11,2	6,7
0,7	7,0	6,4	6,4	—	—	14,5	10,7	6,4
0,8	7,0	6,2	6,2	—	—	14,3	10,3	6,2
0,9	7,0	6,0	6,0	—	—	14,1	10,0	6,0
1,0	7,0	5,8	5,8	15,8	12,6	14,0	9,7	5,8
1,2	6,9	5,5	5,5	15,2	12,2	13,7	9,1	5,5
1,4	6,8	5,2	5,2	14,7	11,7	13,6	8,6	5,2
1,5	6,7	5,0	5,0	14,5	11,5	13,5	8,3	5,0
1,6	6,6	4,9	4,9	14,3	11,2	13,4	8,1	4,9
1,8	6,4	4,6	4,6	13,9	11,1	12,8	7,7	4,6
1,9	6,3	4,4	4,4	13,7	11,0	12,4	7,5	4,4
2,0	6,2	4,3	4,3	13,6	10,9	12,3	7,4	4,3
2,2	5,9	4,2	4,2	13,4	10,7	12,2	7,2	4,2
2,4	5,6	4,1	4,1	13,3	10,6	11,4	7,1	4,1
2,5	5,5	4,0	4,0	13,3	10,5	11,2	7,0	4,0
2,6	5,4	3,9	3,9	13,3	10,4	11,0	6,9	—
2,8	5,2	3,8	3,8	13,3	10,3	10,5	6,8	—
3,0	5,0	3,7	3,7	13,3	10,2	10,0	6,7	—

крезолофеноанилиноформальдегидная смола; марки X — модифицированная фенолоформальдегидная смола.

Для каждой марки гетинакса по согласованию изготовителя с потребителем допускается применение других связующих и другой бумаги при условии, что качество гетинакса на их основе будет соответствовать требованиям настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 5).

2а. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2а.1. Гетинакс не токсичен, не взрывоопасен, относится к горючим материалам. Температура воспламенения — 285 °С, температура самовоспламенения — 480 °С, температура самонагревания — 120 °С.

С. 12 ГОСТ 2718—74

2а.2. При возникновении пожара следует использовать пену, распыленную воду, песок, кошму, углекислотные или пенные огнетушители.

2а.3. Работу с гетинаксом следует производить в специальной одежде, принятой для производства в соответствии с типовыми отраслевыми нормативами.

2а. (*Введен дополнительно, Изм. № 3*).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки гетинакса должны соответствовать ГОСТ 25500 и требованиям настоящего стандарта.

3.2. Для гетинакса марки VI толщиной до 0,8 мм и марки I в светопроницаемом исполнении проводят периодические испытания на соответствие требованиям пп. 2.5 и 2.6 на двух листах от партии, прошедшей приемо-сдаточные испытания.

Для гетинакса всех марок испытания на соответствие подпункту 8 табл. 3 являются периодическими.

3.1, 3.2. (*Измененная редакция, Изм. № 3, 4*).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Методы испытаний гетинакса должны соответствовать ГОСТ 25500 и требованиям настоящего стандарта.

4.2. Проверку точности обрезки краев листов гетинакса производят измерительным инструментом, обеспечивающим погрешность измерения до 1°.

4.3. Испытание гетинакса на огибание вокруг оправок (п. 2.5) проводят при температуре 15—35 °С и относительной влажности 45—75 % на образцах размером $(35 \pm 1) \cdot (200 \pm 1)$ мм для толщины до 0,6 мм и размером $(35 \pm 1) \cdot (250 \pm 1)$ мм для толщины до 0,8 мм. Диаметр оправки для огибания образцов толщиной до 0,6 мм равен (55 ± 1) мм, для образцов толщиной 0,8 мм — (80 ± 1) мм.

При испытании образцы не должны ломаться и на поверхности не должно быть трещин.

4.4. Проверка гетинакса на светопроницаемость (п. 2.6) должна производиться сравнением при просвечивании испытуемого листа с контрольным образцом.

Лист и контрольный образец кладут на стол, на крышке которого должна быть щель шириной 2—3 мм и длиной (600 ± 10) мм. По крышке стола на расстоянии (400 ± 10) мм от нее должны быть расположены 12 электрических лампочек мощностью по 60 Вт. Лист должен просвечиваться с контрольным образцом одинаково или ярче него. На поверхности листа допускаются непрозрачные пятна общей площадью не более 35 см^2 .

4.5. При определении плотности допустимые расхождения между параллельными определениями не должны превышать $0,03 \text{ г}/\text{см}^3$.

4.6. Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте $1 \cdot 10^6$ Гц после кондиционирования в условиях $(24\text{ч}/23^\circ\text{C}/93\%)$ определяют по ГОСТ 22372 на трех образцах размером $(50 \pm 1) \cdot (50 \pm 1)$ (толщина образца) мм. При толщине листов до 3 мм толщина образца равна толщине листа. При толщине листов более 3 мм образцы доводят до толщины 3 мм механической обработкой с одной стороны.

При определении тангенса угла диэлектрических потерь гетинакса толщиной до 1 мм включ. допускается применение электрода диаметром не менее 10 мм. Перед кондиционированием поверхность образцов должна быть протерта чистой тканью, смоченной в бензине. Измерение допускается производить в комнатных условиях (при температуре $15\text{--}35^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $45\text{--}75\%$), при этом время с момента извлечения образцов из камеры влажности до окончания измерения не должно превышать 5 мин.

Не допускается производить измерение при выпадении росы на образцах. За результат измерения принимают среднее арифметическое трех измерений.

4.7. Водопоглощение определяют по ГОСТ 4650 (метод А).

Зашиту торцовой части образцов производят следующим способом: мягкой кистью наносят связующее, применяемое при изготовлении гетинакса. Образцы сушат при температуре $15\text{--}35^\circ\text{C}$ 20—30 мин, затем термообрабатывают при температуре $(160 \pm 2)^\circ\text{C}$ с фенольным связующим — (15 ± 1) мин, с эпоксидным — (30 ± 1) мин.

Допускается защищать торцы образцов окунанием в расплавленный парафин по ГОСТ 23683, нагретый до температуры $(125 \pm 2)^\circ\text{C}$, с добавкой до 3 % полизтилена по ГОСТ 16337 или ГОСТ 16338.

За результат испытания принимают среднее арифметическое трех параллельных определений.

4.1—4.7. (Измененная редакция, Изм. № 3).

С. 14 ГОСТ 2718—74

4.8. При проверке толщины листов гетинакса (п. 1.3, табл. 2) допускается одна точка из десяти с превышением предельного отклонения по толщине на 25 % от указанного в табл. 2.

4.9. Для определения разрушающего напряжения при изгибе и растяжении (табл. 3) образцы вырезают вдоль и поперек листа. За результат испытаний принимают минимальное из средних арифметических значений, вычисленных отдельно для долевых и поперечных образцов.

4.10. При определении пробивного напряжения и электрической прочности (табл. 3, 4) допускается перед испытаниями образцы кондиционировать при температуре (125 ± 5) °С не более 24 ч. При проведении этих испытаний выдержка образцов в нагретом трансформаторном масле составляет 5 мин на 1 мм толщины образца, но не менее 10 мин. Определение пробивного напряжения параллельно слоям проводят на образцах, вырезанных из материала номинальной толщиной от 3 до 5 мм.

4.8—4.10 (Введены дополнительно, Изм. № 4).

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 25500.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие гетинакса требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

6.2. Гарантийный срок хранения гетинакса — 18 мес со дня изготовления; гетинакса марки VI высшего сорта — 21 мес.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Справочное

Коды ОКП гетинакса электротехнического листового

Марка	Толщина, мм	Код ОКП	Марка	Толщина, мм	Код ОКП
I	0,2	34 9111 0101 05	IC	0,2	34 9111 0201 02
	0,3	34 9111 0102 04		0,3	34 9111 0202 01
	0,35	34 9111 0103 03		0,35	34 9111 0203 00
	0,4	34 9111 0104 02		0,4	34 9111 0204 10
	0,5	34 9111 0105 01		0,5	34 9111 0205 09
	0,6	34 9111 0106 00		0,6	34 9111 0206 08
	0,8	34 9111 0107 10		0,8	34 9111 0207 07
	1,0	34 9111 0108 09		1,0	34 9111 0208 06
	1,2	34 9111 0109 08		1,2	34 9111 0209 05
	1,4	34 9111 0111 03		1,4	34 9111 0211 00
	1,5	34 9111 0112 02		1,5	34 9111 0212 10
	1,6	34 9111 0113 01		1,6	34 9111 0213 09
	1,8	34 9111 0114 00		1,8	34 9111 0214 08
	1,9	34 9111 0115 10		1,9	34 9111 0215 07
	2,0	34 9111 0116 09	II	0,4	34 9111 0304 07
	2,2	34 9111 0117 08		0,5	34 9111 0305 06
	2,5	34 9111 0118 07		0,6	34 9111 0306 05
	2,8	34 9111 0119 06		0,8	34 9111 0307 04
	3,0	34 9111 0121 01		1,0	34 9111 0308 03
	3,5	34 9111 0122 00		1,2	34 9111 0309 02
	4,0	34 9111 0123 10		1,4	34 9111 0311 08
	4,5	34 9111 0124 09		1,5	34 9111 0312 07
	5,0	34 9111 0125 08		1,6	34 9111 0313 06
	5,5	34 9111 0126 07		1,8	34 9111 0314 05
	6,0	34 9111 0127 06		1,9	34 9111 0315 04
	7,0	34 9111 0128 05		2,0	34 9111 0316 03
	8,0	34 9111 0129 04		2,2	34 9111 0317 02
	9,0	34 9111 0131 00		2,5	34 9111 0318 01
	10,0	34 9111 0132 10		2,8	34 9111 0319 00
	11,0	34 9111 0133 09		3,0	34 9111 0321 06
	12,0	34 9111 0134 08		3,5	34 9111 0322 05
	13,0	34 9111 0135 07		4,0	34 9111 0323 04
	14,0	34 9111 0136 06		4,5	34 9111 0324 03
	15,0	34 9111 0137 05		5,0	34 9111 0325 02
	16,0	34 9111 0138 04		5,5	34 9111 0326 01
	18,0	34 9111 0139 03		6,0	34 9111 0327 00
	20,0	34 9111 0141 08		7,0	34 9111 0328 10
	25,0	34 9111 0142 07		8,0	34 9111 0329 09
	30,0	34 9111 0143 06		9,0	34 9111 0331 04
	35,0	34 9111 0144 05		10,0	34 9111 0332 03
	40,0	34 9111 0145 04		11,0	34 9111 0333 02
	45,0	34 9111 0146 03		12,0	34 9111 0334 01
	50,0	34 9111 0147 02			

Продолжение

Марка	Толщина, мм	Код ОКП	Марка	Толщина, мм	Код ОКП
II	13,0	34 9111 0335 00	V	5,0	34 9111 1325 09
	14,0	34 9111 0336 10		5,5	34 9111 1326 08
	15,0	34 9111 0337 09		6,0	34 9111 1327 07
	16,0	34 9111 0338 08		7,0	34 9111 1328 06
	18,0	34 9111 0339 07		8,0	34 9111 1329 05
	20,0	34 9111 0341 02		9,0	34 9111 1331 00
	25,0	34 9111 0342 01		10,0	34 9111 1332 10
	30,0	34 9111 0343 00		11,0	34 9111 1333 09
	35,0	34 9111 0344 10		12,0	34 9111 1334 08
	40,0	34 9111 0345 09		13,0	34 9111 1335 07
III	45,0	34 9111 0346 08		14,0	34 9111 1336 06
	50,0	34 9111 0347 07		15,0	34 9111 1337 05
	5,0	34 9111 0425 10		16,0	34 9111 1338 04
	5,5	34 9111 0426 09		18,0	34 9111 1339 03
	6,0	34 9111 0427 08		20,0	34 9111 1341 09
	7,0	34 9111 0428 07		25,0	34 9111 1342 08
	8,0	34 9111 0429 06		30,0	34 9111 1343 07
	9,0	34 9111 0431 01		35,0	34 9111 1344 06
	10,0	34 9111 0432 00		40,0	34 9111 1345 05
	11,0	34 9111 0433 10		45,0	34 9111 1346 04
VI	12,0	34 9111 0434 09		50,0	34 9111 1347 03
	13,0	34 9111 0435 08		0,4	34 9111 0804 03
	14,0	34 9111 0436 07		0,5	34 9111 0805 02
	15,0	34 9111 0437 06		0,6	34 9111 0806 01
	16,0	34 9111 0438 05		0,8	34 9111 0807 00
	18,0	34 9111 0439 04		1,0	34 9111 0808 10
	20,0	34 9111 0441 10		1,2	34 9111 0809 09
	25,0	34 9111 0442 09		1,4	34 9111 0811 04
	30,0	34 9111 0443 08		1,5	34 9111 0812 03
	35,0	34 9111 0444 07		1,6	34 9111 0813 02
V	40,0	34 9111 0445 06		1,8	34 9111 0814 01
	45,0	34 9111 0446 05		1,9	34 9111 0815 00
	50,0	34 9111 0447 04		2,0	34 9111 0816 10
	1,0	34 9111 1308 10		2,2	34 9111 0817 09
	1,2	34 9111 1309 09		2,5	34 9111 0818 08
	1,4	34 9111 1311 04		2,8	34 9111 0819 07
	1,5	34 9111 1312 03		3,0	34 9111 0821 02
	1,6	34 9111 1313 02		3,5	34 9111 0822 01
	1,8	34 9111 1314 01		4,0	34 9111 0823 00
	1,9	34 9111 1315 00	VII	0,4	34 9111 1004 01
VII	2,0	34 9111 1316 10		0,5	34 9111 1005 00
	2,2	34 9111 1317 09		0,6	34 9111 1006 10
	2,5	34 9111 1318 08		0,8	34 9111 1007 09
	2,8	34 9111 1319 07		1,0	34 9111 1008 08
	3,0	34 9111 1321 02		1,2	34 9111 1009 07
	3,5	34 9111 1322 01		1,4	34 9111 1011 02
VIII	4,0	34 9111 1323 00		1,5	34 9111 1012 01
	4,5	34 9111 1324 10			

Продолжение

Марка	Толщина, мм	Код ОКП	Марка	Толщина, мм	Код ОКП
VII	1,6	34 9111 1013 00	X	0,2	34 9111 1401 03
	1,8	34 9111 1014 10		0,3	34 9111 1402 02
	1,9	34 9111 1015 09		0,35	34 9111 1403 01
	2,0	34 9111 1016 08		0,4	34 9111 1404 00
	2,2	34 9111 1017 07		0,5	34 9111 1405 10
	2,5	34 9111 1018 06		0,6	34 9111 1406 09
	3,0	34 9111 1021 00		0,8	34 9111 1407 08
	3,5	34 9111 1022 10		1,0	34 9111 1408 07
	4,0	34 9111 1023 09		1,2	34 9111 1409 06
				1,5	34 9111 1412 00
				1,6	34 9111 1413 10
				1,8	34 9111 1414 09
				1,9	34 9111 1415 08
				2,0	34 9111 1416 07
				2,2	34 9111 1417 06
				2,5	34 9111 1418 05

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Введено дополнительно, Изм. № 3).

Дополнительные показатели качества гетинакса

Наименование показателя	Норма для гетинакса, марки. Пред. откл. 25							
	I	II	III	V	VI	VII	VIII	X
1. Сопротивление раскалыванию для листов толщиной 10 мм и более, кН/м (кгс/см)*, не менее	117,6 (120)	132,0 (135)	98,0 (100)	—	—	—	—	—
2. Термостойкость по Мартенсу (для листов толщиной 10 мм и более), °С, не менее	150			—	—	—	—	—
3. Стойкость к кратковременному нагреванию, °С	125		130	150	125	130	—	—
4. Маслостойкость в трансформаторном масле в течение 4 ч, °С, не менее	105		130	—	—	—	105	—
5. Удельное поверхностное электрическое сопротивление после пребывания в течение 24 ч в камере влажности**, Ом, не менее, для толщины до 4,0 мм	—	—	—	$1 \cdot 10^8$	$1 \cdot 10^8$	$1 \cdot 10^6$	—	—
6. Испытание напряжением параллельно слоям (для листов толщиной 8 мм и более) в трансформаторном масле, при температуре (90 ± 2) °С, кВ ₅₀₀ , не менее	—	—	70	—	—	—	—	—

* При температуре 15—35 °С и относительной влажности воздуха 45—75 %.

** При температуре (23 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (93 ± 2) %.

(Введено дополнительно, Изм. № 3; измененная редакция, Изм. № 4).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

А. П. Беляева, Г. М. Дулицкая, И. Н. Мелешко

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16 мая 1974 г. № 1192

3. Периодичность проверки — 5 лет

4. Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 1642—79 и СТ СЭВ 3226—81, СТ СЭВ 5239—85

5. ВЗАМЕН ГОСТ 2718—66

6. Изменение № 5 Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 8 от 12.10.95)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Республика Белоруссия	Белстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Молдовастандарт
Республика Таджикистан	Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации
Российская Федерация	Госстандарт России
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция

7. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение ИТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 3441—81	2.12
ГОСТ 4650—80	4.7
ГОСТ 16338—85	4.7
ГОСТ 22372—77	4.6
ГОСТ 23683—79	4.7
ГОСТ 25500—82	Вводная часть, 1.1, 2.2, 2.4, 2.8— 2.11, 4.1, 5.1

8. Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5—6—93)

9. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в январе 1976 г., октябре 1980 г., октябре 1983 г., апреле 1988 г., октябре 1995 г. (ИУС 2—76, 12—80, 1—84, 7—88, 7—96)

Редактор *В. П. Осурцова*
Технический редактор *Н. С. Гришанова*
Корректор *С. И. Фирсова*
Компьютерная верстка *В. И. Матюшенко*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 04.06.97. Подл. и печ. 18.07.97. Усл. печ. л. 1,40.
Уч.-изд. л. 1,15. Тираж 229 экз. б. 705. Зак. 1209н

ИПК. Издательство стандартов, 107036, Москва, Клодезный пер., 14.
Набрано в Калужской типографии стандартов на ПЭВМ.
Калужская типография стандартов, з/п. Московская, 256.
ПЛР № 04013к

Поправка к ГОСТ 2718—74 Гетинакс электротехнический листовой. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Таблица 3, графа «Наименование показателя», пункт 8	8. Пробивное напряжение параллельно слоям, кВ (одноминутное проверочное испытание) в условиях M /90°C трансформаторное масло	8. Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание) в условиях M/90°C/ трансформаторное масло, кВ _{эфф} , не менее

(ИУС № 2 2018 г.)