

17623-87




ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

БЕТОНЫ

РАДИОИЗОТОПНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ

ГОСТ 17623—87

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
Москва

БЕТОНЫ

**Радиоизотопный метод определения
средней плотности**

Concrete. Radioisotope method of average
density determination

ГОСТ**17623—87**

ОКП 58 0900

Дата введения **01.01.88**

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на конструкционные тяжелые, легкие, ячеистые и плотные силикатные бетоны и бетонные смеси (далее — бетоны) и устанавливает радиоизотопный метод определения средней плотности этих бетонов (далее — плотности) и ее оценки по ГОСТ 27005—86.

Радиоизотопный метод основан на зависимости между плотностью контролируемого бетона и характеристиками ослабления или рассеяния регистрируемого гамма-излучения.

1. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Измерение плотности следует производить при помощи гамма-плотномеров, соответствующих ГОСТ 22319—77.


Допускается применять другие средства измерений, которые удовлетворяют требованиям настоящего стандарта и ГОСТ 8.326—78.

Конструктивные схемы измерительных преобразователей гамма-плотномеров приведены в приложении 1.

1.2. Средства измерений должны обеспечивать определение плотности в диапазоне 600—2500 кг/м³ с погрешностью не более:

2% — для абсорбционных плотномеров, применяющихся для определения плотности бетона по схемам, приведенным на черт. 1а, б, в;

2,5% — для альбедных плотномеров, применяющихся для определения плотности бетона по схемам, приведенным на черт. 1 г, д.



1 — источник излучения; 2 — детектор; 3 — выход к измерительному блоку; 4 — бетон, бетонная смесь

Черт. 1

1.3. Средства измерения, удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта, но не имеющие первичной градуировочной зависимости, должны быть отградуированы по методике, приведенной в приложении 2.

Для привязки первичной градуировочной зависимости к составу бетона контролируемых изделий на предприятии-потребителе осуществляют ее корректировку по методике, изложенной в приложении 3.

1.4. При проведении измерений должны соблюдаться действующие санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, утвержденные Минздравом СССР.

2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. Число и расположение участков, в которых должна определяться плотность бетона, устанавливают в соответствии с ГОСТ 27005—86.

Для определения плотности бетона по ослаблению потока гамма-излучения источник и детектор размещают соосно с противоположных сторон контролируемого слоя бетона в соответствии с черт. 1а, б.

Для определения плотности бетона по рассеянию потока гамма-излучения источник и детектор размещают на поверхности контролируемой конструкции в соответствии с черт. 1 д или вводят в контролируемый бетон на определенную глубину в соответствии с черт. 1 г.

На каждом из контролируемых участков производят не менее трех измерений.

2.2. Поверхность конструкции в зоне установки измерительного преобразователя должна соответствовать требованиям ГОСТ 13015.0—83.

Измерение плотности бетона следует производить на участках конструкций, свободных от облицовочного покрытия и фактурного слоя.

2.3. Допускается производить определение плотности бетона через облицовочную плитку при условии измерения толщины фактурного слоя градуирования плотномера на образцах с облицовочной плиткой или фактурным слоем различной толщины по методике, согласованной с головной научно-исследовательской организацией.

2.4. При определении плотности бетонных смесей марок по удобоукладываемости Ж1—Ж4 по ГОСТ 7473—85 или затвердевшего бетона при помощи плотномеров с зондовыми преобразователями в соответствии с черт. 1 а, в, г в контролируемых участках конструкции подготавливают отверстия для установки измерительного преобразователя в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на плотномер.

2.5. При проведении измерений измерительный преобразователь плотномера должен устанавливаться на конструкции в соответствии с черт. 2 таким образом, чтобы расстояния от него до края конструкции или борта формы со стороны источника $r_{\text{и}}$, со стороны детектора $r_{\text{д}}$ и в направлении, перпендикулярном к оси «источник — детектор» $r_{\text{п}}$, были не менее приведенных в табл. 1.

Таблица 1

Проектное значение плотности, кг/м ³	Значение радиусов действия преобразователя, мм		
	$r_{\text{и}}$	$r_{\text{д}}$	$r_{\text{п}}$
До 1800	60	90	150
Св. 1800	50	60	100

2.6. Толщина слоя бетона контролируемой конструкции h при использовании измерительных преобразователей поверхностного типа должна быть не менее:

350 мм — при проектной плотности до 1000 кг/м³;

250 мм — при проектной плотности от 1000 до 1800 кг/м³;

150 мм — при проектной плотности более 1800 кг/м³.

При определении плотности бетона в конструкции, толщина которой менее приведенных значений (но не менее 40 мм), должна быть произведена градуировка плотномера на градуировочных образцах толщиной, равной толщине контролируемой конструкции.

2.7. В зоне распространения гамма-излучения на соответствующую глубину бетона (черт. 2), определяемую согласно табл. 2, не должны находиться закладные детали и арматура диаметром св. 8 мм.



Таблица 2

Проектное значение плотности, кг/м ³	Значение радиусов действия преобразователя, мм			
	$r_{\text{и}}$	$r_{\text{д}}$	$r_{\text{п}}$	h
До 1800	50	80	120	200
Св. 1800	40	70	80	100

2.8. Измерительные преобразователи поверхностного типа в процессе измерения должны быть плотно прижаты к поверхности бетонной смеси или бетона конструкции или погружены на глубину 1—2 мм.

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Значение плотности бетона по результатам измерений радиоизотопным методом определяют с округлением до 10 кг/м³.



1 — источник излучения; 2 — измерительный преобразователь; 3 — детектор; 4 — бетон, бетонная смесь; 5 — зона распространения гамма-излучения

Черт. 2

3.2. За значение плотности контролируемого участка конструкции принимают среднее арифметическое значение, полученное по результатам трех измерений на данном участке.

3.3. Результаты измерений заносят в журнал, форма которого приведена в приложении 4.

**СХЕМЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ГАММА-ПЛОТНОМЕРОВ
И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ**

1. Конструктивные схемы радионизотопных измерительных преобразователей представлены на черт. 1.
2. Преобразователь П-образного типа применяют для послойного определения плотности бетонной смеси (черт. 1а) и бетона в конструкциях толщиной до 500 мм (черт. 1б).
3. Преобразователи Т-образного типа (черт. 1в) применяют для определения плотности слоя бетонной смеси толщиной до 400 мм. Допускается применение преобразователя Т-образного типа для контроля плотности бетона в конструкциях.
4. Преобразователь типа «глубинный зонд» (черт. 1г) применяют для определения плотности бетонной смеси в различных по высоте участках при изготовлении массивных изделий или монолитных конструкций.
5. Преобразователь поверхностного типа (черт. 1д) применяют для определения плотности бетонной смеси и затвердевшего бетона при одностороннем доступе к контролируемой конструкции.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

МЕТОДИКА ГРАДУИРОВКИ ПЛОТНОМЕРОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ПЕРВИЧНОЙ ГРАДУИРОВОЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

1. Градуировку плотномеров, не имеющих первичной градуировочной зависимости, производят из контрольных образцах из бетона.
2. Размеры контрольных образцов для градуировки плотномеров различного типа выбирают согласно пп. 2.6 и 2.7 настоящего стандарта.
3. Образцы для градуировки плотномеров готовят из бетонов, используемых для изготовления контролируемых конструкций.
4. Различные значения плотности бетона в образцах для градуировки плотномеров получают за счет изменения состава бетона, характеристик заполнителя, степени порозности и различной деятельности уплотнения бетонной смеси.
5. Влажность материала образцов при проведении градуировки не должна отличаться от влажности бетона контролируемой конструкции или бетонной смеси более чем на 5%. Влажность определяют по ГОСТ 12730.2—78.
6. Число образцов в зависимости от требуемого диапазона измерения плотности ($\Delta \rho$) должно составлять не менее:
 - 3 шт. — при $\Delta \rho \leq 200 \text{ кг}/\text{м}^3$;
 - 4 шт. — при $\Delta \rho$ от 200 до 400 $\text{кг}/\text{м}^3$;
 - 5 шт. — при $\Delta \rho$ от 400 до 600 $\text{кг}/\text{м}^3$.
7. Плотность ρ в $\text{кг}/\text{м}^3$ в образцах для градуировки плотномеров определяют по ГОСТ 12730.1—78 с погрешностью не более 0,5%.
8. Погрешность показаний плотномера при проведении градуировки не должна превышать 1,0% при доверительной вероятности 0,95.
9. Градуировочную зависимость f в имп./с устанавливают по результатам измерения плотности бетона ρ и показаниям плотномера на образцах.
10. Погрешность градуировочной зависимости S_p , в процентах, вычисляют по формуле

$$S_p = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (\rho_i - \rho_{10})^2}}{\sum_{i=1}^n \rho_i} \cdot \sqrt{\frac{n}{n-2}} \cdot 100, \quad (1)$$

где ρ_i — плотность i -го образца, определенная по п. 7;

ρ_{10} — значение плотности i -го образца, определенной по градуировочной зависимости;

n — число образцов, испытанных для установления градуировки.


11. Значение погрешности градуировочной зависимости S_p не должно превышать:

1,0% — для абсорбционных (альбедно-абсорбционных) плотномеров;

1,5% — для альбедных плотномеров.

12. Пример построения градуировочной зависимости в форме графика приведен на черт. 3.

С. 8 ГОСТ 17623-87



Черт. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

МЕТОДИКА

корректировки заводской градуировочной зависимости
серийных плотномеров

1. Корректировку заводской градуировочной зависимости серийных плотномеров, представленной в виде графика на черт. 4 а, б (сплошная толстая линия), производят по результатам измерений на одном образце, изготовленном из бетона, используемого для изготовления контролируемых конструкций.

2. Размер образца для плотномеров различных типов выбирают в соответствии с пп. 2.6 и 2.7 настоящего стандарта.

3. Влажность бетона образца не должна отличаться от влажности бетонной смеси или влажности бетона контролируемой конструкции более чем на ± 5 абс. %. Влажность определяют по ГОСТ 12730.2-78.

4. Плотность бетона образца ρ_n определяют по ГОСТ 12730.1-78.

5. Измерения на образце производят с 10-кратной повторностью.

6. За результат измерений плотномером принимают среднее арифметическое значение его показаний — \bar{N} .

7. Погрешность результата измерений, определяемая по формуле

$$S = \frac{100}{\bar{N}} \sqrt{\frac{\sum (\bar{N} - N_i)^2}{9}},$$

где N_i — i -й результат измерений по п. 5, не должна превышать:

0,5% — для альбидных плотномеров;

0,25% — для абсорбционных плотномеров.

8. Откорректированную градуировочную зависимость получают как промежуточную кривую семейства линий на черт. 4 (показана пунктирной линией), проходящую через точку M , координаты которой равны соответственно:

ρ_n — плотность бетона образца в $\text{кг}/\text{м}^3$;

\bar{N} — среднее значение показаний плотномера при проведении измерений на образце по п. 5.

Градуировочные зависимости радиоизотопных плотномеров
Любдного типа

N, имп./с

160

140

120

100

80

 $f(\rho)$ *M*

500

 ρ_K 1500 $\rho, \text{кг}/\text{м}^3$ *a*

Абсорбционного типа

N, имп./с

110

90

70

50

30

 $f(\rho)$ *M*

1500

 ρ_K 2500 $\rho, \text{кг}/\text{м}^3$ *b*

Черт. 4

Тонкими линиями показано семейство корректировочных зависимостей.

9. Откорректированную градуировочную зависимость используют для определения плотности по результатам измерений плотномером для бетонов, марка которых по средней плотности отличается от марки бетона образца не более чем на две марки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рекомендуемое

ФОРМА ЖУРНАЛА ДЛЯ ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Наименование и паспортные данные конструкции	Номера и расположение контролируемых участков конструкции	Показания плотномера в делениях шкалы, импульсах или относительных единицах	Значение плотности по шкале плотномера, градуировочному графику или таблице	Фамилия оператора и дата пропедевтических измерений
1	2	3	4	5

Подпись оператора _____

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством строительных материалов СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

З. М. Брейтман (руководитель темы); Л. Г. Родз, канд. техн. наук; О. М. Нечаев, канд. тех. наук; Ю. Н. Мизрохи, канд. техн. наук; В. Р. Довжик, канд. техн. наук; С. Р. Котляр, канд. техн. наук; В. В. Судаков, канд. техн. наук; Л. Н. Рынин, канд. техн. наук; В. Г. Копытов; С. Л. Давыдов; И. И. Вайншток, канд. техн. наук; В. Е. Романчук; О. В. Лужин, д-р техн. наук; В. А. Волохов, канд. техн. наук; И. Э. Школьник, канд. техн. наук; В. А. Воробьев, д-р техн. наук; В. А. Горшков, канд. техн. наук; М. К. Трунцева; И. Н. Нагорняк

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 01.07.87 № 126

3. ВЗАМЕН ГОСТ 17623—78

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 8.326—78	1.1
ГОСТ 7473—85	2.4
ГОСТ 12730.1—78	Приложение 1, п. 7; приложение 3, п. 4
ГОСТ 12730.2—78	Приложение 2, п. 5; приложение 3, п. 3
ГОСТ 13015.0—83	2.2
ГОСТ 22319—77	1.1
ГОСТ 27003—86	Вводная часть, 2.1

Редактор *В. П. Огурцов*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб. 12.10.87 Подп. в печ. 27.11.87 1.0 усл. п. л. 1.0 усл. кр.-отт. 0.62 уч.-изд. ж.
Тираж 14 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1367