

**ПРОФИЛИ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ  
ПОПЕРЕЧНО-ВИНТОВОЙ ПРОКАТКИ  
ДЛЯ БАЛКИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ АВТОБУСА**

**ГОСТ  
8320.9—83**

**Сортамент**

Periodic sections produced  
by cross-helical rolling for bus front axle beam. Dimensions

**Взамен  
ГОСТ 8320.9—73**


ОКП 09 4400

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 апреля 1983 г. № 1976 дата введения установлена

**01.01.85**

Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—95)

- Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные круглые периодические профили для балки передней оси автобуса, изготавливаемые поперечно-винтовой прокаткой.
- Размеры профиля и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным на чертеже.



- Предельные отклонения диаметров не должны превышать  $+0,8$   $-1,2$  мм.
- Масса одного профиля для балки передней оси автобуса 112,40 кг.