



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

# КОЖА ТЕХНИЧЕСКАЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТА

ГОСТ 21047—75

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

## КОЖА ТЕХНИЧЕСКАЯ

## Определение сорта

Technical leather. Determination of grade

ГОСТ  
21047-75\*Взамен  
ГОСТ 1898-48  
в части сортировки

ОКСТУ 8609

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 августа 1975 г. № 2054 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 08.10.85 № 3275 срок действия продлен

до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на техническую кожу и устанавливает определение сорта.

2. В зависимости от наличия пороков, их площади кожу подразделяют на сорта: 1, 2 и 3.

3.—6. (Исключены, Изм. № 1).

7. Пороки учитывают, не допускают и не учитывают в соответствии с табл. 1 и п. 9.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1985 г. (ИУС 1-86).

© Издательство стандартов, 1987

Таблица 1

Наименование порока	Чепрак ремешка	Кожа для тонков хронического дубления	Кожа для тонков пераженная	Кожа для сучья	Кожа муфтовая	Кожа для ленточных ремешков	Кожа для портовочных ремешков	Кожа для манжет и прокладок		Кожа для ремешков бесконечных и привязных машин	Кожа натуральная сгущенная лавина
								тяжелая	легкая		
1. Отдушина: на краях чепрака на полосе шириной 15 см от края на площади до 50% чепрачной части кожи вкл.	+	+	-	-	+	Не допускается	+	+	-	Не допускается	—
	Не допускается	Не допускается	-	-	-	Не допускается	+	+	-	Не допускается	—
2. Ломкость лицевой слоя при испытаниях на валиках	Не допускается	Не допускается	-	-	-	Не допускается	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не допускается	-
3. Садка лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Загрязнение лицевой поверхности: свыше 30% чепрачной части	+	+	-	+	Не допускается	+	+	+	+	Не допускается	+

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Чепрак ремешка	Кожа для гонков хромоплатинового лакейна	Кожа для гонков пергамента	Кожа для сушья-ных дуканов	Кожа муфтавая	Кожа для лагител-ных ремешков	Кожа для погоня-ных ремешков	Кожа для минокет и спожалок		Кожа для ремешков бесконечных к привязкам машинная	Кожа наутраченная специалавного вязан-чаяя ретистельного дубаина
								тяжелая	легкая		
свыше 50% чепрачной ча-сти	Не допус-кается	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
б. Жировые и мизеральные на-леты и пятны	Не допус-каются	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
свыше 50% чеп-рачной части	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
б. Сляжка ли-цевой поверх-ности:	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
до 50% пло-щадк кожи вкл.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
свыше 50% площади кожи	Не допус-кается	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Подсед на полове шириной 25 см от каса-тельной к впади-нам заднего реза	Не допус-кается	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Подсед на полове шириной свыше 25 см от касательной к впадинам заднего реза	Не допус-кается	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Не допускается

Не допускаются

Не допускаются

Не допускается

+ + +

Не допускается

Не допускается

Не допускается

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Чепрак ремешка	Кожа для гонок хромотастического дубления	Кожа для гонок перемешная	Кожа для сумки-ных рукавов	Кожа муфтован	Кожа для декарт-ных ремешков	Кожа для погон-ных ремешков	Кожа для манжет и прокладок		Кожа для ремешков баскетбольных машин	Кожа натуральная специального назначения дубления
								Тяжелая	Леская		
9. Неотделанная бахтарма	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+
10. Неровная строжка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
11. Жесткость местная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
12. Жесткость общая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Непроглуб	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
14. Вороти-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
15. Дыры, про-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16. Подрез	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
17. Подрез	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+

Не допускается

Не допускается

Не допускается

Не допускается

Не допускаются

Не допускаются

+ (не до- пускают- ся более 2 шт.)

+ (не до- пускают- ся более 2 шт.)

+

+ (не до- пускают- ся более 2 шт.)

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Феррак ремешка	Кожа для тонков дубления	Кожа для тонков пермятинная	Кожа для сучальных рукавов	Кожа мифовая	Кожа для Аэвтедальных ремешков	Кожа для портоновых ремешков	Кожа для манжет и прокладок		Кожа для ремешков бесконечных машин	Кожа натуральная специализированная растительного дубления
								ремешка	легкая		
18. Подрезы глубокие (до 1/4 толщины кожи) продольные или под углом менее 30° к линии хребта	+	—	+	+	+	+	+	—	+	—	—
19. Ломины, рогаины (незаросшие)	+	—	+	+	+	+	+	—	+	—	+
20. Рогаины, царапины, незаросшие неглубокие	+	—	+	+	+	+	+	—	+	—	+
21. Рогаины, царапины заросшие и несомкнувшиеся	+	—	+	+	+	+	+	—	+	—	—
22. Рогаины, царапины заросшие и несомкнувшиеся продольные или под углом менее 30° к линии хребта	—	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—

Не допускаются

+ (не до- пускают- ся более 2 шт.)

+ (не до- пускают- ся более 2 шт.)

+ (не до- пускают- ся более 2 шт.)

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Чешуйка роговицы	Кожа для тонковолнового хромографического анализа	Кожа для тонковолнового пераментового анализа	Кожа для скучивания	Кожа ифровая	Кожа для концентратных рещиков	Кожа для порочных рещиков	Кожа для манжет и прокладок		Кожа для рессорных бесконтактных кравчатных машин	Кожа натуральной овечьей растительного назначения
								Тонкая	Толкая		
23. Маклаки, предлы	+	+	+	+	Не допускаются	+	+	+	+	+	+
24. Тавро	+	+	+	+	Не допускаются	+	+	+	+	+	+
25. Свищи незаросшие разросшие сучья	+	+	+	+	Не допускаются более одного	+	+	Не допускаются	+	+	+
26. Свищи незаросшие сучья	+	+	+	+	Не допускаются более одного	+	+	Не допускаются	+	+	+
27. Свищи заросшие разросшие сучья	+	+	+	+	+	+	+	Не допускаются	+	+	+
28. Свищи заросшие сучья	+	+	+	+	+	+	+	Не допускаются	+	+	+
29. Свищи, заросшие более 15 шт.	+	+	+	+	Не допускаются	+	+	Не допускаются	+	+	+
30. Болячки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
31. Бактериальные белые пятна	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
32. Плохая расческа краев и лап	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Примечания:

1. Знак «+» означает пороки, которые допускают на коже и учитывают при определении сорта.
2. Знак «-» означает пороки, которые не учитывают при определении сорта.

8. Скученными заросшими свищами считают более 6 свищей, расположенных на площади 1 дм<sup>2</sup> в ремневом чепраке и в кожах для погонялочных ремней, и более 20 свищей в остальных видах кож. При наличии на коже заросших свищей в меньшем количестве их относят к разбросанным.

9. При определении сорта не учитывают следующие пороки:

слабо выраженную воротистость до уровня нижних впадин передних лап;

слабо выраженную жилистость;

молочные полосы;

незначительную стяжку лицевой поверхности на полах и воротке;

неотделанную бахтарму в пашинах;

отдушистость в пашинах;

всякого рода повреждения на расстоянии не более 5 см от естественного контура чепрака и не более 1 см от линии чепракования;

садины, царапины, безличины, слегка задевающие лицевой слой и зачищенные;

заросшие укусы насекомых;

малозаметную лизуху.

10. Местную садку лицевой поверхности в двух точках чепрака или на целой коже и одной точке получепрака или на полужоке считают за один порок и оценивают 20%.

Местную садку лицевой поверхности в одной точке чепрака или на целой коже считают за один порок с площадью поражения 10%.

11. Сорт кожи для сучильных рукавов определяют по бахтарме с учетом пороков по лицевой поверхности кожи.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

12—14. (Исключены, Изм. № 1).

15. Сорт кожи в зависимости от размера полезной площади определяют в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Сорт	Размер полезной площади, %
1	До 95 включ.
2	От 95 > 80 включ.
3	> 80 > 50 включ.

15а. Определение полезной площади — по ГОСТ 26343—84.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

16. Муфтовую кожу относят к 3-му сорту, если ее полезная



площадь вписывается в прямоугольник размером сторон не менее  $500 \times 600$  мм.

17. Кожу для сучильных рукавов относят к 3-му сорту, если при сортировке на бахтарму ее полезная площадь вписывается в прямоугольник с размером сторон  $600 \times 1000$  мм, где сторона прямоугольника, равная 600 мм, расположена параллельно линии хребта.

---

Редактор *Т. П. Шашина*  
Технический редактор *Э. В. Митяй*  
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 19.01.87 Подв. и печ. 06.03.87 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,43 уч.-изд. л.  
Тираж 6000 Цена 3 коп.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новопроспектский пер., д. 3.  
Видальюсская типография Издательства стандартов, ул. Мнидвуго, 12/14. Зак. 601.