



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А С С Р

ВОРОТНИКИ, МАНЖЕТЫ И ОТДЕЛКИ МЕХОВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 7069—74

Издание официальное

БЗ 2—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
М о с к в а

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом легкой промышленности при Госплане СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

А.Н. Беседин, д-р техн. наук; К.С. Загородникова; Г.С. Аткарская

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 04.11.74 № 2466

3. Периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 7069—61

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15.007—88	2.19	ГОСТ 13220—67	2.2
ГОСТ 1821—75	2.2	ГОСТ 13304—67	2.2
ГОСТ 1875—83	2.2	ГОСТ 13315—88	2.2
ГОСТ 2765—73	2.2	ГОСТ 13692—68	2.2
ГОСТ 2974—75	2.2	ГОСТ 13713—82	2.2
ГОСТ 3157—69	2.2	ГОСТ 14781—69	2.2
ГОСТ 3595—74	2.2	ГОСТ 15091—80	2.2
ГОСТ 3717—84	2.2	ГОСТ 17714—72	2.2
ГОСТ 4661—76	2.2	ГОСТ 18273—89	2.2
ГОСТ 6309—93	2.2	ГОСТ 18300—87	2.2
ГОСТ 6803—72	2.2	ГОСТ 19008—93	2.2
ГОСТ 7179—70	2.2	ГОСТ 19878—74	5.1
ГОСТ 9296—74	2.2	ГОСТ 20272—96	2.2
ГОСТ 9307—78	2.2	ГОСТ 21184—75	2.2
ГОСТ 10231—77	2.2	ГОСТ 21481—76	2.2
ГОСТ 10322—71	2.2	ГОСТ 22665—83	2.2
ГОСТ 10522—73	2.2	ГОСТ 25441—90	2.2
ГОСТ 10596—77	2.2	ГОСТ 28253—89	2.2
ГОСТ 10623—85	2.2	ГОСТ 29298—92	2.2
ГОСТ 10714—73	2.2	OCT 17—165—79	2.2
ГОСТ 11106—74	2.2	OCT 17—518—75	2.2
ГОСТ 11111—81	2.2	OCT 17—582—87	2.2
ГОСТ 11210—65	2.2	OCT 17—835—80	2.11a
ГОСТ 11355—82	2.2	OCT 17—894—81	2.2
ГОСТ 11597—77	2.2	OCT 17—921—82	2.2
ГОСТ 11615—77	2.2	ТУ 6—06—24—10—74	2.2
ГОСТ 11616—79	2.2	ТУ 6—10—1382—78	2.2
ГОСТ 11806—66	2.2	ТУ 6—664—72	2.2
ГОСТ 11809—82	2.2	ТУ 17—20—05—86	2.2
ГОСТ 12056—66	2.2	ТУ 17—20—160—88	2.2
ГОСТ 12133—86	2.2	ТУ 17—20—81—86	2.2
ГОСТ 12299—66	2.2	ТУ 17—20—105—86	2.2
ГОСТ 12438—66	2.2	ТУ 17—20—130—84	2.2
ГОСТ 12581—67	2.2	ТУ 17—21—99—84	2.2
ГОСТ 12780—67	2.2	ТУ 17—21—139—76	2.2
ГОСТ 12804—67	2.2	ТУ 17—21—293—79	2.2
ГОСТ 12807—88	2.2	ТУ 17 РСФСР-50—6195—78	2.2
	2.11a	ТУ 17—1395—75	2.2

- 6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)**
- 7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в августе 1979 г., сентябре 1980 г., апреле 1983 г., сентябре 1985 г., марте 1990 г. (ИУС 9—79, 11—80, 7—83, 12—85, 7—90)**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**ВОРОТНИКИ, МАНЖЕТЫ
И ОТДЕЛКИ МЕХОВЫЕ****Технические условия**

Fur collars, cuffs and trimmings.
Specifications

**ГОСТ
7069-74**

ОКП 89 4100

Дата введения 01.01.76
в части воротников из каракуля 01.01.77

Настоящий стандарт распространяется на меховые мужские, женские и детские воротники, женские воротники на подкладке, а также манжеты и отделки, изготовленные из выделанных шкурок и их частей.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1. РАЗМЕРЫ

- 1.1. Воротники должны изготавливаться следующих размеров:
мужские и женские — 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;
детские — 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.
Воротники размеров 62, 64, 66, 70 должны изготавливаться по требованию потребителя.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
- 1.2. Размер воротника определяют по линии втачивания.
1.3. Разность между смежными размерами воротников должна соответствовать указанной в табл. 1.

Таблица 1

Наименование воротников	Разность между смежными размерами см	Допускаемое отклонение
Женские	1,0	±0,5
Мужские	1,2	±0,5
Детские размеры:		
24—30	1,0	±0,5
32—48	1,2	±0,5

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1. Воротники, манжеты и отделки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по техническому документу, утвержденному в установленном порядке.
2.2. Воротники, манжеты и отделки должны изготавливаться из меховых выделанных шкурок и их частей, указанных в табл. 2, и материалов, указанных в табл. 3.

Таблица 2

Наименование шкурок и их частей	Нормативный документ	Назначение
1. Шкурки белки	ГОСТ 12780	Основной материал
2. Шкурки речного бобра	ОСТ 17—518	То же
3. Шкурки волка и шакала	ГОСТ 13692	*
4. Шкурки выдры	ГОСТ 13304	*
5. Шкурки выхухоля	ТУ 17—1395	*
6. Шкурки горностая и ласки	ГОСТ 12804	*
7. Шкурки мелких грызунов	ГОСТ 17714	*
8. Шкурки енота	ГОСТ 11355	*
9. Шкурки зайца-беляка	ГОСТ 10596	*
10. Каракуль чистопородный и метисный	ГОСТ 9296 и ГОСТ 21481	*
11. Каракуль чистопородный серый	ГОСТ 3157	*
12. Каракуль чистопородный и метисный цветной	ГОСТ 3595 и ГОСТ 21481	*
13. Каракуль чистопородный, крашенный в цветные тона	ТУ 17—20—81	*
14. Каракульча	ГОСТ 10714	*
15. Шкурки козлят	ГОСТ 11111	*
16. Шкурки колонка и солонгоя	ГОСТ 12581	*
17. Шкуры морского котика	ГОСТ 10623	*
18. Шкурки дикой кошки	ГОСТ 12056	*
19. Шкурки домашней кошки	ГОСТ 11597	*
20. Шкурки мехового кролика	ГОСТ 2974	*
21. Шкурки крота	ГОСТ 13315	*
22. Шкурки куницы мягкой, горской, кидуса и харзы	ГОСТ 11616	*
23. Шкурки лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицы-сиво- душки и корсака	ГОСТ 14781	*
24. Шкурки лисиц серебристо-черных, платиновых, снежных и чёрно-бурых	ГОСТ 6803	*
25. Шкурки лесных медвежат	ГОСТ 11210	*
26. (Исключен, Изм. № 5)		
27. Шкуры морского зверя меховые	ГОСТ 11809	*
28. Шкуры норки	ГОСТ 10322	*
28а. (Исключен, Изм. № 5)		
29. Шкурки нутрий	ГОСТ 12133	*
30. Овчина меховая	ГОСТ 4661	*
31. Овчина шубная	ГОСТ 1821	*
32. Шкурки ондатры	ГОСТ 11106	*
33. Шкурки песца	ГОСТ 7179	*
34. Шкуры росомахи	ГОСТ 13713	*
35. Шкуры рыси	ГОСТ 12056	*
36. Шкурки собак	ГОСТ 2765	*
37. Шкурки соболя	ГОСТ 12438	*
38. Шкурки сурка и тарбагана	ГОСТ 11615	*
39. Шкурки суслика-песчаника	ГОСТ 13220	*
40. Шкурки хоря	ГОСТ 11806	*
41. Шкурки ягнят (лямка)	ГОСТ 21184	*
42. Шкурки ягнят (мерлушка, муаре, клям, голик)	ГОСТ 21184	*
43. Шкурки ягнят смушковых пород овец	ГОСТ 10231	*
44. Шкурки ягнят (трикос и сак-сак)	ГОСТ 21184	*
45. Яхобаб	ГОСТ 10522	*
46. Пластины из частей шкурок белки и скорняжного лоскута каракуля и смушки	ГОСТ 12299	*
47. Лапы и полулапы каракуля, мерлушки, смушки, яхобаба, шкурок куницы, лисицы, норки, песца, пыжика, соболя	ТУ 17—20—05	*
48. Хвосты шкурок куницы, лисицы, норки, песца, соболя, енота	То же	*
49. Шкурки хоря клеточного разведения	ТУ 17—20—105	*
50. Шкурки соболя крашеные	ТУ 17—20—160	*
51. Шкурки лисицы серебристо-черных, платиновых, снежных, чёрно-бурых крашеные	ТУ 17—20—130	*

Таблица 3

Наименование материала	Нормативный документ	Назначение материала
1. Ткани хлопчатобумажные гладкоокрашенные: коленкор, ситец мягкой отделки	ГОСТ 29298	Для упрочнения кожевой ткани
2. Кожа для одежды и головных уборов	ГОСТ 1875	Для расшивки меха
3. Кожа галантерейная	ГОСТ 15091	То же
4. Кожа искусственная	ОСТ 17—894	»
5. Венилискожа	ТУ 17—21—99, ТУ 17—21—139, ТУ 17—21—293	»
6. Замша	ГОСТ 3717	»
7. Тесьма хлопчатобумажная	ОСТ 17—582	Для расшивки хвостов
8. Клей	ТУ 6—664	Для приклевивания тканей
9. Нитки хлопчатобумажные швейные	ГОСТ 6309	Для пошива
10. Нитки капроновые швейные № 64/3	ТУ 6—06—24—10	Для пошива воротников
10а. Нитки лавсановые швейные	ОСТ 17—921	То же
10б. Нитки армированные	По нормативно-технической документации	»
10в. Нитки швейные из натурального шелка	ГОСТ 22665	Для отделки, обметывания металлических крючков и петель
11. Нигрозин спирторастворимый	ГОСТ 9307	Для подкрашивания кожевой ткани
12. Спирт этиловый ректифицированный технический	ГОСТ 18300	Для растворения нигрозина
13. Краска для клеймения	ТУ 6—10—1382	Для маркировки
14. Ткани плательные из натурального шелка, искусственных нитей и смешанные	ГОСТ 28253	Для подкладки
15. Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи	ГОСТ 20272	То же
16. Ткани хлопчатобумажные миткалевой группы	ГОСТ 29298	»
17. Полотна холстопрошивные хлопчатобумажные. Ватины	ГОСТ 19008	»
18. Полотна нетканые kleеные прокладочные	ГОСТ 25441	»
19. Полотна холстопрошивные шерстяные. Ватины	ГОСТ 18273	»
20. Полотно трикотажное «Ватины» с основово-вязальными машинами	ТУ 17 РСФСР 50—6195	»
21. Крючки и петли для одежды	ОСТ 17—165	Для застежки

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 4, 5).

2.3. Воротники, манжеты и отделки должны быть однородные по виду, цвету, оттенку, блеску, мягкости, высоте, густоте волосяного покрова и толщине кожевой ткани.

2.4. Окраска, мягкость, густота, высота волосяного покрова и толщина кожевой ткани в воротниках, манжетах и отделках должны соответствовать природным изменениям по типографическим участкам шкурок, характерным для данного вида меха (в пределах одной шкурки). Рисунок волосяного покрова должен располагаться симметрично — на правой и левой половинах изделия. Допускается асимметричность в рисунке волосяного покрова в соответствии с утвержденным фасоном.

Окраска волосяного покрова воротников, манжет и отделок, изготовленных из крашеных шкурок, должна быть равномерной, без пятен и непрокрашенных мест.

Изделия, изготовленные из шкурок многотонного крашения, должны иметь рисунок, нанесенный равномерно по всей площади или расположенный симметрично относительно средней поперечной линии воротника.

2.5. Дыры, разрывы, ломинны, плешины, застриги, а также участки шкурок с явно отличающимся характером волосяного покрова должны быть удалены, вставки и приставки тщательно подобраны в соответствии с качеством и направлением волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне изделия.

Незаметные со стороны волосяного покрова дыры, ломинны и плешины площадью не более 0,2 см² не вычищивают.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.6. Вставки и приставки в воротниках должны быть расположены на расстоянии не более $\frac{1}{3}$ от линии втачивания и не менее 10 см от его концов.

Допускаются вставки и приставки по всей площади в воротниках, изготовленных из шкурок завитковой группы и из шкурок с длиной волосяного покрова более 40 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.7. В воротниках, манжетах и отделках шкурки или части располагают симметрично на правой и левой половинках изделия.

2.8. Изделия, изготовленные из шкурок бурундука, водяной крысы, суслика, сони-полочка и хомяка, должны быть наклеены на хлопчатобумажную ткань.

2.9. В воротниках из шкурок голубого песца, серебристо-черных, платиновых, черно-бурых лисиц, некрашеных шкурок цветного и серого каракуля и норки допускается подкрашивание кожевой ткани.

Воротники из шкурок голубого песца первого цвета со светло-голубым пухом и шкурок каракуля белой окраски должны быть изготовлены без подкрашивания кожевой ткани.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 5).

2.10. Направление волосяного покрова в воротниках, манжетах и отделках должно соответствовать модели (фасону), утвержденной в установленном порядке.

2.11. В зависимости от толщины кожевой ткани швы должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 4.

Таблица 4

Толщина кожевой ткани, мм	Номер ниток, мм	Высота шва, мм	Количество стежков на 5 см длины шва
Св. 0,8	30, 40	До 2,0	20—25
» 0,4 до 0,8	40, 50, 60	» 1,5	25—30
До 0,4	60, 80, 100, 120	» 0,8	25—30

2.10, 2.11. (Измененная редакция, Изм. № 4).

2.11а. Виды стежков, строчек и швов, применяемых для соединения деталей подкладки — по ГОСТ 12807. Требования к стежкам, строчкам и швам — по ОСТ 17—835.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

2.12. Швы должны быть выполнены без захвата волоса в шов, без посадки сторон, без пропусков и просечек.

2.13. Воротники, манжеты и отделки должны быть тщательно очищены от пыли, концов ниток, подсеченного волоса; волосяной покров должен быть расчесан; изделия должны быть оправлены в соответствии с лекалами данного фасона.

Подкладка воротников должна быть без складок и перекосов.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2.14. Воротники, манжеты и отделки по краям, цветам, окраске, группам качества, мягкости, серебристости, рисунку должны соответствовать требованиям стандартов и другому нормативному документу на выделанные шкурки, утвержденным в установленном порядке.

2.15. В зависимости от состояния волосяного покрова воротники, манжеты и отделки делят на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

Таблица 5

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
1. Беличьи хребтики не-крашеные и крашеные	Первый Второй	Полноволосый, с развивающимися направляющими и оствыми волосами, густым пухом Менее полноволосый, с недоразвивающимися направляющими, оствыми и пуховыми волосами
Черева шкурок белки не-крашеные	Третий Первый Второй Третий	Половолосый, низкий Полноволосый, чистый без красноты Менее полноволосый, с незначительной краснотой Половолосый, с наличием красноты
Беличьи головки не-крашеные и крашеные Беличьи бедерки, грудцы: некрашеные	Первый Второй Третий Первый Второй	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом Менее полноволосый, с низкими остью и пухом
Беличьи бедерки, грудцы: крашеные	Первый Второй Третий Первый Второй Третий	Полноволосый, без красноты Менее полноволосый с незначительной краснотой Половолосый, с наличием красноты Полноволосый Менее полноволосый Половолосый

Продолжение табл. 5

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Беличьи душки некрашеные и крашеные	Первый Второй	Полноволосый Менее полноволосый
2. Шкурки бобра речного: нестриженые	Первый Второй	Полноволосый с блестящей остью и густым пухом Менее полноволосый с недостаточно развивающимися остью и пухом
стриженые	Первый Второй	Ость блестящая, пух густой Ость блестящая, пух менее густой
с удаленной остью	Первый Второй	Густой, шелковистый Менее густой, шелковистый
(Измененная редакция, Изм. № 5).		
3. Шкуры волка и шакала некрашеные и крашеные	Первый Второй	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом Менее полноволосый, с недостаточно развивающимися остью и пухом
4. Шкурки выхухоля некрашеные:		
с неудаленной остью	Первый Второй	Полноволосый, с развивающейся блестящей частой остью и густым пухом Менее полноволосый, с недостаточно развивающимися остью и пухом
с удаленной остью	Первый Второй	Густой, ровный по всей площади Менее густой
5. Шкурки выхухоля некрашеные	Первый Второй	Полноволосый, блестящий с густым пухом и частой остью Половолосый, с короткими пухом и остью, а также с высокими, но редкими пухом и остью
6. Шкурки горностая: некрашеные	Первый Второй Третий	Полноволосый, развивающийся, с частой остью и густым пухом, чисто белого цвета Полноволосый, развивающийся, с наличием редко разбросанных черных волосков (бусость) Менее полноволосый, достаточно развивающийся, с незначительной бусостью
крашеные	Первый Второй	Полноволосый, с частой остью и густым пухом Менее полноволосый, недостаточно развивающийся
7. Шкурки мелких грызунов: бурундика, крысы водяной, сонникополька, суслика, хомяка некрашеные и крашеные	Первый Второй	Полноволосый, с ровной частой остью и густым пухом Менее полноволосый, недоразвивающийся
8. Шкурки енота: нестриженые некрашеные и крашеные	Первый Второй Третий	Половолосый, развивающийся, с частой остью и густым пухом Менее полноволосый, недоразвивающийся Половолосый, с разной по высоте остью и низким редковатым пухом
стриженые некрашеные и крашеные	Первый Второй	Плотный, густой, с наличием тонкой ости Менее плотный и густой, с наличием резко выраженной ости
9. Шкурки зайца-беляка: нестриженые некрашеные	Первый	Полноволосый, рослый, с густым белым, кремовым или слегка синеватым пухом и равномерной высокой шелковистой остью. Допускается незначительное количество редко разбросанных темных остьевых волос
нестриженые крашеные	Второй	Менее полноволосый, с менее густым и высоким пухом белого, желтоватого или синеватого цвета с легкой бусой остью
	Первый Второй	Полноволосый, рослый, с густым пухом Менее полноволосый, с менее густым и высоким пухом

Продолжение табл. 5

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
хребтики стриженые некрашеные и крашеные 10. Каракуль чистопородный крашеный	Первый Второй Первый	Полноволосый, с густым ровным пухом Менее полноволосый с редким пухом Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие, полукруглые вальки средние по ширине, длинные и средние по длине. Рисунок четкий параллельно-концентрический или параллельно-прямой
Каракуль чистопородный крашеный	Второй	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие, средние по ширине длинные вальки. Допускается незначительное количество гравок Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие, средние по ширине длинные и средние по длине вальки, переходящие в средние по длине вальки. Допускается незначительное количество гравок Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: упругие, длинные и средние по длине узкие вальки вперемежку с узкими гравками, переходящие в короткие узкие вальки или гравки
	Третий	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плоские, средние по ширине, длинные и средние по длине вальки вперемежку с плоскими гравками, переходящие в короткие плоские завитки Густой, шелковистый, блестящий.
	Четвертый	Завитки: упругие, узкие и средние по ширине, длинные и средние по длине ребристые вальки или гравки или такие же завитки вперемежку с полукруглыми вальками, переходящие в средние и короткие по длине ребристые вальки и гравки Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плоские, упругие, широкие, длинные, средние и короткие вальки, переходящие в короткие вальки, и бобы с незначительным количеством гравок Густой, шелковистый, блестящий.
	Пятый	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: широкие, длинные, средние и короткие ребристые вальки или гравки, или такие же завитки вперемежку с полукруглыми вальками, переходящие в широкие, средние и короткие по длине гравки и ребристые вальки вперемежку с бобами Густой, шелковистый; блестящий, несколько переросший. Завитки: плотные и недостаточно плотные широкие, средние и короткие вальки с незначительным количеством гравок, переходящие в короткие вальки и бобы. Плотный боб по всей площине Недостаточно густой, слабошелковистый, слабоблестящий. Завитки: недостаточно упругие средние по ширине, короткие вальки иногда вперемежку с гравками или бобами, переходящие в кольца Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий. Завитки: недостаточно плотные упругие, средние по длине и ширине вальки переходящие в слабозавитой боб или кольцо. Допускается незначительное количество гравок Недостаточно густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плоские вальки и гравки, переходящие в ласы

Продолжение табл. 5

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чистопородный крашеный	Пятый	Недостаточно густой, слaboшелковистый, слабоблестящий. Завитки: недостаточно упругие, узкие, короткие вальки иногда вперемежку с грибками, переходящие в кольцо или горошек. Завитки в основном мелкие
	Шестой	Густой или недостаточно густой, слaboшелковистый, недостаточно блестящий. Завитки: недостаточно плотные узкие и средние грибки или такие же завитки вперемежку с неполно завитыми вальками, переходящие в грибки и ласы или крупные широкие грибки по всей площади
	Седьмой	Недостаточно густой, матошелковистый, слабоблестящий или стекловидноблестящий. Завитки: плоские вальки и грибки, переходящие в ласы
	Восьмой	Густой, шелковистый или недостаточно шелковистый, блестящий или недостаточно блестящий, несколько пересший. Завитки: недостаточно плотные, средние по ширине короткие вальки, переходящие в средний боб, грибки или кольцо, а также недостаточно плотный боб по всей площади
	Девятый	Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий. Завитки: слaboупругие или рыхлые, средние слабозавитые вальки и бобы, переходящие в кольца
	Десятый	Густой, шелковистый или малошелковистый, блестящий или слегка стекловидноблестящий. Завитки: широкие несколько придавленные короткие вальки вперемежку с крупными бобами или широкими грибками, переходящие в короткие грибки и придавленные бобы
	Первый	Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий. Завитки: слaboупругие грибки разных размеров, переходящие в расплетистые грибки, ласы
	Второй	Густой или недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий. Завитки: рыхлые широкие, короткие вальки, разных размеров бобы и кольца, переходящие в расплетистые кольца
	Третий	Грубый, матовый. Завитки: разной упругости кольца, горошек и штопор, переходящие в мелкие кольца и штопор
	Четвертый	Густой, малошелковистый, стекловидноблестящий. Завитки: средние по длине и ширине упругие вальки или такие же вальки в преобладающем количестве вперемежку с грибками, переходящие в короткие вальки, средние бобы и грибки
11. Каракуль-метис черный крашеный		Густой, малошелковистый, стекловидноблестящий или слабостекловидноблестящий. Завитки: длинные и средние по длине, средние по ширине плоские вальки вперемежку с плоскими грибками, переходящие в короткие вальки и грибки. Допускаются ласы общей площадью до 15 см ² . Широкие вальки или плотные бобы с незначительным количеством грибков. Длинные и средние по длине, широкие и средние по ширине грибки вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками или широкие грибки вперемежку с ребристыми вальками и бобами, переходящие в короткие ребристые вальки, грибки и бобы. Средние или короткие по длине и средние по ширине вальки иногда вперемежку с грибками
		Густой, малошелковистый, стекловидноблестящий или слабостекловидноблестящий. Завитки: короткие широкие, недостаточно упругие вальки с незначительным количеством грибков или крупные бобы. Средние и короткие по длине, средние по ширине упругие вальки с незначительным количеством грибков, переходящие в бобы и грибки
		Менее густой, слaboшелковистый, слабоблестящий. Завитки: недостаточно плотные короткие или средние по длине и средние по ширине вальки, переходящие в недостаточно плотные бобы средней величины или кольца.

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль-метис черный крашеный	Четвертый	Малогустой, малошелковистый, слабоблестящий. Завитки: короткие вальки иногда вперемежку с плоскими грибками, переходящие в ласы. Рисунок недостаточно отчетлив
	Пятый	Менее густой, грубоватый, слабоблестящий. Завитки: широкие или средние по ширине, малоплотные вальки и грибки, переходящие в грибки и ласы
	Шестой	Недостаточно густой, слабошелковистый, матовый или стекловидноблестящий. Завитки: широкие плоские вальки и грибки, переходящие в расплывчатые плоские вальки и ласы. Рисунок неотчетлив
	Седьмой	Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий или стекловидноблестящий, слегка переросший. Завитки: недостаточно плотные средние и крупные бобы, переходящие в кольца.
	Восьмой	Недостаточно густой, слабошелковистый, слабоблестящий. Завитки: малоупругие или рыхлые крупные и средние бобы, переходящие в кольца.
	Первый	Грубоватый, переросший, стекловидноблестящий или матовый. Завитки: крупные и средние по величине бобы, переходящие в средние и мелкие ласы
	Второй	Густой, стекловидноблестящий, слегка переросший. Завитки: широкие несколько придавленные короткие вальки вперемежку с крупными бобами, переходящие в широкие грибки и придавленные бобы
	Третий	Недостаточно густой, грубый, слабошелковистый, матовый, слегка переросший. Завитки: рыхлые бобы, кольца по всей площади изделия.
	Первый	Недостаточно густой, грубоватый, матовый. Завитки: мелкие бобы, штопор и кольца, переходящие в горошек
	Второй	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: разной длины и ширины вальки, бобы с незначительным количеством грибок или плотные широкие вальки в преобладающем количестве с незначительным количеством грибок и бобы, или в преобладающем количестве грибки, или ребристые вальки вперемежку с полукруглыми вальками, или плоские вальки различной длины
12. Каракуль чистопородный светло-серый, серый, темно-серый, черно-серый	Третий	Густой и недостаточно густой, малошелковистый слабоблестящий. Завитки: слабоупругие разных размеров вальки, бобы, грибки, а также упругие крупные и средние кольца по всей площади изделия
	Первый	Густой и недостаточно густой, малошелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый. Завитки: рыхлые разных размеров бобы, грибки и кольца, а также плоские короткие вальки вперемежку с ласами или расплывчатые грибки, кольца, горошек и ласы, рыхлые кольца или штопорообразные завитки
13. Каракуль чистопородный, цветной окраски «сур»	Первый	Густой, малошелковистый, блестящий с четковыраженной уравненной окраской «сур». Завитки: плотные упругие разной длины и ширины вальки, бобы с незначительным количеством грибок, или плотные разной ширины и длины грибки, или грибки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками, или длинные плоские вальки, разной ширины, переходящие в короткие плоские вальки, или плоские вальки вперемежку с плоскими грибками
	Второй	Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной и уравненной окраской «сур». Завитки: недостаточно плотные разных размеров вальки, бобы, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек и ласы, а также грибки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками или различной ширины и длины плоские вальки и грибки

Продолжение табл. 5

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
окраски «сур»	Третий	Недостаточно густой, слабошелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый с четко выраженной и уравненной окраской «сур». Завитки плоские короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и кольца, переходящие в расплетистые кольца и ласы, или мелкие кольца и штопорообразные завитки по всей площиади изделия
белой окраски	Первый	Густой и менее густой, шелковистый, блестящий. Завитки: крупного и среднего размера, плотные и недостаточно плотные, полукруглые плоские и ребристые вальки вперемежку с грибками или средние и крупные плотные бобы, переходящие в недостаточно плотные бобы или грибки
	Второй	Густой, шелковистый, блестящий или недостаточно густой, шелковистый, блестящий. Завитки: слабоупругие вальки, бобы, грибки, плоские вальки, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек, ласы. Допускаются упругие средние кольца по всей площиади изделия
	Третий	Недостаточно густой, малошелковистый или грубоватый, слабоблестящий. Завитки: рыхлые разных размеров бобы, грибки и кольца, а также короткие плоские вальки вперемежку с ласами, переходящими в расплетистые грибки, кольца, ласы. Мелкие рыхлые кольца или штопорообразные завитки по всей площиади изделия
розовой, коричневой, других однотонных окрасок и пестрой	Первый	Густой, шелковистый и недостаточно шелковистый, блестящий. Завитки: разной длины и ширины плотные вальки, иногда вперемежку с грибками, длинные и средние плоские вальки и грибки, крупные и средние плотные бобы, переходящие в слабозавитые бобы и грибки
	Второй	Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий. Завитки: разной ширины короткие вальки, плоские вальки или бобы разного размера, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек, грибки и ласы упругие крупные и средние кольца по всей площиади
	Третий	Недостаточно густой, малошелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый. Завитки: рыхлые, плоские, короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и кольца, расплетистые кольца или ласы, мелкие кольца или штопорообразные завитки по всей площиади
14. Каракуль-метис цветной некрашеный и крашеный	Первый	Густой, малошелковистый, грубоватый, слabo- или стекловидноблестящий. Завитки: упругие или менее упругие разной длины и ширины вальки, иногда вперемежку с грибками; грибки или недостаточно упругие плоские вальки, или плотные бобы, переходящие в более плоские вальки или слабозавитые бобы, или короткие грибки
	Второй	Густой или недостаточно густой, малошелковистый, грубоватый, слabo- или стекловидноблестящий. Завитки: недостаточно плотные разной ширины и длины вальки, бобы, переходящие в рыхлые бобы или кольца, короткие плоские вальки, переходящие в более плоские вальки, затем в мелкие бобы, горошек, ласы; плотные крупные и средние кольца по всей площиади
	Третий	Недостаточно густой, грубый, стекловидноблестящий или матовый. Завитки: рыхлые бобы, кольца, горошек, штопор, слabo выраженный муаристый рисунок, переходящий в ласы
15. Каракуль чистопородный крашеный в коричневый цвет под «сур» и цветные тона	Первый	Густой, менее шелковистый, блестящий или слабоблестящий, слегка переросший. Завитки: вальки разных размеров, иногда вперемежку с грибками; плотные крупные или средние бобы, переходящие в слабозавитые бобы или грибки

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
крашенный в коричневый цвет под «сур» и цветные тона	Второй	Недостаточно густой, малошелковистый и слабоблестящий. Завитки: короткие вальки разной ширины, плоские вальки или разного размера бобы, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек, гравики и ласы; упругие кольца по всей площади
(Измененная редакция, Изм. № 5).	Третий	Недостаточно густой, малошелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый. Завитки: рыхлые, плоские, короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и кольца, переходящие в расплетистые кольца или ласы
16. Каракульча чистопородная и метисная некрашеная и крашеная: каракуль-каракульча	Первый	Из чистопородных шкурок — шелковистый, блестящий; из метисных — грубоватый со стекловидным блеском
каракульча	Второй	Завитки: узкие, низкие, упругие вальки и узкие гравики вперемежку с отчетливым муаристым рисунком не менее чем на 75 % площади изделия
голяк	Третий	Завитки: узкие, низкие, упругие вальки и узкие гравики вперемежку с муаристым рисунком не менее чем на 50 % площади изделия
17. Шкурки козлят	Первый	Ясно выраженный муаристый рисунок не менее чем на 75 % площади изделия
	Второй	Ясно выраженный муаристый рисунок не менее чем на 50 % площади изделия
	Третий	Ясно выраженный муаристый рисунок менее чем на 50 % площади изделия или с недостаточно выраженным расплывчатым муаристым рисунком по всей площади изделия
	Первый	С едва заметным муаристым отливом
	Второй	Без муаристого отлива
	Третий	Редкий
18. Шкурки колонка некрашеные и крашеные: мягковолосые	Первый (короткошерстные)	Низкий, стекловидноблестящий или матовый, муаристый или гладкий длиной не более 4 см
грубошерстные	Второй (длинношерстные)	Длинный, стекловидноблестящий или матовый длиной более 4 см
19. Шкурки солонгоя некрашеные и крашеные	Первый	Полноволосый, шелковистый, блестящий, с высокой частой остью и густым пухом
(Измененная редакция, Изм. № 5).	Второй	Менее полноволосый, шелковистый, блестящий, с недостаточно развитившимися остью и пухом
	Третий	Половолосый, с низкими остью и пухом
	Первый	Полноволосый, грубоватый, блестящий, с частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, грубоватый с недостаточно развитившимися остью и пухом
	Третий	Половолосый, грубый, с низкими остью и пухом
	Первый	Полноволосый, с блестящей частой остью и густым пухом
	Второй	Половолосый, с низкими остью и пухом
20. Шкурки морского котика некрашеные и крашеные: щипаные	Первый	Пух густой и шелковистый
	Второй	Пух менее густой и шелковистый

Продолжение табл. 5

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
нещипаные	Первый Второй Третий Первый Второй Третий	Плотный, ровный Менее плотный Полуволосый, ость и пух редкие Полноволосый, с высокой частотой остью и густым пухом Менее полноволосый, с недостаточно развитившимися остью и пухом Полуволосый, с низкими остью и пухом
21. Шкурки дикой кошки некрашеные и крашеные		
22. Шкурки домашней кошки некрашеные и крашеные:		
нестриженые	Первый Второй Третий	Полноволосый, с блестящей частотой остью и густым пухом Менее полноволосый, с недоразвитой остью и редким пухом Полуволосый, с низкой остью и редким пухом
23. Шкурки кролика некрашеные и крашеные:		
нестриженые	Первый Второй Третий	Полноволосый, с развитившимися остью и пухом Менее полноволосый с недоразвитыми остью и пухом, а также незначительно перезрелый Полуволосый, с низкими остью и пухом
стриженые	Первый Второй	Полноволосый, с частотой остью и пухом Редковатый, с менее частотой остью
стриженые с удаленной остью	Первый Второй	Полноволосый, с шелковистым ровным пухом Менее полноволосый, с незначительно поредевшим пухом
24. (Исключен, Изм. № 5).		
25. Шкурки куницы, кидуса и харзы некрашеные	Первый Второй Третий	Полноволосый, с высокой частотой остью и густым пухом Менее полноволосый, с недостаточно развитившимися остью и пухом Полуволосый, с низкими остью и пухом
26. Шкурки ласки:		
некрашеные белые	Первый Второй	Полноволосый, с частотой остью и густым пухом, чисто белого цвета Менее полноволосый, с недоразвитыми остью и пухом, с наличием незначительной бутисти
светло-коричневые	Первый Второй	Полноволосый, с частотой остью и густым пухом светло-коричневой окраски Менее полноволосый, с недоразвитыми остью и пухом, по цвету темнее, чем в первом сорте
крашеные	Первый Второй	Полноволосый, с частотой остью и густым пухом Менее полноволосый, с недоразвитыми остью и пухом
27. Шкурки лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицы-сиводушки, корсака некрашеные и крашеные:		
нестриженые	Первый Второй Третий	Полноволосый, с частотой ровной остью и густым пухом Менее полноволосый, с недостаточно развитившимися кроющим волосом и пухом Полуволосый, с низким кроющим волосом и низким редковатым пухом
стриженые	Первый Второй	Густой, плотный по всей площади Менее плотный или редковатый

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
28. Шкурки лисицы серебристо-черной, серебристо-черной беломордой, платиновой, платиново-беломордой, снежной и черно-бурой некрашеные и крашеные	Первый Второй Третий	Полноволосый, с развитившимся направляющим и оставшимся волосом и густым пухом Менее полноволосый, с недостаточно развитившимся направляющим, оставшимся и пуховым волосом Половолосый, с низким направляющим, оставшимся и пуховым волосом
(Измененная редакция, Изм. № 5).		
29. Шкуры медвежат лесных некрашеные	Первый Второй Третий	Полноволосый, с высокой частотой остью и густым пухом Менее полноволосый, с недостаточно развитившимся остью и пухом Половолосый, с низкими остью и пухом
30. (Исключен, Изм. № 5).		
31. Шкуры морского зверя меховые некрашеные и крашеные:		
белек	Первый Второй	Густой, шелковистый, блестящий, мягкий, крепко сидящий Менее густой, матовый, состоящий из ости и пуха с подрастающим вторичным волосом
хохлаченок	Первый	Густой, ровный, крепко сидящий, блестящий
лахтаченок	Первый	Мягкий, плотный, крепко сидящий
серка и сиварь	Первый	Низкий, гладкий, блестящий, состоящий из пуха и ости
тиолень-нерпа	Первый	Низкий, ровный, блестящий, плотный с грубой остью, прилегающей к кожевой ткани, почти без пуха
32. Шкурки норки	Первый Второй Третий	Полноволосый, развивающийся, блестящий, с густыми остью и пухом Менее полноволосый, блестящий, с недоразвитившимся остью и пухом Половолосый, ровный, густой, блестящий (из шкурок вольной норки)
33. Шкурки нутрии некрашеные и крашеные:		
нестриженые	Первый Второй	Полноволосый, с блестящей остью и густым пухом Менее полноволосый, с недостаточно развитившимся остью и пухом или менее густой, начавший редеть
стриженые	Первый	Густой с частотой остью и плотным пухом
с удаленной остью	Второй	Менее густой с передевшими остью и пухом
Причесанные.	Первый	Пух густой, шелковистый
(Измененная редакция, Изм. № 5).		
34. Овчина меховая:		
тонкорунная	Первый Второй	Густой, мягкий, шелковистый, однородный, состоящий из пуховых волос Менее густой, мягкий, шелковистый, однородный, состоящий из пуховых волос
полутонкорунная	Первый Второй	Густой, менее мягкий, шелковистый, однородный. Допускается небольшое количество оставшихся волос Менее густой, менее мягкий, однородный с наличием небольшого количества оставшихся волос
полутрубная	Первый Второй	Густой, неоднородный, прямой или муаристый с преобладанием пуховых и промежуточных волос Менее густой, неоднородный, прямой или муаристый

Причесанные. Допускается слабо выраженная муаристость на изделиях из тонкорунных овчин и нерасплетистая муаристость на изделиях из полутонкорунных овчин.

Продолжение табл. 5

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
35. Овчина шубная некрашеная или крашеная облагороженная и необлагороженная:		
русская	Первый	Неоднородный, густой с содержанием значительного количества пухового волоса
степная	Второй	Неоднородный, менее густой
	Первый	Неоднородный, густой, состоящий из пуховых и различной степени грубых остьевых волос
	Второй	Неоднородный, менее густой, состоящий из пуховых и в различной степени грубых остьевых волос
монгольская	Первый	Неоднородный, густой, с наличием большого количества очень тонкого пуха, с грубой прямой остью
	Второй	Неоднородный, менее густой, с наличием очень тонкого пуха, с грубой прямой остью
36. Шкурки ондатры: нестриженые некрашеные и крашеные	Первый	Полноволосый, с высокой, блестящей, упругой, частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый и блестящий, недостаточно развиившийся или рослый, начавший редеть волосяной покров
некрашеные	Третий	Недостаточно блестящий со слаборазвитыми остью и пухом или редковолосый с наличием подрастающих волос
стриженые с удаленной остью крашеные	Первый	Полноволосый, с шелковистым ровным густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с незначительно поредевшим пухом
	Третий	Полноволосый, с развитившимся направляющим и остьевым волосом и густым пухом
37. Шкурки песца белого некрашеные, отбеленные и крашеные	Первый	Менее полноволосый, с недостаточно развитившимся направляющим, остьевым и пуховым волосом
	Второй	Полуволосый, с низким направляющим, остьевым и пуховым волосом. Допускается наличие значительного количества бусой ости, пух синеватый
П р и м е ч а н и е. В первом и втором сорте изделий допускается незначительное количество редко разбросанной бусой ости и легкая синеватость пуха у основания волос.		
38. Шкуры песца голубого	Первый	Полноволосый, с развитившимся направляющим и остьевым волосом и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развитившимся направляющим, остьевым и пуховым волосом
39. Шкуры рыси некрашеные	Первый	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развитившимся остью и пухом
	Третий	Полуволосый, с низкой остью и пухом
40. Шкуры росомахи некрашеные	Первый	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развитившимся остью и пухом
	Третий	Полуволосый, с низкими остью и пухом
41. Шкурки собак: нестриженые некрашеные и крашеные	Первый	Рослый или средней высоты, с частой остью и густым пухом
	Второй	Низкий, не вполне отросший, густой, с частой, но короткой остью, густым, но низким пухом или грубый длинный

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
стриженые крашеные обычной и особой обработки 42. Шкурки соболя некрашеные и крашеные (Измененная редакция, Изм. № 5).	Первый Второй Первый Второй	Густой, плотный Менее густой Полноволосый, с высокой, блестящей частой остью и густым пухом Менее полноволосый, с недостаточно развитившимися остью и пухом
43. Шкурки сурка и тарбагана некрашеные и крашеные	Первый Второй Третий	Полноволосый, с ровной частой остью и густым пухом Менее полноволосый, недоразвитый с невысокой остью Половолосый, с низкой остью и редким пухом, с остатками неперелиньявшегося волоса
44. Шкурки суслика-песчаника некрашеные и крашеные	Первый Второй	Густой, ровный Редковатый, низкий
45. Шкурки хоря клеточного разведения и добывого охотой некрашеные и крашеные	Первый Второй Третий	Полноволосый, с высокой, частой блестящей остью и густым пухом Менее полноволосый, с недоразвитыми остью и пухом Половолосый, с низкими, наполовину развитившимися остью и пухом
Примечание. На изделия из шкурок хоря-перевязки и хоря клеточного разведения третий сорт не распространяется.		
(Измененная редакция, Изм. № 5).		
46. Шкурки ягнят (лямка): нестриженые некрашеные и крашеные стриженые некрашеные и крашеные	Первый Второй Первый Второй	Плотный, однородный, мягкий или с плотным пухом и частой прямой остью, непересошь, или плотный с колчатаими или горошковидными завитками, или с муаристым рисунком не менее чем на 50 % площади изделия Однородный, менее плотный, низкий или с менее плотным пухом и редкой прямой остью, или со слаборазвитыми колчатаими и горошковидными завитками, или муаристым рисунком менее чем на 50 % площади изделия Плотный, однородный, мягкий, с небольшим количеством остевых волос Редкий, неоднородный, с наличием значительного количества ости
47. Шкурки ягнят некрашеные и крашеные: мерлушка нестриженая мерлушка нестриженая мерлушка нестриженая	Отборный Крупнозавитковый 1 Крупнозавитковый 2 Мелкозавитковый 1	Мягкий или полумягкий, блестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: слабо оформленные плотные вальковатые, переходящие в плотные бобистые Мягкий или полумягкий, блестящий или стекловидно-блестящий. Завитки: крупные, слабые вальковатые или не пересошь крупные и средние бобистые, или крупные и средние плотные колчатае Мягкий или полумягкий, слабоблестящий или матовый. Завитки: слабозавитые, расплетистые бобистые или крупные и средние колчатае, или крупные и средние колчатае, переходящие в завитки неопределенной формы Мягкий или полумягкий, низкий, слабоблестящий. Завитки: мелкие, плотные колчатае и горошковидные или слабые бобистые

Продолжение табл. 5

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
мерлушка нестриженая	Мелкозавитковый 2	Мягкий или полумягкий, низкий, слабоблестящий или матовый. Завитки: средние и мелкие рыхлые кольчатые, штопорообразные или горошковидные
	Гладкий 1	Грубый или грубоватый, стекловидноблестящий. Завитки: крупные высокие ласовидные или крупные придавленные бобистые, переходящие в прямой волос
	Гладкий 2	Грубый, матовый с гладким или слегка муаристым волосяным покровом
	Меховой	Переросший, с длиной волоса более 4 см. Завитки: расплетистые или крупные кольчатые или гладкий волос
стриженая	Первый	Завитки различной формы, муаристый или волнистый рисунок не менее чем на 25 % площади изделия
	Второй	Завитки различной формы, муаристый или волнистый рисунок менее чем на 25 % площади или гладкий по всей площади изделия
клям	Первый	С муаристым рисунком или с неоформившимися гравками не менее чем на 50 % площади изделия
	Второй	с муаристым рисунком или неоформившимися гравками менее чем на 50 % площади изделия
муаре	Первый	С муаристым рисунком не менее чем на 50 % площади изделия
	Второй	С муаристым рисунком менее чем на 50 % площади изделия
голяк	Первый	Очень низкий с едва заметным муаристым отливом
48. Шкурки ягнят смушковых пород овец некрашеные и крашеные	Первый	Слабоблестящий или слегка стекловидноблестящий. Завитки: разные по длине и ширине вальки, переходящие в разной величины бобы или крупные и средние бобы, переходящие в менее плотные бобы или упругие кольца, или плоские вальки вперемежку с гравками разной длины и ширины
	Второй	Для смушки серых окрасок допускаются упругие крупные или средние кольца
	Третий	Слабоблестящий или стекловидноблестящий. Завитки: недостаточно упругие крупные и средние бобы, переходящие в рыхлые бобы, упругие крупные или средние кольца, или разной длины и ширины плоские вальки, переходящие в ласы, или гравки и упругие или средние кольца по всей площади. Для смушки серых окрасок допускаются упругие мелкие кольца и горошек
49. Шкурки ягнят трясок и сак-сак некрашеные и крашеные:	Первый	Стекловидноблестящий или матовый. Завитки: рыхлые, крупные и средние бобы и кольца или мелкие кольца, горошек, штопор или волнистый волосяной покров. Допускается прямой волос
нестриженые	Первый	Густой, упругий, шелковистый, состоящий из косичек штопорообразной извитости или рыхлых кольцевидных завитков
	Второй	Менее густой, расплетистый и менее упругий
стриженые	Первый	Густой, прямой или муаристый
	Второй	Менее густой или редковатый

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
50. Яхобаб некрашеный и крашеный: чистопородный каракульский и метисный	Первый Второй Третий	Из чистопородных шкурок — шелковистый, блестящий; из метисных — менее шелковистый, стекловидноблестящий или слабоблестящий Средние или короткие вальки, переходящие в бобы, или крупные или средние бобы, переходящие в кольца Крупные или средние рыхлые бобы, переходящие в кольца, или средней величины кольца
смушковый	Первый Второй	Расплетистые разных типов завитки, горошок, штопор или ласы Мягкий, слабоблестящий или матовый с крупными переросшими бобами, кольцами, штопором или крупными ласами
51. Лапы и полулады некрашеные и крашеные: каракуля	Первый Второй Третий	Матовый, волнистый Шелковистый, блестящий, с разной формы плотными завитками или с низким муаристым рисунком Менее шелковистый и менее блестящий, с рыхлыми крупными завитками или волнистый, приподнятый
смушки	Первый Второй Третий	Матовый, гладкий, приподнятый Блестищий, низкий, гладкий или волнистый Менее блестищий, приподнятый, слегка переросший, гладкий или волнистый
яхобаба	Первый Второй Третий	Матовый, переросший, рыхлый Низкий, гладкий или волнистый Приподнятый, слегка переросший, гладкий или волнистый
мерлушка	Первый Второй	Низкий, гладкий или волнистый Переросший, гладкий или волнистый
Примечание. Изделия из лап и полулад от других видов меха по сортам не подразделяют.		
52. Шейные части каракуля чистопородного крашеного	Первый Второй Третий	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные вальки, бобы и гравики Недостаточно густой, малошелковистый, блестящий или слабоблестящий. Завитки: рыхлые вальки, бобы, гравики, плотные кольца, небольшие ласы Недостаточно густой, малошелковистый, матовый, грубоватый. Завитки: рыхлые кольца, горошок, штопорообразные завитки, ласы, деформированные завитки
53. Шейные части каракуля чистопородного серого и цветного	Первый Второй Третий	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: слабоупругие разных размеров вальки, бобы, гравики, а также упругие крупные и средние кольца Густой и недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий. Завитки: рыхлые разных размеров бобы, гравики; слабоупругие кольца, плотный горошок Густой и недостаточно густой, малошелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый. Завитки: расплетистые бобы и кольца, слабозавитой горошок, штопорообразные завитки
54. Шейные части каракуля-метиса некрашеного цветного и крашеного	Первый Второй Третий	Густой, стекловидноблестящий. Завитки: плотные бобы, кольца Недостаточно густой, слабоблестящий или матовый. Завитки: слабозавитые бобы, рыхлые кольца, горошок Недостаточно густой, матовый, грубый. Завитки: слабозавитые кольца и горошок, штопорообразные и деформированные завитки

Продолжение табл. 5

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Сорт	Характеристика волосяного покрова
55. Пластины из скорняжного лоскута каракуля, смушки некрашеные и крашеные	Первый	Блестящий, густой, с завитками различной формы, плотности и муаристости
	Второй	Недостаточно густой, с завитками различной формы и ласами
56. Хвосты от шкурок куницы, лисицы, песца, соболя, норки, енота	Первый	Полноволосый, высокий и густой
	Второй	Менее полноволосый, менее высокий и густой

П р и м е ч а н и я:

1. Воротники, манжеты и отделки, изготовленные из каракуля сортов У, УУ, УУУ, сортируют по состоянию волосяного покрова и относят к соответствующему сорту.

2. Из каракуля сортов УУ, УУУ изготавливают только отделки.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 4, 5).

2.16. В зависимости от пороков воротники, манжеты и отделки подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 6.

Таблица 6

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Наименование пороков	Группа пороков			
		первая	вторая	третья	четвертая
1. Беличьи хребтики и черева	Швы общей длиной к длине каждой пластинки Битость ости на каждом хребтике, %	До 0,75 Не допускается	0,76—1,50 До 3,00	1,51—2,50 3,1—10,0	2,51—3,50 10,1—15,0
	Швы общей длиной к длине изделия Заметный неудаленный осевой волос (для изделий с удаленной остью)	До 0,50 Не допускается	0,51—1,00 Не допускается	1,01—1,50 Допускается	1,51—2,00 —
2. Шкурки бобра речного, выдры, котика морского	Швы общей длиной к длине изделия Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	До 0,75 Не допускается	0,76—1,00 До 10,0	1,01—1,50 10,1—25,0	1,51—2,00 25,1—50,0
	Битость ости общей площадью к площади изделия, %	То же	До 10,0	10,1—15,0	15,1—20,0
3. Шкурки волка, собаки, шакала	Швы общей длиной к длине изделия Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	До 0,75 Не допускается	0,76—1,00 До 10,0	1,01—1,50 10,1—25,0	1,51—2,00 25,1—50,0
	Битость ости общей площадью к площади изделия, %	То же	До 10,0	10,1—15,0	15,1—20,0
4. Шкурки выхухоля, горностая и ласки	Швы общей длиной к длине каждой пластины Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	До 0,75 До 15,0	0,76—1,50 15,1—25,0	1,51—2,00 25,1—40,0	2,01—3,0 40,1—60,0
	Битость ости общей площадью к площади изделия, %	Не допускается	До 3,0	3,1—5,0	5,1—10,0
5. Шкурки бурундук, крота, крысы водяной, сони-полочка, суслика обыкновенного, хомяка	Швы общей длиной к длине каждой пластины Битость ости, сквозной волос, невылизинявший волос общей площадью к площади изделия, %	До 0,5 Не допускается	0,51—1,0 До 15,0	1,01—1,5 15,1—25,0	— 25,1—40,0
	Вихры на каждой пластинке	То же	1	2—3	4—5

Продолжение табл. 6

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Наименование пороков	Группа пороков			
		первая	вторая	третья	четвертая
6. Шкурки снота	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,75	0,76—1,00	1,01—1,50	1,51—2,00
	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	До 5,0	5,1—10,0	10,1—25,0	25,1—50,0
	Деформированный волос, битость ости (для шкурок нестриженых) общей площадью к площади изделия, %	Не допускается	До 10,0	10,1—15,0	15,1—20,0
7. Шкурки зайца-беляка	Швы общей длиной к длине каждого хребтика	До 0,75	0,76—1,50	1,51—2,50	2,51—3,50
	Битость ости общей площадью к площади изделия, %	Не допускается	Не допускается	До 3,0	3,1—10,5
8. Каракуль и смушка	Швы общей длиной к длине изделия	До 1,00	1,01—2,00	2,01—3,00	—
	Изреженное расположение завитков	Не допускается	Не допускается	Допускается	—
8а. Каракуль чистопородный серый и цветной некрашеный и каракуль чистопородный,крашенный в цветные тона					
(Измененная редакция, Изм. № 5).					
9. Шкурки козлика, каракульча, каракуль-каракульча	Швы общей длиной к длине изделия	До 1,00	1,01—2,00	2,01—3,00	3,01—4,00
	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,75	0,76—1,50	1,51—2,50	2,51—3,50
10. Шкурки колонка и солонгоя	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	Не допускается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—15,0
	Деформированный волос у крашеных шкурок общей площадью к площади изделия, %	То же	До 10,0	10,1—25,0	25,1—50,0
11. Шкурки дикой кошки, рыси	Поредение ости	*	Не допускается	Допускается	—
	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,75	0,76—1,50	1,51—2,50	2,51—3,50
12. Шкурки кролика, домашней кошки	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	До 1,0	1,1—5,0	5,1—10,0	10,1—20,0
	Поредение волосяного покрова	Не допускается	Не допускается	Легкое поредение	Заметное поредение
13. Шкурка куницы, кидуса, харзы	Швы общей длиной к длине каждой пластинки	До 0,5	0,51—1,0	1,1—1,75	1,76—2,5
	Сквозной волос	Не допускается	Не допускается	Допускается	—
	Деформированный волос, битость ости общей площадью к площади изделия, %	To же	До 5,0	5,1—10,0	10,1—15,0
	Заметный неудаленный оставной волос для шкурок с удаленной остью общей площадью к площади изделия, %	До 10,0	10,1—20,0	—	—
	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,75	0,76—1,50	1,51—2,50	2,51—3,50
	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	Не допускается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—15,0
	Деформированный волос, битость ости общей площадью к площади изделия, %	To же	До 5,0	5,1—10,0	10,1—15,0
	Поредение волосяного покрова	*	Легкое поредение	Заметное поредение	—

Продолжение табл. 6

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Наименование пороков	Группа пороков			
		первая	вторая	третья	четвертая
14. Шкурки лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицы-сиво-душки и корсака	Швы общей длиной к изделию Сквозной волос общей площадью к площади изделия, % Битость ости общей площадью к площади изделия, % Поредение ости	До 1,00 Не допускается То же »	1,00—2,00 До 10,0 До 5,0 Легкое поредение	2,01—3,00 10,1—25,0 5,1—10,0 Заметное поредение	3,01—4,00 25,1—50,0 10,1—20,0 —
15. Шкурки лисицы серебристо-черной, серебристо-черной беломордой, платиновой, снежной, платиново-беломордой и черно-буровой	Швы общей длиной к изделию Сквозной волос общей площадью к площади изделия, % Битость ости общей площадью к площади изделия, % Поредение ости	До 0,75 До 1,0 Не допускается То же	0,76—1,00 1,01—3,0 До 5,0 Легкое поредение	1,01—1,50 3,01—20,0 5,1—10,0 Заметное поредение	1,51—2,00 20,01—50,0 10,1—20,0 —
16. Шкурки медведя лесных	Черные пятна общей площадью к площади изделия из шкурок снежных лисиц, %	До 1,00	1,01—5,00	Св. 5,00	—
17. Шкуры морского зверя	Швы общей длиной к изделию Прострочка, сквозной волос, деформированный волос общей площадью к площади изделия, %	До 0,75 До 5,0	0,76—1,00 5,1—10,0	1,01—1,50 10,1—20,0	1,51—2,00 20,1—30,0
18. Шкурки норки некрашеные и крашеные	Швы общей длиной к изделию Сквозной волос общей площадью к площади изделий, % Битость ости общей площадью к площади изделий, % Поредение ости	До 0,75 До 1,0 Не допускается То же	0,76—1,00 1,1—5,0 До 3,0 Не допускается	1,01—1,50 5,1—10,0 3,1—6,0 Легкое поредение	1,51—2,00 10,1—25,0 6,1—10,0 —
	Четко выраженная закрученность вершин кроющих волос, общей площадью к площади изделий из шкурок клеточной норки, %	До 10,0	10,1—20,0	20,1—30,0	30,1—50,0
	Осветленная окраска волосянного покрова до светло-коричневой на изделиях из темно-коричневых шкурок клеточной норки	Не допускается	Допускается	—	—
	Нежелательный оттенок меха шкурок клеточной норки белой, «сапфировой», «голубой ирис» и голомолубой	То же	Слегка желтоватый	Желто-ватый	Желтый
	Нежелательный оттенок меха шкурок норки «алеутской» и серебристо-голубой	»	Коричневатый	Коричневый	—
	Нежелательный оттенок меха шкурок клеточной норки «паломино», розовой, «жемчужной», янтарь-сапфировой («хуони») и голоморичневой	»	Оранжевый и ярко-оранжевый однотонный	Оранжевый и ярко-оранжевый неоднотонный	—
	Нежелательный оттенок меха шкурок клеточной норки «топаз», «пастель», голоморичневой и темно-коричневой	Не допускается	Буро-желтый	—	—

Продолжение табл. 6

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Наименование пороков	Группа пороков			
		первая	вторая	третья	четвертая
19. Шкурки нутрии	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,5	0,51—1,50	1,51—2,50	2,51—3,50
	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	До 3,0	3,1—10,0	10,1—20,0	20,1—40,0
	Заметный неудаленный осевого волос (для шкурок с удаленной остью)	Не допускается	Не допускается	Допускается	—
20. Овчина меховая и шубная	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,50	0,51—1,00	1,01—1,50	1,51—2,00
	Общая длина швов к длине каждой пластинки	До 0,75	0,76—1,25	1,26—2,00	2,01—2,75
21. Шкурки ондатры	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	Не допускается	До 15,0	15,1—30,0	—
	Битость ости общей площадью к площади изделия, %	То же	До 3,0	3,1—5,0	5,1—10,0
	Заметный неудаленный осевого волос (для шкурок с удаленной остью)	*	Не допускается	Допускается	—
22. Шкурки песца	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,75	0,76—1,00	1,01—1,50	1,51—2,00
	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	Не допускается	До 1,0	1,1—10,0	10,1—25,0
	Желтизна волосяного покрова общей площадью к площади изделия, %	То же	До 3,0	3,10—6,0	6,10—10,0
	Битость ости общей площадью к площади изделия, %	*	До 5,0	5,10—10,0	10,10—15,0
	Поредение ости	*	Легкое поредение	Заметное поредение	—
23. Шкурки росомахи	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,75	0,76—1,00	1,01—1,50	1,51—2,00
	Поредение ости	Не допускается	Легкое поредение	Заметное поредение	—
24. Шкурки соболя	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,50	0,51—1,00	1,01—1,50	1,51—2,00
	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	Не допускается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—15,0
	Деформированный волос общей площадью к площади изделия, %	То же	Не допускается	До 10,0	10,1—25,0
	Поредение осевого волоса	*	То же	Легкое поредение	Заметное поредение
25. Шкурки сурка и тарбагана	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,75	0,76—1,50	1,51—2,50	2,51—3,50
	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	До 5,0	—	5,1—30,0	30,0—55,0
	Вихры, шт.	Не допускаются	Не допускаются	1—2	3—4
26. Шкурки суслика-песчаника	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,75	0,76—1,50	1,51—2,50	—
	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	Не допускается	До 15,0	15,1—30,0	30,1—40,0
	Вихры, шт.	То же	Не допускаются	1—2	3—4
	Поредение ости	*	Не допускается	Заметное поредение	Сильное поредение

Продолжение табл. 6

Наименование шкурок и их частей в изделиях	Наименование пороков	Группа пороков			
		первая	вторая	третья	четвертая
27. Шкурки хоря клеточного разведения и добытого охотой	Швы общей длиной к длине изделия	До 0,75	0,76—1,50	1,51—2,00	2,01—3,00
	Сквозной волос общей площадью к площади изделия, %	Не допускается	До 5,0	5,1—10,0	10,1—25,0
	Битость ости, деформированный волос общей площадью к площади изделия, %	То же	До 1,0	1,1—5,0	5,1—10,0
	Поредение волосяного покрова	*	Легкое поредение	Заметное поредение	—
(Измененная редакция, Изм. № 5).					
28. Трясок и сак-сак яхобаб, мерлушка, муаре, клям, голяк, лямка	Швы общей длиной к длине изделия	До 1,00	1,01—2,00	2,01—3,00	—

Причина:

1. Общую длину швов определяют со стороны кожевой ткани.
2. Длину воротника, манжета и отделки определяют по средней линии изделия.
3. При наличии на изделии двух или более двух различных пороков одной группы изделие переводится в следующую низкую группу пороков.

4. Воротники, манжеты и отделки, изготовленные из частей шкурок и скорняжного лоскута каракуля и смушки, по группам пороков не подразделяют.

5. В воротниках, манжетах и отделках не учитывают швы, соединяющие отдельные шкурки, половинки изделия, швы, образующиеся при сложных методах раскрыя, от вытачек; при вставках на местах пашин, а также швы при вычинке пашин передних облапков, глазных и ушных отверстий.

6. Изделия из частей шкурок бобра, выдры, енота, норки, нутрии, ондатры, сурка, превышающих размеры скорняжного лоскута, кроме изделий сложного метода раскрыя, имеют качественную оценку 50 %, шкурок белька, волка, лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицы-сиводушки, корсака, лисицы серебристо-черной, лисицы серебристо-черной беломордой, платиновой, снежной, платиново-беломордой и черно-буровой, песца голубого и белого, нерпы, серки — 30 % от качества изделий из шкурок соответствующего края, группы качества и мягкости, цвета или окраски, группы серебристости, сорта, группы пороков «первая».

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4, 5).**2.17, 2.18. (Исключены, Изм. № 4).**

2.19. Изделия улучшенного качества с индексом «Н» по художественно-эстетическим показателям должны соответствовать образцам (эталонам), утвержденным Художественно-техническим советом в соответствии с ГОСТ 15.007. Утвержденные образцы должны храниться на предприятии-изготовителе.

2.20. Для изготовления изделий улучшенного качества с индексом «Н» должен применяться чистопородный каракуль и каракуль-метис следующих сортов: П, ПП, Е, ЕЕ, ЕА, И, З, Т, Л, ТУ, С.

2.21. Изделия улучшенного качества с индексом «Н» должны соответствовать требованиям первого сорта, изделия из чистопородного крашеного каракуля — требованиям первого, второго, третьего и четвертого сортов, изделия из крашеного каракуль-метиса — требованиям первого, второго и третьего сортов; групп «первая» и «вторая» со следующими изменениями:

общая длина швов на изделиях должна быть не более одной его длины, сквозной волос — не более 3 %, деформированный волос или четко выраженная закрученность вершин кроющих волос — не более 5 % от площади изделия.

Другие пороки на изделиях не допускаются.

2.19—2.21. (Измененная редакция, Изм. № 4).**3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ**

3.1. Приемку воротников, манжет и отделок производят партиями. Партией считают количество изделий одного вида меха, оформленных одним документом.

3.2. Проверке на соответствие требований настоящего стандарта подвергают каждое изделие партии.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Изделия осматривают на столе в расправлении виде, проверяют качество волосяного покрова и кожевой ткани, правильность подборки меха и качество швов органолептическим методом.

4.2. Определение размеров изделий и пороков на изделиях проводят металлической рулеткой или линейкой с ценой деления 1 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 19878 со следующими дополнениями.

На товарном ярлыке должны быть нанесены обозначения характеристик качества:

по сортам (кроме шкурок

по группам пороков:

мерлушка нестриженой):

первый — 1

первая — 1

второй — 2

вторая — 2

третий — 3

третья — 3

четвертый — 4

четвертая — 4

пятый — 5

шестой — 6

седьмой — 7

восьмой — 8

девятый — 9

десятый — 10

Цифровые обозначения характеристик качества по сортам (для мерлушка нестриженой), видам овчин и видам их обработки, кряжам, группам качества или мягкости, группам завитков, цвету или окраске и степени чистоты окраски, группам серебристости должны быть нанесены в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на меховые выделанные шкурки, из которых изготовлены изделия.

При маркировке изделий из частей, превышающих размеры скорняжного лоскута, в реквизите «группа пороков» должно быть проставлено буквенно обозначение — «К».

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4).

5.2. (Исключен, Изм. № 1).

Редактор *Т.П. Шашкина*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *В.И. Кануркина*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 04.09.98. Подписано в печать 30.09.98. Усл. печ. л. 2,79.
Уч.-изд. л. 3,00. Тираж 000 экз. С1178. Зак. 612.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов – тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.
Пар № 080102