



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ПРЯЖА ГРЕБЕННАЯ ШЕРСТЯНАЯ
И ПОЛУШЕРСТЯНАЯ (СМЕШАННАЯ)
ДЛЯ ТКАЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 10290—72

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ПРЯЖА ГРЕБЕННАЯ ШЕРСТЯНАЯ
И ПОЛУШЕРСТЯНАЯ (СМЕШАННАЯ)
ДЛЯ ТКАЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА**

Технические условия

Worsted woolen
and half-woolen
(mixed) yarn
for weaving manufacture.
Specifications

ГОСТ
10290-72*

Взамен
ГОСТ 10290-62

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 августа 1972 г. № 1557. Срок действия установлен

с 01.07. 1973 г.

до 01.07. 1983 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону *Без срока* *1443*

Настоящий стандарт распространяется на шерстяную и смешанную пряжу гребеногоядения, предназначенную для ткацкого производства

1. ВИДЫ ПРЯЖИ

1.1. В зависимости от состава сырья пряжа должна выпускаться следующих видов в диапазоне линейных плотностей (толщин), указанных в табл. 1.

Таблица I

| Виды пряжи | Номинальная линейная плотность пряжи (толщина) в текс (номер) |
|--|--|
| Чистошерстяная однотонкая суровая и крашеная | От 22 текс до 36 текс (от № 45,4 до № 27,8) |
| Чистошерстяная крученая суровая и крашеная | От 15,5 текс×2 до 42 текс×2 (от № 64,5/2 до № 23,8/2) |
| Смешанная однотонкая суровая и крашеная | От 20 текс до 42 текс (от № 50 до № 23,8) |
| Смешанная крученая суровая и крашеная | От 21 текс×2 до 42 текс×2 (от № 47,6/2 до № 23,8/47,6) |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. По физико-механическим показателям пряжа должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

| Номера запасов | Номинальная линейная плотность (толщина), текс (котмер) | Погрешность отклонения фактической кондиционной плотности (толщины) от номинальной, % | Характеристика сырья и соотношение волокна в крахе по кондиционной массе | Отделка | Сорт | |
|------------------|---|---|--|----------|------|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 1 | 22 текс (№ 45,4) | +2,5 | Шерсть мериносовая не ниже 64 качества I и II длины — 100% | Суровая | 1 | 2 |
| 2 | 25 текс (№ 40) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 64 качества I и II длины — 100% | То же | 1 | 2 |
| 3 | 31 текс (№ 32,2) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 64—60 качества I и II длины — 100% | * | 1 | 2 |
| 4 | 36 текс (№ 27,8) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 60 качества I и II длины — 100% | * | 1 | 2 |
| Чистошерстяная | | | | | | |
| 5 | 15,5 текс×2 (№ 64,5/2) 19 текс×2 (№ 52,6/2) | ±2,5 | Шерсть мериносовая не ниже 70 качества I длины — 100% | * | 1 | 2 |
| 6 | 21 текс×2 (№ 47,6/2) 22 текс×2 (№ 45,4/2) | ±2,5 | Шерсть мериносовая не ниже 64 качества I и II длины — 100% | * | 1 | 2 |
| 7 | 25 текс×2 (№ 40/2) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 64 качества I и II длины — 100% | * | 1 | 2 |
| Креповой крутики | | | | | | |
| 8 | 25 текс×2 (№ 40/2) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 64 качества I и II длины — 100% | * | 1 | 2 |
| 9 | 31 текс×2 (№ 32,2/2) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 64 качества I и II длины — 100% | Крашеная | 1 | 2 |
| 10 | 42 текс×2 (№ 23,8/2) | ±2,5 | Шерсть полугрубая 48—46 качества гребенчатая — 100% | Суровая | 1 | 2 |
| Смешанная | | | | | | |
| 11 | 20 текс (№ 50) 21 текс (№ 47,6) | ±2,5 | Шерсть мериносовая не ниже 64 качества I и II длины — 50%, вискозное волокно — 50% | То же | 1 | 2 |

Таблица 2

| Относительная разрывная нагрузка одиночной нити, не менее | Материал | Удлинение %, не менее | Коэффициент крутизны по плотности (толщине) при испытании пачкой в 100 м | Коэффициент вариации, %, не более | | Допускаемое отклонение содержания перекрепленного волокна в пряже от нормы %, не более | Количество жгутов на 100 м, не более | Нормированное показатель плеткости пряжи, % | Содержание жгута, %, не более |
|---|----------|-----------------------|--|--|--------------|--|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | по разрывной нагрузке при испытании одиночной нити | по крутизне | | | | |
| однониточная | | | | | | | | | |
| 4,7 | 46,0 | 5,0 | 25 | 3,5 | 21 25 | 22 26 | -0,2 | 0,2 2,0 | 18,25 2,3 |
| 4,5 | 44,1 | 5,0 | 27 | 3,8 | 20 24 | 22 26 | 0,2 | 0,2 2,0 | 18,25 2,3 |
| 4,5 | 44,1 | 5,0 | 27 | 3,8 | 20 24 | 22 26 | 0,2 | 0,2 2,0 | 18,25 2,3 |
| 5,0 | 49 | 5,0 | 27 | 3,8 | 20 24 | 21 25 | 0,2 | 0,2 2,0 | 18,25 2,3 |
| крученая | | | | | | | | | |
| 6,5 | 63,7 | 7,0 | 40 | 3,0 | 15,5 18,5 | 8,5 10,0 | -0,2 | 0,0 1,0 | 18,25 2,3 |
| 6,0 | 58,8 | 7,0 | 41 | 3,0 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | 0,2 | 0,1 2,0 | 18,25 2,3 |
| 6,5 | 63,7 | 9,0 | 36 | 3,5 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | -0,2 | 0,1 2,0 | 18,25 2,3 |
| 6,0 | 58,8 | 7,0 | 32 | 3,0 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | -0,2 | 0,1 2,0 | 18,25 2,3 |
| 6,0 | 58,8 | 7,0 | 36 | 3,5 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | -0,2 | 0,1 2,0 | 18,25 1,8 |
| 6,7 | 65,6 | 8,5 | 36 | 4,0 | 14,0 17,0 | 10,0 12,0 | -0,2 | 1 3 | 18,25 2,3 |
| однониточная | | | | | | | | | |
| 6,5 | 63,7 | 6,0 | 27 | 3,0 | 20 24 | 21 25 | -1,0 | 0,2 2,0 | 14,6 2,2 |

| Номер заправки | Номинальная линейная плотность (толщина), текс (номер) | Допускаемые отклонения фактической кондиционной линейной плотности (толщины) от номинальной, % | Характеристика сырья и соотношение волокон в пряже по кондиционной массе | Отделка | Сорт | |
|----------------|--|--|--|----------|------|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 12 | 22 текс (№ 45,5) | ±2,5 | Шерсть мериносовая не ниже 64 качества I и II длины — 60%, полиэфирное волокно — 40% | Крашеная | 1 | 2 |
| 13 | 22 текс (№ 45,4) | ±2,5 | Шерсть мериносовая не ниже 64 качества I и II длины — 50%, вискозное волокно — 50% | Суровая | 1 | 2 |
| 14 | 22 текс (№ 45,4) | ±2,5 | Шерсть мериносовая не ниже 64 качества I и II длины — 50%, нитроновое волокно — 50% | То же | 1 | 2 |
| 15 | 22 текс (№ 45,4) | ±2,5 | Шерсть мериносовая не ниже 64 качества I и II длины — 40%, полиэфирное волокно — 60% | * | 1 | 2 |
| 16 | 25 текс (№ 40) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 64—60 качества I и II длины — 50%, вискозное волокно — 50% | * | 1 | 2 |
| 17 | 25 текс (№ 40) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 64—60 качества I и II длины — 90%, капроновое волокно — 10% | * | 1 | 2 |
| 18 | 31 текс (№ 32,2) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 60 качества I и II длины — 70%, вискозное волокно — 30% | * | 1 | 2 |
| 19 | 31 текс (№ 32,2) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 60 качества I и II длины — 50%, вискозное волокно — 50% | * | 1 | 2 |
| 20 | 36 текс (№ 27,8) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 60 качества I и II длины — 50%, нитроновое волокно — 50% | * | 1 | 2 |
| 21 | 36 текс (№ 27,8) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 60 качества I и II длины — 50%, вискозное волокно — 50% | * | 1 | 2 |

Продолжение

| Относительная разрывная нагрузка одиночной нити, не менее | Удлинение, %, не менее | Коэффициент крутизны | Коэффициент вариации, %, не более | | | Допускаемое отклонение содержания шерстяного волокна в пряже от нормы, %, не более | Количество жгутов на 1000 м, не более | Нормированная (коэффициентная) влажность, % | Содержание жира, %, не более | |
|---|------------------------|----------------------|--|--|--------------|--|---------------------------------------|---|------------------------------|-----|
| | | | по линейной плотности (толщине) при испытании пасмой в 100 м | по разрывной нагрузке при испытании одиночной нити | по крутизне | | | | | |
| 10,0 | 98,0 | 00,0 | 28 | 3,5 | 19 23 | 20 24 | -3,0 | 0,2 2,0 | 11,4 | 2,3 |
| 6,5 | 63,7 | 6,0 | 25 | 3,5 | 20 24 | 21 25 | -4,0 | 0,2 2,0 | 14,6 | 2,2 |
| 6,5 | 63,7 | 8,5 | 25 | 3,5 | 20 24 | 21 25 | -2,0 | 0,2 2,0 | 10,1 | 2,2 |
| 11,0 | 107,7 | 15,0 | 28 | 3,8 | 20 24 | 21 25 | -3,0 | 0,2 2,0 | 7,9 | 2,2 |
| 5,5 | 53,9 | 6,0 | 26 | 3,5 | 20 24 | 21 25 | -4,0 | 0,2 2,0 | 14,6 | 2,2 |
| 5,6 | 54,9 | 9,0 | 26 | 3,7 | 21 23 | 21 25 | -1,0 | 0,2 2,0 | 16,9 | 2,3 |
| 6,0 | 58,8 | 6,0 | 25 | 4,0 | 19,5 23,0 | 21 25 | -2,5 | 0,2 2,0 | 16,1 | 2,3 |
| 6,0 | 58,8 | 6,0 | 25 | 4,0 | 19,5 23,0 | 20 24 | -4,0 | 0,2 2,0 | 14,6 | 2,2 |
| 6,5 | 63,7 | 7,0 | 32 | 4,0 | 19 23 | 20 24 | -2,0 | 0,2 2,0 | 10,1 | 2,2 |
| 6,5 | 63,7 | 7,0 | 32 | 4,0 | 19 23 | 20 24 | -4,0 | 0,2 2,0 | 14,6 | 2,2 |

| Номера заправок | Номинальная линейная плотность (текс) (номинар) | Допускаемые отклонения фактической кондиционной линейной плотности (толщины) от номинальной, % | Характеристика сырья и соотношение волокон в пряже по кондиционной массе | Отделка | Сорт | |
|-----------------|---|--|--|----------|------|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 22 | 36 текс (№ 27,8) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 60 качества I и II длины — 60%, вискозное волокно — 40% | Суровая | 1 | 2 |
| 23 | 36 текс (№ 27,8) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 60 качества I и II длины — 40%, вискозное волокно — 50%, капроновое волокно — 10% | То же | 1 | 2 |
| 24 | 42 текс (№ 23,8) | ±2,5 | Шерсть полутонкая не ниже 58—56 качества гребеная короткая — 70%, вискозное волокно — 30% | » | 1 | 2 |
| Смешанная | | | | | | |
| 25 | 21 текс×2 (№ 47,6/2) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 64 качества I и II длины — 50%, вискозное волокно — 50% | » | 1 | 2 |
| 26 | 22 текс×2 (№ 45,4/2) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 64 качества I и II длины — 50%, вискозное волокно — 50% | » | 1 | 2 |
| 27 | 22 текс×2 (№ 45,4/2) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 64 качества I и II длины — 60%, полизэфирное волокно — 40% | Крашеная | 1 | 2 |
| 28 | 22 текс×2 (№ 45,4/2) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 64 качества I и II длины — 40%, полизэфирное волокно — 60% | То же | 1 | 2 |
| 29 | 22 текс×2 (№ 45,4/2) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 64 качества I и II длины — 50%, нитрованное волокно — 50% | Суровая | 1 | 2 |
| 30 | 22 текс×2 (№ 45,4/2) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 60—64 качества I и II длины — 40%, капроновое волокно — 10%, вискозное волокно — 50% | То же | 1 | 2 |

Продолжение

| Относительная разрывная нагрузка одноточечной нити, не менее | Удлинение, %, не менее | Коэффициент крутизны | Коэффициент вариации, %, не более | | | по круглой нагрузке при испытании одноточечной нити | по круглому изгибанию при испытании одноточечной нити | Допускаемое отклонение содержания шерстяного волокна в пряже %, не более от нормы | Количество жгутов на 1000 м, не более | Нормированная (комплексная) вязкость прядки, % | Содержание жира, %, не более |
|--|------------------------|----------------------|---|--|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| | | | по линейной плотности (толщине) при испытании пастой в 100 м | по разрывной нагрузке при испытании одноточечной нити | по круглому изгибу | | | | | | |
| 7,0 | 68,6 | 7,0 | 27 | 4,0 | 19 23 | 20 24 | —3,0 | 0,2 2,0 | 15,4 | 2,3 | |
| 8,0 | 78,4 | 7,5 | 27 | 4,0 | 20 24 | 20 24 | —4,0 | 0,2 2,0 | 13,3 | 2,2 | |
| 6,7 | 65,6 | 7,5 | 33 | 4,0 | 19 23 | 20 24 | —2,5 | 0,2 2,0 | 16,1 | 2,3 | |

крученая

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|------|----|-----|--------------|-------------|------|------------|------|-----|
| 6,5 | 63,7 | 7,0 | 36 | 3,5 | 13,5 16,5 | 8,5 10,0 | —4,0 | 0,2 2,0 | 14,6 | 2,2 |
| 7,0 | 68,6 | 9,5 | 30 | 3,5 | 13,5 16,5 | 8,5 10,0 | —4,0 | 0,2 2,0 | 14,6 | 2,2 |
| 9,0 | 88,2 | 16,0 | 32 | 3,8 | 13,5 16,5 | 8,5 10,0 | —3,0 | 0,2 2,0 | 11,4 | 1,8 |
| 12,0 | 117,6 | 14,0 | 28 | 3,8 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | —3,0 | 0,2 2,0 | 7,9 | 1,7 |
| 7,5 | 73,5 | 10,5 | 35 | 3,0 | 13,5 16,5 | 8,5 10,0 | —2,0 | 0,2 2,0 | 10,1 | 2,2 |
| 8,0 | 78,4 | 8,0 | 30 | 3,5 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | —4,0 | 0,2 2,0 | 13,3 | 2,2 |

| Номера залогов | Номинальная линейная плотность (толщина), текс (номер) | Допускаемое отклонение фактической кондиционной линейной плотности (толщины) от номинальной, % | Характеристика сырья и соотношение волокон в приже по кондиционной массе | Отделка | Сорт |
|----------------|--|--|---|----------|--------|
| 31 | 25 текс×2 (№ 40/2) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 64—60 качества I и II длины — 50%, вискозное волокно — 50% | Суровая | 1 2 |
| 32 | 31 текс×2 (№ 32,2/2) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 60 качества I и II длины — 90%, капроновое волокно — 10% | То же | 1 2 |
| 33 | 30 текс×2 (№ 32,2/2) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 60 качества I и II длины — 70%, вискозное волокно — 30% | > | 1 2 |
| 34 | 31 текс×2 (№ 32,2/2) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 60 качества I и II длины — 50%, вискозное волокно — 50% | Крашеная | 1 2 |
| 35 | 31 текс×2 (№ 32,2/2) | ±2,5 | Шерсть полуточная не ниже 58—56 качества гребеная короткая — 60%, лавсановое волокно — 40% | То же | 1 2 |
| 36 | 31 текс×2 (№ 32,2/2) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 60 качества I и II длины — 40%, вискозное волокно — 50%, капроновое волокно — 10% | Суровая | 1 2 |
| 37 | 31 текс×2 (№ 32,2/2) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 60 качества I и II длины — 40%, вискозное волокно — 40%, лавсановое волокно — 20% | То же | 1 2 |
| 38 | 42 текс×2 (№ 23,8/2) | ±2,5 | Шерсть полугрубая высшего сорта — 50%, штапельное вискозное волокно — 40%, капроновое волокно — 10% | > | 1 2 |
| 39 | 22 текс+6,7 текс (№ 45/4/149) | +4 -3 | Шерсть тонкая не ниже 64 качества I и II длины — 77%, капроновая нить 6,7 текс — 23% | > | 1 2 |

Продолжение

| ГОСТ № | Материал | Удлинение, %, не более | Коэффициент жесткости | Коэффициент вариации, %, не более | | | Допускаемое отклонение содержания шерстного волокна в пряже от нормы, %, не более | Количество жгутов на 1000 м, не более | Нормированная (исходная) вязкость пряжи, % | Содержание жира, %, не более |
|--------|----------|------------------------|-----------------------|---|--|---------------|---|---------------------------------------|--|------------------------------|
| | | | | по плотности (толщине) пасм при испытании | по разрывной нагрузке при испытании одиночной нити | по крутильной | | | | |
| 8,0 | 78,4 | 7,0 | 35 | 3,0 | 12,5 15,5 | 8,5 10,0 | -4,0 | 0,2 2,0 | 14,6 | 2,2 |
| 8,0 | 78,4 | 16,0 | 35 | 3,0 | 12,0 15,0 | 8,5 10,0 | -1,0 | 0,2 2,0 | 16,9 | 2,2 |
| 7,9 | 77,5 | 7,0 | 35 | 3,0 | 12,0 15,0 | 8,5 10,0 | -2,5 | 0,2 2,0 | 16,1 | 2,3 |
| 7,5 | 73,5 | 7,0 | 35 | 3,0 | 12,0 15,0 | 8,5 10,0 | -4,0 | 0,2 2,0 | 14,6 | 1,7 |
| 10,0 | 98,0 | 16,0 | 30 | 3,5 | 12,0 15,0 | 8,5 10,0 | -3,0 | 0,2 2,0 | 11,4 | 1,8 |
| 8,0 | 78,4 | 10,0 | 27 | 3,5 | 12,5 16,5 | 8,5 10,0 | -4,0 | 0,2 2,0 | 13,3 | 2,2 |
| 8,5 | 83,3 | 9,0 | 30 | 3,5 | 13,5 16,5 | 8,5 10,0 | -4,0 | 0,2 2,0 | 11,9 | 2,2 |
| 8,5 | 83,3 | 8,0 | 36 | 4,0 | 16 19 | 10 12 | -4,0 | 1 3 | 12,9 | 2,2 |
| 9,0 | 88,2 | 15,0 | 43 | 3,5 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | -2,0 | 0,2 2,0 | 15,2 | 2,0 |

| Номер заправки | Номинальная линейная плотность (толщина), текс (номер) | Допускаемые отклонения фактической кондиционной линейной плотности (толщины) от номинальной, % | Характеристика смеси и соотношение волокон в пряже по кондиционной массе | Отделка | Сорт |
|----------------|--|--|---|----------|--------|
| 40 | 25 текс+16,6 текс (№ 40/60,2) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 64 качества I и II длины — 60,3%, вискозная нить 16,6 текс — 39,7% | Крашеная | 1 2 |
| 41 | 31 текс+16,6 текс (№ 32,2/60,2) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 64 качества I и II длины — 64,6%, вискозная нить 16,6 текс — 35,4% | Суровая | 1 2 |
| 42 | 31 текс+6,7 текс (№ 32,2/149) | +4 -3 | Шерсть тонкая не ниже 60 качества I и II длины — 82,1%, капроновая нить 6,7 текс — 17,9% | То же | 1 2 |
| 43 | 34 текс+25 текс (№ 29,4/40) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 60 качества I и II длины — 59,8%, хлопчатобумажная пряжа 25 текс — 40,2% | » | 1 2 |
| 44 | 36 текс+16,6 текс (№ 27,8/60,2) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 60 качества I и II длины — 68,6%, вискозная нить 16,6 текс — 31,4% | » | 1 2 |
| 45 | 36 текс+15,6 текс (№ 27,8/64,1) | +4 -3 | Шерсть тонкая не ниже 60 качества I и II длины 69,9%, капроновая нить 15,6 текс — 30,1% | » | 1 2 |
| 46 | 42 текс+15,6 текс (№ 23,8/64,1) | +4 -3 | Шерсть полутонкая 58—56 качества гребеная короткая — 73,1%, капроновая нить 15,6 текс — 26,9% | » | 1 2 |
| 47 | 42 текс+21 текс (№ 23,8/47,6) | ±2,5 | Шерсть полутонкая не ниже 58—56 качества гребеная короткая или шерсть полугрубая высшего и I сортов — 66,7%, хлопчатобумажная пряжа 21 текс — 33,3% | » | 1 2 |

Продолжение

| Относи- тельная разрывная нагрузка одиночной линии, не менее | Ударопогло- щение, %, не более | Коэффициент крутизны | коэффициент варниации, %, не более | | | Допускаемое отклонение содержания пристенного волокна в пряже от нормы, %, не более | Количество лягушек за 1000 м не более | Нормированная (исход- ная) износостойкость пряжи, % | Содержание кири- пича, %, не более | |
|--|-----------------------------------|----------------------|--|---|--------------|--|--|---|--|-----|
| | | | по лицевой плоскости (толщине) при испытании пластин $\times 100$ м | по изнуряющей нагрузке при испытании одиночной линии | по крутизне | | | | | |
| 8,0 | 68,6 | 10,0 | 32 | 3,5 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | -3,5 | 0,2 2,0 | 15,4 | 1,8 |
| 7,0 | 68,6 | 11,5 | 36 | 3,3 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | -3,0 | 0,2 2,0 | 15,7 | 1,8 |
| 9,0 | 88,2 | 15,0 | 41 | 3,5 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | -1,5 | 0,2 2,0 | 15,9 | 1,8 |
| 8,5 | 83,3 | 11,5 | 34 | 3,5 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | -2,0 | 0,2 2,0 | 13,8 | 1,8 |
| 8,5 | 83,3 | 10,0 | 38 | 3,5 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | -3,0 | 0,2 2,0 | 16,0 | 1,8 |
| 15,0 | 147 | 15,0 | 38 | 3,5 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | -1,0 | 0,2 2,0 | 14,3 | 1,8 |
| 12,0 | 117,6 | 12,0 | 39 | 4,0 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | -3,0 | 0,2 2,0 | 14,7 | 1,8 |
| 7,5 | 73,5 | 6,5 | 34 | 3,5 | 15,0 18,0 | 8,5 10,0 | -1,5 | 0,2 2,0 | 14,5 | 1,8 |

| Номера изгирок | Номинальная линейная плотность (толщина), текс (номер) | Долговечные отклонения фактической кондиционной линейной плотности (толщины) от номинальной, % | Характеристика сырья и соотношение волокон в пряже по кондиционной массе | Отделка | Сорт |
|----------------|--|--|--|----------|--------|
| 48 | 22 текс + 16,6 текс (№ 45,4/60,2) | ± 2,5 | Шерсть тонкая не ниже 64 качества I и II длины — 22,9%, полизифирное волокно — 34,3%, вискозная нить 16,6 текс — 42,8% | Крашеная | 1 2 |
| 49 | 22 текс × 2 + + 2,2 текс (№ 45,4/2/454) | +4 -3 | Шерсть тонкая не ниже 64 качества I и II длины — 36,4%, полизифирное волокно — 54,5%, моноволокно капрон 2,2 текс — 9,1% | Суровая | 1 2 |
| 50 | 25 текс + 6,7 текс (№ 40/1/49) | +4 -3 | Шерсть тонкая не ниже 64 качества I и II длины — 39,6%, нитроновое волокно — 39,6%, капроновая нить 6,7 текс — 20,8% | Крашеная | 1 2 |
| 51 | 25 текс × 16,6 текс (№ 40/60,2) | ± 2,5 | Шерсть тонкая не ниже 64 качества I и II длины — 43,4%, вискозное волокно — 18,6%, вискозная нить 16,6 текс — 38% | Суровая | 1 2 |
| 52 | 25 текс × 16,6 текс (№ 40/60,2) | ± 2,5 | Шерсть тонкая не ниже 64 качества I и II длины — 31%, вискозное волокно — 31%, вискозная нить 16,6 текс — 38% | Крашеная | 1 2 |
| 53 | 31 текс + 16,6 текс (№ 32,2/60,2) | ± 2,5 | Шерсть тонкая не ниже 60 качества I и II длины — 45,2%, вискозное волокно — 19,4%, вискозная нить 16,6 текс — 35,4% | Суровая | 1 2 |
| 54 | 31 текс + 16,6 текс (№ 32,2/60,2) | ± 2,5 | Шерсть тонкая не ниже 60 качества I и II длины — 58,1%, капроновое волокно — 6,5%, вискозная нить 16,6 текс — 35,4% | Крашеная | 1 2 |

Продолжение

| Разрыв нагрузка, МН/ТОВС | Удлинение, %, не менее | Коэффициент хрупкости | Коэффициент вариации, %, не более | | | Допускаемое отклонение содержания шерстистого волокна в пряже от нормы %, не более | Количество жгутов на 100 м, не более | Нормированная (корри- гируемая) вязкость пробы, % | Содержание эфира, %, не более | |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|---|---|--------------|---|---|---|----------------------------------|-----|
| | | | по линейной плотности (толщине) при испытании паскоп в 100 м | по разрывной нагрузке при испытании одиночной нити | по хрупкости | | | | | |
| 12,0 | 117,6 | 16,0 | 28 | 3,5 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | -4,5 | 0,2 2,0 | 9,3 | 1,3 |
| 9,0 | 88,2 | 12,0 | 43 | 3,5 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | -3,0 | 0,2 2,0 | 7,7 | 1,7 |
| 9,0 | 88,2 | 12,0 | 43 | 3,5 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | -3,5 | 0,2 2,0 | 9,1 | 1,3 |
| 7,0 | 68,6 | 9,5 | 30 | 3,5 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | -4,5 | 0,2 2,0 | 14,2 | 1,8 |
| 8,5 | 83,3 | 12,0 | 32 | 3,5 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | -4,5 | 0,2 2,0 | 13,3 | 1,3 |
| 7,5 | 73,5 | 10,5 | 32 | 3,5 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | 4,0 | 0,2 2,0 | 14,4 | 1,8 |
| 9,0 | 88,2 | 13,0 | 30 | 4,0 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | -3,0 | 0,2 2,0 | 14,9 | 1,4 |

| Номер эпирок | Номинальная линейная плотность (толщина), текс (номер) | Допускаемые отклонения фактической кондиционной линейной плотности (толщины) от номинальной, % | Характеристика сырья и соотношение волокон в пряже по кондиционной массе | Отделка | Сорт | |
|--------------|--|--|---|----------|------|---|
| | | | | | | |
| 55 | 36 текс +16,6 текс (№ 27,8/60,2) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 60 качества I и II длины — 48%, вискозное волокно — 20,6%, вискозная нить 16,6 текс — 31,4% | Крашеная | 1 | 2 |
| 56 | 36 текс +16,6 текс (№ 27,8/60,2) | ±2,5 | Шерсть тонкая не ниже 60 качества I и II длины — 34,3%, вискозное волокно — 34,3%, вискозная нить 16,6 текс — 31,4% | Суровая | 1 | 2 |
| 57 | 36 текс +15,6 текс (№ 27,8/64,1) | ±3,0 | Шерсть тонкая не ниже 60 качества I и II длины — 48,9%, вискозное волокно — 21,0%, капроновая нить 15,6 текс — 30,1% | Крашеная | 1 | 2 |
| 58 | 46 текс +15,6 текс (№ 27,8/64,1) | ±3,0 | Шерсть тонкая не ниже 60 качества I и II длины — 34,9%, вискозное волокно — 34,9%, капроновая нить 15,6 текс — 30,2% | Суровая | 1 | 2 |
| 59 | 42 текс +16,6 текс (№ 23,8/60,2) | ±2,5 | Шерсть полутонкая не ниже 58—56 качества требеная короткая — 50,3%, вискозное волокно — 21,5%, вискозная нить 16,6 текс — 28,2% | То же | 1 | 2 |
| 60 | 42 текс +21 текс (№ 23,8/47,6) | ±2,5 | Шерсть полугрубая высшего и первого сортов — 33,4%, вискозное волокно — 33,3%, хлопчатобумажная пряжа 21 текс — 33,3% | * | 1 | 2 |

Примечания:

1. Для крашеной пряжи всех толщин (номеров), указанных в таблице для 8 — по относительной разрывной нагрузке одиночной нити;
20 — по содержанию жира.
2. Коэффициент крутки допускается изменять по соглашению организаций-

Продолжение

| Относительная нагрузка одноточечной киты, не менее | Удлинение, %, не менее | Коэффициент жесткости | Коэффициент, вариации, %, не более | | по линейной плотности (толщине) при испытании пасмой в 100 и | по крутизне | Допускаемое отклонение содержания шерстяного волокна в пряже от нормы, %, не более | Количество жгутов на 1000 м, не более | Нормированная (компенсированная) влажность пряди, % | Содержание жира, %, не более |
|--|------------------------|-----------------------|---|-------------|--|-------------|--|---------------------------------------|---|------------------------------|
| | | | по разрывной нагрузке при испытании одноточечной киты | по крутизне | | | | | | |
| 9,0 | 88,2 | 10,0 | 38 | 4,0 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | -4,0 | 0,2 2,0 | 14,5 | 1,4 |
| 9,0 | 88,2 | 10,0 | 38 | 4,0 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | -4,5 | 0,2 2,0 | 13,5 | 1,7 |
| 15,0 | 147 | 11,0 | 38 | 4,0 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | -3,5 | 0,2 2,0 | 12,8 | 1,4 |
| 15,0 | 147 | 12,0 | 38 | 4,0 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | -4,5 | 0,2 2,0 | 11,7 | 1,7 |
| 8,5 | 83,3 | 10,0 | 40 | 3,5 | 14,0 17,0 | 8,5 10,0 | -4,0 | 0,2 2,0 | 14,7 | 1,8 |
| 7,7 | 75,5 | 6,0 | 34 | 3,9 | 15,0 18,0 | 8,5 10,0 | -4,5 | 0,2 2,0 | 12,1 | 1,8 |

сировкой пряжи, снижаются нормы в процентах, не более:

потребителей и организаций-изготовителей без снижения качества пряжи.

3. Допускаемое отклонение от коэффициента крутки в процентах:
 ± 5 — для пряжи крученой чистошерстяной и смешанной и пряжи с прикрутом;
 ± 6 — для пряжи однониточной чистошерстяной и смешанной.

4. При выработке гребенной пряжи допускается вкладывать в смесь собственные обраты (концы ленты и ровинцы) при условии соблюдения качественных показателей пряжи и соотношений компонентов в пряже, установленных стандартом.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.2. В зависимости от физико-механических показателей и наличия жгутов (участки пряжи длиной более 0,5 см и толщиной более чем вдвое превышающей номинальную толщину) пряжу делят на два сорта: 1-й и 2-й.

Сорт пряжи определяют в зависимости от величины коэффициентов вариации пряжи по разрывной нагрузке одиночной нити и по крутке, а также от количества жгутов.

Оценку пряжи производят по наихудшему показателю.

2.3. Характеристику сырья (вид, качество и сорт шерсти), указанную в табл. 2, допускается изменять по соглашению сторон при условии сохранения всех требований, предъявляемых к качеству пряжи.

2.4. Концы пряжи должны быть связаны самозатягивающимся узлом с длиной концов не более 10 мм.

2.5. Пряжа должна выпускаться на бобинах или початках.

2.6. По соглашению сторон устанавливают: массу, диаметр бобин и длину нити на бобинах;

размеры початков по массе, диаметру, высоте конусов и высоте намотки;

расцветки для крашеной пряжи и допускаемую вилку оттенков по карте цветов.

2.7. В партии пряжи не допускается наличие недомотанных початков или бобин в процентах от кондиционной массы партии: початков с недостатком массы пряжи на каждом до 20%:

по однониточной пряже — более 3;

по крученой пряже — более 1;

бобин с недостатком массы пряжи на каждой до 15%:

по однониточной пряже — более 3;

по крученой пряже — более 1.

2.8. Недомотанные початки или бобины с недостатком массы пряжи на початках от 21 до 30%, а на бобинах от 16 до 25% отделяют от партии и переводят на сорт ниже.

2.9. В одной партии пряжи не допускаются следующие дефекты:

пряжа разных номинальных линейных плотностей (толщин);

разнооттеночная пряжа;

мертвый волос в пряже из тонкой мериносовой шерсти всех качеств и тонкой помесной шерсти 64-го качества.

Содержание мертвого волоса в пряже из тонкой помесной шерсти 60-го качества, из полутонкой помесной шерсти и из полу-грубой шерсти должно быть не более чем в соответствующих образцах пряжи, изготовленных предприятием-изготовителем и согласованных с предприятием-потребителем.

2.10. К скрытым дефектам пряжи относят: мушки, заработанный пух, растительные соринки, мертвый и цветной волос, сукрутины, неправильно связанные узлы, несвязанные концы, посторонние нити, двойные нити, спутанные нити, заработанные цветные нити, замасленные и загрязненные нити.

2.11. Скрытые дефекты пряжи выявляют при выработке готовых тканей.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Приемку пряжи производят партиями.

Определение партии и объем выборок для физико-механических испытаний — по ГОСТ 6611.0—73.

3.2. Качество упаковки и укладки пряжи, неоднородность пряжи по сорту, цвету, толщине, виду и размеру лаковки, качество намотки определяют внешним осмотром пряжи в количестве 10% ящиков от партии, но не менее двух ящиков. При получении пряжи в одном ящике осматривают не менее 20% початков или бобин пряжи. Результаты осмотра распространяются на всю партию пряжи.

3.3. Партию пряжи принимают по кондиционной массе, определяемой по ГОСТ 6611.0—73.

3.4. Пересчет массы партии пряжи на недостающую длину производят по ГОСТ 6611.0—73.

При поставке в течение квартала одной партии пряжи пересчет массы партии на недостающую длину производят в случае, если фактическое отклонение кондиционной толщины пряжи больше допустимого отклонения от номинальной толщины.

Фактическое отклонение (Δ) кондиционной толщины пряжи от номинальной толщины ее определяют по ГОСТ 6611.1—73;

при поставках в течение квартала двух и более партий пряжи одного вида, но разных партий пересчет массы партий на недостающую длину производят по средневзвешенной кондиционной толщине всех партий, поступивших в течение квартала, при условии, что она выше номинальной толщины;

при поставках в течение квартала двух и более партий пряжи одного вида с прикрутом капроновой комплексной нити пересчет массы партий на недостающую длину производят в случае, если фактическое отклонение средневзвешенной кондиционной толщины поступивших в течение квартала партий пряжи больше допустимого отклонения от номинальной толщины.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Для проверки физико-механических показателей пряжи применяют методы испытаний по ГОСТ 6611.1-73—ГОСТ 6611.4—73.

4.2. Количество жгутов в партии пряжи устанавливают просмотром пряжи, которую предварительно наматывают на мото-вилло или сериплан в количестве 1000 м с каждой паковки образца первого вида.

Количество жгутов (m) на 1000 м пряжи вычисляют по формуле

$$m = \frac{k}{n},$$

где k — число жгутов во всех мотках;

n — число испытательных паковок пряжи.

4.3. Устойчивость окраски пряжи определяют по ГОСТ 9733—61.

4.4. Определение массовой доли шерстяного волокна и жира в пряже — по ГОСТ 4659—79.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. Пряжу упаковывают в картонные, металлические или деревянные ящики. Стенки, дно и крышку ящиков застилают плотной бумагой, пленкой или другим паковочным материалом, кроме льняных и хлопчатобумажных тканей.

По соглашению сторон допускается упаковка пряжи в мягкую тару, кроме тары из льняных и хлопчатобумажных тканей.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

5.2. При упаковке пряжи следует соблюдать следующие условия:

пачки и бобины, отделенные от партии в соответствии с п. 2.8, упаковывают отдельно с пометкой на ярлыке «отсталые»; не допускается упаковывать в один ящик пряжу разных номинальных линейных плотностей (толщин), разных партий и цветов.

5.3. Маркируют транспортную тару по ГОСТ 14192—77 с указанием предварительного знака «Боятся сырости» и следующих обозначений:

- а) артикула пряжи;
- б) номинальной линейной плотности (толщины) пряжи;
- в) сорта и вида пряжи;
- г) номера партии;
- д) цвета пряжи;

- е) вида паковки;
- ж) количества конусов или патронов;
- з) массы конусов или патронов;
- и) обозначения настоящего стандарта;
- к) даты упаковки;
- л) номера контролера ОТК.

5.4. На наружном ярлыке должна быть также указана койдационная масса пряжи в килограммах.

5.5. Ярлык с указанием обозначений по пп. 5.3 должен быть вложен внутрь каждого ящика.

5.6. Пряжа должна транспортироваться любым видом транспорта в крытых железнодорожных вагонах или контейнерах, трюмах судов, крытых автомашинах или под брезентом на автомашинах.

5.7. Пряжа должна храниться в крытых складских помещениях, обеспечивающих ее сохранность.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

Редактор Р. Г. Говердовская

Технический редактор Ф. И. Шрайбштейн
Корректор Л. В. Вейнберг

Сдано в наб. 14.05.81 Подп. в печ. 04.11.81 1,25 п. л. 1,35 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д. 337, Новопресненский пер., д. 3.
— Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14, Зак. 2233