ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШКУРКИ ПЕСЦА ВЫДЕЛАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 7179—70

Издание официальное

БЗ 2—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

УДК 675.033.3:006.354 Группа М21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШКУРКИ ПЕСЦА ВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

ГОСТ 7179—70

Dressed skins of polar fox.
Specifications

ОКП 89 1741, ОКП 89 1742

Дата введения 01.01.71

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашеные, отбеленные и крашеные шкурки голубых и белых песцов.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1а. Шкурки песца должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 5).

1.1. Шкурки должны быть выделаны трубкой с сохранением головы (с носиком и ушками), лап с когтями, хвоста и симметрично расправлены.

1.2. Волосяной покров шкурок должен быть чистым, хорошо прочесанным, у крашеных шкурок — равномерно окрашенным без пятен и непрокрашенных мест.

На крашеных шкурках допускаются переходы в интенсивности окраски от хребта к череву, от ости к пуху или от пуха к ости, а также различия в окраске остевых и пуховых волос.

Примечание. Цвет волосяного покрова крашеных шкурок должен быть согласован с потребителем.

(Измененная редакция, Изм. № 7).

1.3. Кожевая ткань шкурок должна быть мягкой, чистой, с хорошей потяжкой; голова, лапы и хвост должны быть хорошо отделаны.

1.4. Разрывы, дыры, плешины и вытертые места должны быть вычинены без нарушения симметричности шкурки.

Шкурки, направленные на промышленную переработку, могут быть не вычинены, разрывы должны быть зашиты.

Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне шкурки.

1.5. Швы должны быть преимущественно продольными, хорошо расправленными и незаметными со стороны волосяного покрова.

Высота швов не должна превышать 1 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 5, 7).

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1970
© ИПК Издательство стандартов, 1998
Переиздание с Изменениями

1.6. По физико-химическим показателям шкурки песца должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
1. Температура сваривания кожевой ткани, °С, не менее	
некрашеных шкурок	60
крашеных шкурок	65
2. Массовая доля влаги в кожевой ткани в момент отбора проб в %, не более	14,0
3. pH водной вытяжки кожевой ткани	3,5—7,0
4. Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шкурок к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее	4

(Измененная редакция, Изм. № 3, 5, 7).

1.7. В зависимости от качества волосяного покрова некрашеные шкурки белого песца подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Группа	Качество волосяного покрова
Первая	Пышный, шелковистый, с высокой остью и густым пухом
Вторая	Пышный, менее шелковистый, с менее высокой остью и менее густым пухом
Третья	Менее пышный и менее шелковистый, с короткой остью, особенно по хребтовой части шкурки

(Измененная редакция, Изм. № 3, 5).

1.8. Размеры шкурок голубого песца должны соответствовать указанным в табл. 3.

Таблица 3

Размер	Площадь, $см^3$
Особо крупный	Св. 1900
Крупный	« 1600 до 1900 включ.
Средний	От 1200 « 1600 «

(Введен дополнительно, Изм. № 7).

1.9. Окраска волосяного покрова некрашеных и крашеных шкурок голубого и белого песца должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 4.

Таблица 4

Цвет	Окраска волосяного покрова
	Шкурки голубого песца некрашеные
Первый	Светло-голубая, голубая или темно-голубая с вуалью различной интенсивности. Допускается незначительный коричневый оттенок на череве. Пух светло-голубой или голубой. При ярко выраженной графитной вуали допускаются белые вершинки пуховых волос.
	Темно-голубая или голубая с равномерно распределенной серебристостью. Пух серо-голубой различной интенсивности. Допускается незначительный коричневый оттенок на череве.
	Светло-голубая. Пух светло-голубой или почти белый.

Продолжение табл. 4

Цвет	Окраска волосяного покрова
	Допускается наличие белых полос на голове и шее, а также белых пятен на душке и лапах. Светло-голубая или почти белая с легкой равномерной по хребту светло-голубой вуалью. Пух белый
Второй	От темно-голубой до почти белой. Допускается незначительный коричневый оттенок по всей площади шкурки. Пух от голубого или серо-голубого до белого (у платинового и жемчужного песцов)
Третий	Коричневая различной интенсивности или голубая различной интенсивности с коричневым оттенком. Пух от голубого или серого до белого (у платинового и жемчужного песцов)
	Шкурки белого песца некрашеные
Первый	Чисто-белая
Второй	Белая, со слегка кремоватым оттенком
	Шкурки песца голубого и белого крашеные
Черный	Черная по всей площади
Цветной	Разных цветов, кроме черного

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5, 7).

1.10. В зависимости от состояния волосяного покрова некрашеные и крашеные шкурки песца подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

1.11. В зависимости от наличия пороков некрашеные и крашеные шкурки голубого и белого песца подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 6.

1.12. На шкурках допускают не более одного из перечисленных пороков.

При совокупности различных пороков допускают:

на шкурках, отнесенных к группе пороков «Третья», — два различных порока, предусмотренных для группы «Вторая»;

на шкурках, отнесенных к группе пороков «Четвертая», — два различных порока, предусмотренных для группы «Третья», или один порок, предусмотренный для группы «Третья», и два различных порока группы «Вторая» или четыре различных порока группы «Вторая».

Таблица 5

Сорт	Характеристика волосяного покрова шкурок
	Шкурки голубого песца
Первый	Полноволосый, с развившимся направляющим и остевым волосом и густым пухом
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимся направляющим, остевым и пуховым волосом
	Шкурки белого песца
Первый	Полноволосый, с развившимся направляющим и остевым волосом и густым пухом
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимся направляющим, остевым и пуховым волосом. Ость по хребту несколько ниже, чем на боковых частях шкурки
Третий	Полуволосый, с низким направляющим, остевым и пуховым волосом. Допускается на некрашеных шкурках наличие значительного количества бурой ости; пух синеватый
Четвертый (для шкурок неокрашенных)	Полуволосый, с низкими остью и ухом. Остевые волосы белого или светло-бурого цвета. Пух синий, хвост сероватый

Примечание. В первом и втором сортах некрашеных шкурок белого песца допускается небольшое количество редко разбросанной бурой ости и легкая синеватость пуха у основания волос.

На шкурках голубого песца первого сорта допускается укороченная ость, равномерно покрывающая хорошо развитый пух.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

Таблица 6

Наименование порока	Группа пороков			
	Первая	Вторая	Третья	Четвертая
1. Общая длина швов, кратная длине шкурки	0,5	0,51—1,00	1,01—2,00	2,01—3,00
2. Плешины, дыры, вытертые места, свалянность пуха, желтизна волосяного покрова в общей совокупности к площади шкурки в %	Не допускаются	До 3,00	3,10—6,00	6,10—10,00
3. Обнажение волосяных луковиц или сквозной волос к площади шкурки в %	Не допускается	До 1,00	1,10—10,00	10,10—25,00
4. Битость ости к площади шкурки в %	Не допускается	До 5,00	5,10—10,00	10,10—15,00
5. Поредение ости на боках	Не допускается	Слегка поредевшая	Поредевшая	Значительно поредевшая
6. Недостача частей шкурки	Не допускается	Вырезанные края огузка (у шкурок голубого песца) или головы	Головы с шеей (у шкурок белого песца)	Головы с шеей (у шкурок голубого песца) или вырезанное черево

Примечания:

1. Шкурки голубого песца с ржавым налетом (бурые), «глухие», а также белопухие без графитной вуали принимаются по нормам группы пороков «Четвертая», второго цвета, первого сорта, крупного размера.

2. На шкурках голубого песца с ржавым налетом (бурых), «глухих», а также белопухих без графитной вуали, пороки учитываются в том случае, если эти пороки по размерам превышают нормы, установленные для группы пороков «Вторая».

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

1.13. Размер пороков (табл. 6 пп. 2—4) определяют путем вписывания их в площадь наименьшего прямоугольника.

1.12, 1.13. **(Измененная редакция, Изм. № 5).**

1.14. **(Исключен, Изм. № 5).**

1.15, 1.16. **(Исключены, Изм. № 6).**

1.17. Оценку качества шкурок песца производят в соответствии с приложением.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

2.1. Правила приемки шкурок и отбор образцов — по ГОСТ 9209.

2.2. Определение температуры сваривания — по ГОСТ 17632.

2.3. Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 938.1.

2.4. Определение pH водной вытяжки — по ГОСТ 22829.

2.5. Определение устойчивости окраски к сухому трению — по ГОСТ 9210.

2.1—2.5. **(Измененная редакция, Изм. № 5).**

2.6. Площадь шкурки определяют со стороны волосяного покрова умножением длины, измеряемой от середины междуглазья до основания хвоста, на двойную ширину, измеряемую по середине длины шкурки.

Измерение производят накладыванием на шкурку металлической линейки с ценой деления 1 мм.

Допускается площадь шкурки определять измерительным устройством, поверенным в установленном порядке.

Результат измерения округляют до 1 $дм^2$.

(Измененная редакция, Изм. № 6, 7).

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 19878 со следующим дополнением. На кожевой ткани каждой шкурки песца должны быть нанесены цифровые обозначения характеристик качества:

по группам качества
первая — 1
вторая — 2
третья — 3

по сортам
первый — 1
второй — 2
третий — 3
четвертый — 4

по цветам
первый — 1
второй — 2
третий — 3
шкурки песца белого крашеные — 4
шкурки песца голубого крашеные — 5

по группам пороков
первая — 1
вторая — 2
третья — 3
четвертая — 4

по размерам
особо крупный — 1
крупный — 2
средний — 3

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5, 6, 7).
3.2—3.6. **(Исключены, Изм. № 3).**

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ТАБЛИЦА
оценки качества выделанных шкурок песца (рекомендована ВНИИМП), %

Наименование шкурок	Сорт				Группа пороков				Размер		
	Первый	Второй	Третий	Четвертый (для некрашеных шкурок)	Первая	Вторая	Третья	Четвертая	Особо крупный	Крупный	Средний
Песец белый	100	80	60	50	100	90	80	55	—	—	—
Песец голубой	100	80	—	—	100	90	80	55	120	100	90

Шкурки белого и голубого песца, не соответствующие требованиям, указанным в п. 1.10, с пороками, превышающими установленный размер группы пороков «четвертая», а также шкурки голубого песца с сильно побитым направляющим, остевым и пуховым волосом или выпадающим, безжизненным, тусклым, поредевшим волосяным покровом низкой, грубой остью почти без пуха или с низким, но начавшим развиваться волосяным покровом; шкурки детенышей с пухлявым волосяным покровом должны иметь оценку не более 25 % от оценки качества шкурок первого сорта, группы пороков «первая», крупного размера.

Шкурки голубого песца с ржавым цветом волосяного покрова или желтопухие должны иметь оценку не более 25 % от оценки качества шкурок первого сорта, группы пороков «первая», крупного размера.

Шкурки голубого песца площадью менее 12 дм^2 должны иметь оценку не более 25 % от оценки качества шкурок первого сорта, группы пороков «первая», крупного размера.

Скидки от оценки качества шкурок песца в процентах:
за отсутствие каждой лапы — 2;
за отсутствие хвоста — 5.
(Измененная редакция, Изм. № 4, 5, 6, 7).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР**

   РАЗРАБОТЧИКИ

   Н.И. Клягина, Ю.В. Игнатов (руководитель темы), **Ф.Х. Кутушева**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 21.04.70 № 540**

3. **ВЗАМЕН ГОСТ 7179—63**

4. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 938.1—67	2.3
ГОСТ 9209—77	2.1
ГОСТ 9210—77	2.5
ГОСТ 17632—72	2.2
ГОСТ 19878—74	3.1
ГОСТ 22829—77	2.4

5. **Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)**

6. **ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, утвержденными в июле 1972 г., декабре 1974 г., июле 1978 г., ноябре 1978 г., августе 1983 г., сентябре 1986 г., июне 1988 г. (ИУС 7—72, 12—74, 8—78, 12—78, 12—83, 12—86, 10—88)**

Редактор *Т.П. Шашина*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *В.И. Кануркина*
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартемьяновой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 04.09.98. Подписано в печать 30.09.98. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,57.
Тираж 76 экз. С1168. Зак. 619.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102