

## ГРАФИТ

Метод определения серы

Graphite. Method for determination of sulphur

ГОСТ

17818.17—90

ОКСТУ 5709

Срок действия с 01.07.91  
до 01.07.96

Настоящий стандарт распространяется на скрытокристаллический графит и кристаллический графит, полученный при раздельном или совместном обогащении природных руд, графит содержащих отходов металлургического и других производств, и устанавливает весовой метод определения общей серы.

Сущность метода заключается в сжигании навески графита со смесью Эшка, окисления серы до сульфат-иона и осаждения последнего в виде сульфата бария в слабокислой среде.

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие требования к методу анализа — по ГОСТ 17818.0.

## 2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ

Электропечь сопротивления камерная с терморегулятором, обеспечивающая температуру нагрева до 900 °С.

Тигли фарфоровые по ГОСТ 9147.

Смесь Эшка.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, разбавленная 1 : 3.

Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277, раствор концентрации 10 г/дм<sup>3</sup>.

Барий хлористый по ГОСТ 4108, раствор концентрации 100 г/дм<sup>3</sup>.

Метиловый оранжевый, раствор концентрации 1 г/дм<sup>3</sup>.

Эксикатор по ГОСТ 25336.

Кальций хлористый, прокаленный при температуре 700—800 °С, для заполнения эксикатора.

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

Навеску графита массой 1 г помещают в фарфоровый тигель, в который предварительно помещено 3 г смеси Эшка, тщательно перемешивают содержимое и покрывают еще 2 г смеси Эшка. Тигель помещают в холодную печь и постепенно поднимают температуру печи до 850 °С и выдерживают при этой температуре не менее 2 ч.

После сжигания навески графита тигель вынимают из печи и охлаждают. Содержимое тигля переносят в стакан, обмывая стеки тигля горячей водой. Общий объем раствора должен быть не более 150 см<sup>3</sup>. Раствор нагревают до кипения и фильтруют в стакан вместимостью 400 см<sup>3</sup> через двойной фильтр «синяя лента». Остаток на фильтре промывают 5–6 раз горячей водой и отбрасывают. Общее количество полученного раствора должно быть не более 250 см<sup>3</sup>.

К фильтрату приливают 2–3 капли индикатора метилового оранжевого и по каплям разбавленную соляную кислоту до изменения окраски раствора из желтой в розовую и в избыток 1 см<sup>3</sup>. Затем для вытеснения двуокиси углерода раствор кипятят в течение 5 мин.

В горячий раствор при постоянном перемешивании медленно, по каплям, прибавляют 10 см<sup>3</sup> горячего раствора хлористого бария.

Раствор с осадком сернокислого бария оставляют на 2–3 ч (можно оставить на ночь), а затем фильтруют через фильтр «синяя лента», промывая осадок теплой водой до отсутствия хлорид-ионов в фильтрате (отсутствие реакции с азотнокислым серебром). Фильтр с осадком помещают в прокаленный до постоянной массы фарфоровый тигель, озоляют и прокаливают при 800–850 °С в течение 30 мин. После извлечения тигля из печи и охлаждения в экскаторе до комнатной температуры его взвешивают.

### 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю серы ( $X_s$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_s = \frac{(m_1 - m_2) \cdot 0,1374 \cdot 100}{m},$$

где  $m_1$  — масса сернокислого бария, полученная при анализе графита, г;

$m_2$  — масса сернокислого бария, полученная при контролльном опыте, г;

С. 3 ГОСТ 17818.17-90

0,1374 — коэффициент пересчета массы сернокислого бария на серу;

—  $m$  — масса навески графита, г.

4.2. Допускаемые расхождения между результатами параллельных определений не должны превышать значений, указанных в таблице.

Массовая доля серы, %	Допускаемое расхождение, %
До 0,3 включ.	0,04
Св. 0,3 > 0,5 >	0,06
> 0,5 > 1,0 >	0,08

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Концерном «Союзминерал»

## РАЗРАБОТЧИКИ

И. В. Суровенков, Л. А. Харланчева (руководитель темы),  
А. М. Набойщиков2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением  
Государственного комитета СССР по управлению качеством  
продукции и стандартам от 30.03.90 № 685

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-  
ТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела
ГОСТ 1227-73	2
ГОСТ 3118-77	2
ГОСТ 4108-72	2
ГОСТ 9147-80	2
ГОСТ 17818.0-90	1