

МАСЛО ЧАСОВОЕ ЗАГУЩЕННОЕ ПС-4

ГОСТ
7936-76

Технические условия

Horological thickened oil ПС-4. Specifications

Взамен
ГОСТ 7936-56
в части часовской смазки
ПС-4МКС 75.100
ОКП 02 5355 0313Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 3 февраля 1976 г. № 298
дата введения установлена

01.01.77

Ограничение срока действия снято по протоколу № 3-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)

Настоящий стандарт распространяется на загущенное часовое масло ПС-4 (смазка часовая ПС-4), применяемое для смазывания пружин будильников, настольных, настенных и напольных часов и других приборов, работающих при температуре от минус 10 °С до плюс 50 °С, и изготовленное из смеси фракций вакуумной перегонки нефтяных масел, костного масла и твердых углеводородов.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Часовое масло должно быть изготовлено в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептуре и технологии, утвержденным в установленном порядке.

1.2. По физико-химическим показателям часовое масло должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма	Метод испытаний
1. Внешний вид	Однородная, без комков, густая жидкость от желтого до светло-коричневого цвета	По п. 3.3
2. Кинематическая вязкость при 70 °С, м ² /с (cSt)	(15-18)·10 ⁻⁶ (15-18)	По ГОСТ 33-2000
3. Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	0,35	По ГОСТ 5985-79
4. Испаряемость, %, не более	0,45	По ГОСТ 7934.1-74 с дополнением по п. 3.4 настоящего стандарта По ГОСТ 7934.5-74
5. Коррозионная активность на стали и латуни	Выдерживает	По ГОСТ 7934.1-74 с дополнением по п. 3.4 настоящего стандарта По ГОСТ 7934.5-74
6. Коллоидная стабильность при 3000 мин ⁻¹	Выдерживает 30 мин	По ГОСТ 7934.4-74
7. Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствует	По ГОСТ 6307-75 и п. 3.5 настоящего стандарта По ГОСТ 1547-84 и п. 3.5 настоящего стандарта
8. Содержание воды	»	По ГОСТ 6370-83 и п. 3.5 настоящего стандарта
9. Содержание механических примесей	»	По ГОСТ 6370-83 и п. 3.5 настоящего стандарта

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание с Изменением № 1, утвержденным в июле 1986 г. (ИУС 10-86).

1а. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Масло ПС-4 не токсично, не пожароопасно и не взрывоопасно, температура вспышки масляной основы выше 250 °С.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Часовое масло принимают партиями. Партией считают любое количество масла, изготовленное за один технологический цикл, однородное по показателям качества, сопровождаемое одним документом о качестве.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. Для проверки состояния упаковки и маркировки каждый флакон подвергают внешнему осмотру.

2.3. Объем выборки — по ГОСТ 2517—85.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному показателю по нему проводят повторные испытания пробы, отобранный из удвоенного количества флаконов.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Кислотное число, механические примеси, содержание воды и коллоидную стабильность определяют отдельно из каждого отобранных флаконов.

3.2. Для определения остальных показателей пробы часовом масла отбирают в равных количествах из всех отобранных флаконов, тщательно перемешивают и составляют пробу массой не менее 50 г.

3.3. Для определения внешнего вида часовое масло ПС-4 при температуре (30±2) °С наливают в цилиндр из бесцветного стекла и рассматривают в проходящем свете.

3.4. Испаряемость часовом масла определяют при температуре 70 °С в течение 4 ч.

3.5. Для определения содержания водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды отбирают разовые пробы часовом масла массой (10±2) г.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. На каждый флакон должна быть наклеена этикетка, на которой указывают:

товарный знак или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;

наименование и марка часовом масла;

номер партии;

дата выпуска часовом масла (месяц, год);

масса нетто;

обозначение настоящего стандарта;

надпись «Хранить в темном месте при температуре (20±5) °С».

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2. Часовое масло расфасовывают в стеклянные флаконы с навинчивающимися пластмассовыми колпачками с прокладками. Колпачки и прокладки должны быть химически инертными к маслу. В каждый флакон помещают по 40—100 г часовом масла.

4.3. Каждый флакон с часовом маслом упаковывают в индивидуальную коробку из картона, на которой должна быть наклеена этикетка с указанием данных п. 4.1.

4.4. Индивидуальные картонные коробки помещают в фанерные ящики или многоместные картонные коробки.

4.5. В каждую коробку с часовом маслом вкладывают документ, удостоверяющий качество масла.

Документ о качестве должен содержать данные, указанные в п. 4.1 (кроме массы нетто), показатели качества и гарантийный срок хранения часовом масла.

4.6. Часовое масло транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте соответствующего вида.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.7. Часовое масло должно храниться в закрытых флаконах в индивидуальных коробках при (20 ± 5) °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, отопительных установок, атмосферных осадков и агрессивных сред.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие часовового масла требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.2. Гарантийный срок хранения часовового масла — пять лет с момента изготовления.