

| | | |
|--|--|---|
| С С С Р | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 11237—65 |
| Государственный комитет стандартов, мер и измерительных приборов СССР | ШКУРКИ ТЕЛЯТ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ МЕХОВЫЕ ВЫДЕЛАННЫЕ, НАТУРАЛЬНЫЕ ИЛИ КРАШЕНЫЕ Dressed natural or dyed fur skins of north deer calves | Взамен ОСТ 36757, ОСТ 36758 и ОСТ 36759 Группа М21 |

1. Настоящий стандарт распространяется на выделанные натуральные или крашеные шкурки телят северного оленя различных возрастных категорий.

2. Шкурки телят северного оленя подразделяются:

а) по возрастным категориям на:

выпороток — шкурки телят-недоносков (выкидышей и выпоротков) с первичным прилегающим матовым волосяным покровом высотой до 1 см;

пышник — шкурки телят с пышным, мягким, блестящим волосяным покровом, с высокой частой упругой глянцевитой остью высотой более 1 см и хорошо развитым пухом;

неблюй — шкурки телят с перелинявшим, но не переросшим волосяным покровом и высотой не более 2,5 см;

б) по цвету волосяного покрова — на натуральные (однотонные и пестрые) и крашеные (цветные);

в) по размерам — на I и II (только для шкурок пышника);

г) по качеству волосяного покрова — на первый, второй и третий сорта;

д) по дефектности — на нормальные и группы А, Б, В.

3. Шкурки выпоротка и пышника выделяют трубкой или пластом с сохранением меха головы и конечностей, шкурки неблюя — пластом, без сохранения меха головы (до шеи) и конечностей.

4. Кожевая ткань должна быть мягкой, чистой, хорошо просушенной и пластичной.

5. Волосяной покров должен быть очищен от жира, пыли и других посторонних веществ; у крашеных шкурок — равномерно окрашен, без пятен и непрокрашенных мест.

6. Разрывы, дыры, плешины, вытертые места и другие дефекты должны быть вычищены без нарушения симметричности шкурки. Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне. Швы должны быть преимущественно продольные.

| | | |
|--|--|------------------------------|
| Внесен Государственным комитетом по легкой промышленности при Госплане СССР | Утвержден Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР 21/IV 1965 г. | Срок введения 1/1 1966 г. |
|--|--|------------------------------|

Шкурки, направляемые в промышленную переработку, могут быть не вычищены, но разрывы должны быть зашиты.

7. Швы должны быть сделаны прочными хлопчатобумажными нитками № 40—60 по ГОСТ 6309—59 без захвата волоса в шов, без посадки сторон, с высотой шва не более 1,5 мм. Швы должны быть хорошо разглажены и незаметны со стороны волосяного покрова.

8. По физико-химическим показателям шкурки должны соответствовать требованиям табл. 1.

Таблица 1

| Показатели | Нормы | Методы испытаний |
|--|-------|------------------|
| Содержание влаги в момент отбора проб в %, не более | 16,0 | ГОСТ 938—45 |
| Температура сваривания кожевой ткани в °С, не менее | 60 | ГОСТ 938—45 |
| pH водной вытяжки кожевой ткани, не менее | 3 | ГОСТ 9213—59 |
| Прочность окраски волосяного покрова крашеных шкурок в цветные тона к сухому трению в баллах, не более | 2,0 | ГОСТ 9210—59 |

9. В зависимости от окраски волосяного покрова шкурки подразделяют в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

| Окраска | Описание окраски волосяного покрова шкурок |
|--------------------|---|
| Натуральные | |
| Одноцветная | От темно-коричневого до белого цвета с посветлением на череве |
| Пестрая | С пежинами (пятнами) другого по сравнению с основной окраской цвета |
| Крашеные | |
| Цветная | Однотонные, различных цветов |

Примечание. Натуральные шкурки с пежинами на голове и конечностях независимо от размера считают одноцветными.

Шкурки телят северного оленя меховые выделанные, натуральные или крашеные

ГОСТ 11237-65

10. В зависимости от размера шкурки пыжика должны соответствовать требованиям табл. 3.

Таблица 3

| Размер шкурок | Площадь шкурок, dm^2 | |
|---------------|-------------------------------|--------------------|
| | натурализованных | крашеных |
| I | Более 15 | Более 13 |
| II | Более 7 до 15 вкл. | Более 7 до 13 вкл. |

Примечание. Шкурки выпоротка и неблюя по размерам не подразделяют.

11. В зависимости от состояния волосяного покрова шкурки выпоротка, пыжика и неблюя делят на сорта в соответствии с табл. 4.

Таблица 4

| Виды шкурок | Характеристика волосяного покрова шкурок по сортам | | |
|-------------|--|--|---|
| | первый | второй | третий |
| Выпороток | Низкий прилегающий гладкий или волнистый; длина ости до 1 см | — | — |
| Пыжик | Полноволосый с блестящей частотой ровной остью и густым пухом; длина ости более 2 см | Менее полноволосый блестящий с низким редковатым пухом; длина ости от 1 до 2 см вкл., или без ости, но с плотным пухом длиной более 1 см | Рослый поредевший матовый; длина ости более 3 см |
| Неблюй | Плотный, ровный; длина ости до 2,5 см | Ровный, плотный; длина ости более 2,5 см, или низкий с наличием невылинавшего утробного волоса на боках и краях до 25% площади шкурки | Низкий редковатый, неравномерный по всей площади шкурки с наличием невылинавших волос от 25 до 50% площади шкурки |

12. В зависимости от наличия дефектов шкурки телят северного оленя подразделяют на группы в соответствии с табл. 5.

Таблица 5

| Накменования дефектов | Нормальные | Группы дефектности | | |
|---|----------------|--------------------|-----------|------------|
| | | А | Б | В |
| Общая длина швов, кратная длине шкурки: | | | | |
| выпороток и пыжик | До 0,5 | 0,51—1,0 | 1,1 — 1,5 | 1,51— 2,0 |
| неблю | До 0,75 | 0,76—1,25 | 1,26— 2,0 | 2,10— 3,0 |
| Дыры, плешины, вытертые места в общей совокупности в % к площади шкурки | Не допускаются | До 5,0 | 5,1 —10,0 | 10,1 —20,0 |

Примечание. Ломины учитывают по нормам длины швов.

13. В нормальных и дефектных шкурках допускается не более одного из перечисленных дефектов данной группы.

При совокупности различных дефектов допускаются:

в шкурках группы А — два различных дефекта в половинном размере каждый;

в шкурках группы Б — два различных дефекта группы А;

в шкурках группы В — два различных дефекта группы Б или один дефект группы Б и два различных дефекта группы А.

При совокупности одного дефекта высшей и одного дефекта низшей группы шкурки переводят в низшую группу.

14. Отсутствие меха головы и шеи у шкурок выпоротка и пыжика, меха шеи до передних лап у шкурок неблю понижает оценку шкурок на одну группу дефектности.

15. При определении дефектности не учитывают дефекты, расположенные не далее 2 см от края шкурки.

16. Шкурки телят северного оленя, не соответствующие требованиям, указанным в табл. 4, шкурки с дефектами, превышающими установленный размер для группы В, шкурки пыжика площадью менее 7 дм² относят к несортовым и сдаются по соглашению заинтересованных сторон с зачетом не более 25% стоимости нормальных шкурок первого сорта.

17. Предприятие-поставщик должно гарантировать соответствие выпускаемых шкурок выпоротка, пыжика, неблю

требованиям настоящего стандарта и сопровождать каждую партию шкурок документацией установленной формы, удостоверяющей их качество.

18. Для контрольной проверки потребителем качества шкурок выпоротка, пыжика, неблюя и соответствия их требованиям настоящего стандарта должны применяться правила отбора образцов по ГОСТ 9209-59 и методы испытаний, указанные в табл. 1.

19. Качество шкурок определяют по следующим показателям: содержание влаги (ГОСТ 938-45), температура сваривания (ГОСТ 938-45), рН водной вытяжки (ГОСТ 9213-59) и прочность окраски (ГОСТ 9210-59).

20. Оценка шкурок потребителем производится партиями по данным результатов внешнего осмотра каждой шкурки или выборочно.

Партией считают количество шкурок, сдаваемых одновременно и оформленных одним документом.

21. Площадь шкурок пыжика определяют путем умножения длины от междуглазья до корня хвоста на ширину посередине шкурки. Длину волоса измеряют миллиметровой линейкой на середине хребтовой линии.

22. На кожевой ткани каждой шкурки должен быть поставлен товарный знак предприятия с обозначением сорта и группы дефектности.

Сокращенные обозначения качества шкурок:

| Сорта | Группы дефектности |
|------------|--------------------|
| первый — 1 | нормальная — 1 |
| второй — 2 | группа А — 2 |
| третий — 3 | группа Б — 3 |
| | группа В — 4 |

Сокращенные обозначения проставляют в виде двухзначного числа, в котором первая цифра указывает сорт, вторая — группу дефектности.

Площадь в (dm^2) для шкурок пыжика проставляется отдельно.

23. Рассортированные шкурки выпоротка и пыжика, сложенные попарно волосом внутрь, связывают в бунты по 10 шт., шкурки неблюя — по 6 шт.

24. В зависимости от вида, сорта и группы дефектности бунты укладывают в ящик, выстланный чистой бумагой. В ящик вкладывают нафталин в мешочках или бумажных пакетах.

25. В заполненный ящик вкладывают документ, который должен содержать:

- а) наименование организации, в систему которой входит предприятие-поставщик;
- б) наименование и местонахождение предприятия-поставщика;
- в) вид шкурок;
- г) сорт;
- д) группу дефектности;
- е) площадь в квадратных дециметрах (для шкурок пыжика);
- ж) количество шкурок в штуках;
- з) дату выпуска;
- и) номер настоящего стандарта.

26. Упаковку шкурок для иногородних отправок производят в ящики по ГОСТ 10350-63.

При внутригородском транспортировании шкурок разрешается упаковка в тару, не допускающую их сминания, увлажнения и загрязнения.

27. Шкурки должны храниться в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C при относительной влажности воздуха не более 65%.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 11237-65

ТАБЛИЦА

оценки качества шкурок выпоротка, пыжика, неблюя в процентах
(рекомендована ВНИИМП)

| По сортам (к стоимости первого сорта) | По дефектности (от стоимости нормальных шкурок) |
|--|---|
| первый — 100 | нормальные — 100 |
| второй — 75 | группа А — 80 |
| третий — 50 | группа Б — 55 |
| | группа В — 30 |

По размерам
(к стоимости шкурок I размера)

шкурки пыжика I размера — 100
шкурки пыжика II размера — 75

Скидка от зачетной стоимости за отсутствие одной ножки у шкурок выпоротка и пыжика — 5%.

Изменение № 1 ГОСТ 11237—65 Шкурки телят северного оленя меховые выделанные, натуральные или крашеные

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30.12.77 № 3160 срок введения установлен

с 01.04.78

По всему тексту стандарта заменить термин: «дефект» на «порок».

Пункт 7. Заменить ссылку: ГОСТ 6309—59 на ГОСТ 6309—73.

Пункт 8. Таблица 1. Графа «Методы испытаний». Заменить ссылки:

пункт 1 — ГОСТ 938—45 на ГОСТ 938.1—67;

пункт 2 — ГОСТ 938—45 на ГОСТ 17632—72;

пункт 3 — ГОСТ 9213—59 на ГОСТ 22829—77.

Пункт 19. Заменить ссылки:

содержание влаги — ГОСТ 938—45 на ГОСТ 938.1—67;

температура сваривания — ГОСТ 938—45 на ГОСТ 17632—72; ГОСТ 9213—59 на ГОСТ 22829—77.

Пункт 22 изложить в новой редакции:

«22. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 19878—74 со следующим исполнением.

На кожевой ткани каждой шкурки должны быть нанесены цифровые обозначения характеристик качества.

По сортам:

первый — 1

второй — 2

третий — 3

По группам пороков:

нормальная — 1

группа А — 2

группа Б — 3

группа В — 4

Площадь шкурок пыжика ($дм^2$) проставляется отдельно

Пункты 23—27 исключить.

(ИУС № 2 1978 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 11237—65 Шкурки телят северного оленя меховые выделанные, натуральные или крашеные

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.82 № 3811 срок введения установлен

с 01.03.83

Наименование стандарта. Исключить слова: «натуральные или крашеные»; дополнить словами: «Технические условия»; «Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 89 1390.

По всему тексту стандарта и приложения заменить слова: «натуральные» на «некрашеные», «нормальные» на «первая», А на «вторая», Б на «третья», В на «четвертая», «дефекты» на «пороки».

Стандарт дополнить вводной частью: «Настоящий стандарт распространяется на шкурки телят северного оленя меховые выделанные, некрашеные или крашеные, предназначенные для изготовления меховых изделий».

Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Шкурки телят северного оленя меховые должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке».

Пункт 2. Исключить подпункты: б, в, г, д.

Пункт 4. Заменить слова: «хорошо просушенной и пластичной» на «давать потяжку во всех направлениях».

Пункт 5. Исключить слово: «жира»; после слова «веществ» дополнить словами: «и быть рассыпчатым».

Пункт 6. Исключить слова: «и другие дефекты».

Пункт 7. Исключить слово: «прочными»; заменить ссылку и слово: ГОСТ 6309—73 на ГОСТ 6309—80, «разглажены» на «расправлены».

Пункт 8. Таблица 1. Исключить графу: «Методы испытаний»; для показателя «Массовая доля влаги в момент отбора проб, %, не более» заменить норму: 16 на 14;

показатель «Прочность окраски волосяного покрова крашеных шкурок в цветные тона» изложить в новой редакции:

| Показатели | Нормы |
|--|-------|
| Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шкурок в цветные тона к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее: | 4,0 |

Пункт 12. Таблица 5. Головку таблицы изложить в новой редакции:

| Наименование порока | Группа | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|-----------|
| | первая | вторая | третья | четвертая |

Пункт 13. Исключить слова: «нормальных и дефектных».

Пункт 14. Исключить слово: «дефектности».

Пункт 15. Заменить слово: «дефектности» на «качество».

Пункт 16. Заменить слова: «с зачетом» на «с качественной оценкой», «25 % стоимости нормальных шкурок первого сорта» на «25 % от качества шкур первого сорта группы «первая».

Пункты 17—19 изложить в новой редакции: «17. Художественно-эстетические показатели шкурок должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 6.

(Продолжение см. стр. 156)

| Наименование показателя | Оценка, баллы, для шкурок | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| | высшей категории качества | первой категории качества |
| Качество отделки волосяного покрова | 16—14 | 16—13 |
| Колористическое оформление волосяного покрова | 10 | 10—9 |
| Качество отделки кожевой ткани | 14—12 | 14—10 |

18. Сумма баллов для шкурок высшей категории качества должна быть не менее 38.

19. Шкурки высшей категории качества должны соответствовать требованиям первого сорта группы «первая».

По внешнему виду шкурки должны соответствовать образцам, установленным в установленном порядке.

Утвержденные образцы должны храниться на предприятии-изготовителе.

Пункты 20—22 исключить.

Стандарт дополнить пунктами — 28—35: «28. Правила приемки — по ГОСТ 9209—77.

29. Отбор образцов — по ГОСТ 9209—77.

30. Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 938.1—67.

31. Определение температуры сваривания — по ГОСТ 17632—72.

32. Определение pH водной вытяжки — по ГОСТ 22829—77.

33. Определение устойчивости окраски к сухому трению — по ГОСТ 9210—77.

34. Площадь шкурки определяют умножением ее длины от середины междуглазья до основания хвоста на ширину, измеряемую по середине шкурки. Измерения проводят миллиметровой линейкой.

Результат измерений округляют до 1 дм².

Длину волосяного покрова измеряют миллиметровой линейкой на середине хребтовой линии.

35. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением.

На кожевой ткани каждой шкурки должны быть нанесены цифровые обозначения характеристик качества:

по сортам:

первый — 1

второй — 2

третий — 3

по группам:

первая — 1

вторая — 2

третья — 3

четвертая — 4

На шкурках пыжика должна быть проставлена площадь в дм².

Приложение дополнить словом: «Рекомендуемое». Заменить слова: «По дефектности» на «По группам»; исключить слова: «к стоимости первого сорта», «от стоимости нормальных шкурок», «к стоимости шкурок 1 размера», «от зачетной стоимости».

(ИУС № 1 1983 г.)

Изменение № 3 ГОСТ 11237—65 Шкурки телят северного оленя меховые выделанные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.06.87 № 2370

Дата введения 01.11.87

Пункты 17—19 исключить.

(ИУС № 10 1987 г.)