



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШКУРЫ МЕДВЕДЕЙ
БЕЛЫХ И ЛЕСНЫХ
НЕВЫДЕЛАННЫЕ

ГОСТ 10941—64

Издание официальное

Цена 2 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ШКУРЫ МЕДВЕДЕЙ
БЕЛЫХ И ЛЕСНЫХ НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

Undressed skins of white and
forest bears

**ГОСТ
10941—64**

Взамен
ОСТ НКЗаг 407
и ОСТ НКЗаг 408

Утвержден Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР 30 /VI 1964 г. Срок введения установлен

с 1/1 1965 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкуры белых и лесных (бурых и черных) медведей.
2. Шкуры должны быть сняты пластом с продольным разрезом ровно посередине черева с сохранением меха головы (с носом и ушами) и лап (с когтями); очищены от прирезей мяса, когтей лап, хрящей ушей и от сухожилий; хорошо обезжирены, расправлены по стандартной форме и консервированы пресно-сухим способом.
3. Шкуры белых и леоных медведей подразделяют по размерам, сортам и группам дефектности.
4. По размерам шкуры медведей должны соответствовать требованиям табл. 1.

Таблица 1

Размеры	Площадь, см ²
Крупный	Более 15000
Средний	, 11000 до 15000 вкл.
Мелкий	, 7000 , 11000 ,
Медвежата	, 3000 , 7000 ,

Примечание. Площадь шкуры определяют путем умножения ее длины от междуглазья до корня хвоста на ширину, измеряемую посередине шкуры.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Апрель 1973 г.

© Издательство стандартов, 1974

5. В зависимости от состояния волосяного покрова по времени боя шкуры медведей делятся на сорта в соответствии с требованиями табл. 2.

Таблица 2

Сорта	Время боя	Качество волосяного покрова шкур
Первый	Зимнее	Полноволосые с высокой частотой остью и густым пухом
Второй	Поздне-осеннее	Менее полноволосые с недостаточно развитившимися остью и пухом
Третий	Осеннее	Половолосые с низкими остью и пухом

6. В зависимости от состояния волосяного покрова и мездры шкуры медведей по наличию пороков подразделяются на группы дефектности в соответствии с требованиями табл. 3.

Таблица 3

Пороки	Группы дефектности		
	«Малый дефект»*	«Средний дефект»*	«Большой дефект»*
1. Разрывы общей длиной в % к длине шкуры	Св. 10 до 20 вкл.	Св. 20 до 50 вкл.	Св. 50 до однократной длины шкуры
2. Дыры, вытертые места в % к общей площади шкуры	Св. 0,5 до 1 вкл.	Св. 1 до 3 вкл.	Св. 3 до 6 вкл.
3. Плешины общей площадью в % от площади шкуры	Не допускаются	До 2 вкл.	Св. 2 до 4 вкл.
4. Признаки линьки	Не допускаются	Шкуры полноволосые, но с неизначительной потертыостью волосяного покрова на боках и огузке	Шкуры со значительной потертыостью волосяного покрова на боках и огузке
5. Отсутствие частей шкур	Не допускается	Головы до шеи	Головы с шеей
6. Неправильная первичная обработка	—	—	Комовая сушка

П р и м е ч а н и е. Разрывы шкуры общей длиной до 10 % вкл. от длины шкуры, дыры и вытертые места общей площадью до 0,5 % вкл. от площади шкуры дефектами не считаются.

7. В шкурах, относимых к группе «малый дефект», допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектности.

В шкурах, относимых к группе «средний дефект», допускается наличие не более одного порока группы «средний дефект» или двух пороков группы «малый дефект».

В шкурах, относимых к группе «большой дефект», допускается наличие одного порока группы «большой дефект» или двух пороков группы «средний дефект».

При совокупности одного порока группы «средний дефект» и двух пороков группы «малый дефект» шкура переводится в группу «большой дефект».

8. Шкуры, имеющие пороки, превышающие нормы, установленные для группы «большой дефект», шкуры поздне-весеннего, летнего и ранне-осеннего боя с низким волосяным покровом, почти без пуха или с едва начавшим развиваться пухом, шкуры прелые, горелые, молееденные и шкуры щенят относятся к несортовым и оцениваются по соглашению между заинтересованными организациями (но не более 25% стоимости первого сорта).

9. Шкуры, отнесенные к несортовым, по размерам не подразделяются.

10. Упаковка и маркировка шкур медведей должна производиться по ГОСТ 12266—66.

Замена

ГОСТ 12266—66 введен взамен ОСТ НКЗаг 423.

ТАБЛИЦА

оценки качества шкур белых и лесных медведей в процентах
к стоимости шкур первого сорта крупного размера
(рекомендована Центросоюзом)

Размеры	СОРТА				
	Первый	Второй	Третий		
Крупный	100 90 80 60 40	75 50 60 45 30	75 56,3 54 40,5 —	37,5 45 30 22,5 —	50 45 40 30 —
Средний					37,5 30 27 22,5 —
Мелкий					25 20 15 —
Медвежата					—

Скидки в процентах от зачетной стоимости:
за отсутствие одной лапы и ярлыка уши — 5;
за чистоандартную консервировку (парные, мороженые, непросушенные, необезжиренные) — 10.
Дефекты на голове, шее, лапах оцениваются не выше оклада, установленных на недостачу этих частей.