

**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ**

Технические условия

Steel seamless tubes for high pressure service.
Specifications

**ГОСТ
11017—80**

МКС 23.040.10
ОКП 13 5100

Дата введения 01.01.81

Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные высокого давления трубы из углеродистой стали, применяемые для топливопроводов дизелей.

I. СОПТАМЕНТ

1.1. В зависимости от требований к качеству трубы изготавливают групп А и Б по наружному и внутреннему диаметрам. Наружный и внутренний диаметры труб, предельные отклонения по ним и масса труб должны соответствовать указанным в табл. 1 и 2.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.2. По длине трубы изготавливают:

нemerной длины — не менее 0,5 м;

длины, кратной мерной, — от 0,5 до 4 м с припуском на каждый рез по 5 мм и с предельным отклонением на общую длину плюс 15 мм;

мерной длины от 1,5 до 4 м.

По требованию потребителя трубы мерной и кратной мерной длины изготавливают до 7 м.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.3. Кривизна труб на любом участке длиной 1 м не должна превышать 1,5 мм.

1.4. Овальность труб не должна превышать половины суммарных предельных отклонений по наружному диаметру.

Приимеры условных обозначений:

Труба наружным диаметром 7 мм, внутренним диаметром 2 мм, группы Б, из стали марки 20, обычной точности изготовления по наружному и внутреннему диаметрам, немерной длины:

Труба 7-вн2-Б-20 ГОСТ 11017-80

То же, повышенной точности изготовления по наружному и внутреннему диаметрам:

Труба 7н-вн2п-Б-20 ГОСТ 11017-80

То же, повышенной точности изготовления по наружному диаметру и обычной точности по внутреннему диаметру, длиной, кратной 500 мм:

Труба 7н-вн2-500кп-Б-20 ГОСТ 11017-80

Труба наружным диаметром 7 мм, внутренним диаметром 2 мм, длиной, кратной 500 мм, группы А из стали марки 20:

Труба 7-вн2-500кп-А-20 ГОСТ 11017-80

С. 2 ГОСТ 11017-80

Таблица I
Размеры труб группы А, мм

Наружный диаметр	Внутренний диаметр	Пределные отклонения			Масса 1 м, кг	
		по наружному диаметру для труб точности изготовления		по внутреннему диаметру		
		обычной	повышенной			
6,0	1,6				0,221	
	2,0	±0,20	±0,15	±0,05	0,197	
7,0	1,5				0,288	
	2,0	±0,20	±0,15	±0,05	0,277	
	2,3				0,272	
	2,5				0,264	
7,5	1,1	-0,50	-	±0,10	0,339	
	1,8				0,327	
	2,0	±0,20	±0,15	±0,05	0,322	
	2,5				0,308	
8,0	1,5	-0,50	-	±0,10	0,380	
	2,0				0,370	
	2,6				0,353	
	3,0	±0,20	±0,15	±0,05	0,339	
10,0	3,0	±0,20	±0,15	±0,30	0,561	

При м е ч а н и я:

- По требованию потребителя трубы наружным диаметром 10 мм и внутренним диаметром 3,0 мм изготавливают с предельным отклонением по внутреннему диаметру $\pm 0,10$ мм.
- Массу 1 м труб (P) в килограммах вычисляют по формуле

$$P = 0,02466 \cdot s (D_n - s),$$

где D_n — номинальный наружный диаметр трубы, мм;

s — номинальная толщина стенки трубы, мм, вычисленная по формуле

$$s = \frac{D_n - D_{in}}{2},$$

где D_{in} — номинальный внутренний диаметр трубы, мм.

При вычислении массы плотность стали принята равной $7,85 \text{ г}/\text{см}^3$.

Таблица 2

Размеры труб группы Б, мм

Наружный диаметр	Внутренний диаметр	Пределные отклонения для труб точности изготовления				Масса 1 м, кг	
		обычной		повышенной			
		по наружному диаметру	по внутреннему диаметру	по наружному диаметру	по внутреннему диаметру		
6	2,0	±0,25	±0,15	±0,20	±0,10	0,197	
7	1,5 2,0 2,5	±0,25	±0,15	±0,20	±0,10	0,288 0,277 0,264	
7,5	1,8 2,0 2,5	±0,25	±0,15	±0,20	±0,10	0,327 0,322 0,308	
8	2,6 3,0	±0,25	±0,20 ±0,25	±0,20	±0,10	0,353 0,339	
10	2,5	±0,25	±0,25	—	—	0,578	
	3,0	—	—			0,561	
	3,5	±0,30	±0,30			0,541	
11	3,5 4,0	±0,40	±0,30	—	—	0,670 0,647	
12	3,5	±0,40	±0,40	—	—	0,812	
13	4,0 5,0	±0,40				0,943 0,888	
15	6,0	—	—	—	—	1,165	
18	6,0	±0,40	±0,50	—	—	1,776	
24	8,0	—	—	—	—	3,157	
25	10,0	—	—	—	—	3,236	

Примечание: Массу 1 м труб (P) в килограммах вычисляют по формуле

$$P = 0,02466 \cdot s (D_n - s),$$

где D_n — номинальный наружный диаметр трубы, мм;

s — номинальная толщина стенки трубы, мм, вычисленная по формуле

$$s = \frac{D_n - D_{\text{вн}}}{2},$$

где $D_{\text{вн}}$ — номинальный внутренний диаметр трубы, мм.

При вычислении массы плотность стали принята равной 7,85 г/см³.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Трубы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке, из углеродистой стали марки 20 с химическим составом по ГОСТ 1050. Массовая доля серы не должна превышать 0,035 %.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготавливать трубы из стали других марок.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

С. 4 ГОСТ 11017—80

2.2. Трубы группы А изготавливают из обточенной и расточенной заготовки. Трубы группы Б изготавливают из заготовки без обточки и расточки.

2.3. Трубы группы А изготавливают термически обработанными в защитной атмосфере.

Трубы группы Б подвергают термической обработке в защитной атмосфере только на готовом размере.

Временное сопротивление разрыву (σ_u) труб из стали марки 20 должно быть не менее 392 Н/мм² (40 кгс/мм²), относительное удлинение (δ_s) — не менее 21 %.

По требованию потребителя трубы изготавливают с временным сопротивлением (σ_u) 392—510 Н/мм² (40—52 кгс/мм²).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. Наружная и внутренняя поверхности труб должны быть ровными, гладкими, не должны иметь окалины, плен, закатов, трещин, волосовин, раковин и глубоких рисок.

В канале труб не должно быть загрязнений.

2.5. На наружной поверхности труб допускаются: окисная пленка, не препятствующая осмотру, отдельные вмятины, мелкие риски и царапины, следы правки труб и зачистки наждачной бумагой или напильником с бархатной насечкой при условии, что величина их для труб группы А не должна превышать 0,10 мм;

для труб группы Б — повышенной точности изготовления и труб обычной точности изготовления наружным диаметром до 10 мм не должна превышать 0,15 мм, наружным диаметром более 10 мм не должна превышать 0,20 мм.

2.6. На внутренней поверхности допускаются: окисная пленка, не препятствующая осмотру, местные неровности (незначительная шероховатость, граненность и складки с пологим основанием), пологие риски и мелкие царапины, сужение и расширение внутреннего канала в виде колец при условии, что величина их для труб группы Б обычной точности изготовления не превышает половины предельных отклонений (плюсового или минусового) по внутреннему диаметру, для труб повышенной точности изготовления и труб группы А — 0,08 мм.

Для труб группы А размерами: наружным диаметром 7,5 мм, внутренним 1,1 мм; наружным диаметром 8 мм, внутренним 1,5 мм; наружным диаметром 8 мм, внутренним 2,0 мм; наружным диаметром 10 мм, внутренним 3,0 мм — глубина дефектов не должна превышать 0,04 мм.

2.7. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев.

2.8. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление (P_t) в соответствии с требованиями ГОСТ 3845. При этом величина R принимается равной 40 % временного сопротивления разрыву для данной марки стали.

Способность труб выдерживать гидравлическое давление обеспечивается технологией производства.

Допускается потребителю проводить гидравлическое испытание труб при давлении на 50 % выше максимального давления вспрыска, но не более величины, полученной по формуле.

2.9. (Исключен, Изм. № 1).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Трубы принимают партиями. Партия должна состоять из труб одного размера, одной плавки стали и одного режима термической обработки, и быть оформлена одним документом о качестве по ГОСТ 10692 со следующим дополнением: химический состав стали — по документу о качестве на трубную заготовку.

Допускаются в партии трубы разных плавок, но с одинаковым режимом термической обработки.

Количество труб в партии должно быть не более 500 шт.

3.2. При разногласиях в оценке качества химического состава металла для проверки отбирают две трубы от партии.

3.3. Осмотр трубы наружной поверхности и обмеру подвергают каждую трубу.

3.4. Для испытания гидравлическим давлением, на растяжение, для контроля состояния внутренней поверхности и глубины дефектов отбирают две трубы от партии.

Для труб группы А размерами: наружным диаметром 7,5 мм, внутренним 1,1 мм; наружным диаметром 8 мм, внутренним 1,5 мм; наружным диаметром 8 мм, внутренним 2,0 мм; наружным диаметром 10 мм, внутренним 3,0 мм — отбирают 10 % труб партии.

3.5. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве труб, взятом от той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Для контроля качества от каждой отобранный трубы отбирают по одному образцу.

4.2. Химический анализ стали труб проводят по ГОСТ 22536.0 — ГОСТ 22536.6.

Пробы для определения химического состава стали труб отбирают по ГОСТ 7565.

4.3. Осмотр труб проводят без применения увеличительных приборов.

Контроль состояния внутренней поверхности труб проводят продольной разрезкой образцов или вырезкой окон по периметру трубы, или металлографическим методом на поперечных образцах.

Глубину залегания дефектов по наружной поверхности труб проверяют надпиловой или иным способом.

Глубину дефектов на внутренней поверхности труб проверяют металлографическим методом на поперечных образцах.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4.4. Наружный диаметр и овальность проверяют микрометром по ГОСТ 6507 с точностью до 0,01 мм, внутренний диаметр проверяют пробкой по ГОСТ 14810 с обоих концов трубы, проходными и непроходными калибрами-пробками по ГОСТ 14808 — ГОСТ 14810 или калиброванной проволокой.

Длина проходной части пробки должна быть не менее 15 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.5. Длину труб контролируют измерительной рулевой по ГОСТ 7502.

4.6. Кривизну труб контролируют поверочной линейкой по ГОСТ 8026 и щупом по ТУ 2—034—225.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.7. Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 10006 на продольном (в виде отрезка трубы полного сечения или в виде полосы) пропорциональном коротком образце.

4.8. Гидравлическое испытание проводят по ГОСТ 3845 с выдержкой под давлением не менее 10 с.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 10692.

5.2. Трубы упаковывают в ящики, решетки или другую жесткую тару.

Допускается укладка в одну тару нескольких пакетов труб разных размеров, но с отдельной увязкой их.

5.3. Для предотвращения коррозии наружная и внутренняя поверхности труб или концы труб должны быть покрыты легкоудаляемой смазкой по нормативно-технической документации.

По требованию потребителя трубы изготавливают без промасливания.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

С. 6 ГОСТ 11017—80

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

М. М. Бернштейн (руководитель темы), Н. И. Петренко

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.05.80 № 2086

3. ВЗАМЕН ГОСТ 11017—64

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1050—88	2.1	ГОСТ 22536.0—87	4.2
ГОСТ 3845—75	2.8, 4.8	ГОСТ 22536.1—88	4.2
ГОСТ 6507—90	4.4	ГОСТ 22536.2—87	4.2
ГОСТ 7502—98	4.5	ГОСТ 22536.3—88	4.2
ГОСТ 7565—81	4.2	ГОСТ 22536.4—88	4.2
ГОСТ 8026—92	4.6	ГОСТ 22536.5—87	4.2
ГОСТ 10006—80	4.7	ГОСТ 22536.6—88	4.2
ГОСТ 10692—80	3.1, 5.1	ТУ 2-034-225—87	
ГОСТ 14808-69 —			
ГОСТ 14810-69	4.4		4.6

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

6. ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1986 г., июне 1989 г. (ИУС 4—87, 11—89)