

17554-72
чзм. 1 +



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

МЕМБРАНЫ ИОНООБМЕННЫЕ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ

ГОСТ 17554-72

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом пластических
масс

Директор Попов В. А.

Руководители темы Кацков А. Б., Сандадзе К. М.

Исполнители: Климова З. В., Титова Н. А., Сегаль Т. Р.

ВНЕСЕН Министерством химической промышленности

Зам. министра Оськинко Л. И.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом химии и нефтепродуктov Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Начальник отдела Пенязь И. В.

Ст. инженер Литвин Т. Ф.

**Научным отделом стандартизации продукции химической и нефте-
перерабатывающей промышленности Всесоюзного научно-исследо-
вательского института стандартизации (ВНИИС)**

Зав. отделом Медведева Т. В.

Ст. инженер Трусколаявская Т. И.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Ми-
нистров СССР 14 января 1972 г. (протокол № 2)

Председатель отраслевой научно-технической комиссии зам. председателя
Госстандарта СССР Малышков П. С.

Члены комиссии: Абрамов М. Н., Белова Е. М., Гаркаленко К. И., Лейб-
чик Л. Г., Пенязь И. В., Тихонов В. Т., Ушаков В. П., Чувильгин В. Г.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета
стандартов Совета Министров СССР от 16 февраля 1972 г. № 417

МЕМБРАНЫ ИОНООБМЕННЫЕ**Метод определения содержания влаги**Ion-exchange membranes,
Method for determination of moisture**ГОСТ****17554—72**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16. II 1972 г. № 417 срок введения установлен

с 1.1.1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на ионообменные анионитовые (сильнно- и слабоосновные) и катионитовые (сильнно- и слабокислотные) мембранны и устанавливает метод определения содержания влаги.

Сущность метода заключается в высушивании образца ионообменной мембранны до постоянной массы.

1. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ И ПОСУДА

1.1. Для определения содержания влаги должны применяться: шкаф сушильный с терморегулятором (точность регулировки $\pm 3^\circ\text{C}$) или вакуум-сушильный шкаф;

бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026—66;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709—53;

кальций хлористый плавленый по ГОСТ 4460—66;

эксикатор по ГОСТ 6371—64;

стаканчики для взвешивания (бюксы) по ГОСТ 7148—70.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

2.1. Подготовку образцов к испытанию проводят по ГОСТ 17553—72.

2.2. С поверхности образца за 10—15 сек фильтровальной бумагой удаляют избыток влаги.

2.3. От образца отделяют часть мембранны массой около 1 г, помещают в чистую бюксу, высушенную до постоянной массы, и



взвешивают с точностью до 0,0002 г. Бюксу помещают в сушильный шкаф и сушат при 90—95°С до постоянной массы. Затем бюксу с образцом закрывают крышкой, 30—40 мин охлаждают в эксикаторе с прокаленным хлористым кальцием и взвешивают с той же точностью.

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Содержание влаги (X) в процентах вычисляют по формуле:

$$X = \frac{G - G_1}{G} \cdot 100,$$

где:

G — масса образца до высушивания, г;

G_1 — масса образца после высушивания, г.

За результат испытания принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, округленное до 0,1%, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 0,5 абс. %.

Изменение № 1 ГОСТ 17554—72 Мембранные ионообменные. Метод определения содержания влаги

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.05.88 № 1571

Дата введения 01.01.89

Назначение стандарта изложить в новой редакции: «Мембранные ионообменные. Метод определения воды»

Ion-exchange membranes. Method for determination of water».

Под «назначением стандарта» проставить код: ОКСТУ 2209.

Вводная часть. Заменить слова: «содержания влаги» на «массовой доли воды».

Пункты 1.1, 2.3 изложить в новой редакции: «1.1. Для определения массовой доли воды применяют:

шкаф сушильный с терморегулятором (погрешность регулирования $\pm 3^{\circ}\text{C}$ или вакуум-сушильный шкаф;

важь лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104—80 с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

(Продолжение см. с. 272)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17554-72)

бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026-76;
вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72;
кальций хлористый;
эксикатор исполнения 1 или 2 по ГОСТ 25336-82 с диаметром корпуса 140 или 190 мм;

стаканчик для взвешивания по ГОСТ 25336-82 типа СВ-24/10.

2.3. Берут извеску мембранны массой около 1,0000 г, помещают в чистый стаканчик для взвешивания, высушенный до постоянной массы. Стаканчик помещают в сушильный шкаф и сушат при 90—95 °С. Затем стаканчик с образцом закрывают крышкой, 30—40 мин охлаждают в эксикаторе с прокаленным хлористым кальцием и взвешивают. Образец высушивают до постоянной массы.

Пункт 3.1. Заменить слова и обозначения: «Содержание влаги» на «Массовую долю влаги», G на m , G_1 на m_1 .

(ИУС № 9 1988 г.)