



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А С С Р

ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
СОРТАМЕНТ

**ГОСТ 8240—89
(СТ СЭВ 2210—80)**

Издание официальное

3 коп. Б3 7—89/573

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ**

Москва

ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ

ГОСТ

Сортамент

8240—89

Hot-rolled steel channels.
Rolling products

(СТ СЭВ 2210—80)


ОКП 29 2500

Срок действия с 01.07.90
до 01.07.2000


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает сортамент швеллеров с уклоном внутренних граней полок и швеллеры с параллельными гранями полок.

1. Поперечное сечение швеллеров должно соответствовать указанному на черт. 1 и 2.
2. Номинальные размеры швеллеров, площадь поперечного сечения, масса 1 м и справочные значения для осей должны соответствовать приведенным в табл. 1 и 2.
3. По точности прокатки швеллеры изготавливают:
 - повышенной точности — Б;
 - обычной точности — В.
4. Предельные отклонения по размерам и форме швеллеров (черт. 1—3) должны соответствовать приведенным в табл. 3.



Черт. 1



Черт. 2

h — высота;

b — ширина полки;

s — толщина стенки;


t — толщина полки;

R — радиус внутреннего закругления;

r — радиус закругления полки;

Z₀ — расстояние от оси *Y-Y* до наружной грани стенки.

Примечание. Уклон внутренних граней полок должен быть 4—10%.



Δ — перекос полки; *f* — прогиб стенки

Черт. 3

Таблица 1

Швеллеры с уклоном внутренних граней полок

Но- мер швел- лера	<i>h</i>	<i>b</i>	<i>s</i>	<i>t</i>	<i>R</i> не бо- лее	Пло- щадь попе- реч- ного сече- ния, см^2	Мас- са 1 м, кг	Справочные значения для осей						Z_0 , см		
								<i>X-X</i>				<i>Y-Y</i>				
								<i>I_x</i> , см^4	<i>W_x</i> , см^3	<i>i_x</i> , см	<i>s_x</i> , см^3	<i>I_y</i> , см^4	<i>W_y</i> , см^3	<i>i_y</i> , см		
мм																
5	50	32	4,4	7,0	6,0	2,5	6,16	4,84	22,8	9,1	1,92	5,59	5,61	2,75	0,95	1,16
6,5	65	36	4,4	7,2	6,0	2,5	7,51	5,90	48,6	15,0	2,54	9,00	8,70	3,68	1,08	1,24
8	80	40	4,5	7,4	6,5	2,5	8,98	7,05	89,4	22,4	3,16	23,30	12,80	4,75	1,19	1,31
10	100	46	4,5	7,6	7,0	3,0	10,90	8,59	174,0	34,8	3,99	20,40	20,40	6,46	1,37	1,44
12	120	52	4,8	7,8	7,5	3,0	13,30	10,40	304,0	50,6	4,78	29,60	31,20	8,52	1,53	1,54
14	140	58	4,9	8,1	8,0	3,0	15,60	12,30	491,0	70,2	5,60	40,80	45,40	11,00	1,70	1,67
16	160	64	5,0	8,4	8,5	3,5	18,10	14,20	747,0	93,4	6,42	54,10	63,30	13,80	1,87	1,80
16a	160	68	5,0	9,0	8,5	3,5	19,50	15,30	823,0	103,0	6,49	59,40	78,80	16,40	2,01	2,00
18	180	70	5,1	8,7	9,0	3,5	20,70	16,30	1090,0	121,0	7,24	69,80	86,00	17,00	2,04	1,94
18a	180	74	5,1	9,3	9,0	3,5	22,20	17,40	1190,0	132,0	7,32	76,10	105,00	20,00	2,18	2,13
20	200	76	5,2	9,0	9,5	4,0	23,40	18,40	1520,0	152,0	8,07	87,80	113,00	20,50	2,20	2,07
22	220	82	5,4	9,5	10,0	4,0	26,70	21,00	2110,0	192,0	8,89	110,00	151,00	25,10	2,37	2,21
24	240	90	5,6	10,0	10,5	4,0	30,60	24,00	2900,0	242,0	9,73	139,00	208,00	31,60	2,60	2,42
27	270	95	6,0	10,5	11,0	4,5	35,20	27,70	4160,0	308,0	10,90	178,00	262,00	37,30	2,73	2,47
30	300	100	6,5	11,0	12,0	5,0	40,50	31,80	5810,0	387,0	12,00	224,00	327,00	43,60	2,84	2,52
33	330	105	7,0	11,7	13,0	5,0	46,50	36,50	7980,0	484,0	13,10	281,00	410,00	51,80	2,97	2,59
36	360	110	7,5	12,6	14,0	6,0	53,40	41,90	10820,0	601,0	14,20	350,00	513,00	61,70	3,10	2,68
40	400	115	8,0	13,5	15,0	6,0	61,50	48,30	15220,0	761,0	15,70	444,00	642,00	73,40	3,23	2,75

Таблица 2

Швеллеры с параллельными гранями полок

Но- мер швел- лера	<i>h</i>	<i>b</i>	<i>s</i>	<i>t</i>	<i>R</i> не бо- лее	Пло- щадь попе- реч- ного сече- ния, см^2	Мас- са 1 м, кг	Справочные величины для осей						<i>Z₀</i> , см		
								<i>X-X</i>			<i>Y-Y</i>					
								<i>I_x</i> , см^4	<i>W_x</i> , см^3	<i>t_x</i> , см	<i>s_x</i> , см^3	<i>I_y</i> , см^4	<i>W_y</i> , см^3	<i>t_y</i> , см		
мм																
5 П	50	32	4,4	7,0	6,0	3,5	6,16	4,84	22,8	9,1	1,92	5,61	5,95	2,99	0,98	1,21
6,5 П	65	36	4,4	7,2	6,0	3,5	7,51	5,90	48,8	15,0	2,55	9,02	9,35	4,06	1,12	1,29
8 П	80	40	4,5	7,4	6,5	3,5	8,98	7,05	89,8	22,5	3,16	13,30	13,90	3,31	1,24	1,38
10 П	100	46	4,5	7,6	7,0	4,0	10,90	8,59	175,0	34,9	3,99	20,50	22,60	7,37	1,44	1,53
12 П	120	52	4,8	7,8	7,5	4,5	13,30	10,40	305,0	50,8	4,79	29,70	34,90	9,84	1,62	1,66
14 П	140	58	4,9	8,1	8,0	4,5	15,60	12,30	493,0	70,4	5,61	40,90	51,50	12,90	1,81	1,82
16 П	160	64	5,0	8,4	8,5	5,0	18,10	14,20	750,0	93,8	6,44	54,30	72,80	16,40	2,00	1,97
16aП	160	68	5,0	9,0	8,5	5,0	19,50	15,30	827,0	103,0	6,51	59,50	90,50	19,60	2,15	2,19
18 П	180	70	5,1	8,7	9,0	5,0	20,70	16,30	1090,0	121,0	7,26	70,00	100,00	20,60	2,20	2,14
18aП	180	74	5,1	9,3	9,0	5,0	22,20	17,40	1200,0	133,0	7,34	76,30	123,00	24,30	2,35	2,36
20 П	200	76	5,2	9,0	9,5	5,5	23,40	18,40	1530,0	153,0	8,08	88,00	134,00	25,20	2,39	2,30
22 П	220	82	5,4	9,5	10,0	6,0	26,70	21,00	2120,0	193,0	8,90	111,00	178,00	31,00	2,58	2,47
24 П	240	90	5,6	10,0	10,5	6,0	30,60	24,00	2910,0	243,0	9,75	139,00	248,00	39,50	2,85	2,72
27 П	270	95	6,0	10,5	11,0	6,5	35,20	27,70	4180,0	310,0	10,90	178,00	314,00	46,70	2,99	2,78
30 П	300	100	6,5	11,0	12,0	7,0	40,50	31,80	5830,0	389,0	12,00	224,00	393,00	54,80	3,12	2,83
33 П	330	105	7,0	11,7	13,0	7,5	46,50	36,50	8010,8	486,0	13,10	281,00	491,00	64,60	3,25	2,90
36 П	360	110	7,5	12,6	14,0	8,5	53,40	41,90	10850,0	603,0	14,30	350,00	611,00	76,30	3,38	2,99
40 П	400	115	8,0	13,5	15,0	9,0	61,50	48,30	15260,0	763,0	15,80	445,00	760,00	89,90	3,51	3,05

Примечания к табл. 1 и 2: 1. Площадь поперечного сечения и масса 1 м швеллера вычислены по номинальным размерам; плотность стали принята равной $7,85 \text{ г/см}^3$.

2. Значения радиусов закругления, уклона внутренних полок, толщины полок, указанные на черт. 1 и 2 и в табл. 1 и 2, на профиле не контролируются и приведены для построения калибров.

3. В таблицах используют обозначения: *I* — момент инерции; *W* — момент сопротивления; *t* — радиус инерции; *s* — статический момент полусечения.

Таблица 3

мм

Параметр швеллера, показатель качества	Размер	Пределные отклонения при точности прокатки	
		повышенной	обычной
Высота h	До 80 включ.	±1,5	±1,5
	Св. 80 до 140 »	±2,0	±2,0
	» 140 » 180 »		±2,5
	» 180 » 300 »	±3,0	±3,0
	» 300 » 400 »		±3,5
Ширина полки b	До 40 включ.	±1,5	±1,5
	Св. 40 до 58 »		±2,0
	» 58 » 70 »	±2,0	±2,5
	» 70 » 100 »		±3,0
	» 100	±3,0	±3,5
Толщина полки t^*	До 7,4 включ. Св. 7,4 до 8,1 »	—0,3 —0,4	—0,7
	» 8,1 » 9,3 »	—0,5	
	» 9,3 » 10,2 »	—0,6	—0,8
	» 10,2 » 11,0 »	—0,7	
	» 11,0	—0,8	—1,0
Перекос полки Δ при ширине полки b	До 115 включ.	Не более 0,0125 b	Не более 0,025 b
Прогиб стенки f	До 400 включ.	Не более 0,15 s	Не более 0,25 s
Кривизна швеллера	—	Не более 0,2 % длины	Не более 0,2 % длины
Длина	До 8 м Св. 8 м	+40 К допуску +40 прибавлять по 5 мм на каждый метр длины св. 8 м	+40 +80

* Плюсовые отклонения ограничиваются предельными отклонениями по массе.

5. Притупление наружных углов швеллеров повышенной точности до № 20 не должно превышать 2,2 мм, выше 20—3 мм; для швеллеров обычной точности — не контролируется.

6. Швеллеры изготавливают длиной от 4 до 12 м:

мерной длины;

кратной мерной длины;

немерной длины.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление швеллеров длиной выше 12 м.

7. Отклонения по массе 1 м швеллера не должны превышать плюс 3, минус 5 %.

По согласованию изготовителя с потребителем отклонение по массе без контроля толщины полок и стенки швеллера не должно превышать плюс 3, минус 3 % для швеллеров до № 16 и плюс 2,5, минус 2,5 % для швеллеров выше 16.

8. Размеры и геометрическую форму швеллера контролируют на расстоянии не менее 500 мм от торца.

Высоту швеллера контролируют в плоскости его стенки.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР, ГОССТРОЕМ СССР, Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций.

РАЗРАБОТЧИКИ СТАНДАРТА

С. И. Рудюк, канд. техн. наук; В. Ф. Коваленко, канд. техн. наук; С. В. Колоколов (руководитель работы), канд. техн. наук; Н. Ф. Грицук, канд. техн. наук; В. С. Медведев, канд. техн. наук; Ж. М. Роева, канд. эконом. наук; В. В. Калюжный, канд. эконом. наук; Р. А. Дробнова, канд. эконом. наук; В. А. Ена, канд. техн. наук; К. Ф. Перетятько; Ю. М. Юхновский, канд. техн. наук; В. В. Пудинов; Л. И. Яремчук; М. А. Алексина; Б. Г. Павлов, канд. техн. наук; В. Ф. Беляев, канд. техн. наук; Я. А. Каплун, канд. техн. наук.

- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.09.89 № 2939
- 3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2210—80**
- 4. Стандарт соответствует МС ИСО 657/13**
- 5. Стандарт унифицирован с БДС 6176—75, ТГЛ 10370**
- 6. ВЗАМЕН ГОСТ 8240—72**

Редактор Р. С. Федорова

Технический редактор Л. А. Никитина

Корректор И. Л. Асауленко

Сдано в наб. 16.10.89 Подп. в печ. 01.12.89 0,5 усл. печ. л., 0,5 усл. кр.-отт., 0,52 уч.-изд. л.
Тираж 47000 Цена 3 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва. Лялин пер., 6. Зак. 1147