

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БЕТОНЫ

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2007

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БЕТОНЫ

Методы определения водонепроницаемости

ГОСТ
12730.5—84

Concretes. Methods for determination of watertightness

МКС 91.100.30

Дата введения 01.07.85

Настоящий стандарт распространяется на все виды бетонов на гидравлических вяжущих и устанавливает методы определения водонепроницаемости бетона испытанием образцов.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования — по ГОСТ 12730.0 и в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

1.2. Высоту контрольных образцов бетона в зависимости от наибольшей крупности зерен заполнителя допускается назначать в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

мм	
Наибольшая крупность зерен заполнителя	Наименьшая высота образца
5	30
10	50
20	100

1.3. Схемы крепления и герметизации образцов бетона в обоймах приведены в приложении 1.

1.4. Торцевые поверхности образцов перед испытанием очищают от поверхностной пленки цементного камня и следов уплотняющего состава металлической щеткой или другим инструментом.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ПО «МОКРОМУ ПЯТНУ»

2.1. Оборудование и материалы

Для проведения испытаний применяют:

- установку любой конструкции, которая имеет не менее шести гнезд для крепления образцов и обеспечивает возможность подачи воды к нижней торцевой поверхности образцов при возрастающем ее давлении, а также возможность наблюдения за состоянием верхней торцевой поверхности образцов;

- цилиндрические формы (для изготовления образцов бетона) внутренним диаметром 150 мм и высотой 150, 100, 50 и 30 мм;

- воду по ГОСТ 23732.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1984
© Стандартинформ, 2007

2.2. Подготовка к испытанию

2.2.1. Изготовленные образцы хранят в камере нормального твердения при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не менее 95 %.

2.2.2. Перед испытанием образцы выдерживают в помещении лаборатории в течение суток.

2.2.3. Диаметр открытых торцевых поверхностей бетонных образцов — не менее 130 мм.

2.3. Проведение испытания

2.3.1. Образцы в обойме устанавливают в гнезда установки для испытания и надежно закрепляют.

2.3.2. Давление воды повышают ступенями по 0,2 МПа в течение 1—5 мин и выдерживают на каждой ступени в течение времени, указанного в табл. 2. Испытание проводят до тех пор, пока на верхней торцевой поверхности образца появятся признаки фильтрации воды в виде капель или мокрого пятна

Таблица 2

Высота образца, мм	150	100	50	30
Время выдерживания на каждой ступени, ч	16	12	6	4

2.3.3. Допускается оценивать водонепроницаемость бетона ускоренным методом, приведенным в приложении 4.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

2.4. Обработка результатов

2.4.1. Водонепроницаемость каждого образца оценивают максимальным давлением воды, при котором еще не наблюдалось ее просачивание через образец.

2.4.2. Водонепроницаемость серии образцов оценивают максимальным давлением воды, при котором на четырех из шести образцах не наблюдалось просачивание воды.

2.4.3. Марку бетона по водонепроницаемости принимают по табл. 3.

Таблица 3

Водонепроницаемость серии образцов, МПа	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2
Марка бетона по водонепроницаемости	B2	B4	B6	B8	B10	B12

2.4.4. Результаты испытаний заносят в журнал, в котором должны быть предусмотрены следующие графы:

- маркировка образцов;
- возраст бетона и дата испытаний;
- значение водонепроницаемости отдельных образцов и серии образцов.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ФИЛЬТРАЦИИ

3.1. Оборудование и материалы

Для проведения испытаний применяют:

- установку для определения коэффициента фильтрации с максимальным испытательным давлением не менее 1,3 МПа по приложению 2;
- цилиндрические формы (для изготовления образцов бетона) внутренним диаметром 150 мм и высотой 150, 100, 50 и 30 мм;
- технические весы по ГОСТ 24104;
- силикагель по ГОСТ 3956.

3.2. Подготовка к испытанию

3.2.1. Изготовленные образцы хранят в камере нормального твердения при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не менее 95 %.

3.2.2. Перед испытанием образцы бетона выдерживают в помещении лаборатории до момента, пока изменение массы образца за сутки будет менее 0,1 %.

3.2.3. Перед началом испытания образцы должны быть проверены на герметизацию и дефектность путем оценки характера фильтрации инертного газа, подаваемого при избыточном давлении 0,1—0,3 МПа к нижнему торцу образца, на верхний торец которого налит слой воды.

При удовлетворительной герметизации боковой поверхности образца в обойме и отсутствии в нем дефектов фильтрации газа наблюдают в виде равномерно распределенных пузырьков, проходящих через слой воды.

При неудовлетворительной герметизации боковой поверхности образцов в обойме или при наличии в образцах крупных дефектов фильтрацию газа наблюдают в виде обильного местного выделения в дефектных местах.

Дефекты герметизации боковой поверхности устраняют повторной герметизацией образцов. При наличии в образце отдельных крупных фильтрующих каналов образцы бетона заменяют.

3.2.4. Образцы, выбуренные из конструкции диаметром не менее 50 мм, после герметизации их боковых поверхностей подвергают испытаниям независимо от наличия в них дефектов.

3.2.5. Вода по ГОСТ 23732, применяемая для испытаний, должна быть предварительно деаэрирована путем кипячения не менее 1 ч. Температура воды в период испытаний $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$.

3.3. Проведение испытаний

3.3.1. В установке одновременно испытывают шесть образцов.

3.3.2. Подъем давления деаэрированной воды производят ступенями по 0,2 МПа в течение 1—5 мин с выдержкой в течение 1 ч на каждой ступени до давления, при котором появляются признаки фильтрации в виде отдельных капель.

3.3.3. Воду (фильтрат), прошедшую через образец, собирают в приемный сосуд.

3.3.4. Измерение веса фильтрата проводят через каждые 30 мин и не менее шести раз на каждом образце.

3.3.5. При отсутствии фильтрата в виде капель в течение 96 ч количество влаги, проходящей через образец, измеряют путем поглощения ее силикагелем или другим сорбентом в соответствии с п. 3.3.4.

Силикагель должен быть предварительно высушен и помещен в закрытый сосуд, который герметически присоединяют к патрубку для сбора фильтрата в приемный сосуд.

3.3.6. Допускается оценивать коэффициент фильтрации бетона ускоренным методом, приведенным в приложении 3.

3.4. Обработка результатов

3.4.1. Вес фильтрата отдельного образца Q (Н) принимают как среднее арифметическое четырех наибольших значений.

3.4.2. Коэффициент фильтрации K_{ϕ} , см/с, отдельного образца определяют по формуле

$$K_{\phi} = \frac{\eta Q \delta}{S \tau p},$$

где Q — вес фильтрата, Н;

δ — толщина образца, см;

S — площадь образца, см²;

τ — время испытания образца, в течение которого измеряют вес фильтрата, с;

p — избыточное давление в установке, МПа;

η — коэффициент, учитывающий вязкость воды при различной температуре, принимают по табл. 4.

Таблица 4

Температура воды, $^{\circ}\text{C}$	15	20	25
Коэффициент η	1,13	1,00	0,89

Примечание. При температуре воды, находящейся в интервале между указанными в табл. 4, коэффициент η принимают по интерполяции.

3.4.3. При испытании бетонных образцов диаметром менее 150 мм, выбуренных из конструкций, коэффициент фильтрации, полученный по расчетной формуле, умножают на поправочный коэффициент K_n , который принимают по табл. 5.

Таблица 5

Диаметр образца, мм	150	130	120	100	80	50
Поправочный коэффициент K_n	1,0	1,1	1,4	1,8	2,8	5,5

3.4.4. Для определения коэффициента фильтрации серии образцов коэффициенты фильтрации отдельных образцов этой серии располагают в порядке увеличения их значений и используют среднее арифметическое значение коэффициентов фильтрации двух средних образцов (третьего и четвертого).

3.4.5. Результаты испытания заносят в журнал, в котором должны быть предусмотрены следующие графы:

- маркировка образцов;
- вес фильтрата;
- коэффициент фильтрации каждого образца и серии.

3.5. Полученное значение коэффициента фильтрации K_ϕ сравнивают с маркой бетона по водонепроницаемости в соответствии с табл. 6.


Таблица 6

Коэффициент фильтрации K_ϕ , см/с	Марка бетона по водонепроницаемости («мокрое пятно»)	Коэффициент фильтрации K_ϕ , см/с	Марка бетона по водонепроницаемости («мокрое пятно»)
Св. $7 \cdot 10^{-9}$ до $2 \cdot 10^{-8}$	B2	Св. $1 \cdot 10^{-10}$ до $6 \cdot 10^{-10}$	B8
» $2 \cdot 10^{-9}$ » $7 \cdot 10^{-9}$	B4	» $6 \cdot 10^{-11}$ » $1 \cdot 10^{-10}$	B10
» $6 \cdot 10^{-10}$ » $2 \cdot 10^{-9}$	B6	» $6 \cdot 10^{-11}$ и менее	B12


СХЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ОБРАЗЦОВ БЕТОНА В ОБОЙМАХ

Способ уплотнения боковой поверхности образца путем обжатия образцов набором чередующихся резиновых и металлических колец или завулканизированной стальной пружиной резиновым кольцом

Способ уплотнения боковой поверхности образца путем заливки зазора между образцами и обоймой специальными мастиками




Способ уплотнения боковой поверхности образца резиновой полной камерой с избыточным давлением в ней



1 — образец бетона; 2 — испытательная обойма; 3 — мастика; 4 — набор резиновых и металлических колец; 5 — резиновая полая камера; 6 — съемная крышка для подачи воды; 7 — съемная крышка с патрубком для сбора фильтрата

Примечание. При определении водонепроницаемости методом «мокрого пятна» снимают крышку 7.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ФИЛЬТРАЦИИ




1 — баллон с газом; 2 — насос; 3 — редуктор; 4 — вентиль; 5 — манометр; 6 — передатчик давления; 7 — емкость с водой; 8 — эластичная емкость с деаэрированной водой; 9 — запасная емкость с деаэрированной водой; 10 — испытательное гнездо; 11 — измеритель веса фильтрата

УСКОРЕННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ФИЛЬТРАЦИИ (ФИЛЬТРАТОМЕТРОМ)

1. Минимальный размер бетонных образцов для испытания должен быть 150 мм.
2. Хранение и подготовка к испытаниям бетонных образцов — в соответствии с пп. 3.2.1 и 3.2.2 настоящего стандарта.
3. Филтратометр (см. черт. 1 настоящего приложения) устанавливают на нижнюю (при формовании) поверхность образца и закрепляют (см. черт. 2 настоящего приложения).


Филтратометр ФМ-3

Испытание бетонного образца филтратометром



1 — гидравлический насос; 2 — ручка насоса; 3 — рабочий цилиндр; 4 — рабочий поршень; 5 — уплотнительная шайба; 6 — манометр; 7 — клапан

Черт. 1



1 — филтратометр; 2 — крепежное устройство; 3 — бетонный образец

Черт. 2

4. Давление воды в камере фильтратометра поднимают до 10 МПа вращением ручки насоса и оценивают скорость падения давления.

5. При быстром падении давления и невозможности его поддержания путем вращении ручки насоса, испытания прекращают и коэффициент фильтрации бетона принимают большим наибольшего значения, указанного в табл. 6 настоящего стандарта (10^{-8} см/с).

6. При медленном падении давления отмечают положение ручки насоса, а время, соответствующее этому моменту, принимают за начало испытания.

Ручкой насоса делают шесть полных оборотов, поддерживая давление в пределах $(10 \pm 0,5)$ МПа, и испытания прекращают. Это время принимают за окончание испытания.

По числу оборотов определяют вес воды, поглощенной бетоном, из расчета, что один полный оборот ручки насоса равен $9,63 \cdot 10^{-3}$ Н.

7. После окончания испытаний фильтратометр снимают с образца, мокрую поверхность протирают ветошью и через 2—3 мин измеряют диаметр затемненного круга D . Для расчета принимают среднее арифметическое значение шести измерений.

8. Коэффициент фильтрации бетона K_{ϕ} , см/с, определяют по формуле

$$K_{\phi} = \left(\frac{m \delta^2}{240 \tau p} \right)^{1,31}, \quad (1)$$

где δ — путь фильтрации, равный $D/2$, см;

τ — время испытания образцов, с;

p — избыточное давление в фильтратометре, МПа;

m — коэффициент водопоглощения, Н/см³.

Коэффициент водопоглощения m определяют по формуле

$$m = \frac{Q}{1,08 V}, \quad (2)$$

где Q — вес воды поглощенной бетоном, Н;

V — объем бетона, насыщенного водой, см³.

Объем бетона V , насыщенного водой, определяют по формуле

$$V = \frac{\pi D^3}{12}. \quad (3)$$

9. Среднее значение коэффициента фильтрации бетона определяют по данным шести испытаний в соответствии с требованиями п. 3.4.4 настоящего стандарта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое

УСКОРЕННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ БЕТОНА ПО ЕГО ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ

1. Общие требования — по ГОСТ 12730.0.

2. Отбор образцов

2.1. Размеры контрольных образцов — по п. 1.2 настоящего стандарта. Допускается испытывать образцы-кубы с ребром длиной 150 мм. Число образцов в серии — шесть.

2.2. Изготовление контрольных образцов — по ГОСТ 10180, хранение и подготовка их к испытаниям — по пп. 1.4 и 2.2 настоящего стандарта.


Примечание. При хранении образцов должна быть исключена возможность попадания воды на их поверхность.

3. Оборудование и материалы

3.1. Для проведения испытаний используют:

- устройство типа «Агама-2Р» для определения воздухопроницаемости бетона, принципиальная схема которого приведена на черт. 3;
- герметизирующую мастику, удовлетворяющую ГОСТ 14791.

Принципиальная схема устройства для определения воздухопроницаемости поверхностных слоев бетона



1 — бетонный образец; 2 — камера устройства; 3 — фланец камеры; 4 — вакуумметрический датчик; 5 — вакуумнасос; 6 — герметизирующая мастика; 7 — вентиль

Черт. 3

3.2. Допускается применять другие устройства, отвечающие основным требованиям:

- ширина фланца камеры устройства должна быть не менее 25 мм;
- начальное давление прижатия фланца камеры к поверхности бетона образца должно быть не менее 0,05 МПа;
- начальный уровень вакуумметрического давления, создаваемого внутри камеры, должен быть не менее 0,064 МПа;
- внутренний объем полости камеры устройства должен быть не менее 180 см³;
- при установке и герметизации устройства на поверхности непроницаемого материала (оргстекло по ГОСТ 9784 и др.) падение вакуумметрического давления не должно превышать 0,002 МПа в течение 1 ч.

4. Подготовка испытаний

4.1. Водонепроницаемость бетона определяют по табл. 7 или, в случае невозможности использования таблицы, по экспериментально устанавливаемой градуировочной зависимости.

Таблица 7

Параметр воздухопроницаемости бетона a_c , см ³ /с	Сопротивление бетона прониканию воздуха m_c , с/см ³	Марка бетона по водонепроницаемости W
0,325—0,224	3,1—4,5	2
0,223—0,154	4,6—6,5	4
0,153—0,106	6,6—9,4	6
0,105—0,0728	9,5—13,7	8
0,0727—0,0510	13,8—19,6	10
0,0509—0,0345	19,7—29	12
0,0344—0,0238	29,1—42,0	14
0,0237—0,0164	42,1—60,9	16
0,0163—0,0113	61—88,5	18
0,0112—0,0077	88,6—130,2	20

4.2. Проверку возможности использования табл. 7 осуществляют в соответствии с пп. 7.1 и 7.2. Установление градуировочной зависимости — по пп. 7.3—7.6.

4.3. Проверку возможности использования значений табл. 7 проводят перед началом применения настоящего ускоренного метода и каждый раз при изменении вида и качества применяемых цемента, добавок и заполнителей.

4.4. Перед проведением испытаний устройство проверяют на герметичность в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

5. Проведение испытаний

5.1. При испытании герметизирующую мастику жгутом диаметром не менее 6 мм укладывают на фланец камеры по его средней линии и соединяют концы. Камеру фланцем устанавливают на нижнюю (по условиям формования) поверхность образца и в полости камеры создают разрежение не менее 0,064 МПа.

5.2. В соответствии с инструкцией по эксплуатации устройства определяют значение параметра воздухопроницаемости бетона a_i (см³/с) для каждого образца или обратное ему значение сопротивления бетона прониканию воздуха m_i (с/см³).

6. Обработка результатов

6.1. Полученные значения a_i (m_i) бетона образцов записывают в порядке их возрастания и определяют среднее арифметическое значение a_c (m_c) двух средних образцов (третьего и четвертого) в качестве параметра, характеризующего воздухопроницаемость бетона в серии.

6.2. По табл. 7 или установленной градуировочной зависимости определяют марку бетона по водонепроницаемости (W), соответствующую полученному значению a_c или m_c . При этом в качестве марки бетона по водонепроницаемости при использовании градуировочной зависимости принимают значение W , рассчитанное по формуле (1) или (2) для данного значения a_c (m_c) и округленное до ближайшего целого четного числа.

7. Проверка возможности использования табл. 7 и установление градуировочной зависимости

7.1. Проверку осуществляют в следующей последовательности:

- по пп. 2.2, 5.1, 5.2 настоящего приложения изготавливают и испытывают одну серию образцов из бетона одного из контролируемых составов;
- определяют значение a_c (или m_c) для этой серии образцов и соответствующую ему по табл. 7 марку бетона по водонепроницаемости;
- эту же серию образцов испытывают по разд. 2 настоящего стандарта и определяют марку бетона по водонепроницаемости «по мокрому пятну».

7.2. Табл. 7 можно использовать, если значение марки бетона по водонепроницаемости W отличается от полученного по таблице не более чем на одну марку.

7.3. Если требование п. 7.2 не выполняется (табл. 7 использовать нельзя), для определения марки бетона по водонепроницаемости используют градуировочную зависимость « a_c — W » или « m_c — W »:

$$W = b_0 + b_1 \lg a_c; \quad (1)$$

$$W = b_0 - b_1 \lg m_c, \quad (2)$$

где b_0 и b_1 — коэффициенты, определяемые по пп. 7.4 и 7.5.

7.4. Коэффициенты b_0 и b_1 определяют по результатам испытаний серии образцов в соответствии с п. 7.1 и двух дополнительных серий образцов, также изготовленных и испытанных по п. 7.1.

При изготовлении образцов одной из указанных серий следует использовать бетонную смесь с водоцементным отношением 0,40—0,42, второй — 0,52—0,54. Соотношения между заполнителями и между цементом и добавками в этих бетонных смесях должны быть теми же, что и в контролируемом составе.

7.5. Коэффициенты b_0 и b_1 рассчитывают по формулам:

$$b_0 = \frac{\sum_{j=1}^3 W_j \cdot \sum_{j=1}^3 (\lg a_{cj})^2 - \sum_{j=1}^3 \lg a_{cj} \cdot \sum_{j=1}^3 W_j \cdot \lg a_{cj}}{3 \sum_{j=1}^3 (\lg a_{cj})^2 - \left(\sum_{j=1}^3 \lg a_{cj} \right)^2}; \quad (3)$$

$$b_1 = \frac{3 \sum_{j=1}^3 W_j \cdot \lg a_{cj} - \sum_{j=1}^3 \lg a_{cj} \cdot \sum_{j=1}^3 W_j}{3 \sum_{j=1}^3 (\lg a_{cj})^2 - \left(\sum_{j=1}^3 \lg a_{cj} \right)^2}, \quad (4)$$

где a_{cj} — значение a_c или m_c для отдельных серий образцов (a_{c1} , a_{c2} , a_{c3} или m_{c1} , m_{c2} , m_{c3});

W_j — значения W для отдельных серий (W_1 , W_2 или W_3) марки бетона по водонепроницаемости.

8. Пример установления и использования градуировочной зависимости

8.1. Для установления градуировочной зависимости на заводе ЖБИ по п. 7.1 были изготовлены и испытаны основная и две дополнительные серии бетонных образцов. Результаты испытаний приведены в графах 2 и 3 табл. 8. При дальнейшем контроле качества бетонов различных составов, приготовленных из тех же материалов, что и образцы указанных серий, были изготовлены и по пп. 5.1 и 5.2 испытаны еще три серии образцов, средние значения параметра воздухопроницаемости которых указаны в графе 2 табл. 9. Необходимо определить марку бетона по водонепроницаемости для каждой из этих серий.

8.2. Последовательность обработки данных для нахождения коэффициентов b_0 и b_1 приведена в табл. 8.

Т а б л и ц а 8

Индекс серии	$a_{c,j}$, см ³ /с	W_j	$\lg a_{c,j}$	$W_j \lg a_{c,j}$	$(\lg a_{c,j})^2$
1	2	3	4	5	6
1д	0,106	2	—0,975	—1,95	0,95
	0,048	8	—1,319	—10,55	1,74
2д	0,0046	22	—2,337	—51,41	5,46
3					
Σ	0,1586	32	—4,631	—63,91	8,15
1					

$$b_0 = \frac{32 \cdot 8,15 - 4,631 \cdot 63,91}{3 \cdot 8,15 - (-4,631)^2} = -11,67,$$

$$b_1 = \frac{3 \cdot (-63,91) + 4,631 \cdot 32}{3 \cdot 8,15 - (-4,631)^2} = -14,47.$$

8.3. По уравнению (1) соответствующая градуировочная зависимость имеет вид:

$$W = -11,67 - 14,47 \cdot \lg a_{c,j}. \quad (5)$$

Т а б л и ц а 9

Номер серии	$a_{c,j}$, см ³ /с	$\lg a_{c,j}$	W_j (по уравнению (5))	W
1	2	3	4	5
3	0,083	—1,081	3,9	4
4	0,032	—1,495	9,9	10
5	0,036	—1,444	9,2	10

8.4. Подставляя в уравнение (5) значения $\lg a_{c,j}$ для серий 3—5 (графа 3 табл. 9), получаем значения W_j , приведенные в графе 4 табл. 9. Округляя в соответствии с п. 6.2 настоящего приложения эти значения до ближайшего четного числа, определяем искомые марки бетонов по водонепроницаемости, указанные в графе 5 табл. 9.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. (Введено дополнительно, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН** Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР, Донецким ПромстройНИИпроектом Госстроя СССР, Министерством транспортного строительства СССР

ВНЕСЕН Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР

- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 18.06.84 № 87

- 3. ВЗАМЕН** ГОСТ 12730.5—78, ГОСТ 19426—74

- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 3956—76	3.1
ГОСТ 9784—75	Приложение 4
ГОСТ 10180—90	*
ГОСТ 12730.0—78	1.1, Приложение 4
ГОСТ 14791—79	Приложение 4
ГОСТ 23732—79	2.1, 3.2.5
ГОСТ 24104—2001	3.1

- 5. ИЗДАНИЕ** (июнь 2007 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1989 г. (ИУС 11—89)