
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
57051—
2016

Ресурсосбережение

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

Характеристики вторичных полистиролов

(EN 15342:2007, NEQ)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации материалов и технологий» (ФГУП «ВНИИ СМТ») совместно с ООО «Инновационный экологический фонд» (ООО «ИНЭКО»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 409 «Охрана окружающей природной среды», подкомитетом ПК 2 «Обращение с отходами»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 сентября 2016 г. № 1079-ст

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений европейского стандарта ЕН 15342:2007 «Полимеры. Вторичные полимеры. Характеристика вторичных полистиролов» (EN 15342:2007 «Plastics — Recycled Plastics — Characterization of polystyrene (PS) recyclates», NEQ).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного европейского стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2012 (пункт 3.5)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2019 г.

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2016, 2019

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения1
2 Нормативные ссылки1
3 Термины и определения2
4 Общие положения2
5 Классификация характеристик вторичных полистиролов2
6 Оценка характеристик вторичных полистиролов3
7 Обеспечение качества вторичного полистирола4
Библиография5

Введение

Настоящий стандарт разработан на основе европейского стандарта EN 15342, подготовленного Техническим комитетом CEN/TC 249 «Полимеры», секретариат которого поддерживается Бюро по стандартизации NBN (Бельгия).

Европейский стандарт EN 15342 является частью серии публикаций Европейского комитета по стандартизации (CEN) по переработке вторичных полимеров. Соответствующие стандарты представлены в библиографии.

Некоторые части европейского стандарта EN 15342 могут являться объектом патентных прав. Европейский комитет по стандартизации (CEN) и/или Европейский комитет по стандартизации электрооборудования (CENELEC) не несут ответственности за частичное или полное установление таких патентных прав.

В соответствии с Внутренними правилами Европейского комитета по стандартизации/Европейского комитета по стандартизации электрооборудования (CEN/CENELEC) применять настоящий Европейский стандарт обязались национальные организации по стандартизации следующих государств: Австрии, Бельгии, Болгарии, Кипра, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ресурсосбережение

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

Характеристики вторичных полистиролов

Resources saving. Waste treatment. Characteristics of polystyrene recyclates

Дата введения — 2017—05—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает характеристики вторичных полистиролов, предназначенных для использования в производстве полуфабрикатов и/или готовой продукции, а также соответствующие методы испытаний для определения стабильности этих характеристик.

Настоящий стандарт распространяется на характеристики готовых вторичных полистиролов по стандартам [1]—[5], [7]—[20], полученных из отходов полистиролов.

Настоящий стандарт не распространяется на характеристики полимерных по стандарту [6] и любых других отходов.

Требования, установленные настоящим стандартом, предназначены для добровольного применения в нормативно-правовой, нормативной, технической и проектно-конструкторской документации, а также в научно-технической, учебной и справочной литературе применительно к процессам обращения с отходами на этапах их технологического цикла с вовлечением соответствующих материальных ресурсов в хозяйственную деятельность в качестве вторичного сырья, обеспечивая при этом сохранение и защиту окружающей среды, здоровья и жизни людей.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 52104 Ресурсосбережение. Термины и определения

ГОСТ Р 53692 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов

ГОСТ Р 54098 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и определения.

ГОСТ Р ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р ИСО 14050 Менеджмент окружающей среды. Словарь

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется

применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 52104, ГОСТ Р 53692, ГОСТ Р 54098, ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 14050, а также следующий термин с соответствующим определением:

3.1 вторичные полистиролы: Отходы полистирола, образовавшиеся в результате его производства и/или потребления.

3.2 партия: Количество вторичного полистирола, обладающее однородными характеристиками в пределах установленных допусков.

4 Общие положения

4.1 В настоящем стандарте приводятся наиболее важные характеристики и соответствующие им методы испытаний для оценки отдельных партий вторичных полистиролов, предназначенных для использования в производстве полуфабрикатов и/или готовой продукции.

4.2 Настоящий стандарт предназначен для согласования технических условий между поставщиком и покупателем вторичных полистиролов.

4.3 Переработка полимерных отходов в качестве вторичных материальных ресурсов представляет собой один из видов рекуперации сырья, предназначенный для сохранения ресурсов (первичного сырья, водных и энергетических ресурсов), позволяющий одновременно свести к минимуму вредные выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты и на рельеф, а также любые воздействия на здоровье человека.

4.4 Воздействие на окружающую среду переработки полимерных отходов в качестве вторичных материальных ресурсов должно оцениваться по всему технологическому циклу системы обращения с отходами, с момента образования отходов до их конечного размещения.

4.5 Целесообразно принимать во внимание следующие предпосылки для подтверждения того, что переработка в качестве вторичных материальных ресурсов является лучшим с экологической точки зрения способом обработки имеющихся отходов:

- воздействия на окружающую среду в рамках предлагаемой схемы переработки отходов должны быть более низкими по сравнению с другими вариантами обращения с отходами;
- в целях обеспечения устойчивого функционирования промышленной переработки отходов должны быть выявлены существующие или потенциальные рынки сбыта вторичного сырья;
- схемы сбора и сортировки полимерных отходов должны быть разработаны таким образом, чтобы получать разделенные на фракции вторичные полимеры, совместимые с существующими технологиями переработки и с (изменяющимися) потребностями выявленных рынков сбыта вторичного сырья при наименьших издержках для общества.

5 Классификация характеристик вторичных полистиролов

5.1 Характеристики вторичных полистиролов, которые должны определяться для каждой партии вторичных полистиролов, подразделяются на два типа:

- обязательные, являющиеся необходимыми для описания общих характеристик вторичных полистиролов и применяемые для всех вторичных полистиролов;
- дополнительные, являющиеся необходимыми для описания отдельных видов вторичных полистиролов в соответствии с требованиями потребителя и планируемыми вариантами использования.

П р и м е ч а н и я

1 Полимерные отходы, состоящие из полистирола или содержащие полистирол и предназначенные для переработки, могут содержать различные стирольные полимеры, например полистирол общего назначения (кристаллический или вспенывающийся) или ударопрочный полистирол (обычно содержащий частицы каучука).

2 В полимерных отходах, состоящих из полистирола или содержащих полистирол и предназначенных для переработки, также могут присутствовать сополимеры, содержащие альфа-метилстирол, бутадиен, изопрен, акрилонитрил и т. д., а также иные нестирольные полимеры.

3 Свойства и характеристики вторичного сырья, полученного из таких отходов, будут зависеть от относительных долей этих полимеров.

4 Некоторые из этих сополимеров (например, монобутилстирол, стиролакрилонитрил) не смешиваются с полистиролом и могут оказать неблагоприятное воздействие на свойства вторичного сырья.

5.2 Для обеспечения легитимности использования вторичного полистирола поставщик вторичного полистирола должен предоставить необходимую информацию о материальном составе вторичного полистирола в соответствии с требованиями покупателя.

6 Оценка характеристик вторичных полистиролов

6.1 Характеристики вторичных полистиролов следует оценивать с помощью методов испытаний, приведенных в таблице 1. По возможности поставщик вторичного полистирола должен предоставить информацию о первоначальном применении материала.

6.2 Сертификат, в котором приводится описание результатов испытания каждой партии вторичного полистирола, предоставляется поставщиком вторичного полистирола покупателю по запросу.

6.3 Содержание полистирола во вторичном полистироле может быть измерено с помощью метода испытаний, согласованного между поставщиком и покупателем, которые также должны согласовать необходимый уровень содержания полистирола во вторичном полистироле.

Таблица 1 — Характеристики вторичных полистиролов

Характеристика	Единица измерения	Метод испытаний	Полистирол	Ударопрочный полистирол	Примечание
Обязательные					
Цвет		Внешний осмотр	X	X	—
Ударная вязкость	кДж/м ²	Стандарты [11]—[13]	—	X	—
Массовая скорость течения расплава	г/10 мин	Стандарт [18]. (условие H)	X	X	—
Определение размера частиц	мм	—	X	X	Использование метода в зависимости от типа частиц и размерного диапазона
Форма	—	Внешний осмотр	X	X	Например, гранулы, микрогранулы, смет, мука
Определение точки размягчения по Вика	°С	Стандарт [14]. (метод A)	X	X	—
Дополнительные					
Зольность	%	Стандарт [19]	O	O	—
Объемная плотность	кг/м ³	См. библиографию	O	O	—
Плотность	кг/м ³	Стандарт [20]. (метод A)	O	O	—
Уровень фильтрации	мкм	Фракция (меш)	O	O	—
Модуль упругости при изгибе	МПа	Стандарт [10]	O	O	—
Первоначальное применение	—	Информация поставщика	O	O	—

Окончание таблицы 1

Характеристика	Единица измерения	Метод испытаний	Полистирол	Ударопрочный полистирол	Примечание
Наличие модифицирующих добавок	—	Информация поставщика	○	○	Например, антипрегнов, наполнителей и армирующих материалов, термостабилизаторов, светостабилизаторов и т. д.
Остаточная влажность	%	Стандарт [9]	○	○	Хотя сфера применения стандарта [9] ограничена, он считается применимым
Предел текучести при растяжении	МПа	Стандарты [16], [17]	○	○	—
Напряжение разрыва при растяжении	%	Стандарты [16], [17]	○	○	—
Содержание летучих веществ	%	Потеря массы при 200 °C	○	○	—
<p>X — требуется количественная обязательная характеристика. ○ — требуется количественная дополнительная характеристика.</p> <p>Примечание — Другие испытания могут проводиться по согласованию между покупателем и продавцом с последующим сообщением результатов.</p>					

7 Обеспечение качества вторичного полистирола

7.1 Для обеспечения уверенности покупателя в качестве вторичного полистирола поставщик должен вести учет контроля качества, в том числе поступающих материалов и готовой продукции.

Примечание — Система контроля качества, сертифицированная по ГОСТ Р ИСО 9001, может послужить гарантией стабильного качества вторичного полистирола.

7.2 Номенклатура показателей и стандартное отклонение или диапазон значений в пределах и между партиями вторичных полистиролов должны быть согласованы между поставщиком и покупателем.

7.3 Если требуется описание материалов отходов, подвергнутых переработке, или предшествующая история таких материалов перед получением вторичного полистирола, а аналитический метод получения подобной информации отсутствует, должно быть предоставлено надежное документальное подтверждение. Такие документальные подтверждения должны предоставляться покупателю по его запросу.

7.4 Если вторичный полистирол был произведен с помощью процесса расплава, поставщик может счесть необходимым предоставить данные об уровне фильтрации, использованном в ходе этого процесса, что позволит определить максимальный размер частиц любых неплавких загрязняющих веществ, содержащихся во вторичном полистироле.

7.4.1 Данные об уровне фильтрации включают в себя подробную информацию о применяемом фильтре.

7.4.2 Вторичный полистирол, не прошедший через процесс расплава, не может характеризоваться таким же образом, и поставщик может указать на это обстоятельство.

Примечание — Стандарт [2] устанавливает надлежащий процесс переработки и предоставляет подробную информацию о прослеживаемости и об оценке переработанных материалов.

Библиография

- [1] ЕН 15342:2007 Полимеры. Вторичные полимеры. Характеристика вторичных полистиролов (EN 15342:2007) (Plastics — Recycled Plastics — Characterization of polystyrene (PS) recyclates)
- [2] ЕН 15343:2007 Полимеры. Вторичные полимеры. Отслеживаемость вторичной переработки полимеров и оценка соответствия и содержания вторичных материалов (EN 15343:2007) (Plastics — Recycled Plastics — Plastics recycling traceability and assessment of conformity and recycled content)
- [3] ЕН 15344:2007 Полимеры. Вторичные полимеры. Характеристика вторичных полиэтиленов (EN 15344:2007) (Plastics — Recycled Plastics — Characterisation of Polyethylene (PE) recyclates)
- [4] ЕН 15345:2007 Полимеры. Вторичные полимеры. Характеристика вторичных полипропиленов (EN 15345:2007) (Plastics — Recycled Plastics — Characterisation of Polypropylene (PP) recyclates)
- [5] ЕН 15346:2014 Полимеры. Вторичные полимеры. Характеристика вторичных поливинилхлоридов (EN 15346:2014) (Plastics — Recycled plastics — Characterization of poly(vinyl chloride) (PVC) recyclates)
- [6] ЕН 15347:2007 Полимеры. Вторичные полимеры. Характеристика полимерных отходов (EN 15347:2007) (Plastics — Recycled Plastics — Characterisation of plastics waste)
- [7] ЕН 15348:2014 Полимеры. Вторичные полимеры. Характеристика вторичных полистилентерефталатов (EN 15348:2014) (Plastics — Recycled plastics — Characterization of poly(ethylene terephthalate) (PET) recyclates)
- [8] СЕН/TP 15353:2007 Полимеры. Вторичные полимеры. Методические указания по разработке стандартов для вторичных полимеров (CEN/TR 15353:2007) (Plastics — Recycled plastics — Guidelines for the development of standards for recycled plastics)
- [9] ЕН 12099:1997 Системы полимерных трубопроводов. Материалы и комплектующие полиэтиленовых трубопроводов. Определение содержания летучих веществ (EN 12099:1997) (Plastics piping systems — Polyethylene piping materials and components — Determination of volatile content)
- [10] ЕН ИСО 178:2010 Полимеры. Определение свойств при изгибе (ИСО 178:2001) (EN ISO 178:2010) [Plastics — Determination of flexural properties (ISO 178:2001)]
- [11] ЕН ИСО 179-1:2010 Полимеры. Определение ударной вязкости по Шарпи. Часть 1. Неинструментальный метод испытания ударной вязкости (ИСО 179-1:2000) (EN ISO 179-1:2010) [Plastics — Determination of Charpy impact properties — Part 1: Non-instrumented impact test (ISO 179-1:2000)]
- [12] ЕН ИСО 179-2:1997 Полимеры. Определение ударной вязкости по Шарпи. Часть 2: Инструментальный метод испытания ударной вязкости (ИСО 179-2:1997) (EN ISO 179-2:1997) [Plastics — Determination of Charpy impact properties — Part 2: Instrumented impact test (ISO 179-2:1997)]
- [13] ЕН ИСО 180:2000 Полимеры. Определение ударной вязкости по Изоду (ИСО 180:2000) (EN ISO 180:2000) [Plastics — Determination of Izod impact strength (ISO 180:2000)]
- [14] ЕН ИСО 306:2004 Полимеры. Термопластичные материалы. Определение точки размягчения по Вика (ИСО 306:2004) (EN ISO 306:2004) [Plastics — Thermoplastic materials — Determination of Vicat softening temperature (VST) (ISO 306:2004)]

- [15] ЕН ИСО 472:2001
(EN ISO 472:2001) Полимеры. Словарь (ИСО 472:1999)
[Plastics — Vocabulary (ISO 472:1999)]
- [16] ЕН ИСО 527-1:2012
(EN ISO 527-1:2012) Полимеры. Определение механических свойств при растяжении. Часть 1. Общие принципы (ИСО 527-1:1993, включая Изменение 1:1994)
[Plastics — Determination of tensile properties — Part 1: General principles (ISO 527-1:1993 including Corr 1:1994)]
- [17] ЕН ИСО 527-2:2012
(EN ISO 527-2:2012) Полимеры. Определение механических свойств при растяжении. Часть 2. Условия испытаний для литьевых и экструзионных полимеров (ИСО 527-2:1993, включая Изменение 1:1994)
[Plastics — Determination of tensile properties — Part 2: Test conditions for moulding and extrusion plastics (ISO 527-2:1993 including Corr 1:1994)]
- [18] ЕН ИСО 1133:2011
(EN ISO 1133:2011) Полимеры. Определение показателей текучести расплава термопластов по массе и объему (ИСО 1133:2005)
[Plastics — Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics (ISO 1133:2005)]
- [19] ЕН ИСО 3451-1:2008
(EN ISO 3451-1:2008) Полимеры. Определение содержания золы. Часть 1. Общие методы (ИСО 3451-1:1997)
[Plastics — Determination of ash — Part 1: General Methods (ISO 3451-1:1997)]
- [20] ЕН ИСО 1183-1:2012
(EN ISO 1183-1:2012) Полимеры. Методы определения плотности неячеистых полимеров. Часть 1. Метод погружения, метод с применением жидкостного пикнометра и метод титрования (ИСО 1183-1:2004)
[Plastics — Methods for determining the density of non-cellular plastics — Part 1: Immersion method, liquid pyknometer method and titration method (ISO 1183-1:2004)]

УДК 504.064: 006.354

ОКС 13.030.50

Ключевые слова: ресурсосбережение, обращение с отходами, характеристики вторичных полистиролов, отходы, полистиролы, вторичные полистиролы

Редактор *Н.Е. Рагузина*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *Е.А. Кондрашовой*

Сдано в набор 06.08.2019. Подписано в печать 08.08.2019. Формат 60×84 1/16. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,00.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru