

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ИОНИТЫ

Метод определения насыпной массы

Ion-exchange resins.
Determination of bulk densityГОСТ
10898.2-74Взамен
ГОСТ 10898-64
в части разд. 2МКС 71.100
ОКСТУ 2209

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 июня 1974 г. № 1463 дата введения установлена

01.07.75

Ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)

Настоящий стандарт распространяется на иониты и устанавливает метод определения насыпной массы.

Сущность метода заключается в определении отношения массы к объему.

Ia. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

Метод отбора проб указывают в нормативно-технической документации на конкретную продукцию.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

I. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

1.1. 50 г ионита взвешивают с погрешностью не более 0,1 г, помещают в цилиндр по ГОСТ 1770-74, типа 1-100, вместимостью 100 см³ и уплотняют постукиванием дна цилиндра о деревянную поверхность до прекращения усадки слоя ионита.1.2. Объем, занимаемый ионитом, измеряют при температуре (23±5) °С.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

2.1. Насыпную массу (X_1) в г/см³ вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{m}{V},$$

где m — масса ионита, г; V — объем ионита, см³.2.2. За результат испытания принимают среднеарифметическое значение трех определений, допускаемое расхождение между которыми относительно среднего не должно превышать 5 %.
(Измененная редакция, Изм. № 1).