

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
ИСО 1071—
2024

Материалы сварочные

ЭЛЕКТРОДЫ ПОКРЫТЫЕ, ПРОВОЛОКИ,
СТЕРЖНИ И ПРОВОЛОКИ ПОРОШКОВЫЕ
ЭЛЕКТРОДНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ
ПЛАВЛЕНИЕМ ЧУГУНА

Классификация

(ISO 1071:2015, IDT)

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2024

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Саморегулируемой организацией Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки» (СРО Ассоциация «НАКС») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 364 «Сварка и родственные процессы»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2024 г. № 1645-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 1071:2015 «Материалы сварочные. Электроды покрытые, проволоки, стержни и проволоки порошковые электродные для сварки плавлением чугуна. Классификация» (ISO 1071:2015 «Welding consumables — Covered electrodes, wires, rods and tubular cored electrodes for fusion welding of cast iron — Classification», IDT).

Международный стандарт разработан подкомитетом ПК 3 «Сварочные материалы» Технического комитета ИСО/ТК 44 «Сварка и родственные процессы».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© ISO, 2015

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2024

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Классификация	1
3.1 Электродные проволоки и стержни	1
3.2 Порошковые проволоки	2
3.3 Покрытые электроды	2
3.4 Порошковые проволоки и покрытые электроды	2
4 Обозначения и требования	2
4.1 Обозначения типа продукции	2
4.2 Обозначение типа сплава	2
4.3 Обозначение химического состава	2
4.4 Обозначение защитного газа (порошковые проволоки)	3
4.5 Обозначения полезной эффективности электрода и рода тока (для покрытых электродов)	6
5 Механические свойства	6
6 Химический анализ	6
7 Процедура округления	6
8 Повторная проверка	7
9 Технические условия поставки	7
10 Обозначения	7
Приложение А (справочное) Описание сварочных материалов	8
Приложение В (справочное) Ожидаемые минимальные значения предела прочности и удлинения разнородного наплавленного металла при испытании на статическое растяжение	10
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам	11
Библиография	11

Материалы сварочные

ЭЛЕКТРОДЫ ПОКРЫТЫЕ, ПРОВОЛОКИ, СТЕРЖНИ И ПРОВОЛОКИ ПОРОШКОВЫЕ ЭЛЕКТРОДНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАВЛЕНИЕМ ЧУГУНА

Классификация

Welding consumables. Covered electrodes, wires, rods and tubular cored electrodes for fusion welding of cast iron.
Classification

Дата введения — 2024—12—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к классификации покрытых электродов для ручной дуговой сварки, электродной проволоки для дуговой сварки, порошковой проволоки для дуговой сварки в защитном газе и без защитного газа, стержней TIG-сварки и стержней для газокислородной сварки нелегированного чугуна. Классификация основана на химическом составе проволок, стержней, а также наплавленного металла для порошковых проволок и покрытых электродов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения)]:

ISO 544, Welding consumables — Technical delivery conditions for filler materials and fluxes — Type of product, dimensions, tolerances and markings. (Материалы сварочные. Технические условия поставки присадочных материалов и флюсов. Тип продукции, размеры, допуски и маркировка)

ISO 2401, Covered electrodes — Determination of the efficiency, metal recovery and deposition coefficient (Материалы сварочные. Электроды покрытые. Определение эффективности, коэффициента использования и коэффициента наплавки)

ISO 6847, Welding consumables — Deposition of weld metal pad for chemical analysis. (Материалы сварочные. Наплавка металла для химического анализа)

ISO 14175, Welding consumables — Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes. (Материалы сварочные. Газы и газовые смеси для сварки плавлением и родственных процессов)

ISO 80000-1:2009*, Quantities and units — Part 1: General. Corrected by ISO 80000-1:2009/Cor 1:2011 (Величины и единицы. Часть 1. Общие положения)

3 Классификация

3.1 Электродные проволоки и стержни

Для электродных проволок и стержней, классифицируемых в соответствии с их химическим составом (см. таблицы 2 и 3), классификация состоит из трех частей:

а) в первой части дается обозначение продукции;

* Заменен на ISO 80000-1:2022. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, приведенного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

- b) во второй — обозначение типа сплава (С для чугуна);
- c) в третьей — обозначение химического состава электродной проволоки или стержня.

3.2 Порошковые проволоки

Для порошковых проволок, классифицируемых по химическому составу наплавленного металла с применением соответствующего защитного газа, классификация состоит из четырех частей:

- a) в первой части дается обозначение продукции;
- b) во второй — обозначение типа сплава (С для чугуна);
- c) в третьей — обозначение химического состава наплавленного металла;
- d) в четвертой — обозначение защитного газа.

3.3 Покрытые электроды

Для покрытых электродов, классифицируемых по химическому составу наплавленного металла, классификация основана на применении электродов диаметром 4 мм. Классификация состоит из четырех частей:

- a) в первой части дается обозначение продукции;
- b) во второй — обозначение типа сплава (С для чугуна);
- c) в третьей — обозначение химического состава наплавленного металла;
- d) в четвертой — обозначение эффективности электрода и рода тока.

3.4 Порошковые проволоки и покрытые электроды

Классификация порошковых проволок и покрытых электродов имеет две части.

- | | |
|--|--|
| а) Обязательная часть | б) Дополнительная часть |
| Включает обозначения типа продукции, типа сплава, химический состав и защитный газ согласно 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4. | Включает обозначения эффективности электрода и/или рода тока, в зависимости от сварочного материала, согласно 4.5. |

Полное обозначение (см. примеры в разделе 10) указывают на упаковке продукции, в документации и технических данных производителя.

4 Обозначения и требования

4.1 Обозначения типа продукции

Обозначением покрытых электродов является буква «Е».

Обозначением проволок сплошного сечения и стержней является буква «S», порошковых проволок — «Т».

Обозначение литых стержней — «R».

4.2 Обозначение типа сплава

Буква «С» в качестве второго символа в обозначении указывает на то, что сварка чугуна является основной для применения.

4.3 Обозначение химического состава

4.3.1 Общие требования

Обозначения, приведенные в таблицах 2 и 3, указывают на химический состав стержней и электродных проволок, а также на химический состав металла, наплавленного покрытыми электродами и порошковыми проволоками согласно разделу 6.

Существует различие между сварочными материалами, производящими аналогичный по составу чугуну или разнородный наплавленный металл.

4.3.2 Сварочные материалы, производящие аналогичный чугуну наплавленный металл

Сварочные материалы этой группы классифицированы в таблице 1 в соответствии с типом сплава. В таблице 2 даны обозначения химического состава стержней и металла, наплавленного покрытыми электродами и порошковыми проволоками, аналогичного основному металлу. Описание каждого сварочного материала и примеры его применения приведены в приложении А.

Таблица 1 — Сварочные материалы, производящие наплавленный металл, аналогичный основному металлу

Обозначение	Микроструктура	Тип продукции ^a
Fec-1 ^b	Пластинчатый графит	E, R
Fec-2 ^c	Пластинчатый графит	E, T
Fec-3	Пластинчатый графит	E, T
Fec-4	Пластинчатый графит	R
Fec-5	Пластинчатый графит	R
Fec-GF	Ферритная микроструктура с шаровидным графитом	E, T
Fec-GP1	Перлитная микроструктура с шаровидным графитом	R
Fec-GP2	Перлитная микроструктура с шаровидным графитом	E, T

^a См. 4.1.^b Покрытые электроды со стержнем из чугуна.^c Покрытые электроды со стержнем из нелегированной стали.

4.3.3 Сварочные материалы, производящие разнородный наплавленный металл

Сварочные материалы данной группы классифицированы в соответствии с химическим составом стержней, электродных проволок и металла, наплавленного покрытыми электродами и порошковыми проволоками, разнородного основному металлу (см. таблицу 3). Описание каждого сварочного материала и примеры для их применения приведены в приложении А.

4.4 Обозначение защитного газа (порошковые проволоки)

Обозначения защитных газов применяют согласно ИСО 14175, за исключением обозначения NO, которое применяют для самозащитных порошковых проволок.

4 Таблица 2 — Химический состав стержней и металла, наплавленного покрытыми проволоками и порошковыми электродами, аналогичного основному металлу

Обозначение	Тип продукции	Химический состав, % ^{a, b}								
		C	Si	Mn	P	S	Fe	Ni ^c	Cu ^d	Примечание
FeC-1	E, R	3,0—3,6	2,0—3,5	0,8	0,5	0,1	Остаток	—	—	Al: 3,0
FeC-2	E, T	3,0—3,6	2,0—3,5	0,8	0,5	0,1	Остаток	—	—	Al: 3,0
FeC-3	E, T	2,5—5,0	2,5—9,5	1,0	0,20	0,04	Остаток	—	—	—
FeC-4	R	3,2—3,5	2,7—3,0	0,60—0,75	0,50—0,75	0,10	Остаток	—	—	—
FeC-5	R	3,2—3,5	2,0—2,5	0,50—0,70	0,20—0,40	0,10	Остаток	1,2—1,6	—	Mo: 0,25—0,45
FeC-GF	E, T	3,0—4,0	2,0—3,7	0,6	0,05	0,015	Остаток	1,5	—	Mg: 0,02—0,10 Ce: 0,20
FeC-GP1	R	3,2—4,0	3,2—3,8	0,10—0,40	0,05	0,015	Остаток	0,50	—	Mg: 0,04—0,10 Ce: 0,20
FeC-GP2	E, T	2,5—3,5	1,5—3,0	1,0	0,05	0,015	Остаток	2,5	1,0	Mg: 0,02—0,10 Ce: 0,20
Z ^e	R, E или T	Любой иной согласованный состав								

^a Единичные значения являются максимальными.

^b Металл шва или присадочный материал следует проанализировать на наличие элементов, значения которых приведены в данной таблице. Если будет выявлено наличие других элементов, то количество этих элементов должно быть определено таким образом, чтобы их сумма не превышала предела, установленного в графе «Суммарное количество других элементов».

^c В допустимое содержание никеля может быть включен сопутствующий кобальт.

^d В допустимое содержание меди может быть включено сопутствующее серебро.

^e Сварочные материалы, для которых химический состав не указан в данной таблице, обозначают буквой «Z». Диапазоны химического состава не указаны, и возможно, что два электрода с одинаковой Z-классификацией не взаимозаменяемые.

Таблица 3 — Химический состав стержней, электродных проволок и металла, наплавленного покрытыми электродами и порошковыми проволоками, разнородного основному металлу

Обозначение	Тип продукции	Химический состав, % ^a , ^b , ^c								Суммарное количество других элементов
		C	Si	Mn	P	S	Fe	Ni ^d	Cu ^e	
Fe-1	E, S, T	2,0	1,5	0,5—1,5	0,04	0,04	Остаток	—	—	1,0
St	E, S, T	2,0	1,0	1,0	0,04	0,04	Остаток	—	0,35	1,0
Fe-2	E, T	0,2	1,5	0,3—1,5	0,04	0,04	Остаток	—	—	1,0
Ni-CI	E	2,0	4,0	2,5	—	0,03	8,0	Не менее 85	2,5	Nb + V: 5,0—10,0
	S	1,0	0,75	2,5	—	0,03	4,0	Не менее 90	4,0	Al: 1,0
Ni-Cl-A	E	2,0	4,0	2,5	—	0,03	8,0	Не менее 85	2,5	Al: 1,0—3,0
NiFe-1	E, S, T	2,0	4,0	2,5	0,03	0,03	Остаток	45—75	4,0	Al: 1,0
NiFe-2	E, S, T	2,0	4,0	1,0—5,0	0,03	0,03	Остаток	45—60	2,5	Карбидообразующие элементы: 3,0
NiFe-Cl	E	2,0	4,0	2,5	—	0,03	Остаток	45—60	2,5	Al: 1,0
NiFeT3-Cl	T	2,0	1,0	3,0—5,0	—	0,03	Остаток	45—60	2,5	Al: 1,0
NiFe-Cl-A	E	2,0	4,0	2,5	—	0,03	Остаток	45—60	2,5	Al: 1,0—3,0
NiFeMn-Cl	E	2,0	1,0	10—14	—	0,03	Остаток	35—45	2,5	Al: 1,0
	S	0,50	1,0	10—14	—	0,03	Остаток	35—45	2,5	Al: 1,0
NiCu	E, S	1,7	1,0	2,5	—	0,04	5,0	50—75	Остаток	—
NiCu-A	E, S	0,35—0,55	0,75	2,3	—	0,025	3,0—6,0	50—60	35—45	—
NiCu-B	E, S	0,35—0,55	0,75	2,3	—	0,025	3,0—6,0	60—70	25—35	—
Zf	E, S, T	Любой иной согласованный состав								1,0

^a Единичные значения являются максимальными.

^b Металл шва или присадочный материал следует проанализировать на наличие элементов, значения которых приведены в данной таблице. Если будет выявлено наличие других элементов, то количество этих элементов должно быть определено таким образом, чтобы их сумма не превышала предела, установленного в графе «Суммарное количество других элементов».

^c Некоторые присадки из бронзы не включены в данную таблицу, но могут быть эффективно использованы для пайки чугуна.

^d В допустимое содержание никеля может быть включен сопутствующий кобальт.

^e В допустимое содержание меди может быть включено сопутствующее серебро.

^f Сверочные материалы, для которых химический состав не указан в данной таблице, обозначают буквой «Z». Диапазоны химического состава не указаны, и возможно, что два электрода с одинаковой Z-классификацией не взаимозаменяемые.

4.5 Обозначения полезной эффективности электрода и рода тока (для покрытых электродов)

В таблице 4 даны обозначения полезной эффективности электрода согласно ИСО 2401 и рекомендуемый род тока.

Таблица 4 — Обозначение полезной эффективности электрода и рода тока

Обозначение	Полезная эффективность электрода, %	Род тока ^a
1	≤105	Переменный или постоянный
2	≤105	Постоянный
3	> 105 ≤ 125	Переменный или постоянный
4	> 105 ≤ 125	Постоянный
5	> 125 ≤ 160	Переменный или постоянный
6	> 125 ≤ 160	Постоянный
7	> 160	Переменный или постоянный
8	> 160	Постоянный
9	b	Переменный или постоянный
0	b	Постоянный

^a Чтобы показать возможность работы на переменном токе, выполняют контроль при напряжении не более 65 В.
^b Не требуется.

5 Механические свойства

Механические свойства наплавленного металла не являются частью настоящей классификации.

Приложение 1 — Механические свойства и микроструктура металла шва с аналогичным составом в основном соответствуют основному металлу. В основном они зависят от предварительного подогрева, температурных условий при сварке и скорости охлаждения. Указание обязательных механических свойств не представляется возможным.

Приложение 2 — Испытание на растяжение применяется для описания механических свойств наплавленного металла с разнородным основному металлу составом. Испытание проводят на наплавленном металле (в состоянии сразу после сварки) в соответствии с ИСО 15792-1:2000/Amd:2011, тип 1.3.

6 Химический анализ

Химический анализ электродной сплошной проволоки и стержня следует выполнять на образцах готовой продукции или подката, из которого они произведены.

Химический анализ покрытых электродов и электродной порошковой проволоки следует выполнять на подходящем образце наплавленного металла.

В случае разногласий должны быть использованы контрольные образцы, выполненные в соответствии с ИСО 6847.

Результаты испытаний должны соответствовать таблицам 2 или 3 для классификации используемых сварочных материалов. Может быть использована любая аналитическая методика, в случае разногласий рекомендуется обращаться к опубликованным и признанным методикам (см. [1], [2] и [3]).

7 Процедура округления

Полученные фактические испытательные значения должны соответствовать требованиям ИСО 80000-1:2009 (В.3, правило А). Если измеренные значения получены с помощью оборудования, откалиброванного в единицах, отличных от указанных в настоящем стандарте, измеренные значения должны быть преобразованы в единицы настоящего стандарта до округления. Если среднее значение необходимо сравнить с требованиями настоящего стандарта, округление следует выполнять только

после расчета среднего значения. Если методика испытания согласно разделу 2 содержит инструкцию по округлению, противоречащую инструкции настоящего стандарта, то должны быть применены требования по округлению результатов, приведенные в стандарте на испытания. Округленные результаты должны соответствовать требованиям соответствующей таблицы для тестируемой классификации.

8 Повторная проверка

Если испытание не соответствует требованию(ям), это испытание следует повторить дважды. Результаты обоих повторных испытаний должны соответствовать требованиям. Образцы для повторного испытания могут быть взяты из первичного испытательного образца или из новых испытательных образцов с использованием основных металлов того же типа, сварочных материалов из той же производственной партии и той же процедуры сварки, которая использовалась для первой испытательной сборки. Для химического анализа повторное испытание проводят только для конкретных элементов, которые не отвечают требованиям к испытаниям. Если результаты одного или обоих повторных испытаний не соответствуют требованиям, испытуемый материал считаются не отвечающим техническим требованиям настоящей классификации.

Если результаты одного или обоих повторных испытаний не соответствуют требованиям, то испытуемый материал считаются не соответствующим техническим требованиям данной классификации.

Если во время подготовки или после завершения испытания четко определено, что установленные или надлежащие методики не соблюдаются при подготовке образца или образцов для испытания или при проведении испытаний, то испытание считаются недействительным независимо от того, были ли испытания фактически завершены или результаты испытаний соответствовали или не соответствовали требованиям. Эти испытания должны быть повторены, следуя надлежащим установленным методикам. В таком случае удвоения количества образцов не требуется.

9 Технические условия поставки

Технические условия поставки должны соответствовать требованиям ИСО 544. Требования для литых стержней и покрытых электродов со стержнем из чугуна должны быть установлены отдельно.

10 Обозначения

Обозначение сварочных материалов должно соответствовать порядку, представленному в примерах ниже.

Пример 1 — Литой стержень (R) для газокислородной сварки с химическим составом в допусках для сплава FeC-1 по таблице 2 обозначают следующим образом:

Стержень литой ИСО 1071 — R C FeC-1.

Пример 2 — Проволоку сплошного сечения электродную (S) для дуговой сварки в защитном газе с химическим составом в допусках для сплава NiFe-2 по таблице 3 обозначают следующим образом:

Проволока сплошного сечения электродная ИСО 1071 — S C NiFe-2.

Пример 3 — Проволока порошковая (T) для дуговой сварки в защитном газе с химическим составом наплавленного металла в допусках для сплава NiFe-1 по таблице 3. Проволока испытана со смесью газов (M21), которую обозначают следующим образом:

Проволока порошковая ИСО 1071 — T C NiFe-1 M21.

Пример 4 — Проволока порошковая (T) для дуговой сварки с химическим составом наплавленного металла в допусках для сплава FeC-2 по таблице 2. Проволока испытана без защитного газа (NO), обозначают следующим образом:

Проволока порошковая ИСО 1071 — T C FeC-2 NO.

Пример 5 — Электрод покрытый (E) для ручной дуговой сварки с химическим составом наплавленного металла в допусках для сплава NiFe-1 по таблице 3. Электрод может быть применен на переменном или постоянном токе и имеет эффективность 120 % (3), который обозначают следующим образом:

Электрод покрытый ИСО 1071 — E C NiFe-1 3.

Пример 6 — Проволока сплошного сечения электродная (S) для сварки в защитном газе с химическим составом 78 % Ni, 20 % Fe и 0,8 % Ti, которую обозначают следующим образом:

Проволока сплошного сечения электродная ИСО 1071 — S C Z NiFe20Ti.

Приложение А
(справочное)

Описание сварочных материалов

A.1 Общие положения

Все сварочные материалы описаны ниже и приведены примеры предполагаемого применения для различных типов сплавов.

A.2 Наплавленный металл, аналогичный по составу основному металлу

A.2.1 FeC-1

Сварочными материалами для данного типа сплавов являются литые стержни и покрытые электроды со стержнем из серого чугуна с пластинчатым графитом. Стержни для газокислородной сварки могут быть как без покрытия, так и с тонким флюсовым покрытием. Тип покрытия электродов — основно-графитное. Наплавленный металл состоит из серого чугуна с пластинчатым графитом.

Область применения — сварка серого чугуна.

A.2.2 FeC-2

Сварочными материалами для данного типа сплавов являются основно-графитные покрытые электроды и самозащитные порошковые проволоки. Электродный стержень и трубка проволоки изготовлены из нелегированной стали. Сварочные материалы производят наплавленный металл, соответствующий по составу серому чугуну с пластинчатым графитом.

Область применения — сварка серого чугуна.

A.2.3 FeC-3

Сварочными материалами для данного типа сплавов являются основно-графитные покрытые электроды и самозащитные порошковые проволоки. Материалом электродного стержня может быть серый чугун или нелегированная сталь. Сварочные материалы производят наплавленный металл, соответствующий по составу серому чугуну с пластинчатым графитом.

Область применения — сварка серого чугуна.

A.2.4 FeC-4

Сварочными материалами данного типа являются литые стержни для газокислородной сварки чугуна с пластинчатым графитом. Этот стержень расплывается раньше чугуна и обладает очень хорошей текучестью. Дополнительно применяемый флюс на железооксидной основе необходим для получения плотного металла шва. Надлежащим образом выполненные сварные соединения соответствуют основным свойствам низкопрочного серого чугуна с прочностью от 150 до 250 МПа, включая цвет серого чугуна. Такие сварные соединения, как правило, хорошо механически обрабатываются, за исключением того, что зачастую формируемые фосфиды железа препятствуют перемешиванию расплава сварочного стержня с достаточным количеством основного металла.

A.2.5 FeC-5

Сварочными материалами данного низколегированного типа являются литые стержни из чугуна, применяемые для газокислородной сварки серого чугуна средней прочности. Надлежащим образом выполненные сварные соединения этими стержнями имеют более высокие значения прочности, чем соединения, выполненные сварочными материалами типа FeC-4, и подходят для серых чугунов прочностью от 250 до 300 МПа. Наплавка, как правило, механически обрабатывается лучше, потому что фосфиды железа не образуются даже в неперемешанном металле шва.

A.2.6 FeC-GP1

Сварочными материалами данного низколегированного типа являются литые стержни из чугуна, используемые для газокислородной сварки чугунов с шаровидным графитом и серых чугунов. Надлежащим образом выполненные соединения имеют большую часть графита в наплавленном металле шаровидной формы благодаря приему раскисления металла сварочной ванны Mg и Ce, поступающих в него из присадочного стержня. Наплавка имеет повышенную пластическую деформацию по сравнению с наплавками, выполненными стержнями типов FeC-4 и FeC-5, которая повышается после термообработки. Возможно достижение предела прочности 400 МПа для чугуна с шаровидным графитом.

A.2.7 FeC-GF и FeC-GP2

Сварочными материалами данного типа являются основно-графитные покрытые электроды и самозащитные порошковые проволоки. Стержень электрода и трубка порошковой проволоки изготовлены из нелегированной стали. Сварочные материалы производят наплавленный металл, по составу являющийся чугуном с шаровидным графитом. В зависимости от режима сварки и химического состава тип FeC-GF имеет преимущественно ферритную микроструктуру, а тип FeC-GP2 преимущественно перлитную микроструктуру.

Область применения — сварка чугунов с шаровидным графитом и ковких чугунов, подвергнутых отпуску в нейтральной среде.

A.3 Наплавленный металл, разнородный по составу

A.3.1 Fe-1

Сварочные материалы данного типа сплава применяют в виде покрытых электродов. Они имеют специальное покрытие и подходят для однослойной наплавки корродированной поверхности или исправления поверхностных дефектов чугунных отливок и обладают хорошим сплавлением с основным металлом. Этот тип электродов не подходит в качестве присадочного материала при сварке, т. к. существует риск увеличения твердости металла шва.

Основные покрытые электроды, соответствующие ИСО 2560, проволоки электродные сплошного сечения, отвечающие требованиям ИСО 14341, и порошковые проволоки, соответствующие ИСО 17632, могут быть использованы для сварки ковкого чугуна с ферритной микроструктурой поверхностной зоны. Предпочтение следует отдавать сварочным материалам, производящим наплавленный металл низкой прочности.

A.3.2 St

Сварочными материалами данного типа сплава являются покрытые электроды из нелегированной стали, покрытие которых имеет предельно низкую температуру плавления, проволоки и стержни сплошного сечения или порошковые проволоки. Они, в первую очередь, применяются для ремонта небольших раковин и трещин в отливке чугуна. Наплавленный металл вследствие насыщения углеродом при смешивании с чугуном имеет обыкновение становиться в большинстве случаев мартенситным, и его механическая обработка возможна только шлифованием.

A.3.3 Fe-2

Сварочными материалами данного типа сплава являются покрытые электроды и порошковые проволоки. Стержень электрода и трубка порошковой проволоки изготовлены из нелегированной стали. Покрытие электрода и сердечник порошковой проволоки содержат карбидообразующие элементы. В процессе сварки чугуна микроструктура первого слоя будет являться ферритной с большим количеством карбидов. Так как углерод будет соединяться с карбидообразующими элементами, будет предотвращено увеличение твердости из-за образования мартенсита.

Область применения — наплавка поверхности деталей из серого чугуна, чугуна с шаровидным графитом и ковкого чугуна. Нанесение буферного промежуточного слоя на состаренный чугун обеспечивает хорошее сплавление с основным металлом.

A.3.4 Ni-Cl

Сварочными материалами данного типа сплава являются покрытые электроды, все виды проволок и стержни. Они позволяют наплавлять высоконикелевый сплав, содержащий определенное количество графита. Наплавка в один слой на поверхность чугуна делает ее более податливой и удобной для механической обработки, чем наплавка никелево-железными электродами или стержнями, но менее устойчивой к горячему растрескиванию при высоком содержании фосфора в чугуне.

A.3.5 Ni-Cl-A

Присадочные металлы данного состава в значительной степени взаимозаменяемы с присадочными металлами состава Ni-Cl. В состав Ni-Cl-A входит больше алюминия для улучшения сварочных свойств. Дополнительное количество алюминия также насыщает наплавленный металл, что ведет к уменьшению его пластичности.

A.3.6 NiFe-1

В качестве сварочных материалов данного типа сплава могут быть применены покрытые электроды, электродные проволоки сплошного сечения и порошковые проволоки. Показатели предела прочности наплавленного металла выше, чем у типа Ni-Cl.

Только электродные проволоки сплошного сечения типа NiFe-1 подходят для однопроходной сварки, для создания буферного промежуточного слоя и для многопроходной сварки с существенным разбавлением основного металла.

A.3.7 NiFe-2

В качестве сварочных материалов данного типа сплава применяют покрытые электроды, электродные проволоки сплошного сечения и порошковые проволоки.

Область применения — многопроходная сварка чугунов с шаровидным графитом и ковких чугунов, подвергнутых отпуску.

A.3.8 NiFe-Cl

В качестве сварочных материалов данного типа сплава применяют покрытые электроды. Они позволяют наплавлять железо-никелевый сплав, который более устойчив к растрескиванию при высоком содержании фосфора в чугуне по сравнению с высоконикелевым. Механическая обработка наплавки в один слой может быть затруднена, но многослойные наплавки легко поддаются механической обработке.

A.3.9 NiFeT3-Cl

В качестве сварочных материалов данного типа сплава используют порошковые проволоки для сварки в среде защитных газов или без нее. Они позволяют наплавлять железо-никелевый сплав, который более устойчив к растрескиванию при высоком содержании фосфора в чугуне, чем высоконикелевый. Наплавка в один слой может быть трудно обрабатываемой, но многослойные наплавки поддаются механической обработке.

A.3.10 NiFe-Cl-A

Высокое содержание алюминия в покрытых электродах этого состава делает наплавки более устойчивыми к порообразованию при некотором снижении пластичности по сравнению с составом NiFe-Cl.

A.3.11 NiFeMn-Cl

В качестве сварочных материалов данного типа сплава используют покрытые электроды, электродные проволоки сплошного сечения, проволоки и стержни. Наплавленный металл железо-никель-марганцевого состава достаточно пластичен и обеспечивает более высокий предел прочности, чем наплавленный металл железоникелевого состава. Основной областью применения являются ремонт и сварка соединений из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.

A.3.12 NiCu

В качестве сварочных материалов данного типа сплава используют покрытые электроды. Проволоки и стержни сплошного сечения S Ni 4060 (S NiCu³⁰Mn³Ti) по классификации ИСО 18274 также подходят.

Область применения — наложение заполняющих валиков в многопроходных сварных швах большого сечения деталей из серого чугуна, чугуна с шаровидным графитом или ковкого чугуна, подвергнутого отпуску. При сварке состаренных отливок из чугуна они хорошо сплавляются с основным металлом.

A.3.13 NiCu-A и NiCu-B

В качестве сварочных материалов данного типа сплава используют покрытые электроды, электродные проволоки сплошного сечения и стержни. Используемые надлежащим образом, они отличаются небольшой глубиной проплавления и обеспечивают пластичный и поддающийся механической обработке наплавленный металл.

A.3.14 Z

Присадочные металлы, обозначенные буквой «Z», не соответствуют составу согласно таблицам 2 и 3. Обозначение «C Z» указывает на то, что присадочный металл определенного состава предполагается к использованию для сварки чугуна без обозначения состава присадочного металла. Потребитель такого присадочного материала должен знать, что два присадочных металла с обозначением «C Z» могут значительно отличаться друг от друга по составу и/или по сварочным свойствам.

**Приложение В
(справочное)****Ожидаемые минимальные значения предела прочности и удлинения разнородного наплавленного металла при испытании на статическое растяжение**

Таблица В.1 — Ожидаемые минимальные значения предела прочности и удлинения разнородного наплавленного металла (в состоянии после сварки)

Обозначение	Обозначение сварочного материала	Условный предел текучести $R_{p0,2}$, Н/мм ²	Предел прочности R_m , Н/мм ²	Удлинение A_5 , %
Fe-1	E C Fe-1	a	a	a
St	E C St	a	a	a
Fe-2	E/T C Fe-2	320	440	8
Ni-Cl	E C Ni-Cl	200	250	3
Ni-Cl	S C Ni-Cl	200	250	3
NiCl-A	E C Ni-Cl-A	200	250	3
NiFe-1	E/S/T C NiFe-1	290	420	6
NiFe-2	E/S/T C NiFe-2	290	420	6
NiFe-Cl	E C NiFe-Cl	250	350	6
NiFeT3-Cl	T C NiFeT3-Cl	250	350	12
NiFe-Cl-A	E C NiFe-Cl-A	250	350	4
NiFeMn-Cl	E C NiFeMn-Cl	350	450	10
NiFeMn-Cl	S C NiFeMn-Cl	350	450	15
NiCu	E C NiCu	190	300	15

^a Значения не установлены только для наплавки поверхности (буферные слои).

Приложение ДА
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
национальным стандартам**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ISO 544	IDT	ГОСТ Р ИСО 544—2021 «Материалы сварочные. Технические условия поставки присадочных материалов и флюсов. Тип продукции, размеры, допуски и маркировка»
ISO 2401	IDT	ГОСТ Р ИСО 2401—2023 «Материалы сварочные. Электроды покрытые. Определение эффективности, коэффициента использования и коэффициента наплавки»
ISO 6847	IDT	ГОСТ Р ИСО 6847—2023 «Материалы сварочные. Наплавка металла для химического анализа»
ISO 14175	IDT	ГОСТ Р ИСО 14175—2010 «Материалы сварочные. Газы и газовые смеси для сварки плавлением и родственных процессов»
ISO 80000-1:2009	IDT	*

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта.

Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:

- IDT — идентичные стандарты.

Библиография

- | | | |
|-----|----------------------------|---|
| [1] | ASTM A751 | Standard test methods, Practices, and Terminology for Chemical Analyses of Steel Products |
| [2] | BS 6200-3 | Sampling and analysis of iron, steels and other ferrous metals — Part 3: Methods of analysis |
| [3] | | Handbuch für das Eisenhüttenlaboratorium, VdEh, Düsseldorf |
| [4] | ISO 2560 | Welding consumables — Covered electrodes for manual metal arc welding of non-alloy and fine grain steels — Classification |
| [5] | ISO 14341 | Welding consumables — Wire electrodes and weld deposits for gas shielded metal arc welding of non-alloy and fine grain steels — Classification |
| [6] | ISO 15792-1:2000/Amd: 2011 | Welding consumables — Test methods — Part 1: Test methods for all weld metal test specimens in steel, nickel and nickel alloys |
| [7] | ISO 17632 | Welding consumables — Tubular cored electrodes for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of non-alloy and fine grain steels — Classification |
| [8] | ISO 18274 | Welding consumables — Solid wire electrodes, solid strip electrodes, solid wires and solid rods for fusion welding of nickel and nickel alloys — Classification |

УДК 621.791:006.354

ОКС 25.160.20

Ключевые слова: материалы сварочные, электроды покрытые, проволоки, стержни, проволоки порошковые электродные, сварка плавлением чугуна

Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *О.В. Лазарева*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 13.11.2024. Подписано в печать 04.12.2024. Формат 60×84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,58.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru