

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)  
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ  
32582—  
2025

**ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ ГЛАДКАЯ  
БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РУЛОНАХ  
ДЛЯ УПАКОВКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ**

**Технические условия**

Издание официальное

Москва  
Российский институт стандартизации  
2025

## Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» (Алюминиевая Ассоциация)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 099 «Алюминий»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 28 февраля 2025 г. № 182-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узбекское агентство по техническому регулированию

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 апреля 2025 г. № 302-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32582—2025 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2025 г. с правом досрочного применения

5 ВЗАМЕН ГОСТ 32582—2013

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.*

*В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»*

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2025



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ ГЛАДКАЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РУЛОНАХ  
ДЛЯ УПАКОВКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ****Технические условия**

Plain aluminum foil web for packing of food products for household purposes. Specifications

**Дата введения — 2025—09—01  
с правом досрочного применения****1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на холоднокатаную алюминиевую фольгу бытового назначения в рулонах:

- для упаковки и хранения пищевых продуктов;
- для запекания пищевых продуктов.

Настоящий стандарт не распространяется на холоднокатаную алюминиевую фольгу бытового назначения в рулонах для готовых непродовольственных изделий потребительского назначения.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 166 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 745—2025 Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия

ГОСТ 4784 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки

ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 11069 Алюминий первичный. Марки

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 28798 Головки измерительные пружинные. Общие технические условия

ГОСТ 31870 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии

СТ СЭВ 543—77 Числа. Правила записи и округления

**П р и м е ч а н и е** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации ([www.easc.by](http://www.easc.by)) или по указателям национальных документов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего документа в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Сортамент

3.1 Толщина и ширина алюминиевой фольги бытового назначения в рулонах и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1 — Предельные отклонения по толщине и ширине фольги

В миллиметрах

Толщина	Предельное отклонение по толщине	Ширина	Предельное отклонение по ширине
От 0,007 до 0,011 включ.	±0,001	100—500	±1,0
От 0,012 до 0,015 включ.	+0,001    -0,002	100—500	±1,0
» 0,016 » 0,020 »	±0,002	100—500	±1,0
» 0,025 » 0,035 »	±0,003	100—500	±1,0

Допускается применение алюминиевой фольги бытового назначения в рулонах других размеров.

3.2 Длина алюминиевой фольги бытового назначения в рулонах — от 5 до 150 м. Предельное отклонение по длине ±5 %.

Длину фольги устанавливают по согласованию поставщика с потребителем.

3.3 Алюминиевая фольга бытового назначения в рулонах должна быть намотана на картонные втулки (шпули, гильзы) с внутренним диаметром 25,0; 33,5 или 38,0 мм.

3.4 Длина втулки должна быть равна номинальной ширине фольги. Допускаемые отклонения по длине втулки — ±1,0 мм.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается применять втулки длиной, превышающей номинальную ширину фольги.

Допускается применять втулки других диаметров и из других материалов.

### 4 Технические требования

4.1 Алюминиевую фольгу бытового назначения в рулонах изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Сырьем для производства алюминиевой фольги бытового назначения в рулонах является алюминиевая фольга, изготовленная по ГОСТ 745—2025 (пункт 5.1) (фольга-сырье).

4.2 Все материалы, используемые для изготовления алюминиевой фольги бытового назначения в рулонах по настоящему стандарту, должны быть разрешены национальными органами здравоохранения.

Санитарно-гигиенические показатели безопасности и нормативы веществ, выделяющихся из металлов и сплавов, применяемых для изготовления упаковки (укупорочных средств), установлены в нормативных правовых актах, действующих на территории государств — участников Соглашения.

4.3 Алюминиевая фольга бытового назначения в рулонах в соответствии с требованиями ГОСТ 745 не должна иметь запаха, влияющего на качество упакованных продуктов.

4.4 Алюминиевую фольгу бытового назначения в рулонах изготавливают из алюминиевой фольги в мягким состоянии по ГОСТ 745.

4.5 На поверхности алюминиевой фольги бытового назначения в рулонах в соответствии с требованиями ГОСТ 745 не допускаются посторонние включения и поверхностные загрязнения, складки, надрывы, забоины, следы коррозии и пятна от невыгоревшего прокатного масла.

Допускаются единичные мелкие отверстия, видимые невооруженным глазом против света, при отсутствии их скопления и строчечного расположения.

4.6 Алюминиевая фольга бытового назначения в рулонах должна быть намотана с натяжением, не допускающим смещения отдельных витков и выпадения или перемещения втулки при переворачивании на 90° и 180°.

При намотке фольги на втулку допускается смещение витков в торцах рулона не более 3 мм. Торцы рулона должны быть без забоин, вмятин и загрязнений.

4.7 По всей длине алюминиевой фольги бытового назначения рулон в соответствии с требованиями ГОСТ 745 должен легко разматываться. Кромки фольги должны быть без заусенцев, которые существенно влияют на использование фольги по назначению, и надрывов.

## 5 Правила приемки

5.1 Алюминиевую фольгу бытового назначения в рулонах принимают на конечном этапе производства.

5.2 Подтверждением статуса «годен» является оттиск личного клейма оператора-упаковщика на ярлыке транспортной упаковки. На оттиске личного клейма должны быть указаны:

- номер личного клейма;
- дата производства продукции.

5.3 При возникновении разногласий в оценке качества поверхности и размеров фольги алюминиевой бытового назначения в рулонах для контроля отбирают от 2 % до 5 % рулонов одного размера от поставки, но не менее двух рулонов.

## 6 Методы контроля и испытаний

6.1 Толщина и ширина алюминиевой фольги бытового назначения в рулонах не контролируются предприятием-изготовителем, а гарантируются предприятием-поставщиком фольги-сырья и должны соответствовать требованиям ГОСТ 745.

При возникновении разногласий толщину фольги измеряют измерительной головкой типа ИПМУ по ГОСТ 28798.

Ширину фольги и величину смещения витков в торцах рулона измеряют штангенциркулем по ГОСТ 166 или металлической линейкой по ГОСТ 427.

6.2 Длину фольги в рулоне измеряют автоматически на оборудовании индикатором намотки фольги. Контрольную проверку длины фольги проводят не реже двух раз в месяц металлической линейкой по ГОСТ 427 или рулеткой по ГОСТ 7502.

Качество поверхности алюминиевой фольги бытового назначения в рулонах проверяют визуально без применения увеличительных приборов в процессе перемотки фольги.

6.3 Допускается применять другие средства измерения, обеспечивающие необходимую точность, установленную настоящим стандартом.

При возникновении разногласий контроль проводят средствами измерения, указанными в настоящем стандарте.

6.4 Химический состав, наличие запаха и отверстий, разматываемость алюминиевой фольги бытового назначения в рулонах предприятием-изготовителем не контролируются, а гарантируются предприятием-поставщиком фольги-сырья, и должны соответствовать требованиям ГОСТ 745.

6.5 Результаты измерений округляют по правилам округления, установленным в СТ СЭВ 543.

6.6 Определение содержания веществ, выделяющихся из фольги в модельные среды, проводят методами атомной спектрометрии (атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией; атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанный плазмой; масс-спектрометрии с индуктивно связанный плазмой) по ГОСТ 31870 и другими методами определения алюминия в воде/модельных средах, имеющими нижнюю границу диапазона определяемых содержаний не более 0,5 доли от допустимого коэффициента миграции (ДКМ).

При контроле выделения алюминия из фольги в модельные среды отбор и подготовку пробы осуществляют в соответствии с ГОСТ 745—2025 (приложение Л).

## 7 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

7.1 Каждый рулон алюминиевой фольги бытового назначения в рулонах упаковывают в полипропиленовую пленку с печатью/без печати или пачку/коробку из картона. Пачку/коробку из картона заклеивают kleem.

Все виды материалов, применяющиеся для упаковки алюминиевой фольги бытового назначения в рулонах, должны быть разрешены национальными органами здравоохранения.

## ГОСТ 32582—2025

7.2 Рулоны алюминиевой фольги бытового назначения в рулонах в пленке или пачках/коробках из картона упаковывают в коробки из гофрированного картона, укладывая их таким образом, чтобы исключить свободное перемещение при транспортировании, и оклеивают клейкой полипропиленовой лентой (скотчем).

7.3 На каждой единице потребительской упаковки должны быть указаны:

- товарный знак и/или наименование предприятия-изготовителя;
- наименование продукции;
- наименование страны-изготовителя;
- знак обращения (для фольги, прошедшей оценку соответствия);
- юридический адрес изготовителя и/или продавца;
- основное (или функциональное) предназначение товара или область его применения;
- основные потребительские свойства или характеристики (толщина, ширина, длина фольги);
- срок годности;
- обозначение настоящего стандарта.

7.4 Масса транспортной упаковки с алюминиевой фольгой бытового назначения в рулонах не должна превышать 30,0 кг.

Допускается групповая упаковка рулонов внутри транспортной упаковки с применением полипропиленовой/полиэтиленовой пленки или других материалов, разрешенных национальными органами здравоохранения.

7.5 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

На транспортной упаковке должна быть наклеена этикетка с указанием:

- товарного знака или наименования и/или товарного знака предприятия-изготовителя;
- наименования страны-изготовителя;
- наименования продукции;
- номера упаковщика (Ф.И.О.);
- даты изготовления;
- количества рулонов фольги (потребительских упаковок) в единице транспортной упаковки;
- обозначения настоящего стандарта.

7.6 Алюминиевую фольгу бытового назначения в рулонах транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

7.7 При транспортировании и хранении алюминиевая фольга бытового назначения в рулонах должна быть защищена от механических повреждений, воздействия влаги и активных химических веществ.

7.8 Алюминиевую фольгу бытового назначения в рулонах хранят в крытых вентилируемых помещениях при отсутствии в них активных химических веществ и гигроскопических материалов при температуре не ниже 5 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 %.

Правила хранения алюминиевой фольги — в соответствии с ГОСТ 745—2025 (приложение М).

7.9 При соблюдении указанных условий хранения потребительские свойства фольги при хранении не меняются. Срок годности не ограничен.

---

УДК 669.71-416:006.354

МКС 77.150.10

Ключевые слова: фольга алюминиевая, сортамент фольги, химический состав, разматываемость, рулоны, контроль, правила приемки

---

Редактор З.А. Лиманская  
Технический редактор В.Н. Прусакова  
Корректор Р.А. Ментова  
Компьютерная верстка А.Н. Золотаревой

Сдано в набор 16.04.2025. Подписано в печать 17.04.2025. Формат 60×84 $\frac{1}{4}$ . Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,64.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»  
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)