
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
72293—
2025

**МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ОБЛИЦОВОЧНЫХ КАССЕТ В КОНСТРУКЦИЯХ
НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ**

Общие технические требования

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2025

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 144 «Строительные материалы и изделия»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 сентября 2025 г. № 1051-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2025

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Общие требования	3
5 Требования к материалам металлических облицовочных кассет	3
6 Требования к материалам крепежных изделий и элементов усиления металлических облицовочных кассет	6

**МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЛИЦОВОЧНЫХ КАССЕТ В КОНСТРУКЦИЯХ
НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ****Общие технические требования**

Materials for metal covering cassettes in the constructions of washed facade systems. General technical requirements

Дата введения — 2026—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на материалы, применяемые при изготовлении металлических облицовочных кассет для фасадов зданий и сооружений (фасадных кассет), изготовленных методом гибки (штамповки), на элементы усиления фасадных кассет, на защитные покрытия, наносимые на фасадные кассеты и элементы усиления фасадных кассет с целью обеспечения срока их службы.

Настоящий стандарт устанавливает требования к материалам фасадных кассет, крепежных изделий и элементов усиления фасадных кассет.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 9.301 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования

ГОСТ 9.308 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы ускоренных коррозионных испытаний

ГОСТ 9.311 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных поражений

ГОСТ 9.401 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов

ГОСТ 9.402 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию

ГОСТ 9.410 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы

ГОСТ 598 Листы цинковые общего назначения. Технические условия

ГОСТ 859 Медь. Марки

ГОСТ 1173 Фольга, ленты, листы и плиты медные. Технические условия

ГОСТ 2208 Фольга, ленты, полосы, листы и плиты латунные. Технические условия

ГОСТ 3640 Цинк. Технические условия

ГОСТ 4784 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки

ГОСТ 5582 Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия

ГОСТ 5632 Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки

ГОСТ 14771 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 14776 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 14918 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия

ГОСТ 15527 Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки

ГОСТ 21631 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия

ГОСТ 27037 Материалы лакокрасочные. Метод определения устойчивости к воздействию переменных температур

ГОСТ 30244—94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 34180—2017 Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия

ГОСТ ISO 10684 Изделия крепежные. Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования

СП 28.13330 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии»

СП 522.1325800 «Системы фасадные навесные вентилируемые. Правила проектирования, производства работ и эксплуатации»

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 навесная фасадная система с воздушным зазором; НФС: Система, состоящая из облицовочной конструкции, теплоизоляционного слоя (при необходимости), ветрогидрозащитной мембраны (при необходимости) и защитно-декоративного экрана, а также совокупности технических и технологических решений, определяющих правила и порядок установки этой системы в проектное положение, предназначенная для наружной облицовки и теплоизоляции стен зданий и сооружений различного назначения.

3.2 металлическая облицовочная фасадная кассета: Объемный элемент облицовки из листовых материалов, изготавливаемый методом гибки или штамповки и имеющий по периметру ребра (отбортовки).

3.3 несущая конструкция НФС: Конструкция, предназначенная для крепления облицовки и для передачи всех нагрузок от нее на несущие и ограждающие конструкции здания или сооружения (например, на стены/перекрытия).

Примечания

1 Несущая конструкция состоит из кронштейнов, каркаса и конструкции крепления облицовки.

2 Для обеспечения отхода облицовки от поверхности стен/перекрытий на расстояние большее, чем предусмотрено в типовых решениях НФС, или в случае недостаточной несущей способности стен используются различные вспомогательные конструкции, которые не входят в состав НФС.

3 Различают несущие конструкции НФС по месту крепления: закрепляемые на стены, межэтажные перекрытия/балки; закрепляемые только в зоне межэтажных перекрытий/балок.

3.4 лицевая поверхность: Выступающая (видимая) поверхность металлической облицовочной кассеты.

3.5 крепежные изделия: Изделия, применяемые для крепления металлических облицовочных кассет к НФС.

Примечания

1 Крепежные изделия включают в себя крепежные элементы: аграфы, икли, зацепы, держатели кассет, болты, заклепки, саморезы и т. д. Аграф — скобообразный элемент составной детали, прикрепляемый с помощью анкера (винта) к задней поверхности элемента облицовки. Икля — плоский элемент составной детали, прикрепляемый к отбортовкам и (или) ребрам кассет.

2 Для крепления элементов облицовки, изготавливаемых в форме кассет из тонкостенных материалов, могут быть предусмотрены различные фигурные отверстия (просечки) в облицовке или в элементах несущей конструкции НФС. Примером такого конструктивного решения являются просечки в отбортовке и (или) ребре кассет из металлов.

3.6 элементы усиления металлических облицовочных кассет: Закрепленные с тыльной стороны кассеты компоненты изделия, обеспечивающие его прочность, жесткость и сохранение формы.

3.7 срок службы: Продолжительность нормальной эксплуатации металлических облицовочных кассет с предусмотренным техническим обслуживанием и ремонтными работами (включая капитальный ремонт) до состояния, при котором их дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна.

4 Общие требования

4.1 Металлические облицовочные кассеты должны обладать прочностью и устойчивостью для восприятия нагрузок от собственного веса, знакопеременных ветровых нагрузок, а также от других воздействий, предусмотренных СП 522.1325800. Для этой цели материалы металлических облицовочных кассет должны обладать физико-механическими характеристиками, а также сопротивлением воздействию агрессивных факторов окружающей среды, обеспечивающими работоспособность металлических облицовочных кассет в течение всего срока их службы.

4.2 Определение видов и марок материалов, а также видов антикоррозионных покрытий для производства металлических облицовочных кассет для эксплуатации в различных условиях должно осуществляться разработчиком НФС и/или производителем кассет с учетом требований настоящего стандарта. Техническая документация на металлические облицовочные кассеты включает, как правило, стандарт организации, альбом технических решений, номенклатуры применяемых материалов и изделий, технологические правила устройства, монтажа, эксплуатации и утилизации изделий в различных ситуациях.

4.3 При подготовке технической документации на металлические облицовочные кассеты ее разработчик осуществляет подбор материалов и покрытий, устанавливает срок службы на металлические облицовочные кассеты в различных условиях эксплуатации исходя из требований СП 28.13330, а в случае необходимости — на основе результатов ускоренных климатических испытаний по ГОСТ 9.401, проведенных в аккредитованных лабораториях.

4.4 При подготовке проектной документации на конкретное здание подбор материалов и антикоррозионных покрытий металлических облицовочных кассет для установленного срока службы осуществляется проектировщиком с учетом требований СП 28.13330 в нормальных условиях эксплуатации. Нормальные условия эксплуатации металлических облицовочных кассет должны учитывать температурно-влажностные условия предусматриваемого района строительства здания, степень агрессивности окружающей среды, а также возможность возникновения электрохимической коррозии в местах прямого контакта разнородных металлов.

5 Требования к материалам металлических облицовочных кассет

5.1 Для изготовления металлических облицовочных кассет и элементов их усиления применяется прокат из металлов и сплавов, указанный в таблице 1.

Таблица 1 — Марки проката, применяемые для изготовления металлических облицовочных кассет

Вид проката	Дополнительные характеристики для проката	Марка стали (сплава, проката), алюминия и алюминиевых сплавов	Химический состав	Защитно-декоративное покрытие
Горячекатаный лист из коррозионно-стойкой стали по ГОСТ 5632. Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий жаростойкий и жаропрочный по ГОСТ 5582	Группа 1, класс — аустенитный	12X18H10T, 08X18H10T, 12X18H9	По ГОСТ 5632	Не требуется
	Группа 1, класс — аустенито-ферритный	08X17, 08X22H6T, 12X21H5T		Не требуется
Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий по ГОСТ 14918	Группа: Ц, ЖЦ, ЦА, ЦАМ	02; 03; 220; 250; 280; 320; 350; 390; 420; 450	По ГОСТ 14918	По таблице 2
Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий по ГОСТ 34180	Тип покрытий с лицевой и обратной стороны по ГОСТ 34180—2017 (таблица 1)	02; 03; 220; 250; 280; 320; 350; 390; 420; 450	По ГОСТ 14918	По таблице 2
Листы из алюминия и алюминиевых сплавов по ГОСТ 21631	Состояние: без термической обработки	A5, АД0, АМц, АМцС, АМг2, АМг3, АМг5, АМг6,	По ГОСТ 4784	Анодирование толщиной не менее 20 мкм, порошковая окраска толщиной не менее 40 мкм или покрытие из перечня по ГОСТ 34180—2017 (таблица 1)
Листы из меди по ГОСТ 1173	—	M1, M1p, M2, M2p, M3	По ГОСТ 859	Не требуется
Листы из медно-цинковых сплавов (латуни) по ГОСТ 2208	Простые (двойные) сплавы	Л90, Л85, Л80, Л68, Л63	По ГОСТ 15527	Не требуется
	Свинцовые сплавы	ЛС59-1		
Листы цинковые по ГОСТ 598	—	Ц0, Ц1, Ц2	По ГОСТ 3640	Не требуется
Примечание — Ц — прокат с цинковым покрытием; ЖЦ — прокат с железоцинковым покрытием; ЦА — прокат с цинкалюминиевым покрытием; ЦАМ — прокат с цинкалюмомагниевым покрытием.				

Допускается применять прокат из коррозионно-стойкой, оцинкованной стали, алюминиевых сплавов, меди, латуни и цинка марок, являющихся зарубежными или российскими аналогами марок, указанных в таблице 1.

Допускается применение других металлов, которые по уровню физико-механических характеристик и свойств пожарной опасности не уступают материалам, приведенным в таблице 1.

При применении стального проката толщина листа для изготовления металлической облицовочной кассеты должна быть не менее 0,7 мм.

Допускается производство кассет из стального проката толщиной не менее 0,5 мм методом штамповки при условии формирования на лицевой поверхности ребер жесткости, обеспечивающих сохранение требуемых эксплуатационных характеристик изделий.

При применении проката из алюминиевых сплавов, латуни и меди толщина листа для изготовления металлической облицовочной кассеты должна быть не менее 1,2 мм.

Допускается производство кассет из алюминиевых сплавов, латуни и меди толщиной не менее 0,8 мм методом штамповки при условии формирования на лицевой поверхности ребер жесткости, обеспечивающих сохранение требуемых эксплуатационных характеристик изделий.

5.2 Поверхности металлических облицовочных кассет из тонколистовой низкоуглеродистой стали по ГОСТ 14918 и ГОСТ 34180 должны иметь защитно-декоративное покрытие в соответствии с таблицей 2.

Т а б л и ц а 2 — Защитные покрытия металлических облицовочных кассет

Вид проката	Тип проката	Класс цинкового покрытия	Защитное полимерное покрытие	Степень агрессивности среды
Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий по ГОСТ 34180	Ц <*>	140	Полимерные покрытия с лицевой и обратной сторон по ГОСТ 34180—2017 (таблица 1) (толщина покрытия с лицевой стороны не менее 20 мкм)	Неагрессивная, слабоагрессивная
Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий по ГОСТ 34180	Ц <*>	275	Полимерные покрытия с лицевой и обратной сторон по ГОСТ 34180—2017 (таблица 1) (толщина покрытия с лицевой стороны не менее 40 мкм)	Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная
Тонколистовая оцинкованная сталь с непрерывных линий по ГОСТ 14918	Ц <*>	140	Порошковое покрытие с лицевой стороны не менее 60 мкм по ГОСТ 9.410	Неагрессивная, слабоагрессивная
Тонколистовая оцинкованная сталь с непрерывных линий по ГОСТ 14918	Ц <*>	275	Порошковое покрытие с лицевой стороны не менее 40 мкм по ГОСТ 9.410	Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная
П р и м е ч а н и е — При наличии знака <*> допускается использование типов проката ЖЦ, ЦА, ЦАМ.				

5.3 Допускается применение других видов защитно-декоративных покрытий как зарубежного, так и отечественного производства, документально подтвержденные показатели качества которых не уступают показателям качества материалов, указанных в таблицах 1 и 2.

5.4 Защитное полимерное порошковое покрытие должно выполняться в заводских условиях по ГОСТ 9.410.

5.5 Поверхности изделий перед нанесением антикоррозионных покрытий должны быть подготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.402.

5.6 Нарушенные при монтаже или эксплуатации защитные покрытия металлических облицовочных кассет должны быть восстановлены с использованием технологий и материалов, прошедших проверку в лабораториях (центрах), аккредитованных в национальной системе аккредитации.

5.7 Для определения срока службы защитно-декоративного и лакокрасочного покрытий допускается проведение в аккредитованных лабораториях ускоренных климатических испытаний образцов покрытий, представляющих собой фрагмент реальных конструкций для реальных условий эксплуатации и предполагаемой степени агрессивного воздействия окружающей среды.

5.8 Стойкость применяемых защитных покрытий к комплексному воздействию климатических факторов должна быть подтверждена результатами лабораторных испытаний по ГОСТ 9.401, ГОСТ 9.308, ГОСТ 9.311, к воздействию соляного тумана — по ГОСТ 9.401, переменных температур — по ГОСТ 27037.

5.9 Отнесение материалов металлических облицовочных кассет к негорючим или горючим выполняется в соответствии с ГОСТ 30244—94 (раздел 6, метод I).

6 Требования к материалам крепежных изделий и элементов усиления металлических облицовочных кассет

6.1 Для изготовления крепежных изделий и элементов усиления металлических облицовочных кассет применяется прокат из оцинкованной стали, коррозионно-стойкой стали и алюминиевых сплавов, указанных в таблице 1.

6.2 Для фиксации металлических элементов усиления к металлическим облицовочным кассетам также используются иные соединения (механическое, сварное и т. д.).

6.2.1 Для механического соединения элементов усиления с металлическими облицовочными кассетами применяются болты из коррозионно-стойкой стали или углеродистой стали с покрытием по ГОСТ ISO 10684 диаметром не менее 4,0 мм, а также вытяжные заклепки из коррозионно-стойкой стали или алюминиевых сплавов с наружным диаметром не менее 4,0 мм одного из следующих видов по материалу (тело/стержень):

- алюминиево-магниевый сплав А1Мд3.5/коррозионно-стойкая сталь (А/КС);
- коррозионно-стойкая сталь/коррозионно-стойкая сталь (КС/КС). В металлических облицовочных кассетах из оцинкованной низкоуглеродистой стали применение соединений усиливающих элементов заклепками из алюминиевых сплавов не допускается.

6.2.2 Сварку металлических элементов усиления с металлическими облицовочными кассетами производят по ГОСТ 14771 и ГОСТ 14776 с обязательной антикоррозионной обработкой сварного шва по ГОСТ 9.402.

6.3 Крепление металлических облицовочных кассет к НФС должно осуществляться с использованием крепежных элементов (икли, зацепы, держатели кассет и т. п.) из коррозионно-стойкой стали или алюминиевых сплавов, самонарезающими винтами из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием, коррозионно-стойкой стали или вытяжными заклепками из коррозионно-стойкой стали или из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием.

УДК 691.7:006.354

ОКС 91.100.99

Ключевые слова: металлические облицовочные элементы, фасадные кассеты, общие технические требования, материалы

Редактор *М.В. Митрофанова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Р.А. Ментова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 16.09.2025. Подписано в печать 23.09.2025. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,12.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru