

**ГОСТ 2057—94  
(ИСО 540—81)**

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**

---

**ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ  
МИНЕРАЛЬНОЕ**

**МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАВКОСТИ ЗОЛЫ**

**Издание официальное**

**Б3 8—93/576**

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
М и н с к**

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН МТК 179 "Уголь и продукты его переработки", Всероссийским теплотехническим научно-исследовательским институтом (ВТИ)

ВНЕСЕН Госстандартом Российской Федерации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 16-94 от 21 октября 1994 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгостандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовстандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3 Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный текст ИСО 540-81 "Топливо твердое минеральное. Определение плавкости золы. Высокотемпературный метод с использованием трубчатой печи" и содержит дополнительные требования, отражающие потребности экономики страны

4 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28.12.95 № 651 межгосударственный стандарт ГОСТ 2057-94 (ИСО 540-81) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 2057-82

© ИПК Издательство стандартов, 1996

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Сущность метода . . . . .	2
4 Условия испытания . . . . .	3
5 Аппаратура и материалы . . . . .	4
6 Подготовка образца для испытания . . . . .	7
7 Проведение испытания . . . . .	7
7.1 Прямой визуальный метод . . . . .	7
7.2 Микроскопо-фотографический метод . . . . .	8
8 Точность метода . . . . .	9
9 Протокол испытания . . . . .	10
Приложение А. Получение оксида углерода . . . . .	12

ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ

Методы определения плавкости золы

Solid mineral fuel.

Methods for determination of ash fusibility

Дата введения 1997—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на антрацит, каменные и бурые угли, лигниты, торф, горючие сланцы и продукты их обогащения, а также на брикеты из каменных и бурых углей, лигнитов и торфа и устанавливает прямой визуальный и микроскопо-фотографический методы определения характерных температур плавкости золы.

Дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства, выделены курсивом.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 3226—93 Глины формовочные. Общие технические условия

ГОСТ 4204—77 Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4328—77 Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 5396—77 Торф. Методы отбора проб

ГОСТ 5848—73 Кислота муравьиная. Технические условия

ГОСТ 6034—74 Декстрин. Технические условия

ГОСТ 6613—86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 8050—85 Двуокись углерода газообразная и жидккая. Технические условия

ГОСТ 10274—79 Графит для производства электроугольных изделий. Технические условия

*ГОСТ 10742-71 Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и угольные брикеты. Методы отбора и подготовки проб для испытаний*

*ГОСТ 11022-90 Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности*

*ГОСТ 11036-83 Торф и продукты его переработки. Методы определения влаги*

*ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия*

*ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры*

*ТУ 38-402-62-117-90 Спирт этиловый синтетический. Технические условия*

### 3 СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Испытуемый образец золы нагревают в стандартных условиях, постоянно наблюдая за ним. Температуры, при которых происходят характерные изменения формы, записывают.

Приняты следующие температуры, характерные для изменения формы образца:

температура деформации ( $t_A$ ) — температура, при которой происходят первые признаки оплавления углов или граней испытуемого образца (примечание 1) или наклон вершины пирамиды пирамидального образца;

температура полусферы ( $t_B$ ) — температура, при которой испытуемый образец образует примерно полусферу, т.е. когда высота становится равной половине диаметра основания, определенного визуально;

температура растекания (жидкоплавкого состояния) ( $t_C$ ) — температура, при которой испытуемый образец растекается по подставке, образуя слой, высота которого равна  $\frac{1}{3}$  высоты испытуемого образца при температуре полусферы.

Хотя определение обычно производится в восстановительной (полувосстановительной) среде, дополнительную информацию иногда получают, производя дальнейшее определение в окислительной среде (примечание 2).

#### П р и м е ч а н и я

1 Сжатие или деформация испытуемого образца не принимается во внимание, если вершины граней испытуемого образца остаются острыми.

2 Обычно рекомендуемая восстановительная (полувосстановительная) среда дает более низкие температуры

#### 4 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЯ

##### 4.1 Ф о р м а о б р а з ц а д л я и с п ы т а н и я

Для облегчения наблюдения образец для испытания должен иметь острые грани, которые во время испытания не должны гнуться.

Масса испытуемого образца должна быть такой, чтобы она обеспечивала равномерную температуру внутри испытуемого тела. Следовательно, следует избегать слишком больших размеров.

Приемлемы следующие формы:

а) пирамида, основанием которой является равногольный равносторонний треугольник, а высота в два-три раза больше стороны основания, но не более 19 мм. Для существующих типов печей рекомендуется пирамида высотой 13 мм. Эту форму используют для прямого визуального метода;

б) куб с гранями от 3 до 7 мм;

в) прямой цилиндр высотой от 3 до 9 мм и диаметром от 3 до 9 мм (высота должна быть равна диаметру). Для микроскопо-фотографического метода рекомендуется цилиндр высотой 3 мм.

##### 4.2 Атмосфера испытания

Восстановительная среда (примечание 1) может быть получена введением в печь одной из смесей газов при минимальной линейной скорости потока, обтекающего испытуемый образец, 400 мм/мин, вычисленной при температуре окружающей среды (примечание 2):

(60±5)% оксида углерода с (40±5)% диоксида углерода;

(50±5)% водорода с (50±5)% диоксида углерода.

Восстановительная среда может быть создана подачей в печь только оксида углерода или сжиганием в ней угольных электродов. Количество вводимого газа от 1000 до 2000 см<sup>3</sup>/ч.

Полувосстановительная среда может быть создана подачей в печь смеси оксида и диоксида углерода в соотношении 3:2 или сжиганием в ней лома угольных электродов. При этом газовую среду проверяют испытанием контрольного образца, показатели которого  $t_A$ ,  $t_B$ ,  $t_C$  определены заранее в условиях контролируемой газовой среды. Контрольные образцы готовят из золы с массовой долей оксида железа 15–20% и суммы оксидов кальция, натрия и калия, не превышающей 12%.

Окислительную среду получают с помощью воздуха или диоксида углерода, но скорость потока не является критической.

##### П р и м е ч а н и я

1 Во время использования этих восстановительных сред газы, выходящие из печи, будут содержать частично оксид углерода, поэтому важно обеспечить, чтобы эти газы выводились во внешнюю атмосферу предпочтительно с помощью вытяжного зонта или надежной системы вентиляции, а печь должна иметь хорошее уплотнение, исключающее утечку газа в рабочее помещение. Если в восстановительных газовых

средах используют водород, нужно внимательно следить за тем, чтобы не произошло прыска.

2 Скорость газового потока не является критической при условии, что она является достаточной для того, чтобы предотвратить подсос воздуха в печь. Скорость 400 мм/мин является минимальной, которая была определена экспериментальным путем.

## 5 АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

### 5.1 Печь

Печь, желательно электрическая, которая отвечает следующим условиям:

а) в ней должна достигаться максимальная температура, при которой должны определяться свойства золы (температура 1500°C или выше может потребоваться для многих разновидностей золы);

б) создание в адекватной зоне одинаковой температуры, при которой нагревают образец;

в) должны быть обеспечены средства равномерного нагрева испытуемого образца в пределах 3–7°C/мин;

г) поддержание вокруг испытуемого образца атмосферы в требуемых пределах;

д) должны быть обеспечены средства наблюдения за изменением формы испытуемого образца во время нагрева.

### 5.2 Пирометр

Температуру измеряют с помощью платинородиевой-платиновой термопары с милливольтметром или самопишущим прибором. Точность пирометра следует периодически проверять (примечания 1 и 2 к 5.5). *Погрешность отсчета температуры не более 10°C.*

### 5.3 Форма для подготовки образца для испытания


Для изготовления образцов золы в виде трехгранных пирамид высотой 13 мм, основанием которых служит равносторонний треугольник с длиной стороны от 1/3 до 1/2 высоты, а одна из граней перпендикулярна к основанию, применяют металлическую, не подвергающуюся коррозии, форму, изображенную на рисунке 1.

Для изготовления цилиндрических образцов золы высотой и диаметром 3 мм применяют форму, изображенную на рисунке 2. Толщина средней из трех стальных пластинок должна быть равной 3 мм.

### 5.4 Подставка для образца

Подставку делают из такого материала, чтобы он во время проведения испытаний не деформировался, не поглощал золу и не вступал с ней во взаимодействие.

Рекомендуются подставки из металлокерамического алюминия, тонкозернистого муллита или пластины на огнеупорной основе. Трудности могут возникнуть с отдельными видами золы и только



1 — форма для изготовления образцов золы, 2 — вставка (формующая) пластинка к форме

Рисунок 1 — Форма для изготовления трехгранных образцов золы




Рисунок 2 — Форма для изготовления цилиндрических образцов золы

опыт может показать, какая подставка является наилучшей для использования в данных условиях.

Рекомендуется огнеупорную подставку для установки образцов изготавливать из корундоглиняной массы в металлической форме. Массу готовят из 70 частей корунда и 30 частей огнеупорной глины, смачивают водой и растирают до получения однородной пластичной массы.

Если образец из золы при высоких температурах взаимодействует с корундоглиняной подставкой, применяют пластинки из молибдена (в восстановительной или полу восстановительной среде), платины или чистого магнетита.

*Металлическая форма для изготовления огнеупорной подставки по своим размерам должна обеспечивать свободное размещение подставки с образцами в жаровой трубке печи.*

### 5.5 Оптическое устройство

Устройство, которое позволяет наблюдать за профилем испытуемого образца во время определения. Относительные размеры образца могут быть легко получены с помощью координатной сетки, установленной в оптическом приборе (примечание 1).

#### П р и м е ч а н и я

1 При наибольших размерах пирамидального испытуемого образца может быть использован оптический пирометр. В этом случае можно обойтись без оптического устройства.

2 Точность пирометра может быть легко проверена при наблюдении за точками плавления золота (1063°C), никеля (1452°C) и палладия (1552°C). Необходимо отметить, что никель требует 100%-ной водородной среды. Золото и палладий могут плавиться в той же атмосфере, которую используют для испытания плавкости золы.

*Для микроскопо-фотографического метода применяют:*

*осветитель регулируемый, обеспечивающий необходимую освещенность;*

*устройство оптическое для наблюдения и фотографирования изменения формы образца при нагревании, состоящее из микроскопа с постоянно установленным окуляром и координатной сеткой, бокового матового стекла для наблюдения и присоединения штучера для фотографической камеры. Микроскоп должен проецировать на матовое стекло силуэтное изображение образца золы, находящегося в печи, с увеличением 5×1;*

*фотографическую камеру любого типа.*

### 5.6 Материалы и реактивы

*Ступка агатовая.*

*Шпатель стальной.*

*Пластинки из молибдена, плавленого магнезита, платины.*

*Глина огнеупорная по ГОСТ 3226.*

*Лом угольных электродов по ГОСТ 10274.*

*Электрокорунд зернистостью от № 60 до № 80.*

*Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.*

*Декстрин по ГОСТ 6034, 10%-ный раствор.*

*Спирт этиловый технический по ГОСТ 17299 или синтетический по ТУ 38-402-62-117.*

*Базелин технический.*

*Оксид углерода (способ получения по приложению А).*

*Диоксид углерода по ГОСТ 8050.*

## 6 ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ

Золу готовят по ГОСТ 11022 или ГОСТ 11306, обеспечивая полное сжигание.

Золу массой 1 г измельчают в агатовой ступке до максимального размера частиц менее 76 мкм или до полного прохождения через сито № 010. Увлажняют достаточное количество подготовленной золы водой или, если необходимо, смачивающим раствором, например, декстрином, крахмалом или гуммиарбиком, этиловым спиртом, превращают ее в пасту и прессуют в форме (5.3). Для облегчения выемки образца форма может быть сначала покрыта тонким слоем вазелина.


Оставляют испытуемый образец для просушивания на 1—2 ч, помещают его на подставку (5.4), а затем удаляют органическое вещество медленным нагреванием его в атмосфере воздуха до температуры около 815°C.

**П р и м е ч а н и е** — При необходимости предварительное нагревание образца в атмосфере воздуха может осуществляться в печи, применяемой для испытания.

## 7 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

### 7.1 Прямой визуальный метод

Испытуемый образец (пирамиду) помещают на подставку в печь, предварительно нагретую до температуры 815°C или холодную, и регулируют состав и скорость подачи газа. Повышают температуру при равномерной скорости в диапазоне от 3 до 7°C/мин (примечание) и записывают температуру, при которой происходят характерные изменения формы образца (рисунок 3). С некоторыми разновидностями золы могут встретиться трудности из-за таких явлений, как образование пузырей, деформация, сжатие, разбухание, несмачиваемость подставки или взрыв внутренних пузырьков газа. В таких случаях желательно записывать эти явления и повторять эксперимент, используя различные типы подставок.




1 — первоначальная форма образца, 2 — форма образца при температуре  $t_d$ ,  
3 — форма образца при температуре  $t_g$ , 4 — форма образца при температуре  $t_c$

Рисунок 3 — Изменение формы образца при нагревании

**П р и м е ч а н и е** — Для больших образцов желательна меньшая скорость нагревания; для меньших образцов скорость повышения температуры до  $10^{\circ}\text{C}/\text{мин}$  может быть достаточной.

### 7.2 Микроскопо-фотографический метод

При использовании фотографической камеры на подставке собирают установку, приведенную на рисунке 4.



1 — осветитель, 2 — ламтвометр; 3 — термопара; 4 — образец из золы, 5 — капроновая сетка, 7 — матовое стекло, 8 — линза, 9 — фотографическая камера, 10 — зеркало, 11 — остиар, 12 — подставка, 13 — электропечь, 14 — конденсор

Рисунок 4 — Установка для микроскопо-фотографического метода определения плавкости золы


С помощью светильного устройства и оптической системы регулируют освещение так, чтобы силуэтное изображение образца на матовом стекле было равномерно освещено и находилось в центре поля зрения, причем контуры образца были бы параллельны линиям координатной сетки.

Печь нагревают до  $815^{\circ}\text{C}$  в течение 1 ч и затем вводят газовую смесь. Дальнейший нагрев печи ведут со скоростью от 3 до  $5^{\circ}\text{C}/\text{мин}$ . Спай термопары устанавливают на возможно минимальном расстоянии от образца.

При интенсивной реакции, которая определяется по вспучиванию золы, скорость нагрева печи может быть временно понижена до  $2^{\circ}\text{C}/\text{мин}$ .

При нагревании печи наблюдают за изменением первоначальной формы образца золы.

*Характерные изменения формы образца золы (рисунок 5) фиксируют в виде отдельных фотографических снимков и одновременно записывают значения  $t_A$ ,  $t_B$ ,  $t_C$ .*



*1 — первоначальная форма образца; 2 — форма образца при температуре  $t_A$ ; 3 — форма образца при температуре  $t_B$ ; 4 — форма образца при температуре  $t_C$ .*

*Рисунок 5 — Изменение формы образца золы при нагревании*

*Допускается определять характерные температуры без фотографирования.*

*7.3 Результаты исследования заносят в протокол (журнал) испытаний.*

*7.4 Если при определении плавкости наблюдается всучивание образцов, в протоколе испытаний делается соответствующая запись.*

## 8 ТОЧНОСТЬ МЕТОДА

### 8.1 Сходимость

Расхождение между результатами двух определений, проведенных по 7.1 в различное время, в одной и той же лаборатории тем же оператором с помощью той же аппаратуры на образцах, приготовленных из одной и той же золы, не должны превышать значения, указанного в таблице 1.

*Таблица 1*

Температура стадий плавкости золы	Допускаемое расхождение между полученными результатами, °С	
	в одной лаборатории (сходимость)	в разных лабораториях (воспроизводимость)
Деформации $t_A$	30	По 8.2
Полусфера $t_B$	30	То же
Растекания $t_C$	50	"

### 8.2 Воспроизводимость

Воспроизводимость для определений, выполненных в различных

лабораториях по 7.1, не может быть приведена ввиду отсутствия достоверных данных\*.

8.3 При использовании образцов в форме пирамиды высотой 13 мм для определения по 7.1 и в форме цилиндра высотой 3 мм для определения по 7.2 сходимость и воспроизводимость не должны превышать значений, приведенных в таблице 2.

За результат испытаний принимают среднее арифметическое результатов двух последовательных определений температур, полученных с применением одной и той же атмосферы, которые соответствуют характерным изменениям формы образца, если расхождение между ними не превышает значений, указанных в таблице 2.

Таблица 2

Температура стадий плавкости золы	Допускаемые расхождения, °С			
	в одной лаборатории (сходимость)		в разных лабораториях (воспроизводимость)	
	Прямой визуальный метод	Микроскопо- фотографичес- кий метод	Прямой визуальный метод	Микроскопо- фотографичес- кий метод
Деформации $t_A$	30	20	50	30
Полусфера $t_B$	30	20	50	30
Растекания $t_C$	50	20	70	30

8.4 Если расхождение между результатами двух последовательных определений превышает значения, указанные в таблице 2, проводят третье определение и за результат принимают среднее арифметическое результатов двух наиболее близких определений в пределах допускаемых расхождений.

Если результат третьего определения находится в пределах допускаемых расхождений по отношению к результатам каждого из двух предыдущих определений, то за результат принимают среднее арифметическое результатов трех определений.

## 9 ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания (журнал) должен содержать следующие данные:

- Дату проведения определения.
- Наименование заказчика и его адрес.
- Наименование и характеристики испытуемого образца.
- Использованный метод.

\* Работы, проведенные в Великобритании, рекомендуют следующие данные воспроизводимости:  $t_A = 80^\circ\text{C}$ ;  $t_B = 50^\circ\text{C}$  и  $t_C = 80^\circ\text{C}$ .

- д) Температуры деформации  $t_A$ , полусферы  $t_B$  и растекания  $t_C$ , округленные до 10°C.
- е) Размер и форму испытуемого образца.
- ж) Состав атмосферы.
- з) Материал подставки.
- и) Любые особенности, замеченные во время определения.
- к) Любую работу, не включенную в настоящий стандарт или рассматриваемую как необязательную.

*Протокол (журнал) подписывает оператор, проводивший анализ.*

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(обязательное)

**ПОЛУЧЕНИЕ ОКСИДА УГЛЕРОДА**

**1 МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ**

Колба стеклянная круглодонная, воронка капельная, хладильник со вставной трубкой, склянка для промывания газов и газометр стеклянный по ГОСТ 25336

Кислота серная по ГОСТ 4204


Кислота муравьиная по ГОСТ 5848

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328

Пирогаллов

**2 ПОЛУЧЕНИЕ ОКСИДА УГЛЕРОДА**

Оксид углерода получают на установке, схема которой приведена на рисунке 1A



1 — круглодонная колба, 2 — капельная воронка, 3 — хладильник  
4 — промывная склянка, 5 и 6 — склянки с пароочистителями, 7 — газометр

Рисунок 1A — Установка для получения оксида углерода

В круглодонную колбу наливают концентрированную серную кислоту и нагревают на водяной бане до 60—80°C

В воронку наливают 25%-ный раствор муравьиной кислоты. К подогретой серной кислоте медленно, по каплям, приливают муравьиную кислоту. Температуру серной кислоты постепенно повышают до тех пор, пока не начнется выделение газа (оксид углерода). Скорость выделения газа регулируют скоростью подачи муравьиной кислоты и температурой подогрева.

По окончании выделения газа подогрев прекращают. Образующиеся в процессе реакции пары воды и тиравинной кислоты поступают вместе с оксидом углерода в чалюдильник, конденсируются и возвращаются в реакционную колбу. Оксид углерода для очистки от диоксида углерода и кислорода поступает в промывную склянку с раствором щёточи и склянки с раствором пирогалюта, а затем в газоочиститель.

Для получения газа свободного от примеси воздуха, находящегося в системе, первую порцию газа в количестве, равном 5—10-кратному объему системы, выпускают в атмосферу, сблюдая при этом осторожность ввиду токсичности оксида углерода.

---

УДК 662.1.001.4.006.354

ОКС 73 040

А 19

ОКСТУ 0309

Ключевые слова: твердое топливо, уголь, торф, сланцы, зола, физические испытания, плавкость золы

---

Редактор Р С Федорова  
Технический редактор О Н Власова  
Корректор А С Черноусова  
Компьютерная верстка Е Н Мартемьянова

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95 Сдано в набор 15.02.96 Подписано в печать 23.04.96  
Усл. печ л 0,93 Уч.-изд л 0,87 Тираж 330 экз С3385 Зак. 187

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва,  
Колодезный пер., 14

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип “Московский печатник”  
Москва, Лядин пер., 6