

ОДЕЖДА МЕХОВАЯ И КОМБИНИРОВАННАЯ

Общие технические условия

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 4 от 21 октября 1994 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Кыргызстан	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 февраля 1994 г. № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 8765—93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 8765—80, ГОСТ 9526—74; ГОСТ 11287—76 в части жилетов меховых

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2001 г.

© Издательство стандартов, 1993
© ИПК Издательство стандартов, 2001

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен на территории Российской Федерации в качестве официального издания без разрешения Госстандарт России

ОДЕЖДА МЕХОВАЯ И КОМБИНИРОВАННАЯ

Общие технические условия

ГОСТ
8765—93

Fur and combined clothes. General specifications

МКС 61.020
ОКП 89 2000: 89 2400

Дата введения 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на меховую и комбинированную женскую, мужскую и детскую одежду, изготовленную из меховых шкурок и их частей или в комбинации с другими материалами.

1 Размеры

1.1 Одежда должна изготавляться на типовые фигуры женщин, мужчин, девочек и мальчиков, предусмотренные ГОСТ 17522, ГОСТ 17521, ГОСТ 17916, ГОСТ 17917.

1.2 Размеры и роста изготавляемой одежды указаны в приложении А.

1.3 Предельные отклонения от номинальных значений основных измерений и места измерений изделий должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.




Рисунок 1

Таблица 1

Номер измерения на рисунке 1	Наименование измерения	Предельное отклонение, мм
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа	
2	Ширина спинки между швами втачивания рукавов, краями пройм в самом узком месте	±10
3	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы от края борта до середины спинки	
5	Ширина изделия внизу от края борта до середины спинки	±10
6	Длина рукава от высшей точки оката до низа. В рукаве покроя «реглан» или цельновыкроенном — вдоль середины верхней части или по среднему шву от шва втачивания воротника до низа	
7	Ширина рукава вверху на уровне глубины проймы	±5
8	Ширина рукава внизу во вдвое сложенном виде	
9	Длина воротника вдоль шва втачивания	±10
10	Ширина воротника посередине	±5

Примечания

1 Значения основных и вспомогательных измерений и предельные отклонения от их номинальных значений должны быть указаны в техническом описании модели.

2 В зависимости от особенностей модели места измерений могут быть изменены.

2 Технические требования

2.1 Характеристики

2.1.1 Одежда должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, техническим описанием, утвержденным в установленном порядке, и соответствовать образцам-эталонам по ГОСТ 15.007.

2.1.2 Верх, отделка и меховая подкладка меховой и комбинированной одежды должна изготавливаться из материалов, указанных в таблице 2.

Таблица 2

Наименование материала	Нормативный документ
1 Шкурки белки	ГОСТ 12780
2 Лобики, душки, грудцы, бедерки, репки шкурок белки	ТУ 17-20-05
3 Шкурки беломорской вольерной серки	ТУ 17-20-16
4 Шкурки бобра речного	ГОСТ 28505
5 Шкурки волка	ГОСТ 13692
6 Шкурки мелких грызунов	ГОСТ 17714
7 Шкурки енота	ГОСТ 11355
8 Шкурки жеребка мехового	ТУ 17-20-173
9 Шкурки зайца-беляка	ГОСТ 10596
10 Каракуль чистопородный крашеный	ГОСТ 9296
11 Каракуль чистопородный серый	ГОСТ 3157
12 Каракуль чистопородный цветной	ГОСТ 3595
13 Каракуль чистопородный крашеный в цветные тона	ТУ 17-20-81
14 Каракуль метис	ГОСТ 21481
15 Каракуль и каракуль-каракульча	ГОСТ 10714

Окончание таблицы 2

Наименование материала	Нормативный документ
16 Шкурки козлят	ГОСТ 11111
17 Шкурки колонка и солонгоя	ГОСТ 12581
18 Шкурки кошки домашней	ГОСТ 11597
19 Шкурки кролика	ГОСТ 2974
20 Шкурки крота	ГОСТ 13315
21 Шкурки лисиц красной, сиводушки, крестовки и корсака	ГОСТ 14781
22 Шкурки лисиц серебристо-черной, черно-буровой, платиновой, снежной	ГОСТ 6803
23 Шкурки лисиц серебристо-черной, черно-буровой, платиновой и снежной крашеные	ТУ 17—20—130
24 Шкуры морского зверя меховые (белек, лахтченок, хохлченок, серка, си-варь нерпа)	ГОСТ 11809
25 Шкурки норки	ГОСТ 10322
26 Шкурки нутрии	ГОСТ 12133
27 Овчина меховая	ГОСТ 4661
28 Шкурки ондатры	ГОСТ 11106
29 Опосек меховой	ТУ 17—20—174
30 Шкурки песца	ГОСТ 7179
31 Шкурки рыси	ГОСТ 12056
32 Смушка	ГОСТ 10231
33 Шкурки соболя	ГОСТ 12438
34 Шкурки сурка, тарбагана	ГОСТ 11615
35 Шкурки собак	ГОСТ 2765
36 Шкурки суслика-песчаника	ГОСТ 13220
37 Шкурки телят северного оленя	ГОСТ 11237
38 Шкурки хоря клеточного разведения	ТУ 17—20—105
39 Шкурки хоря	ГОСТ 11806
40 Шкурки ягнят	ГОСТ 21184
41 Яхобаб	ГОСТ 10522
42 Пластины повышенной ширины из частей меховых шкурок, превышающих размеры скорняжного лоскута	ТУ 17—20—157
43 Пластины из частей меховой овчины, превышающих размеры скорняжного лоскута	ТУ 17—20—158
44 Лапы, полулапы от каракуля, мерлушка, смушки, яхобаба, шкурок лисицы, норки, песца, хоря	ТУ 17—20—05
45 Хвосты от шкурок	ТУ 17—20—05
46 Пластины из скорняжного лоскута каракуля, смушки, яхобаба	ГОСТ 12299
47 Пластины меховые на искусственной основе	ТУ 17—20—87
48 Пластины меховые	ГОСТ 12299
49 Воротники, манжеты, отделки меховые	ГОСТ 7069

Примечание — Материалы для верха комбинированной одежды, расшивки, отделки и прикладные материалы должны соответствовать требованиям нормативного документа и указаны в техническом описании модели.

2.1.3 Одежда меховая и комбинированная должна соответствовать по краям, группам мягкости, группам качества, группам серебристости, цвету и окраске, степени чистоты окраски, длине волосяного покрова, виду овчин и виду их обработки требованиям нормативного документа на выделанные меховые шкурки соответствующих видов меха.

2.1.4 Верх меховой и комбинированной одежды, изготовленный из одного вида меха, должен быть подобран по цвету, окраске, высоте, густоте, мягкости, блеску и типу завитков.

Сочетание различных видов меха, окрасок, типов завитков и сортов каракуля должно соответствовать утвержденному образцу-эталону.

2.1.5 Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и направлением волосяного покрова основных деталей и не должны выделяться на общем фоне изделия.

2.1.6 Швы в изделиях должны быть равными, без пропусков, без захвата волоса в шов.

2.1.7 В меховом верхе готовых изделий допускаются:

естественные различия по густоте, высоте, типу завитков и окраске волосяного покрова в зависимости от топографических участков шкурки;

дыры и плешины площадью не более 0,2 см² и единичные ломини длиной не более 1,5 см; нижний воротник — не более чем из четырех частей.

2.1.8 На меховой подкладке готовых изделий допускаются:

дыры и плешины площадью не более 0,3 см², единичные ломини длиной не более 4 см, застриги, битость ости, деформированный волос, изреженное расположение завитков, разнооттеночность, естественный разноцвет и переход по густоте, высоте, типу завитков волосяного покрова в пределах одной шкурки.

2.1.9 В деталях из кожи допускаются:

нижний воротник — не более чем из четырех частей;

пояс — не более чем из трех частей;

подборт — не более чем из трех частей, с расположением швов в поперечном или косом направлении, с минимальной длиной части 6 см;

обтачка низа изделия — не более чем из пяти частей, с минимальной длиной части 6 см;

обтачка низа рукава — не более чем из двух частей.

2.1.10 Готовые изделия должны быть очищены от пыли, концов ниток и подсеченного волоса.

2.1.11 Меховые и комбинированные изделия подразделяют на сорта в зависимости от состояния волосяного покрова в соответствии с требованиями, указанными в таблице 3.

Таблица 3

Наименование шкурок и их частей в изделии	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Хребтики шкурок белки или пластины из них	Первый	Полноволосый с развившейся остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый с недостаточно развитыми остью и пухом
	Третий	Половолосый, низкий. Допускаются незначительные остатки летнего волоса
Черева, бедерки, грудцы, душки шкурок белки или пластины из них	Первый	Полноволосый
	Второй	Менее полноволосый с незначительными остатками летнего волоса
	Третий	Половолосый, с остатками летнего волоса
Лобики шкурок белки или пластины из них	Первый	Полноволосый с развившейся остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый с низкими остью и пухом
Шкурки бобра речного: стриженые с удаленной остью	Первый	Ость блестящая, пух густой
	Второй	Ость блестящая, пух менее густой
	Первый	Густой шелковистый
	Второй	Менее густой, шелковистый
Шкурки волка	Первый	Полноволосый с высокой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый с недостаточно развитыми остью и пухом
Шкурки мелких грызунов: бурундук, крысы водяной, сониопотка, суслика, хомяка	Первый	Полноволосый с ровной частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый с недоразвитыми или поредевшими остью и пухом
Шкурки синота: нестриженые	Первый	Полноволосый, развившийся, с частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый с недостаточно развитыми остью и пухом
	Первый	Плотный, густой с наличием тонкой ости
	Второй	Менее плотный и густой, с наличием резко выраженной ости
стриженые	Первый	Полноволосый, развившийся, с частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый с недостаточно развитыми остью и пухом

Продолжение таблицы 3

Наименование шкурок и их частей в изделии	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Шкурки жеребка мехового: жеребок	Первый	Густой, блестящий, шелковистый; длина волосяного покрова от 0,5 до 1,0 см
	Второй	Недостаточно густой, блестящий; длина волосяного покрова от 1,0 до 1,5 см
	Третий	Недостаточно густой, менее блестящий, без признаков линьки; длина волосяного покрова от 1,5 до 2,0 см
жеребок-уросток	Первый	Малоблестящий, с редким пухом; длина волосяного покрова от 1,0 до 1,5 см
	Второй	Матовый, с редким пухом, длина волосяного покрова от 1,0 до 2,0 см
Шкурки зайца-беляка: некрашеные	Первый	Полноволосый, рослый, с густым белым, кремоватым или слегка синеватым пухом и равномерной высокой шелковистой остью. Допускается незначительное количество резко разбросанных темных остьевых волос
	Второй	Менее полноволосый, с менее густым и высоким белым, желтоватым или синеватым пухом с легкой бурой остью
крашеные	Первый	Полноволосый, рослый, с густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с менее густым и высоким пухом
Каракуль чистопородный крашеный	П	Густой, шелковистый, блестящий Завитки: плотные, упругие полукруглые вальки средние по ширине, длинные и средние по длине.
Каракуль чистопородный крашеный	ПП	Рисунок четкий параллельно-концентрический или параллельно-прямой Густой, шелковистый, блестящий Завитки: плотные, упругие средние по ширине, длинные и средние по длине валька.
	E	Допускается незначительное количество гравок Густой, шелковистый, блестящий Завитки: плотные, упругие, средние по ширине, длинные вальки.
	EA	Допускается незначительное количество гравок Густой, шелковистый, блестящий Завитки: плотные, упругие, широкие, длинные, средние и короткие вальки, переходящие в короткие вальки и бобы с незначительным количеством гравок
	I	Густой, шелковистый, блестящий Завитки: упругие, длинные и средние по длине узкие вальки вперемежку с узкими гравками, переходящие в короткие узкие вальки или гравки
	3	Густой, шелковистый, блестящий Завитки: недостаточно плотные и упругие, средние по ширине и длине вальки, переходящие в короткие вальки и бобы.
	T	Допускается незначительное количество гравок Густой, шелковистый, блестящий Завитки: упругие узкие и средние по ширине, длинные и средние по длине ребристые вальки или гравки, или такие же завитки вперемежку с полукруглыми вальками, переходящие в средние и короткие по длине ребристые вальки и гравки

Продолжение таблицы 3

Наименование шкурок и их частей в изделии	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чистопородный крашеный	ТУ	Густой, шелковистый, блестящий Завитки: ребристые вальки или гришки широкие, длинные, средние и короткие или такие же завитки вперемежку с полукруглыми вальками, переходящие в широкие, средние и короткие по длине гришки и ребристые вальки вперемежку с бобами
	Л	Густой, шелковистый, блестящий несколько пересоршись Завитки: плотные и недостаточно плотные широкие, средние и короткие вальки с незначительным количеством гришок, переходящие в короткие вальки и бобы, или плотные бобы
	С	Густой, шелковистый, блестящий Завитки: плоские, средние по ширине, длинные и средние по длине вальки вперемежку с плоскими гришками, переходящие в короткие плоские завитки
	СТ	Густой шелковистый, блестящий Завитки: плоские, широкие, длинные и средние по длине вальки вперемежку с плоскими гришками
	У	Густой, шелковистый, блестящий Завитки: плотные, упругие разной ширины и длины вальки или такие же, но плоские, вальки, а также гришки, переходящие в средние и короткие по длине вальки, гришки или такие же, но плоские завитки
	ЕЕ	Недостаточно густой, слабошелковистый, слабоблестящий Завитки: недостаточно упругие средние по ширине короткие вальки иногда вперемежку с гришками или бобы, переходящие в кольца
	ИИ	Недостаточно густой, слабошелковистый, слабоблестящий Завитки: недостаточно упругие узкие, короткие вальки иногда вперемежку с гришками, переходящие в кольца или горошок, завитки в основном мелкие
	33	Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий Завитки: недостаточно плотные, упругие, средние по длине и ширине вальки, переходящие в слабозавитые бобы или кольца.
	ТТ	Допускается незначительное количество гришок Густой или недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий Завитки: недостаточно плотные узкие и средние гришки или такие же завитки вперемежку с неполнозавитыми вальками, переходящие в гришки и ласы, или крупные широкие гришки
	ЛЛ	Густой, шелковистый или недостаточно шелковистый, блестящий или недостаточно блестящий, несколько пересоршись Завитки: недостаточно плотные, средние по ширине короткие вальки, переходящие в средние бобы, гришки или кольца, или недостаточно плотные бобы
	ЛЛЛ	Густой, шелковистый или малошелковистый, блестящий или слегка стекловидноблестящий Завитки: широкие несколько придавленные короткие вальки вперемежку с крупными бобами или широкими гришками, переходящие в короткие гришки и придавленные бобы

Продолжение таблицы 3

Наименование шкурок и их частей в изделии	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чистопородный красный	СС	Недостаточно густой, шелковистый, блестящий Завитки: плоские вальки и гравики, переходящие в ласы
	УУ	Недостаточно густой, шелковистый, блестящий Завитки: недостаточно плотные, слабоупругие, разной ширины, средние и короткие по длине вальки или такие же, но плоские завитки, а также гравики или бобы, переходящие в ласы, плоские завитки
	333	Недостаточно густой, малошелковистый слабоблестящий Завитки: слабоупругие или рыхлые средние слабозавитые вальки и бобы, переходящие в кольца
	TTT	Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий Завитки: слабоупругие гравики разных размеров, переходящие в расплетистые гравики, ласы
	ЛБ	Густой или недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий Завитки: рыхлые, широкие, короткие вальки, разных размеров бобы и кольца, переходящие в расплетистые кольца
	CCC	Недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий или стекловидноблестящий Завитки: плоские вальки и гравики, переходящие в ласы
	Д	Грубый матовый Завитки: разной упругости кольца, горошек и штопор, переходящие в мелкие кольца и штопор
	Первый: полукруглая типа жакета первого	Густой, шелковистый, блестящий Завитки: плотные полукруглые средние по ширине, длинные или средние по длине вальки, переходящие в короткие вальки и бобы. Допускается незначительное количество гравиков
	полукруглая типа жакета московского	Густой, шелковистый, блестящий Завитки: плотные средние и короткие вальки, переходящие в короткие вальки и бобы.
	полукруглая типа жакета толстого	Густой, шелковистый, блестящий Завитки: плотные широкие вальки в преобладающем количестве и бобы, переходящие в короткие вальки и бобы. Допускается незначительное количество гравиков
Каракуль чистопородный серый	ребристая	Густой, шелковистый, блестящий Завитки: в преобладающем количестве гравики или ребристые вальки вперемежку с полукруглыми вальками
	плоская	Густой, шелковистый, блестящий Завитки: в преобладающем количестве длинные или средние плоские вальки и гравики разной ширины, переходящие в короткие плоские вальки или гравики, или плоские бобы
	кавказская	Густой, шелковистый, блестящий несколько переросший Завитки: вальки разной ширины и длины, бобы средние или крупные, или несколько придавленные короткие вальки с крупными бобами, а также с непереросшим волосяным покровом с крупными или средними бобами Допускается незначительное количество гравиков

Продолжение таблицы 3

Наименование шкурок и их частей в изделии	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль чистопородный серый	Второй	Густой и недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий Завитки: слабоупругие разных размеров вальки, бобы, гришки, а также упругие крупные и средние кольца. Допускаются ласы.
Каракуль чистопородный цветной окраски сур	Первый: полукруглая ребристая плоская кавказская Второй: полукруглая ребристоплоская	Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур Завитки: плотные, упругие разной длины и ширины вальки в преобладающем количестве с незначительным количеством грилок, переходящие в плотные крупные и средние бобы и гришки. Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур Завитки: плотные разной ширины и длины гришки, а также гришки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур Завитки: плотные вальки разной ширины, переходящие короткие плоские вальки, а также плоские вальки вперемежку с плоскими гришками, переходящие в любые плоские завитки Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур Завитки: недостаточно плотные, несколько переросшие вальки или средние и крупные бобы, переходящие в слабозавитые бобы, а также непереросшие плотные бобы. Недостаточно густой слабошелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур Завитки: недостаточно плотные разной ширины короткие вальки или бобы разного размера, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек или гришки. Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур Завитки: различной ширины и длины плоские вальки и гришки или гришки по всей площади, а также гришки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками. Допускаются ласы.
Каракуль чистопородный цветной других однотонных окрасок и пестрой и каракуль чистопородный крашенный в цветные тона	Первый Второй	Густой, шелковистый, блестящий Завитки: плотные вальки разной длины и ширины вперемежку с гришками, плоские длинные и средние вальки и гришки, плотные крупные и средние бобы, переходящие в бобы, в гришки. Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий Завитки: разной ширины короткие плоские вальки и бобы разных размеров, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек, гришки и ласы; упругие крупные и средние кольца

Продолжение таблицы 3

Наименование шкурок и их частей в изделии	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль-метис черный крашеный	Е	Густой, малошелковистый, стекловидноблестящий или слабостекловидноблестящий Завитки: средние по длине и ширине упругие вальки или такие же вальки в преобладающем количестве вперемежку с грибками, переходящие в короткие вальки, средние бобы и грибки
	ЕЕ	Густой, малошелковистый, стекловидноблестящий или слабостекловидноблестящий Завитки: средние по длине и ширине упругие вальки, переходящие в короткие, средней ширины менее упругие вальки, бобы и грибки
	ЕА	Густой, малошелковистый, стекловидноблестящий или слабостекловидноблестящий Завитки: широкие вальки или плотные бобы с незначительным количеством грибков, переходящие в бобы и грибки
	3	Густой, малошелковистый, слабоблестящий или слабостекловидноблестящий Завитки: средние или короткие по длине и средние по ширине вальки иногда вперемежку с грибками, переходящие в бобы и грибки
	Т	Густой, малошелковистый, стекловидноблестящий Завитки: длинные и средние по длине, широкие и средние по ширине грибки вперемежку с ребристыми полукруглыми вальками и бобами, широкие грибки вперемежку с ребристыми вальками и бобами, переходящие в короткие ребристые вальки и грибки или широкие менее упругие грибки и бобы
	Л	Густой, малошелковистый или слабостекловидноблестящий, несколько переросший Завитки: короткие, широкие недостаточно упругие вальки с незначительным количеством грибков или крупные бобы
	С	Густой, недостаточно шелковистый слабостекловидноблестящий Завитки: длинные и средние по длине, средние по ширине плоские вальки вперемежку с плоскими грибками, переходящие в короткие плоские вальки вперемежку с плоскими грибками. Допускаются ласы общей площадью до 1,5 % площади изделия
	33	Менее густой, малошелковистый, слабостекловидноблестящий Завитки: короткие или средние по длине и средние по ширине, недостаточно упругие вальки, или недостаточно плотные бобы, переходящие в слабые бобы или колыца
	ТТ	Менее густой, грубоватый, слабостекловидноблестящий Завитки: широкие или средние, недостаточно упругие вальки или грибки, переходящие в ласы
	ЛЛ	Недостаточно густой, малошелковистый, слабостекловидноблестящий или стекловидноблестящий, слегка переросший Завитки: недостаточно плотные, средние и крупные бобы, переходящие в колыца
	ЛЛЛ	Густой, стекловидноблестящий, слегка переросший Завитки: широкие, несколько придавленные короткие вальки вперемежку с крупными бобами или широкими грибками, переходящие в придавленные крупные бобы и широкие грибки

Продолжение таблицы 3

Наименование шкурок и их частей в изделии	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Каракуль-метис черный крашеный	СС	Недостаточно густой, малошелковистый, слабостекловидноблестящий Завитки: короткие, плоские вальки иногда вперемежку с плоскими гравками, переходящие в ласы, рисунок недостаточно отчетлив
	333	Недостаточно густой, малошелковистый, слабостекловидноблестящий Завитки: крупные и средние недостаточно плотные или рыхлые слабозавитые бобы, переходящие в кольца
	ЛБ	Недостаточно густой, грубый, слабошелковистый, матовый, слегка переросший Завитки: рыхлые бобы и кольца или рыхлые слабые кольца
	CCC	Недостаточно густой, слабошелковистый, матовый или стекловидноблестящий Завитки: широкие, плоские вальки и гравки, переходящие в расплывчатые плоские вальки и ласы, рисунок не отчетливый
	Д	Недостаточно густой, грубый, матовый Завитки: горошек штопор, кольца
	ЗА	Грубоватый, переросший, стекловидноблестящий или матовый Завитки: крупные и средние рыхлые бобы, переходящие в ласы
	Первый	Густой, малошелковистый, грубоватый, слабостекловидноблестящий или стекловидноблестящий Завитки: упругие или менее упругие разной длины и ширины вальки иногда вперемежку с гравками; гравки или недостаточно упругие плоские вальки, или плотные бобы, переходящие в более плоские вальки, или слабозавитые бобы, или короткие гравки
	Второй	Густой или недостаточно густой, малошелковистый, грубоватый, слабостекловидноблестящий или стекловидноблестящий Завитки: недостаточно упругие разной ширины и длины вальки, бобы или короткие плоские вальки, переходящие в рыхлые бобы, кольца и ласы; плотные крупные и средние кольца по всей площади изделия
	Первый	Узкие, низкие, упругие вальки и узкие гравки вперемежку с отчетливым муаристым рисунком, распространенные не менее чем на 75 % площади изделия
	Второй	Узкие, низкие, упругие вальки и узкие гравки вперемежку с отчетливым муаристым рисунком, распространенные не менее чем на 50 % площади изделия
	Третий	Узкие, низкие, упругие вальки и узкие гравки вперемежку с муаристым рисунком, распространенные менее чем на 50 % площади изделия
Каракуль-каракульча чистопородная и метисная	Первый	Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный не менее чем на 75 % площади изделия
	Второй	Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный не менее чем на 50 % площади изделия
	Третий	Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный менее чем на 50 % площади изделия
Каракульча чистопородная и метисная	Первый	Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный не менее чем на 75 % площади изделия
	Второй	Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный не менее чем на 50 % площади изделия
	Третий	Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный менее чем на 50 % площади изделия

Продолжение таблицы 3

Наименование шкурок и их частей в изделии	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Шкурки колонка: мягковолосые	Первый	Полноволосый, шелковистый, блестящий, с высокой частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, шелковистый, блестящий, с недостаточно развитившимся остью и пухом
	Третий	Половолосый, с низкими остью и пухом
	Первый	Полноволосый, грубошерстистый, блестящий, с частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, грубошерстистый, с недостаточно развитившимся остью и пухом
	Третий	Половолосый, грубый с низкими остью и пухом
	Первый	Полноволосый, с блестящей частой остью и густым пухом
	Второй	Половолосый, с недостаточно развитившимся низкими остью и пухом
	Первый	Полноволосый, с блестящей частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развитившимся остью и редким пухом
Шкурки кошки домашней	Третий	Половолосый с низкой остью и редким пухом
	Первый	Полноволосый с развитившимся остью и пухом
	Второй	Менее полноволосый с недоразвитием остью и пухом
	Первый	Половолосый с низкими остью и пухом
	Второй	С частой остью и густым пухом
	Первый	С менее частой остью и редким пухом
	Второй	С шелковистым ровным густым пухом
	Первый	С шелковистым менее густым пухом
	Второй	
	Первый	
Шкурки кролика: нестриженые	Второй	
	Первый	
	Второй	
	Первый	
	Второй	
	Первый	
	Второй	
	Первый	
	Второй	
	Первый	
Шкурки лисиц красной, сиво-душки, крестовки и корсака: нестриженые	Второй	
	Первый	
	Второй	
	Первый	
	Второй	
	Первый	
	Второй	
	Первый	
	Второй	
	Первый	
Шкурки лисиц серебристо-черной, черно-бурых, платиновой и снежной	Второй	
	Первый	
	Второй	
	Первый	
	Второй	
	Первый	
	Второй	
	Первый	
	Второй	
	Первый	
Шкурки морского зверя меховые (белек)	Первый	Густой, шелковистый, блестящий мягкий
	Второй	Менее густой, матовый, состоящий из ости и пуха с подрастающим вторичным волосом
Шкурки норки	Первый	Полноволосый, развитившийся, блестящий с густыми остью и пухом
	Второй	Менее полноволосый, блестящий с недоразвитием остью и пухом

Продолжение таблицы 3

Наименование шкурок и их частей в изделии	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Шкурки нутрии: нестриженые стриженые с удаленной остью	Первый Первый Второй Первый Второй	Полноволосый, с блестящей остью, густым пухом Густой, с блестящей частой остью и густым пухом Менее густой, с поредевшими остью и пухом Пух густой, шелковистый Пух менее густой и шелковистый
Овчина меховая	Первый Второй	Густой Менее густой
Шкурки ондатры: нестриженые стриженые с удаленной остью	Первый Второй Первый Второй	Полноволосый, с высокой блестящей упругой частой остью и густым пухом Менее полноволосый и блестящий, недостаточно развитившийся или рослый, слегка поредевший Полноволосый, с шелковистым, ровным густым пухом Менее полноволосый с незначительно поредевшим пухом
Опек меховой	Первый Второй Третий	Густой, муаристый и гладкий блестящий, длина волосяного покрова до 1,0 см Густой, муаристый и гладкий, блестящий, длина волосяного покрова свыше 1,0 до 2,0 см Густой, гладкий, блестящий или матовый. Длина волосяного покрова св. 2,0 до 2,5 см
Шкурки песца голубого	Первый Второй	Полноволосый, с развившимся направляющим и оставшимся волосом и густым пухом Менее полноволосый, с недостаточно развитившимся направляющим, оставшим и пуховым волосом
Шкурки рыси	Первый Второй Третий	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом Менее полноволосый, с недостаточно развитившимся остью и пухом Половолосый, с низкими остью и пухом
Смушка	Первый Второй Третий	Слабоблестящий или слегка стекловидноблестящий Вальки разной длины и ширины, переходящие в бобы разной величины; бобы крупные или средние, переходящие в слабозавитые бобы или упругие кольца; плоские вальки разной длины и ширины; вальки вперемежку с грибками разной длины и ширины На изделиях из смушки серых окрасок допускаются: недостаточно плотные крупные или средние бобы, переходящие в слабозавитые бобы или упругие кольца; упругие крупные или средние кольца Слабоблестящий или стекловидноблестящий Недостаточно плотные крупные и средние бобы, переходящие в слабозавитые бобы, упругие крупные или средние кольца; разной длины и ширины плоские вальки, переходящие в ласы; грибки; упругие крупные или средние кольца На изделиях из смушки серых окрасок допускаются крупные и средние кольца, а также упругие мелкие кольца и горошек Стекловидноблестящий или матовый. Слабозавитые бобы разной величины, а также упругие мелкие кольца, горошек, штопор, волнистый волосяной покров, переходящий в прямой волос

Продолжение таблицы 3

Наименование шкурок и их частей в изделии	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Шкурки соболя	Первый	Полноволосый, с высокой блестящей частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развитыми остью и пухом
Шкурки собак: нестриженые	Первый	Рослый или средней высоты с частой остью и густым пухом
	Второй	Низкий, не вполне отросший, густой с частой, но короткой остью, густым, но низким пухом или грубый длинный
стриженые	Первый	Густой, плотный по всей площади
Шкурки сурка, тарбагана	Первый	Полноволосый, с ровной частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, недоразвитый
Шкурки суслика-песчаника	Первый	Густой, ровный
	Второй	Редковатый, низкий
Шкурки телят северного оленя (неблюя)	Первый	Плотный, ровный, с длиной ости до 2,5 см
	Второй	Плотный, ровный, с длиной ости выше 2,5 см или низкий, с наличием невылиннявшегося утробного волоса до 25 % площади изделия
Шкурки хоря	Первый	Полноволосый с высокой частой блестящей остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недоразвитыми остью и пухом
Шкурки ягнят: муаре	Первый	Низкий, прилегающий, блестящий с муаристым рисунком не менее чем на 50 % площади изделия
	Второй	Низкий, прилегающий, блестящий с муаристым рисунком менее чем на 50 % площади изделия
клям	Первый	Низкий, состоящий из вальков и гравок вперемежку с муаристым рисунком не менее чем на 50 % площади изделия
	Второй	Низкий, состоящий из вальков и гравок вперемежку с муаристым рисунком менее чем на 50 % площади изделия
Мерлушка: нестриженая	Отборный	Мягкий или грубоватый, блестящий и стекловидно-блестящий
	Крупнозавитковый	Завитки: плотные, вальковатые, переходящие в плотные бобистые
	первый	Мягкий или грубоватый блестящий или стекловидно-блестящий
Крупнозавитковый	второй	Завитки: крупные, слабые, вальковатые или крупные и средние непереросшие бобистые; или крупные и средние плотные кольчатые завитки
	первый	Мягкий или грубоватый, слабоблестящий или матовый
Мелкозавитковый	второй	Завитки: слабозавитые, расплетистые бобистые или крупные и средние кольчатые, переходящие в завитки неопределенной формы
	первый	Мягкий или грубоватый, низкий, слабоблестящий
		Завитки: мелкие плотные кольчатые и горошкообразные или слабые бобистые

Продолжение таблицы 3

Наименование шкурок и их частей в изделии	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Мерлушка нестриженая	Мелкозавитковый второй	Мягкий или грубоватый слабоблестящий или матовый. Завитки: средние и мелкие рыхлые кольчатые, штопорообразные или горошковидные
	Гладкий первый	Грубоватый, стекловидноблестящий
	Гладкий второй	Завитки: крупные, высокие, ласовидные, переходящие в прямой волос
	Меховой	Грубоватый, матовый, гладкий или слегка муаристый
	Первый	Переросший с длиной волоса более 4 см. Расплетистые или крупные кольчатые завитки или гладкий волос
	Второй	Завитки различной формы, муаристый или волнистый рисунок не менее чем на 25 % площади изделия
	Первый	Завитки различной формы, муаристый или волнистый рисунок менее чем на 25 % площади изделия или гладкий волосяной покров по всей площади изделия
	Второй	Мягкий, густой, однородный, непереросший или с густым пухом и частой остью или густой с кольчатыми, а также горошковидными завитками или с муаристым рисунком не менее чем на 50 % площади изделия
Лямка: нестриженая	Первый	Недостаточно мягкий, менее густой и менее однородный или с менее густым пухом и редкой прямой остью или со слабыми кольчатыми и горошковидными завитками, или с муаристым рисунком менее чем на 50 % площади изделия
	Второй	Мягкий, густой, однородный
	Первый	Допускается небольшое количество остьевых волос
	Второй	Редкий, неоднородный, с наличием значительного количества ости
Трясок и сак-сак: нестриженый	Первый	Густой, упругий, шелковистый, состоящий из штопорообразных косичек или рыхлых кольцевых завитков
	Второй	Менее густой, расплетистый, менее упругий
	Первый	Густой, прямой и расплетистый
Яхобаб	Второй	Менее густой
	Первый	Рыхлые средние или короткие вальки, переходящие в бобы; крупные и средние бобы, переходящие в кольца
	Второй	Рыхлые крупные и средние бобы, переходящие в кольца; крупные и средние кольца по всей площади изделия
Пластины меховые на искусственной основе	Третий	Мелкие кольца, горошок, штопор, расплетистые завитки других форм
	Первый	Густой
Лапы и полулапы от: каракуля	Второй	Менее густой
	Первый	Шелковистый блестящий с плотными завитками разной формы или низким муаристым рисунком
	Второй	Менее шелковистый и менее блестящий, с рыхлыми крупными завитками или волнистый приподнятый
	Третий	Матовый, гладкий, приподнятый
	Первый	Блестящий, низкий, гладкий или волнистый
	Второй	Менее блестящий, приподнятый, слегка переросший, гладкий или волнистый
смушки	Третий	Матовый, переросший, рыхлый

Окончание таблицы 3

Наименование шкурок и их частей в изделии	Сорт	Характеристика волоссяного покрова
Лапы и полулапы от: яхобаба	Первый	Низкий, гладкий или волнистый
	Второй	Приподнятый, слегка переросший, гладкий или волнистый
мерлушки	Первый	Низкий, гладкий или волнистый
	Второй	Переросший, гладкий или волнистый
Хвосты от шкурок куницы, лисицы, норки, песца и соболя	Первый	Полноволосый, высокий, густой
	Второй	Менее полноволосый, менее высокий и густой
Пластины из скорняжного лоскута каракуля, смушки, яхобаба	Первый	Блестящий с завитками различной формы и муаристости
	Второй	Менее блестящий, матовый с завитками различной формы
Части каракуля, превышающие размеры скорняжного лоскута, и пластины из них	Первый	Блестящий или стекловидноблестящий
	Второй	Завитки: вальки, бобы, гравики, колыца
	Третий	Слабоблестящий или слабостекловидноблестящий Завитки: бобы, вальки, гравики, горошек, ласы Матовый или стекловидноблестящий, грубый Завитки любых типов
П р и м е ч а н и я		
1 Изделия из каракуля-каракульчи и каракульчи метисных, в отличие от чистопородных, характеризуются стекловидноблестящим и грубоватым волоссяным покровом.		
2 Изделия, изготовленные из шкурок и частей шкурок, не включенных в табл. 3, на сорта не подразделяют.		
3 Одежду из частей шкурок, превышающих размеры скорняжного лоскута, подразделяют на сорта в соответствии с требованиями таблицы 3.		
4 Изделия комбинированные с кожей или другими материалами, а также с расшивкой и изделия на меховой подкладке сортируют по меховому верху.		
5 В изделиях с сочетанием различных видов меха или сортов каракуля сорт определяют отдельно по каждому виду меха или сорту каракуля.		

2.1.12 Меховые и комбинированные изделия подразделяют по порокам на группы в соответствии с требованиями, указанными в таблице 4.

Таблица 4

Наименование шкурок и их частей в изделии	Наименование порока волоссяного покрова	Группа		
		Первая	Вторая	Третья
Хребтики шкурок белки	Швы, общей длиной кратные длине хребтика Битость ости, общей площадью к площади изделия, %	До 0,5 включ.	Св. 0,5 до 0,75 включ.	Св. 0,75 до 1,0 включ.
Черева шкурок белки	Швы, общей длиной кратные длине черева	До 0,5 включ.	Св. 0,5 до 1,0 включ.	Св. 1,0 до 2,0 включ.
Шкурки бобра речного стрижевые и с удаленной остью	Швы, общей длиной кратные длине детали	До 0,25 включ.	Св. 0,25 до 0,75 включ.	Св. 0,75 до 2,0 включ.
Шкурки волка	Швы, общей длиной кратные длине детали Битость ости, общей площадью к площади изделия, %	До 0,25 включ.	Св. 0,25 до 0,75 включ.	Св. 0,75 до 2,0 включ.
		До 0,5 включ.	Св. 0,5 до 5,0 включ.	Св. 5,0 до 20,0 включ.

Продолжение таблицы 4

Наименование шкурок и их частей в изделии	Наименование порока волосяного покрова	Группа		
		Первая	Вторая	Третья
Шкурки мелких грызунов: бурундука, крысы водяной, сони-полочка, суслика, хомяка; шкурки крота	Швы, общей длиной кратные длине шкурки Участки с невылиннявшим волосом общей площадью к площади изделия, % Вихры на шкурке, шт.	До 0,5 включ. До 10,0 включ. 1—2	Св. 0,5 до 1,0 включ. Св. 10,0 до 15,0 включ. 3—4	Св. 1,0 до 2,0 включ. Св. 15,0 до 25,0 включ. 5
Шкурки енота	Деформированный волос, битость ости, общей площадью к площади изделия, %	До 5,0 включ.	Св. 5,0 до 10,0 включ.	Св. 10,0 до 20,0 включ.
Жеребок-склизок, жеребок, жеребок-уросток	Швы, общей длиной кратные длине детали	До 0,25 включ.	Св. 0,25 до 0,75 включ.	Св. 0,75 до 2,0 включ.
Шкурки зайца-белки	Битость ости общей площадью к площади изделия, %	До 1,0 включ.	Св. 1,0 до 7,0 включ.	Св. 7,0 до 15,0 включ.
Шкурки колонка и солонгоя крашеные	Швы, общей длиной кратные длине шкурки Деформированный волос, общей площадью к площади изделия, %	До 0,25 включ. Не допускается	Св. 0,25 до 0,5 включ. До 10,0 включ.	Св. 0,5 до 1,0 включ. Св. 10,0 до 50,0 включ.
Шкурки кошки домашней	Битость ости, общей площадью к площади изделия, %	Не допускается	До 3,0 включ.	Св. 3,0 до 10,0 включ.
Шкурки кролика: нестриженые стриженые	Битость ости, общей площадью к площади изделия, % Швы, общей длиной кратные длине шкурки Деформированный волос, общей площадью к площади изделия, %	До 3,0 включ. До 0,5 включ. До 3,0 включ.	Св. 3,0 до 10,0 включ. Св. 0,5 до 1,5 включ. Св. 3,0 до 10,0 включ.	Св. 10,0 до 15,0 включ. Св. 1,5 до 2,0 включ. Св. 10,0 до 15,0 включ.
Шкурки лисиц красной, крестовки, сиводушки и корсака: нестриженые стриженые	Битость ости, общей площадью к площади изделия, % Швы, общей длиной кратные длине детали	До 0,5 включ. До 0,5 включ.	Св. 0,5 до 3,0 включ. Св. 0,5 до 1,0 включ.	Св. 3,0 до 5,0 включ. Св. 1,0 до 2,0 включ.
Шкурки лисиц серебристо-черной, черно-буровой, платиновой, снежной	Битость ости, общей площадью к площади изделия, %	До 0,5 включ.	Св. 0,5 до 3,0 включ.	Св. 3,0 до 5,0 включ.
Шкурки норки	Швы, общей длиной кратные длине шкурки Битость ости, общей площадью к площади изделия, % Четко выраженная закрученность вершин кроющих волос, общей площадью к площади изделия, %	До 0,1 включ. Не допускается До 10,0 включ.	Св. 0,1 до 0,25 включ. До 3,0 включ. Св. 10,0 до 20,0 включ.	Св. 0,25 до 0,5 включ. Св. 3,0 до 6,0 включ. Св. 20,0 до 50,0 включ.
Шкурки морзверя и вольверной серки	Швы, общей длиной кратные длине детали Деформированный волос, общей площадью к площади изделия, %	До 0,25 включ. До 5,0 включ.	Св. 0,25 до 0,5 включ. Св. 5,0 до 10,0 включ.	Св. 0,5 до 1,0 включ. Св. 10,0 до 30,0 включ.

Окончание таблицы 4

Наименование шкурок и их частей в изделии	Наименование порока волосяного покрова	Группа		
		Первая	Вторая	Третья
Шкурки нутрии: нестриженые, стриженые и с удаленной остью	Битость ости, общей площадью к площади изделия, % Швы, общей длиной кратные длине шкурки	До 1,0 включ. До 0,25 включ.	Св. 1,0 до 3,0 включ. Св. 0,25 до 0,5 включ.	Св. 3,0 до 10,0 включ. Св. 0,5 до 1,0 включ.
Овчина меховая, мех на искусственной основе	Швы или застриги, общей длиной кратные длине детали	До 0,25 включ.	Св. 0,25 до 0,75 включ.	Св. 0,75 до 2,0 включ.
Лямка	Швы, общей длиной кратные длине детали	До 1,0 включ.	Св. 1,0 до 2,0 включ.	Св. 2,0 до 3,0 включ.
Шкурки ондатры: нестриженые, стриженые с удаленной остью	Битость ости, общей площадью к площади изделия, % Швы, общей длиной кратные длине шкурки	Не допускается До 0,5 включ.	До 3,0 включ. Св. 0,5 до 1,0 включ.	Св. 3,0 до 10,0 включ. Св. 1,0 до 2,0 включ.
Опоек меховой	Швы, общей длиной кратные длине детали	До 0,25 включ.	Св. 0,25 до 0,75 включ.	Св. 0,75 до 2,0 включ.
Шкурки песца	Битость ости, общей площадью к площади изделия, %	До 0,5 включ.	Св. 0,5 до 3,0 включ.	Св. 3,0 до 5,0 включ.
Шкурки соболя	Деформированный волос, битость ости, общей площадью к площади изделия, %	Не допускается	До 5,0 включ.	Св. 5,0 до 25,0 включ.
Шкурки собак стриженые	Швы, общей длиной кратные длине детали	До 0,25 включ.	Св. 0,25 до 0,75 включ.	Св. 0,75 до 2,0 включ.
Шкурки сурка, тарбагана, сурка пещаника	Швы, общей длиной кратные длине шкурки Вихры на шкурке, шт.	До 0,5 включ. 1—2 3	Св. 0,5 до 1,0 включ. 4—5	Св. 1,0 до 2,0 включ.
Шкурки телят северного оленя (неблю)	Швы, общей длиной кратные длине детали	До 0,25 включ.	Св. 0,25 до 0,75 включ.	Св. 0,75 до 2,0 включ.
Шкурки хоря	Битость ости, деформированный волос, общей площадью к площади изделия, %	Не допускается	До 3,0 включ.	Св. 3,0 до 10,0 включ.
Каракуль чистопородный цветной некрашеный и каракуль чистопородный крашеный в цветные тона	Изреженное расположение завитков Деформация завитков общей площадью к площади изделия, %	Не допускается До 1,0 включ.	Не допускается Св. 1,0 до 6,0 включ.	Не допускается Св. 6,0 до 12,0 включ.
Каракуль чистопородный серый некрашеный	Изреженное расположение завитков	Не допускается	Не допускается	Допускается
Каракуль чистопородный крашеный	Деформация завитков, общей площадью к площади изделия, %	До 3,0 включ.	Св. 3,0 до 10,0 включ.	Св. 10,0 до 20,0 включ.
Примечания				
1 Битость ости, деформированный волос, вихры, изреженное расположение и деформация завитков на закрытых деталях и на нижних деталях воротника, манжеты хлястика, клапана не учитывают.				
2 Швы, соединяющие детали, шкурки, части шкурок, швы от удаления пашин, лап и ушей, швы конструктивные и образующиеся при изготовлении изделий сложными методами раскроя, а также швы, незаметные со стороны волосяного покрова, пороком не считаются.				
3 Изделия из шкурок и их частей, не включенные в таблицу 4, по группам не подразделяют.				

2.1.13 Изделия из шкурок, не предусмотренных стандартом, подразделяют по сортам и группам в соответствии с нормативно-технической документацией на шкурки.

2.2 Маркировка и упаковка

2.2.1 Маркировка и упаковка — по ГОСТ 19878 со следующим дополнением: цифровые и буквенные обозначения характеристик качества по сортам, группам пороков, видам овчин и видам их обработки, кряжам, группам мягкости, группам качества, цвету или окраске и степени чистоты окраски, группам серебристости, длине волосяного покрова должны быть нанесены в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на меховые выделанные шкурки, из которых изготовлены изделия.

2.2.2 При маркировке изделий из частей, превышающих размеры скорняжного лоскутка, в реквизите «группа пороков» должно быть проставлено буквенное обозначение — К.

3 Приемка

3.1 Одежду принимают партиями. Партией считают любое количество изделий одного вида, сопровождаемое одним документом.

3.2 Приемку изделий по качеству проводят методом сплошного контроля. Основные линейные измерения допускается проводить методом сплошного или выборочного контроля.

4 Методы контроля

4.1 Готовые изделия осматривают на манекене или на столе.

4.2 Контроль линейных измерений одежды и измерение пороков на изделиях производят металлической рулеткой или линейкой с ценой деления 1 мм без учета длины волоса.

5 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 19878.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)РАЗМЕРЫ МЕХОВОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ ОДЕЖДЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗНАЧЕНИЙ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ
ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН, МУЖЧИН, ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ

Таблица А.1 — Размеры женского пальто и полу пальто

см

Размерный признак	Значение размерного признака								
	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Обхват груди	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Обхват бедер	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Рост	146	146	146						
	152	152	152	152	152	152			
	158	158	158	158	158	158	158	158	158
	164	164	164	164	164	164	164	164	164
	170	170	170	170	170	170	170	170	170
				176	176				

Таблица А.2 — Размеры женского жакета и женской куртки

см

Размерный признак	Значение размерного признака								
	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Обхват груди	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Обхват бедер	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Рост	146	146	146						
				152	152				
	158	158	158			158	158	158	158
					164	164	164	164	164
	170	170	170			170	170	170	170
				176	176				

ГОСТ 8765—93

Таблица А.3 — Размеры мужской одежды

Размерный признак	см								
	Значение размерного признака								
Обхват груди	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Обхват бедер	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Рост	158	158	158	158	158				
	164	164	164	164	164	164	164	164	164
	170	170	170	170	170	170	170	170	170
	176	176	176	176	176	176	176	176	176
	182	182	182	182	182	182	182	182	182
	188	188	188	188	188	188	188	188	188

Таблица А.4 — Размеры одежды для девочек

Возрастная группа	Размерный признак	см										
		Значение размерного признака										
		Обхват груди	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84
	Обхват талии	—	—	51	54	57	60	63	66	69	72	75
Ясельная и дошкольная	Рост	80		86		110						
Младшая школьная	Рост				122	128	134	134	140	140	146	152
					128	134	140	140	146			
Старшая школьная	Рост									152	158	158
										158	164	164

Таблица А.5 — Размеры одежды для мальчиков

см

Возрастная группа	Размерный признак	Значение размерного признака									
		Обхват груди	48	52	56	60	64	68	72	76	80
		Обхват талии	—	—	51	54	57	60	63	66	72
Ясельная и дошкольная	Рост	80		86		110					
Младшая школьная	Рост				122	128	128	134			
					134	140	146				
Старшая школьная	Рост							152	152	158	164
								158		158	170

Примечания

1 Размерные признаки женской типовой фигуры 96—104—158 предусмотрены для проектирования женской одежды размеров 88—104 по обхвату груди, 146—176 по росту; размерные признаки 112—120—164 — для размеров 108—120 по обхвату груди, 152—170 по росту.

2 Размерные признаки мужской типовой фигуры 100—88—170 предусмотрены для проектирования мужской одежды размеров 88—104 по обхвату груди, 158—188 по росту; размерные признаки 112—100—176 — для размеров 108—120 по обхвату груди, 164—188 по росту.

3 Размерные признаки типовой фигуры девочек и мальчиков, обведенные рамкой, предусмотрены для проектирования одежды для девочек и мальчиков соответственно ясельной, дошкольной, младшей школьной и старшей школьной групп.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15.007-88	2.1.1	ГОСТ 12438-66	2.1.2
ГОСТ 2765-73	2.1.2	ГОСТ 12581-67	2.1.2
ГОСТ 2974-75	2.1.2	ГОСТ 12780-67	2.1.2
ГОСТ 3157-69	2.1.2	ГОСТ 13220-67	2.1.2
ГОСТ 3595-74	2.1.2	ГОСТ 13315-88	2.1.2
ГОСТ 4661-76	2.1.2	ГОСТ 13692-68	2.1.2
ГОСТ 6803-72	2.1.2	ГОСТ 14781-69	2.1.2
ГОСТ 7069-74	2.1.2	ГОСТ 17521-72	1.1
ГОСТ 7179-70	2.1.2	ГОСТ 17522-72	1.1
ГОСТ 9296-74	2.1.2	ГОСТ 17714-72	2.1.2
ГОСТ 10231-77	2.1.2	ГОСТ 17916-86	1.1
ГОСТ 10322-71	2.1.2	ГОСТ 17917-86	1.1
ГОСТ 10522-73	2.1.2	ГОСТ 19878-74	2.2.1; разд. 5
ГОСТ 10596-77	2.1.2	ГОСТ 21184-75	2.1.2
ГОСТ 10714-73	2.1.2	ГОСТ 21481-76	2.1.2
ГОСТ 11106-74	2.1.2	ГОСТ 28505-90	2.1.2
ГОСТ 11111-81	2.1.2	ТУ 17-20-05-86	2.1.2
ГОСТ 11237-65	2.1.2	ТУ 17-20-16-84	2.1.2
ГОСТ 11355-82	2.1.2	ТУ 17-20-81-86	2.1.2
ГОСТ 11597-77	2.1.2	ТУ 17-20-87-80	2.1.2
ГОСТ 11615-77	2.1.2	ТУ 17-20-105-86	2.1.2
ГОСТ 11806-66	2.1.2	ТУ 17-20-130-84	2.1.2
ГОСТ 11809-82	2.1.2	ТУ 17-20-157-88	2.1.2
ГОСТ 12056-66	2.1.2	ТУ 17-20-158-88	2.1.2
ГОСТ 12133-86	2.1.2	ТУ 17-20-173-91	2.1.2
ГОСТ 12299-66	2.1.2	ТУ 17-20-174-91	2.1.2

Редактор *Т.П. Шашина*
 Технический редактор *В.Н. Прусакова*
 Корректор *М.С. Кабашова*
 Компьютерная верстка *О.В. Арсесовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 21.11.2001. Подписано в печать 20.12.2001. Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд.л. 2,50.
 Тираж 140 экз. С 3217. Зак. 1155.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Коломенский пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано на Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 103062, Москва, Лялин пер., 6.
 Плр № 080102