

**ГОСТ 5547—93
(ИСО 5743—88, ИСО 5746—88)**

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й Й С Т А Н Д А Р Т

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

Технические условия

Издание официальное

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
М и н с к**

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 4 от 21 октября 1993 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Кыргызстан	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Украина	Госстандарт Украины

3 Стандарт полностью соответствует требованиям международных стандартов ИСО 5743—88 и ИСО 5746—88, а также соответствует требованиям международного стандарта ИСО 5744—88 в части методов испытаний плоскогубцев с дополнительными требованиями, отражающими потребности экономики страны

4 ВЗАМЕН ГОСТ 5547—86

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ . Сентябрь 2001 г.

© Издательство стандартов, 1993
© ИПК Издательство стандартов, 2001

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандarta России

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

Технические условия

Engineer's and lineman's pliers.
Specifications

ГОСТ

5547-93

(ИСО 5743-88, ИСО 5746-88)

МКС 25.140.30
ОКП 39 2641

Дата введения 1995-01-01

Настоящий стандарт распространяется на комбинированные плоскогубцы (далее — плоскогубцы), предназначенные для захвата, манипулирования и перекусывания проволоки.

Стандарт не распространяется на плоскогубцы, изготавливаемые из материалов, предназначенных для работы во взрывоопасных условиях.

Требования настоящего стандарта являются обязательными (кроме раздела 3). Стандарт пригоден для целей сертификации на безопасность по 4.7, 4.8, 4.10, 4.11.

1 Основные размеры


1.1 Плоскогубцы должны изготавляться исполнений:

- 1 — с удлиненными губками (производственного назначения);
- 2 — с короткими губками (типа Линнеман).

1.2 Основные размеры плоскогубцев должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

Плоскогубцы должны изготавляться без изолирующих и с изолирующими рукоятками в соответствии с ГОСТ 11516.

Исполнение 1



Исполнение 2




Рисунок 1

ГОСТ 5547—93

П р и м е ч а н и я

- 1 Рисунок не определяет конструкцию.
- 2 Размеры плоскогубцев даны без учета изолирующих рукояток.
- 3 Плоскогубцы с оклошарнирными прорезями изготавливаются по заказу потребителя.

Таблица 1

Обозначение плоскогубцев	Применя-емость	Исполнение	<i>L</i>		<i>L₃</i> ± 4,0	<i>W₃</i>	<i>W₄</i>	<i>T₁</i>
			Номин.	Пред. откл.		не более		
7814-0257		1	125	±6	24	20	5,0	10
7814-0258			160*	±8	32	24	6,3	11
7814-0259			180*	±9	36	28	7,1	12
7814-0261			200*	±10	40	32	8,0	14
7814-0262			220	±11	45	36	9,0	16
7814-0263		2	125	±6	20	20	5,0	10
7814-0264			160*	±8	28	25	6,3	11
7814-0265			180*	±9	32	28	7,1	12
7814-0266			200*	±10	36	32	8,0	14
7814-0267			220	±11	41	36	9,0	16

* Размеры плоскогубцев, соответствующие ИСО 5746.

П р и м е р у с л о в н о г о обозначения комбинированных плоскогубцев исполнения 1 длиной *L* = 200 мм без изолирующих рукояток с покрытием X9:

Плоскогубцы 7814-0261 X9 ГОСТ 5547—93

То же, с изолирующими рукоятками:

Плоскогубцы 7814-0261 И X9 ГОСТ 5547—93

2 Технические требования

2.1 Плоскогубцы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта или по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2 Плоскогубцы должны изготавливаться из стали марок 8ХФ по ГОСТ 5950 и У7А по ГОСТ 1435 или из стали других марок, обеспечивающих выполнение технических требований и выдерживание нагрузок при испытаниях в соответствии с настоящим стандартом.

2.3 Твердость должна быть не ниже, HRC₃:

режущих элементов шарнира	51
режущих кромок губок	53
зажимных поверхностей	45,5

2.4 На плоских зажимных поверхностях губок должны быть нанесены рифления по ГОСТ 21474.

Допускается на длине шага от вершины губок рифления не наносить.

2.5 Зазор между режущими кромками губок не должен превышать 0,1 мм.

2.6 Соединение в шарнире должно обеспечивать плавное движение без заеданий и люфтов.

Зазор в шарнире между рычагами в диаметральном направлении не должен превышать 0,3 мм на сторону для плоскогубцев длиной 125 мм и 0,4 мм на сторону — для остальных плоскогубцев.

Усилие для раскрытия губок плоскогубцев не должно превышать 9,8 Н.

2.7 Смещение вершин губок плоскогубцев относительно друг друга в направлении оси шарнира не должно превышать 0,2 мм для плоскогубцев длиной 125 мм и 0,3 мм — для остальных плоскогубцев.

2.8 Плоскогубцы должны иметь защитно-декоративные металлические и неметаллические покрытия по ГОСТ 9.303, ГОСТ 9.306 и ГОСТ 9.032.

Виды покрытий указаны в приложении 1.

Допускается на поверхности под изолирующие рукоятки защитно-декоративные покрытия не наносить.

2.9 Параметры шероховатости R_a по ГОСТ 2789 поверхностей плоскогубцов под покрытия не должны быть более, мкм:

наружных поверхностей головок, кроме скосов	1,6 (3,2)
наружных поверхностей рукояток и скосов	3,2 (6,3)
внутренних поверхностей рукояток	6,3 (12,5)

П р и м е ч а н и я

1 Параметры шероховатости, указанные в скобках, допускаются по согласованию с потребителем.

2 Параметры шероховатости наружных и внутренних поверхностей рукояток для плоскогубцов с изолирующими рукоятками допускаются не более R_a 25 мкм.

2.10 Плоскогубцы, предназначенные для работы в электроустановках напряжением до 1000 В, дополнительно должны соответствовать ГОСТ 11516.

2.11 На плоскогубцах должен быть четко нанесен товарный знак предприятия-изготовителя.

Маркировка плоскогубцов с изолирующими рукоятками по ГОСТ 11516. Остальная маркировка по заказу потребителя.

2.12 Маркировка транспортной и потребительской тары и упаковка плоскогубцов — по ГОСТ 18088.

3 Приемка

Приемка плоскогубцев — по ГОСТ 26810 и ГОСТ 11516.

4 Методы испытаний

4.1 Размеры плоскогубцев проверяют универсальными или специальными средствами измерения.

4.2 Шероховатость поверхностей плоскогубцев проверяют сравнением с образцами шероховатости по ГОСТ 9378 или профилометрами (профилографами).

4.3 Проверка твердости плоскогубцев — по ГОСТ 9013.

4.4. Качество гальванических покрытий проверяют по ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.302, лакокрасочных покрытий — по ГОСТ 9.032 и ГОСТ 22133.

4.5 Усилие для раскрытия губок плоскогубцев проверяют приложением нагрузки 9,8 Н к рукояткам на расстоянии от оси шарнира (рисунок 2).

4.6 Плоскогубцы исполнений 1 и 2 проверяют на прочность рукояток и на перекусывание проволоки, а типа 1 и на кручение. Испытания проводят до насаживания изолирующих рукояток.

4.7 Испытание плоскогубцев на прочность рукояток проводят приложением нагрузки (рисунок 2 и таблица 2) в местах наибольшего расстояния между рукоятками на расстоянии от оси шарнира L_1 .

Для испытаний между вершинами губок плоскогубцев вставляют образец, обеспечивающий зазор (3 ± 1) мм. Размеры и профиль образца должны обеспечить контакт на длине (8 ± 1) мм от вершины губок. Образец для испытаний должен иметь твердость 31,5 . . . 41,5 HRC₀.

Первоначально к рукояткам прикладывают нагрузку 50 Н и измеряют расстояние между рукоятками W_1 , увеличивают нагрузку до усилия F , указанного в таблице 2, затем уменьшают до 50 Н. Нагрузка должна быть приложена 4 раза. После этого повторно измеряют расстояние между рукоятками W_2 на том же расстоянии L_1 . Разница между первым и вторым измерениями не должна превышать максимального значения остаточной деформации $S = W_1 - W_2$, указанного в таблице 2.

П р и м е ч а н и е — Если испытание рукояток на прочность невозможно проводить на расстоянии L_1 от оси шарнира, выбирают другое расстояние L'_1 и пересчитывают прилагаемую нагрузку F' по формуле

$$F' = \frac{F_1 \cdot L_1}{L'_1}, \text{ где } F \text{ и } L_1 \text{ из таблицы 2.}$$

После испытаний не должно быть деформации инструмента, влияющей на его использование по назначению.





Рисунок 2

Таблица 2

Размеры, мм

L	L ₁	L ₂	Испытание рукояток на прочность		Испытание на перекусывание проволоки		Испытание на кручение	
			Нагрузка F, не более Н	Остаточная деформация S, не более	Диаметр D проволоки, не более	Нагрузка F ₁ для перекусывания, не более Н	Крутящий момент T, Н · м	Угол поворота α, не более
125	70	12	960		1,4		20	
160	80	16	1120		1,0			
180	90	18	1260			580		± 15°
200	100	20	1400		1,6		25	
220	110	22	1550					

L₁ — расстояние от оси шарнира до места приложения нагрузок.
L₂ — расстояние от оси шарнира до середины длины режущих кромок.
Примечание — S = W₁ — W₂, где
W₁ — расстояние между рукоятками до испытания;
W₂ — расстояние между рукоятками после приложения нагрузок.



1 — калибровочная проволока;
2 — твердосплавный резец

Рисунок 3

4.8 Испытания на перекусывание проводят на проволоке средней твердости с приблизительной прочностью на растяжение 1600 МПа. Перед испытанием плоскогубцев на перекусывание необходимо провести калибровку проволоки. Для этого устанавливают в испытательное оборудование два твердосплавных резца (рисунок 3), кромки которых отшлифованы под углом $60^\circ \pm 1^\circ$ с радиусом закругления на вершине 0,3 мм, причем режущие кромки должны быть параллельны друг другу и расположены под прямым углом к проволоке для испытаний, фиксируют силу, необходимую для перекусывания. Среднее значение трех измерений должно соответствовать значению $F_2 = (1800 \pm 90)$ Н (таблица 3).

Таблица 3

Диаметр проволоки D средней твердости, мм	Приблизительная прочность на растяжение, МПа	Сила резания F ₂ , Н
1,6	1600	1800 ± 90

Для испытания на перекусывание проволоку вставляют в губки плоскогубцев (рисунок 4) и прикладывают силу F_1 к рукояткам в точках, определенных значениями L_1 и L_2 . При этом сила F_1 не должна превышать значений, указанных в таблице 2. После испытаний на режущих кромках не должно быть зазубривания и других дефектов, влияющих на работоспособность.

Причина — Для плоскогубцев, имеющих другое соотношение рычагов (L_1 и L_2), отличающееся от данных в таблице 2, проводится пересчет наибольшей нагрузки перекусывания F'_1 по формуле

$$F'_1 = \frac{F_2 A L'_2}{L'_1},$$

где A — поправочный коэффициент, равный 1,6 для проволоки средней твердости;
 F_2 — сила резания по таблице 3.




Рисунок 4

4.9 После испытаний по 4.8 плоскогубцы должны быть способны перекусывать мягкую медную, медно-оловянную или бронзовую проволоку с прочностью на растяжение 740—830 МПа диаметром 1 мм и длиной 25 мм.

Проволока должна быть расположена перпендикулярно режущим кромкам плоскогубцев, поддерживаться только губками плоскогубцев и перекусываться усилием руки полностью без смятия и изгиба.

4.10 При испытании на кручение (рисунок 5) захватывают плоской зажимной поверхностью плоскогубцев образец — пластину с сечением 3×12 мм твердостью 46...51,5 HRC₉. Прикладывают к рукояткам сжимающую нагрузку 50 Н на расстоянии L_1 от оси шарнира для того, чтобы противодействовать крутящему моменту.

Крутящий момент T прикладывают в обоих направлениях. Угол поворота не должен превышать 15° (таблица 2).

Любое ослабление шарнира или остаточная деформация губок, являющиеся результатом испытаний, не должны влиять на использование инструмента по назначению.

4.11 Кроме испытаний по 4.7—4.10 плоскогубцы с изолирующими рукоятками подвергают испытаниям по ГОСТ 11516.




Рисунок 5

5 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 18088 и ГОСТ 11516.

6 Гарантий изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие плоскогубцов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения, установленных настоящим стандартом.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации — 9 мес со дня продажи через розничную торговую сеть, а для внерыночного потребления — с момента получения потребителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
обязательное

Защитно-декоративные покрытия

Группа условий эксплуатации по ГОСТ 9.303	Обозначение по ГОСТ 9.306 (ГОСТ 9.032)
1	X9 Хим. Окс. прм. $\left(\begin{array}{l} \text{Хим. Окс.} \\ \text{Эмаль НЦ-25} \\ \text{разн. цв. IV} \\ \text{Лак} \end{array} \right)$
2—4	H12.X1 Ц14.xр $\left(\begin{array}{l} \text{Хим. Фос.} \\ \text{Эмаль НЦ-132} \\ \text{разн. цв. IV} \\ \text{Лак} \end{array} \right)$
5—8	H14.H7.XI Кл. xp.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(справочное)

**Соответствие настоящего стандарта международным стандартам ИСО 5743—88, ИСО 5744—88,
ИСО 5746—88**

Размеры плоскогубцев и величины параметров, определяющих условия проведения их испытаний на прочность рукояток, перекусывание проволоки и кручение по настоящему стандарту полностью охватывают номенклатуру размеров и соответствуют величинам параметров, определяющих условия проведения испытаний по международному стандарту ИСО 5746. Размеры плоскогубцев по стандарту ИСО 5746 отмечены в табл. 1 стандарта знаком*.

Технические требования к плоскогубцам, установленные в настоящем стандарте, полностью соответствуют требованиям международного стандарта ИСО 5743.

Методы испытаний плоскогубцев полностью соответствуют международному стандарту ИСО 5744.

Дополнительно в настоящем стандарте расширена номенклатура размеров плоскогубцев, а также конкретизированы требования к материалу, твердости, шероховатости и точности для изготовления плоскогубцев, установлены требования к правилам приемки, методам контроля, упаковке, транспортированию и хранению плоскогубцев.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 9.032—74	2.8; 4.4; приложение 1
ГОСТ 9.301—86	4.4
ГОСТ 9.302—88	4.4
ГОСТ 9.303—84	2.8; приложение 1
ГОСТ 9.306—85	2.8; приложение 1
ГОСТ 1435—99	2.2
ГОСТ 2789—73	2.9
ГОСТ 5950—2000	2.2
ГОСТ 9013—59	4.3
ГОСТ 9378—93	4.2
ГОСТ 11516—94	1.2; 2.10; 2.11; раздел 3; 4.11; раздел 5
ГОСТ 18088—83	2.12; раздел 5
ГОСТ 21474—75	2.4
ГОСТ 22133—86	4.4
ГОСТ 26810—86	Раздел 3
ИСО 5743—88	Приложение 2
ИСО 5744—88	Приложение 2
ИСО 5746—88	1, 2; приложение 2

Редактор *Р.Г. Говердовская*
Технический редактор *Л.А. Гусева*
Корректор *С.Н. Фирсова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 12.09.2001. Подписано в печать 17.10.2001. Усл. печ. л. 1,40.
Уч.-изд. л. 0,90. Тираж 91 экз. С 2350. Зак. 370.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано и Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Пар № 080102