

ГОСТ Р 50719—94

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

**ПОЛОТНА ТРИКОТАЖНЫЕ  
ДЛЯ ВЕРХНИХ ИЗДЕЛИЙ**

**НОРМЫ УСТОЙЧИВОСТИ К ПИЛЛИНГУ**

**Издание официальное**

Б3 4—94/206

ГОССТАНДАРТ РОССИИ  
Москва

ГОСТ Р 50719-94

**Предисловие**

- 1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Акционерным обществом Центральный научно-исследовательский институт трикотажной промышленности
- 2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 22.12.94 № 335
- 3 ВВЕДЕН В ПЕРВЫЕ**

© Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

**ГОСТ Р 50719-94**

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1 Область распространения . . . . .</b>	<b>1</b>
<b>2 Нормативные ссылки . . . . .</b>	<b>1</b>
<b>3 Требования по устойчивости к пиллингу . . . . .</b>	<b>1</b>

**ГОСТ Р 50719—94**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОЛОТНА ТРИКОТАЖНЫЕ ДЛЯ ВЕРХНИХ ИЗДЕЛИЙ**

**Нормы устойчивости к пillingу**

*Knitted fabrics for outerwear.*  
Norms of pilling resistance

Дата введения 1996—01—01

**1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ**

Настоящий стандарт распространяется на готовые трикотажные полотна и полуфабрикаты из смешанной и поликарбонитрильной пряжи и сочетаний ее с другими видами пряжи и нитей.

Стандарт пригоден для целей сертификации.

Стандарт не распространяется на трикотажные полотна с эффектом «плissé» и «гофре».

**2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:

ГОСТ Р 50025—92 Полотна и изделия трикотажные. Метод определения пillingуемости.

**3 ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ПИЛЛИНГУ**

3.1 Методы испытаний трикотажных полотен на устойчивость к пillingу — по ГОСТ Р 50025.

3.2 Нормы устойчивости к пillingу трикотажных полотен и полуфабрикатов в зависимости от характеристик полотна и класса оборудования должны быть не более указанных в таблице 1.

ГОСТ Р 50719-94

Таблица 1

Характеристика полотна	Число пылев
	на 100 см <sup>2</sup> , не
	более
Полотна классических переплетений из смешанной пряжи и сочетаний ее с другими видами пряжи	20
Полотна классических переплетений из смешанной и ПАН пряжи в сочетании с химическими нитями до 40% включительно в заправке	20
Полотна классических переплетений из смешанной и ПАН пряжи в сочетании с химическими нитями выше 40% в заправке	15
Полотна классических переплетений из ПАН пряжи	25
Полотна из смешанной и ПАН пряжи и сочетаний ее с другими видами пряжи и химических нитей с кругловязального и плосковязального оборудования 3-8 класса, полуфабрикаты ручного вязания из смешанной и ПАН пряжи	10

ГОСТ Р 50719-94

---

УДК: 677.075:006.354

М40

ОКП 84 7000

---

Ключевые слова: полотна трикотажные для верхних изделий,  
нормы устойчивости к пillingу

---

**Редактор Т. П. Шашина**  
**Технический редактор В. Н. Прусакова**  
**Корректор А. С. Черноусова**

**Сдано в набор 03.02.95. Подп. в печ. 02.03.95. Усл.печ. л. 0.47. Усл. кр-отт. 0.47.**  
**Уч-изд. л. 0.17. Тир. 361 экз. С 2104.**

**Ордена «Знак Почета» Издательство «Стандарт», 107076, Москва, Коломенский пер., 14.**  
**Тип. «Московский печатник», Москва, Лялякин пер., 6. Зак. 429**