

ГОСТ 6355—52 Бруски березовые для шпиль

Изменение № 1

Раздел II. «Технические условия»

Пункт 5. Таблица. Графа «Нормы допускаемых пороков». Подпункт 1. Первый абзац изложен в новой редакции:

«Глазки и щетки допускаются в брусках любой длины без ограничения».

Пункт 5. Таблица. Графа «Нормы допускаемых пороков». Подпункт 2 изложен в новой редакции:

«Допускается плесень в виде отдельных пятен глубиной не более 2 мм, а ложное ядро без признаков загнивания — без ограничения».

Пункт 5. Таблица. Графа «Наименования пороков древесины». Подпункт 4. Слово «(цветные)» — исключено.

Пункт 5. Таблица. Графа «Нормы допускаемых пороков». Подпункт 5. Второй абзац изложен в новой редакции:

«Торцовые, а также боковые (пластевые) и кромочные трещины, выходящие на торцы, допускаются суммарной длиной от обоих торцов не более 30 мм».

Пункт 5. Таблица. Графа «Наименования пороков древесины». Подпункт 6 изложен в новой редакции:

«6. Наклон волокон».

Пункт 5. Таблица. Графа «Нормы допускаемых пороков». Подпункт 7 изложен в новой редакции:

«Допускаются наравне и в общем числе допускаемых сучков (подпункт 1). Завитки мелкие с перерезанными годовыми слоями шириной до 7 мм допускаются без ограничения».

Пункт 5. Таблица. Графа «Нормы допускаемых пороков». Подпункт 8 изложен в новой редакции:

«Допускается без ограничения по длине глубиной не более 2 мм».

Пункт 5. Примечание 1. Заменена ссылка:

«ГОСТ 2140—43» на «ГОСТ 2140—61».

Срок введения изменения № 1 1/1—63 г.

(Приказ № 882 24/ХП—62 г. «Информ. указатель стандартов» № 12 1962 г.)