

ТУ6-10-959-75. Эмаль ЮС-818

Изменение № 4

Титульный лист

Снять ограничение срока действия технических условий.

Раздел 1. Технические требования

Пункт 1.2, табл. 1. Пп. 3, 7 изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с	12-25	По ГОСТ 8420-74
7. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТММ, маятник А, условные единицы, не менее	0,2	По ГОСТ 5233-89

Примечание 2 к табл. 1 исключить.

Раздел 2. Требования безопасности

Пункт 2.1, табл. 2, колл. Заменить значение графы 6: "21" на "23".

Раздел 5. Транспортирование и хранение

Пункт 5.3. Заменить слова: "Боится сырости", "Боится нагрева" на "Бережь от влаги", "Бережь от нагрева".

Замена:

ГОСТ 683-85 заменить ТУ21-0284461-058-90

ГОСТ 1050-74 " " ГОСТ 1050-88

Срок введения с 01.03.1996 г.

Срок введения с 01.01.1990 г.