

Изменение № 9 к ОСТ 95-29-72 «Заготовки из коррозионностойких сталей марок 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12Т и сплава 03Х21Н32М3Б-ВИ»

Дата введения 02.04.2013

Пункт 1.1

Абзац

«Для заготовок (деталей), изготовленных из стали 08Х18Н10Т, на которые распространяются ПНАЭ Г-7-008-89, должно определяться содержание кобальта в стали и быть не более 0,025%, что оговаривается чертежом или заказом»

Изложить в новой редакции:

«По требованию чертежа или заказа для заготовок (деталей), изготовленных из стали 08Х18Н10Т, на которые распространяются федеральные нормы и правила ПНАЭ Г-7-008-89, должно определяться содержание кобальта в стали и быть не более 0,025%».

Пункт 2.1 изложить в новой редакции:

2.1 Испытания на растяжение производятся при температуре 20 °С на образцах типа III №4 или типа IV №4 ГОСТ 1497.

В случае если размеры заготовок не позволяют производить испытания на образцах типа III №4 или типа IV №4 ГОСТ 1497, допускается производить механические испытания на образцах типа III №6 (или №7) или типа IV №6 (или №7) ГОСТ 1497.

