87 ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МКС 87.040
Группа Л24

к ГОСТ 20824—81 Лак ЭП-730. Технические условия (Переиздание (июль 1992 г.) с Изменениями № 1, 2)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Раздел 4	—	4.8. Электрическую прочность ($E_{пр.}$) определяют по ГОСТ 6433.3—71 при переменном напряжении. Определение проводят на двух пластинках. Среднее значение $E_{пр.}$ получают по результатам 7—10 измерений. **(Введен дополнительно, Изм. № 1)**

(ИУС № 11 2002 г.)