

УТВЕРЖДЕНО

Организацией

" 25" 03 1988г.


СОГЛАСОВАНО

С основным потребителем

" 19" 02 1988г.

С базовой организацией  
по стандартизации


" 01" 03 1988г.



ИЗВЕЩЕНИЕ № 4

об изменении ТУ6-05-1473-76 "Пенополиуретан  
эластичный морозостойкий марки ППУ-ЭМ-Г"

Дата введения - " 01 " 05 1988г.



01.09.88  
УТВЕРЖДЕНО  
160974/04  
06 04 1988г. [Signature]

1988

Пункт 1.2. изложить в новой редакции:

"Пенополиуретан выпускается в виде листов прямоугольной формы.

Размеры листов, мм:

<u>длина</u>	<u>ширина</u>	<u>толщина</u>
2000 ± 50	1600 ± 50	от 8 до 10 ±1
1850 ± 50	1000 ± 50	более 10 до 30 ±3
1700 ± 50	850 ± 50	более 30 до 50 ±4
1600 ± 50	800 ± 50	более 50 до 100 ±5
1500 ± 50	750 ± 50	более 100 ±6
1000 ± 50		

По согласованию с потребителем допускается выпуск листов других размеров".

Пункт 3.4. изложить в новой редакции:

"Испытания по п.п. 1-6 таблицы 2 производят для каждой партии.

Соблюдение показателей по п.п. 7, 8, 9 таблицы 2 гарантируется химическим составом материала. Испытания по этим показателям производят только в спорных случаях".

Пункт 1.3.

В таблице 2 показатель "внешний вид" - в графе "Норма" дать новую редакцию: "Эластичная, преимущественно открытоячеистая пластмасса. Допускается наличие сквозных отверстий диаметром до 5 мм, воздушных включений диаметром до 10 мм в количестве не более 10 шт на 1 м<sup>2</sup> и воздушных включений диаметром до 15 мм в количестве до 5 шт на 1 м<sup>2</sup>. Наличие более крупных воздушных включений не допускается".

Изменение № 4 ТУ6-05-1473-76

Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №
Разработчик	Проверен	Исполнитель	Исполнитель
Исполнитель	Исполнитель	Исполнитель	Исполнитель
Исполнитель	Исполнитель	Исполнитель	Исполнитель

Пенополиуретан  
эластичный марки  
ППУ-ЭМ-1

АИ 2 2