

**Изменение № 2 ГОСТ 2112—79 Проволока медная круглая электротехническая.  
Технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.09.85  
№ 3011 срок введения установлен**

**с 01.03.86**

**Пункт 1.2 дополнить абзацем: «Расчетная масса 1 м проволоки равна  
(Продолжение см. с. 76)**

*(Продолжение изменения к ГОСТ 2112—79)*

произведению плотности ( $8900 \text{ кг}/\text{м}^3$ ) на площадь поперечного сечения ( $\text{м}^2$ ). Расчетная масса проволоки является справочной и проверке не подлежит».

Пункт 2.4. Таблица 2. Головка. Заменить слова: «с государственным Знаком качества» на «Уровень А»; «I категория качества» на «Уровень Б\*», дополнить сноской: «\* Действует до 01.01.88».

(ИУС № 12 1985 г.)