

**ИЗВЕЩЕНИЕ**  
 об изменении ОСТ II 0309-86 "Материалы керамические для изделий  
 электронной техники. Технические условия"

Дата введения 01.01.89

| Изм. | Содержание изменения                     | Листов |
|------|--|--------|
|      |  | I      |
| 3    | Стр. I .... Срок действия до 01.01.91 г. |        |

Стр.4. Последний абзац изложить в новой редакции:  
 тип В на классы УI, УП, УШ, IX по значению электрической  
 прочности ( $E_{пр.}$ ):

УI - не менее 25 МВ/м,

УП - не менее 20 МВ/м,

УШ - не менее 18 МВ/м,

IX - не менее 14 МВ/м.

Стр.6,7. Таблица 3. Класс УШ дополнить новой группой "г".  
 Ввести класс IX, группа "а".

|   |    |   |   |     |                 |        |   |        |   |   |   |   |   |   |    |    |          |
|---|----|---|---|-----|-----------------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|----|----|----------|
| В | УШ | г | 3 | 85  | -4700 $\pm$ 150 | 0,0080 | - | 0,0100 | - | - | - | I | - | - | I8 | 98 | 6,5-9,0  |
|   | IX | а | 3 | 175 | -1400 $\pm$ 200 | 0,0015 | - | 0,0020 | - | - | - | I | - | - | I4 | 98 | 9,0-10,5 |

Стр.11. Табл.6. Последнюю строку графы "Класс и группа материала" из-  
 ложить в новой редакции: УП г, УП ж, УШа, УШб, УШв, УШг, IXа.

Стр.17. Приложение I. Дополнить 3 и 4 графы таблицы:

|                |              |
|----------------|--------------|
| ОСТ II 0309-86 | ГОСТ 5458-75 |
| УШ г           | -            |
| IX а           | -            |

Причина изменения: внесение требований на новые материалы

Указание о внедрении

Указание о внесении изменений: изменения внести тушью

Приложения

**УТВЕРДЕНО**

листом утверждения

29.06.88 г.

**СОГЛАСОВАНО**

с заказчиком

28.06.88 г.

с головной организацией

29.06.88 г.

Верно



М.Н.Дьяконов

29.06.88