

Раздел И. СИЛИКАТНО-КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Группа И11

ГОСТ 3621—47 Стекло шахтное для пламенных рудничных ламп

Изменение № 1

Раздел II. Технические условия

Пункт 2. Толщина шахтного стекла изменена

$«5 \pm 1»$ на $«5 \frac{+1,5}{-1,0} \text{ мм}»$.

Пункт 4 изложен в новой редакции:

«4. Коэффициент светопропускания должен быть не менее 85%».

(Приказ № 392 3/VII—58 г.)