

Поправка к ГОСТ Р 58019—2017 Катанка из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4.3. Таблица 2. Массовая доля основных компонентов, Fe для марки катанки 8176	0,40—0,65	0,40—0,50
Массовая доля примесей, Ga для марки катанки 8176	0,02	0,01
Массовая доля основных компонентов: Fe для марки катанки 8030 Cu для марки катанки 8030	0,35—0,55 0,15—0,20	0,35—0,45 0,15—0,19
Массовая доля примесей, Ga для марки катанки 8030	0,02	0,01

(ИУС № 5 2018 г.)