

Изм.редакция, внесен. II мая 1964 г.

II. Технические требования

4. Мебельные зеркала должны изготавляться из полированного стекла первого, второго и третьего сортов по ГОСТ"у 7132-61 толщиной 5-7 мм, с допуском + 0,4 и 0,5 мм, причем в третьем сорте царапины грубые в крае листа не допускаются общей длиной более 15 см на 0,5 кв. метра стекла. Мебельные зеркала, имеющие по краям заколы и другие механические повреждения размером от края к центру до 5 мм должны использоваться в изделиях мебели с рамками.