

Группа И16

ГОСТ 19907—74 Ткани электроизоляционные из стеклянных крученых комплексных нитей

Изменение № 1

Пункт 1.3. Заменено слово: «стеклотекстолитов» на «стеклопластиков».

Пункт 1.4. Таблица 1 дополнена новой маркой ткани:

Марка	Толщина ткани, мм	Масса 1 м ² ткани, г	Плотность ткани, нитей/см		Разрывная нагрузка полоски ткани разме- ром 25×100 мм, кгс, не менее	
			по основе	по утку	по основе	по утку
Э2—125	0,125±0,010	145±9	16+1	16±1	90	90

Пункт 1.4. Таблица 1. Графа «Разрывная нагрузка полоски ткани размером 25×100 мм, кгс, не менее». Заменены нормы по основе и утку:

для ткани Э3—125 и Э3—125-ПТ—90 на 75;

для ткани Э3—150-ПТ—100 на 90;

графа «Плотность ткани, нитей/см, по основе». Заменены нормы для ткани марок Э2—62, Э2—62-В, Э4—62, Э(с)4—62:

20+1 на 20±1;

таблица 1 дополнена новым примечанием — 3:

«3. Для тканей марок Э3—125 и Э3—125-ПТ, поставляемых авиационной промышленности, разрывная нагрузка по основе и утку должна быть не менее 90 кгс».

Пункт 1.5 дополнен новой шириной: 115 см.

Пункт 1.6 после слов «парафиновая эмульсия» дополнен словами:

«или политерпеновом (ПТ)».

Пункт 1.7. Таблица 2. Графа «Структура нити основы и утка». Заменена марка нити: БС6—36 текс×1×2 на БС7—36 текс×1×2.

Пункт 1.10. Заменены слова: «не более 1,8» на «от 1,2 до 1,8»;

«не более 1,5» на «от 1,1 до 1,5».

Пункт 1.12 дополнен новым абзацем:

«Допускается увеличение провисания фона в тканях 1-го и 2-го классов при ширине 70 см на 0,5 см и при ширине свыше 70 см — на 1,0 см против норм, установленных настоящим стандартом, на срок до 1 января 1977 г.».

Пункты 1.14 и 1.15 изложены в новой редакции:

1.14. Концы уточных нитей в кромках (при выработке ткани на бесчелночных станках) не должны быть более 5 мм.

Петли уточных нитей в кромках не должны быть более: для тканей 1-го класса — 2 мм; для тканей 2, 3 и 4-го классов — 5 мм.

В тканях 1-го и 2-го классов петли уточных нитей по фону не допускаются. В тканях 3-го и 4-го классов допускаются одиночные петли по фону высотой до 2 мм.

1.16. В тканях 2-го класса и в тканях марок Э1—25, Э1—43 и Э1—62 ворс, видимый невооруженным глазом, не допускается. Ткани 1, 3 и 4-го классов, кроме тканей марок Э1—25, Э1—43 и Э1—62, по ворсистости не оцениваются».

Пункт 1.17. Исключено слово: «аппретированных».

Пункт 1.18. Таблица 3. Пункт 1 изложен в новой редакции:

Наименование пороков	Количество и размер пороков	Оценка пороков, баллы
1. Близна в одну нить длиной, см	От 5 до 20	1
Для тканей марок Э1—25, Э1—30 и Э2—30	За каждые следующие 20 см	2
Для тканей марок Э4—25 и Э4—30	За каждые следующие 20 см	1

Раздел 1 дополнен новым пунктом — 1.20:

«1.20. Пороки внешнего вида ткани, не предусмотренные табл. 3, не допускаются. Участки ткани с недопустимыми пороками, а также с пороками, превышающими допустимые размеры, помечают цветными карандашами, цветными нитями или штампом в кромках как «условный вырез» и не учитывают в длине куска и не оценивают в баллах.

На условную длину 100 м не должно быть более 10 «условных вырезов». В местах «условных вырезов» должны быть проложены сигналы, выведенные на один из торцов рулона.

Способ обозначения «условных вырезов» может быть изменен по согласованию изготовителя с потребителем.

Расстояние между «условными вырезами» и от концов куска не должно быть менее 10 м».

Пункт 3.8.1. Первый абзац. Заменены слова: «до 150 мкм» на «до 200 мкм», «150 мкм и выше» на «250 мкм и выше».

Пункт 4.1 после слов «в рулоны на трубки с» дополнен словом: «номинальным».

Пункт 4.1 дополнен новым абзацем:

«Допускается намотка тканей толщиной 200 мкм и более на деревянные валики до 1 января 1977 г.».

Пункт 4.3 после слов «на расстоянии» дополнен словами: «не более».

Пункт 4.5. Заменены слова: ГОСТ 8828—61 или ГОСТ 8273—57 на ГОСТ 8828—75 и ГОСТ 8273—75.

Пункт 4.9. Заменены слова: «ГОСТ 2228—62 и закреплены» на «картонные ящики по ГОСТ 11366—65 и обрешетки и закреплены».

Пункт 4.9 дополнен новым абзацем:

«Ткани 1-го класса должны быть уложены в деревянные ящики».

Пункт 4.10 после слов «Каждый ящик» дополнен словами: «или обрешетка».

Пункт 4.13. Заменены слова: «в три ряда» на «в десять рядов».

Срок введения изменения № 1 15.05.76.

(Пост. № 689 25.03.76. Государственные стандарты СССР. Информ. указатель № 5 1976 г.).