

Поправка к ГОСТ 33048—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб

В каком месте	Напечатано	Должно быть												
Пункт 3.1 Пункт 3.2	не более 2000 т. не менее 5000 г.	не более 5000 т. не менее 2500 г.												
Раздел 5. Таблица 1	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="450 314 648 383">Размер зерен, мм</th> <th data-bbox="655 314 850 383">Масса точечной пробы, кг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="450 393 648 423">До 16</td> <td data-bbox="655 393 850 423">2,5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="450 433 648 463">Свыше 16</td> <td data-bbox="655 433 850 463">5,0</td> </tr> </tbody> </table>	Размер зерен, мм	Масса точечной пробы, кг	До 16	2,5	Свыше 16	5,0	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="871 314 1070 383">Размер зерен, мм</th> <th data-bbox="1077 314 1262 383">Масса точечной пробы, кг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="871 393 1070 423">Менее 8</td> <td data-bbox="1077 393 1262 423">2,5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="871 433 1070 463">8 и более</td> <td data-bbox="1077 433 1262 463">5,0</td> </tr> </tbody> </table>	Размер зерен, мм	Масса точечной пробы, кг	Менее 8	2,5	8 и более	5,0
Размер зерен, мм	Масса точечной пробы, кг													
До 16	2,5													
Свыше 16	5,0													
Размер зерен, мм	Масса точечной пробы, кг													
Менее 8	2,5													
8 и более	5,0													
Пункт 5.4	через каждый час.	через одинаковые интервалы времени.												
Подраздел 6.2. Примечание. Второй абзац	, равной утроенной ширине расположения материала на ленте.	, равной не менее чем утроенной ширине расположения материала на ленте.												
Подраздел 6.5. Второй абзац	Отбор проб необходимо производить из лунок глубиной (0,3 ± 0,1) м.	Отбор проб необходимо производить из лунок глубиной (0,3 ± 0,1) м, перемещая совок снизу вверх вдоль лунки.												
Подраздел 6.6. Второй абзац	равно 20, Отбор производят в 1 точке в центре кузова автомобиля.	равно 20 или менее, Отбор производят в 5 точках по схеме: одна в центре и четыре по углам. Предварительно поверхность щебня (гравия) выравнивают.												
Подраздел 6.7. Первый абзац	Отбор точечных проб необходимо производить не с поверхности конуса штабеля, а из его внутренней части.	Отбор точечных проб необходимо производить не с поверхности конуса штабеля, а из его внутренней части.												
Приложение А. Подраздел А.1. Второй абзац	пересекающимися между собой диагоналями.	<p>П р и м е ч а н и е — Из штабелей крупных фракций щебня (гравия) (более 31,5 мм) рекомендуется проводить отбор точечных проб, из внутренней части штабеля, применяя ковшовый погрузчик или экскаватор.</p> <p>пересекающимися между собой в центре диагоналями.</p>												

(ИУС № 9 2016 г.)