

---

**Группа П66**

**Изменение № 3 ГОСТ 8682—70 Конусы взаимозаменяемые посуды и аппаратуры лабораторной стеклянной. Основные размеры и методы испытаний  
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.10.84  
№ 3544 срок введения установлен**

**с 01.03.85**

Пункт 2.2. Таблица 3. Графа *d*. Заменить значение:  $+0,015$  на  $\pm 0,015$ .  
Пункт 2.5. Чертеж 3. Подрисуночная подпись. Заменить ссылки: ГОСТ 7995—68 на ГОСТ 7995—80, ГОСТ 10394—72 на ГОСТ 25336—82;

*(Продолжение см. стр. 238)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 8682--70)*

третий абзац изложить в новой редакции: «Для проверки конусы в вертикальном положении вставляют в резиновую пробку 3. Из установки откачивают воздух и создают разрежение не менее 380 мм рт. ст. (50,54 кПа). Кран закрывают и через 1 мин записывают показания манометра. Измерение повторяют через 5 мин и записывают показания манометра».

*(ИУС № 1 1985 г.)*