

**Изменение № 1 ГОСТ 9045—93 Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия**

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол № 72-П от 14.11.2014)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 10080

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, RU, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации\*

Раздел 2. Для ссылки на ГОСТ 7565—81 (ИСО 377-2—89) заменить наименование на «Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава»;

для ссылки на ГОСТ 11701—84 заменить наименование на «Металлы. Методы испытаний на растяжение тонких листов и лент».

Пункт 4.2.2. Таблица 5. Примечание 1 изложить в новой редакции:

«1 В стали всех марок допускается массовая доля алюминия до 0,07 % без ограничения нижнего предела».

(ИУС № 5 2016 г.)

---

\* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2016—07—01.