

Группа В51

Изменение № 5 ГОСТ 849—70 Никель первичный. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.09.88 № 3122

Дата введения 01.03.89

На обложке и первой странице стандарта под словами: «Издание официальное» проставить букву: Е.

Вводная часть. Третий абзац дополнить словами: «и ИСО 6283—79».

Пункт 1.2. Таблица 2. Примечание 1 изложить в новой редакции:

«1. По согласованию изготовителя с потребителем допускается: в никеле марки Н-0, применяемом для изготовления кобальтосодержащих сплавов, массовая доля кобальта не более 0,02 %; в никеле марок Н-0, Н-IV и Н-1, применяемом для изготовления сталей и железосодержащих сплавов, массовая доля железа: для марки Н-0 — не более 0,003 %, для марок Н-1у и Н-1 — не более 0,02 %»;

примечания 4, 5. Заменить слова: «высшей категории качества» на «по требованию потребителя».

Пункт 1.5 изложить в новой редакции: «1.5. Слитки и гранулы не должны иметь шлаковых и инородных включений. У слитков должны быть удалены заусенцы».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.6: «1.6. Размер катодных листов и пластины оговаривается в заказе.

Пункт 1.8. Последний абзац исключить.

(Продолжение см. с. 92)

(Продолжение изменения к ГОСТ 849-70)

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.10: «1.10. Наличие на поверхности катодных листов, полос и пластин всех марок цветов побежалости, следов правки, масла, краски, транспортерной ленты браковочными не являются».

Пункт 2а.1. Седьмой абзац после слов «химического состава;» дополнить словами: «для никеля, соответствующего п. 1.7а, подтверждение о соответствии продукта требованиям настоящего стандарта».

Пункт 2а.2. перед значением 10 % дополнить словами: «не менее».

Пункт 2а.3. Первый абзац дополнить словами: «не менее»;

четвертый абзац. Заменить слова: «1 % гранул» на «0,1 % гранул»; последний абзац перед значением 2 % дополнить словами: «не менее».

Пункт 2.1. Последний абзац исключить; дополнить абзацем: «Точечную пробу от гранулированного никеля отбирают из каждой единицы упаковки выборки совоком, щупом или другим приспособлением, обеспечивающим представительность пробы. Допускается отбирать пробы гранулированного никеля и слитков от жидкого металла».

Пункт 2.2. Заменить ссылки: ГОСТ 13047.0-81—ГОСТ 13047.18-81 на ГОСТ 13047.1-81 — ГОСТ 13047.18-81;

дополнить абзацем: «Результаты химического анализа округляют до последнего знака, указанного для определяемых элементов в табл. 2».

Пункт 3.1 дополнить абзацем: «По согласованию изготовителя с потребителем при перевозках автомобильным транспортом допускается транспортировать ящики с никелем без пакетирования»;

третий абзац. Заменить обозначение: 30,5 т на 5 т.

(Продолжение см. с. 93)

(Продолжение изменения к ГОСТ 849—70)

Пункты 3.3, 3.7 изложить в новой редакции: «3.3. На каждом ящике, бочке, верхнем листе пакета, контейнера или ярлыке, прикрепленном к грузовому месту, должны быть указаны:

товарный знак предприятия-изготовителя;
марка никеля;
номер партии;
номер места;
масса нетто места;
масса брутто места;
обозначение настоящего стандарта.

(Продолжение см. с. 94)

(Продолжение изменения к ГОСТ 849-70)

Для продукции, предназначеннной для длительного хранения, маркировка наносится несмываемой краской на контейнер или верхний лист пакета.

3.7. Никель транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Транспортирование никеля в специализированных контейнерах проводится в открытых транспортных средствах.

При железнодорожных перевозках размещение и крепление грузов следует проводить в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными Министерством путей сообщения СССР».

(ИУС № 12 1988 г.)