

Группа Ж19

Изменение № 1 ГОСТ 8269—87 Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 03.06.88 № 102

Дата введения 01.07.88

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обозначение: (СТ СЭВ 5975—87).

Пункт 8.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Стальные цилиндры со съемным дном и плунжером, внутренним диаметром 150 мм (черт. 4). Допускается применение цилиндра внутренним диаметром 75 мм при условии установления корреляционных связей между коэффициентом дробимости щебня (гравия) в данном цилиндре и цилиндре внутренним диаметром 150 мм».

Пункт 8.3. Третий абзац. Заменить значения: 10—20 на 100—200, 500 на 5000, 2000 на 20000.

Пункт 10.2. Первый абзац. Заменить слова: «в состоянии естественной влажности» на «в сухом состоянии», «аналитические пробы 5 кг щебня (гравия)» на «аналитические пробы по (5000 ± 10) г щебня (гравия)», «две пробы по 10 кг щебня (гравия)» на «две пробы по (10000 ± 100) г щебня (гравия)».

Пункт 20.3. Третий абзац изложить в новой редакции: «Значение разрушающей нагрузки должно быть в пределах от 20 до 80 % максимального усилия, развивающегося прессом».

(ИУС № 11 1988 г.)