

---

**Изменение № 1 ГОСТ 13996—84 Плитки керамические фасадные и ковры из них.  
Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 04.08.87 № 163**

**Дата введения 01.09.87**

Пункты 2.5, 2.6. Таблицы 3, 4. Заменить слова: «зазубрины на гранях» на «зазубрины на ребрах лицевой поверхности», «отбитости граней» на «отбитости ребер лицевой поверхности».

Пункт 2.8. Заменить слово: «гранях» на «ребрах».

Пункт 2.9. Третий абзац. Исключить слова: «в виде «ласточкиного хвоста»; шестой абзац. Исключить слова: «ласточкиного хвоста».

Пункт 2.10 изложить в новой редакции: «2.10. Водопоглощение плиток не должно быть более:

9 % — рядовых плиток;

12 % — плиток, изготовленных из шлако содержащих масс;

5 % — плиток специального назначения;

7 % — рядовых плиток высшей категории качества.

Пункт 2.11. Второй, третий абзацы изложить в новой редакции: «40-рядовые плитки».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.11а: «2.11а. Плитки должны быть термически стойкими и при испытании глазури на термическую стойкость должны выдерживать без появления цека перепад температур от 100 до 15—20 °С».

Пункт 2.14 после слов «по прямой линии» дополнить словами: «при этом допустимое отклонение от прямой не должно превышать отклонений по размерам плиток».

Пункт 3.1. Второй абзац после слов «суточной выработки» дополнить словами: «с одной технологической линии»; исключить слова: «но не более 5000 м<sup>2</sup>»; третий абзац исключить.

*(Продолжение см. с. 216)*

---

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 13996—84)*

Раздел 4 изложить в новой редакции:

**«4. Методы испытаний**

Методы испытаний — по ГОСТ 27180—86 со следующим дополнением.

Наличие цека определяют визуально. Метод состоит в нанесении на глазурованную поверхность органического красителя с последующей протиркой мягкой тканью.

Для накопления статистических данных предприятие-изготовитель должно проводить определение водопоглощения насыщением под вакуумом не реже одного раза в квартал».

Пункт 5.3. Второй абзац изложить в новой редакции: «Плитки размерами более 48×48×4 мм должны быть уложены вертикально вплотную друг другу в контейнеры или в деревянные ящики по ГОСТ 2991—85, ГОСТ 16511—86, ГОСТ 10350—81.

Допускается упаковка плиток в пачки, обвязанные пластмассовой лентой или обтянутые полиэтиленовой термоусадочной пленкой, а также обернутые бумагой и перевязанные шпагатом»; заменить ссылки: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85, ГОСТ 16511—77 на ГОСТ 16511—86.

Пункт 5.4. Первый абзац дополнить словами: «а также полиэтиленовую термоусадочную пленку по ГОСТ 25951—83»; последний абзац дополнить словами: «или обтягивают полиэтиленовой термоусадочной пленкой».

Пункт 5.6. Последний абзац изложить в новой редакции: «Этикетка должна быть прочно прикреплена (или вложена) к упаковке или напечатана на упаковочной бумаге».

Пункт 5.8. Заменить ссылку: ГОСТ 1.9—67 на «Положение о государственном Знаке качества № 39—8/775».

(ИУС № 12 1987 г.)

---