

В каком месте	Должно быть
<p>Пункт 4.3 (до примечания)</p> <p>Пункт 4.4. Приложение</p>	<p>на 10 ходов туда и обратно на длине 100 мм в течение 10 с под нагрузкой 9 Н.</p> <p>4.2. Условия испытания устойчивости окраски к мокрому трению те же, что и п. 4.1. Смежную хлопчатобумажную ткань перед испытанием помещают в дистиллированную воду не менее чем на 5 мин, затем отжимают ее так, чтобы содержание влаги в ней было примерно равно массе смежной ткани. Испытуемая элементарная проба должна быть сухой. По окончании испытания пробу сушат по ГОСТ 9733.0—83.</p> <p>В случае необходимости проводят оценку изменения окраски элементарной пробы.</p> <p>Для полотен указывают низшую из оценок, полученных при испытании в продольном и поперечном направлениях.</p> <p>Более темные края следов трения при оценке не учитывают.</p> <p>4.4. Протокол испытания приведен в приложении.</p> <p style="text-align: right;">ПРИЛОЖЕНИЕ <i>Обязательное</i></p> <p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ</p> <p>Протокол испытания должен содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> технические данные испытуемого текстильного материала; степень закрашивания смежной ткани в баллах в сухом и мокром состоянии; степень изменения элементарной пробы в баллах, если проводится оценка; тип применяемого прибора; дату и место испытания; обозначение настоящего стандарта.

(ИУС № 2 1993 г.)