

Група М09

к ГОСТ 9733.0—83, ГОСТ 9733.3-83 — ГОСТ 9733.27-83 **Материалы текстиль-
ные. Методы испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздей-
ствиям (Издание 1992 г.)**

67

В каком месте	Должно быть
Пункт 4.3 (до примечания) Пункт 4.4. Приложение	на 10 ходов туда и обратно на длине 100 мм в течение 10 с под нагрузкой 9 Н. 4.2. Условия испытания устойчивости окраски к мокрому трению те же, что и п. 4.1. Смежную хлопчатобумажную ткань перед испытанием помещают в дистиллированную воду не менее чем на 5 мин, затем отжимают ее так, чтобы содержание влаги в ней было примерно равно массе смежной ткани. Испытуемая элементарная проба должна быть сухой. По окончании испытания пробу сушат по ГОСТ 9733.0—83. В случае необходимости проводят оценку изменения окраски элементарной пробы. Для полотен указывают низшую из оценок, полученных при испытании в продольном и поперечном направлениях. Более темные края следов трения при оценке не учитывают. 4.4. Протокол испытания приведен в приложении. ПРИЛОЖЕНИЕ Обязательное ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ Протокол испытания должен содержать: - технические данные испытуемого текстильного материала; - степень закрашивания смежной ткани в баллах в сухом и мокром состоянии; - степень изменения элементарной пробы в баллах, если проводится оценка; - тип применяемого прибора; - дату и место испытания; - обозначение настоящего стандарта.

(ИУС № 2 1993 г.)