

Изменение № 1 ГОСТ 23780—79 Титан губчатый. Методы отбора и подготовки проб

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.06.85 № 1690 срок введения установлен

с 01.01.86

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 0809.

Пункт 5 изложить в новой редакции: «5. У потребителя губчатого титана объединенной пробой является металл одного или нескольких упаковочных мест, составляющих не менее 10 % массы партии».

Пункты 8—10. Заменить слово: «сертификатной» на «лабораторной».

Пункт 9. Заменить слова: «две резервные» на «остальные».

Пункт 10. Второй абзац после слов «не менее 30 г» дополнить словами: «Допускается линейный размер стружки не более 5 мм при толщине не более 1 мм».

Пункты 12, 16, 18. Исключить слова: «пробный», «пробного».

Пункт 15. Заменить ссылку: ГОСТ 23780—79 на ГОСТ 9853.8—79.

Пункт 17 изложить в новой редакции: «17. Из образца после определения твердости вытачивают на токарном станке образец для определения кислорода нейтронно-активационным методом по ГОСТ 9853.5—79».

(Продолжение см. с. 70)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23780—79)

Приложение 1 исключить.

Приложение 2. Заменить слова: «сертификатная» на «лабораторная», «резервные пробы» на «пробы для повторных испытаний и анализов», «резервные точечные сертификатные пробы» на «точечные лабораторные пробы для повторных испытаний и анализов»; исключить слово: «пробный».

Приложение 3. Заменить слово: «сертификатная» на «лабораторная»; исключить слово: «пробный».

(ИУС № 9 1985 г.)