

Изменение № 1 ГОСТ 9853 8—79 Титан губчатый. Метод определения твердости по Бринеллю

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.05.85 № 1392 срок введения установлен

с 01.01.86

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1709.

Раздел 2 Заменить ссылку: ГОСТ 13406—67 на ГОСТ 23677—79.

Пункт 3.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «На торцах образца для испытания твердости, изготовленного по ГОСТ 23780—79 и обработанного с параметром шероховатости поверхности торцов Ra не более 2,5 мкм по ГОСТ 2789—73, наносят по три отпечатка».

(ИУС № 8 1985 г.)