

ТВ14-1-950-74. Прутки и полосы из конструкционной легиро-
ванной высококачественной стали размером
до 200 мм включительно

ИЗМЕНЕНИЕ № 4

Табл. 1. Пункт 5 примечаний изложить в новой редакции:
"5. В стали, легированной молибденом марок 12Х2НМФА,
12Х2НМ1ФА, 23Х2НМФА, 30Х2НМА, 30Х2НМФА, 18Х2Н4МА,
25Х2Н4МА, 30Х3МА допускается частичная замена молибдена
вольфрамом.

Суммарное содержание молибдена и вольфрама, пересчитан-
~~ного на молибден, из расчета три весовые части вольфрама~~
заменяют одну весовую часть молибдена, должно соответствовать
указанному в табл. 1.

При этом содержание вольфрама не должно превышать 0,3%.

В стали, легированной вольфрамом марок 12Х2НВФА,
12Х2НВ1ФА, 23Х2НВФА, 30Х2НВА, 30Х2НВФА, 18Х2Н4ВА,
25Х2Н4ВА, 30Х3ВА, допускается частичная замена вольфра-
ма остаточным молибденом из расчета: одна весовая часть молиб-
дена заменяет три весовые части вольфрама. При этом содержа-
ние вольфрама должно быть не менее:

12Х2НВФА - 0,60%	30Х2НВФА - 0,70%
12Х2НВ1ФА - 0,60%	18Х2Н4ВА - 0,50%
23Х2НВФА - 0,60%	25Х2Н4ВА - 0,50%
30Х2НВА - 0,70%	30Х3ВА - 0,50%

Срок введения с 33.02.1981 г.

*Изменено
16.12.85
Вант*

*В.А. Остапченко
Р. Краев 30.12.81*