

# Исправка

5. В табл. 1 ТУ14-1-950—74 содержание никеля для стали марки 12Х2Н4А считать 3,25—3,65% (вместо 3,25—1,65%).